

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การเตรียมพิวเคลื่อนพื้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการยึดของวัสดุชีติด การใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้นมีส่วนช่วยในการยึดตอนไฟฟ้าที่เรซินกับพิวเคลื่อนพื้นโดย

1. กำจัดถังสักปูร์กที่อยู่บนพิวเคลื่อนพื้น
2. ทำให้เกิดร่องบนพิวเคลื่อนพื้น เพื่อให้เรซินแทรกซึมเข้าไปในร่องเหล่านี้ทำให้เกิดการยึดอย่างดีกว่าพื้นกระเบื้องก่อ
3. เพิ่มพลังงานพื้นผิว (surface energy) ของพิวเคลื่อนพื้นให้มากกว่าแรงตึงผิว (surface tension) ของเรซิน ทำให้เรซินสามารถไหกแผ่ไปบนพิวเคลื่อนพื้นได้ดี
4. เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างพิวเคลื่อนพื้นกับเรซิน (Combe, 1992)

จากการทดลองการเตรียมพิวเคลื่อนพื้นสำหรับยึดแบบรอกเกตด้วยกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง โดยใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้น (กตุ่นที่ 3) ทำให้ค่ากำลังแรงยึดระหว่างแบบรอกเกตกับพิวเคลื่อนพื้นมีค่าสูงขึ้นกว่าเมื่อยึดแบบรอกเกตด้วยกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงโดยไม่ทำการเตรียมพิวเคลื่อนพื้น (กตุ่นที่ 2) ผลค่าส่องกับรายงานของ Sbiat และ Lee (1995) และ Jaochakarasiri และคณะ (1995) กำลังแรงยึดที่สูงขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทำให้เกิดการยึดด้วยพื้นกระเบื้องกระหัวหัวงกตาสโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงกับพิวเคลื่อนพื้น

ในการทดสอบต้องจุดบรรณาธิการอิเล็กทรอนซิคและบันทึกเวลาพิวสัมผัสระหว่างเคลื่อนพื้นกับวัสดุชีติด สำหรับในกตุ่นที่ใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้นแต่ไม่ทานอนดิงเรซิน (กตุ่นที่ 3) พบว่ามีการแทรกซึมของกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเข้าไปในร่องที่เกิดจาก การใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้น และในกตุ่นที่ใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้นตามด้วยการทำอนดิงเรซิน ก่อนที่จะยึดแบบรอกเกตด้วยกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง (กตุ่นที่ 4) พบว่ามีการแทรกซึมของอนดิงเรซินเข้าไปในร่องที่เกิดจากการใช้กรดกัดพิวเคลื่อนพื้นเข่นเคียวกับกตุ่นที่ยึดแบบรอกเกตด้วยคอมไฟฟ้าที่เรซิน (กตุ่นที่ 1) และกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงจะมีการยึดติดกับบนอนดิงเรซินด้วยพื้นกระเบื้องเนื่องจากกาวาโซโยโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงมีส่วนผสมของเรซินซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาไฟฟ์เมอร์เรซิ่นกับบนอนดิงเรซินได้ (Kerby และ Knobloch, 1992)

เมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังแรงซึ่คระหว่างกุญแจที่ไม่ใช้บอนดิงเรซินและกุญแจที่ใช้บอนดิงเรซินภายในห้องเดรย์เคลือบฟันโดยการใช้กรดกัดแล้วทำการขัดแบบรากเกตด้วยกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง (กุญแจที่ 3 และ 4) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและคงว่าการใช้บอนดิงเรซินไม่มีผลต่อค่ากำลังแรงซึ่คเนื่อใช้กราสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขิดติดภายในห้องจากเดรย์เคลือบฟันโดยใช้กรดกัด ทั้งนี้เนื่องจากกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่องที่เกิดจากการใช้กรดกัดพิวเคลือบฟันได้ชั่นเดียวกับบอนดิงเรซิน สอดคล้องกับรายงานของ Percinoto และคณะ (1995) ซึ่งได้ทำการวัดความขาวของส่วนที่แทรกซึมเข้าไปในร่องของพิวเคลือบฟันซึ่งเกิดจากการใช้กรดกัดเบรย์เทียบกันระหว่างกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงกับเรซินสำหรับเคลือบหกุนร่องฟัน พบว่ากลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์สามารถแทรกซึมเข้าไปในร่องของพิวเคลือบฟันซึ่งเกิดจากการใช้กรดกัดได้ดีกว่าเรซินสำหรับเคลือบหกุนร่องฟัน ความจำเป็นในการใช้บอนดิงเรซินร่วนกับการใช้กรดกัดพิวเคลือบฟันสำหรับขิดแบบรากเกตด้วยกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นสิ่งที่จะต้องทำการศึกษาต่อไป

การใช้บอนดิงเรซินสำหรับขิดแบบรากเกตด้วยคอมโพสิตเรซินในปัจจุบันยังคงมีข้อได้เสียกันอยู่เช่นกัน มีรายงานถึงความจำเป็นในการใช้บอนดิงเรซินเนื่องจากทำให้แรงขัดสูงขึ้น (Gwinnett, 1982) และทำให้เกิดความแข็งแรงของพิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรด (Espinosa, 1978) ในขณะที่บางรายงานกล่าวถึงความไม่จำเป็นของการใช้บอนดิงเรซินเนื่องจากไม่ทำให้กำลังแรงขัดสูงขึ้น (Wang และ Tamg, 1991) และไม่ทำให้ความแข็งแรงของพิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเรซินซึ่งเคลือบอยู่เป็นชั้นบางๆ ไม่มีการบ่มตัวอย่างมนูร์ฟ (Ceen และ Gwinnett, 1980; Joseph, Rossouw และ Basson, 1994)

แบบรากเกตที่ถูกขิดอยู่กับตัวฟันจะต้องทนต่อแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้ (Proffit, 1986) กำลังแรงขิดของแบบรากเกตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางทันตกรรมจัดฟันมีผู้รายงานไว้หลายค่าแตกต่างกันเนื่องจากในแต่ละการทดลองจะใช้วัสดุและวิธีการที่แตกต่างกัน Reynolds (1975) รายงานว่าวัสดุขิดติดที่ขอมรับได้ในการนำมาขิดแบบรากเกตทางเทคนิคจะให้ค่ากำลังแรงขิด เมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (4.9 เมกะปานติกาล) ส่วน Lopez (1980) รายงานว่าค่ากำลังแรงขิดที่เหมาะสมกว่า 60-80 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (5.88-7.86 เมกะปานติกาล) จากการทดลองนี้ค่าเฉลี่ยของแรงขิดเมื่อใช้กราสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขิดติดโดยทำการเดรย์เคลือบฟันโดยการใช้กรดกัด (13.41 เมกะปานติกาลในกุญแจที่ 3 และ 13.70 เมกะปานติกาลในกุญแจที่ 4) แม้ว่าจะมีค่าต่ำกว่าเมื่อใช้คอมโพสิตเรซินเป็นวัสดุขิดติด

(16.29 เมกะป่าสคอก) แต่ค่าดังกล่าวขึ้นคงมากกว่าค่าดังแรงดึงดูดที่ Raynolds(1975) และ Lopez(1980) กำหนดไว้ จึงน่าจะเหมาะสมสำหรับการใช้งานทางคณิติกได้ แต่ในกุญแจ ใช้ก้าสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติดโดยไม่ทำการเตรียมผิวเคลือบฟัน (กุญแจที่ 2) มีค่าผลลัพธ์กำลังแรงดึงดูดที่ต่ำกว่าไป (5.88 เมกะป่าสคอก) อาจไม่เหมาะสมในการนำมาใช้งานทางคณิติก

การใช้ก้าสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดที่มีส่วนผสมของเรซินในการขัดแบบรากเกตมีรายงานว่าสามารถใช้ขัดแบบรากเกตกับผิวเคลือบฟันชั่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมซึ่งมีความชื้นสูงได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำให้ผิวเคลือบฟันแห้งสนิท (Silverman และคณะ, 1995) นอกจากนั้นข้างมีรายงานว่าการทำให้ผิวฟันแห้งสนิทจะทำให้การขัดแบบรากเกตด้วยก้าสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดนี้ไม่ดีเท่าที่ควร (Silverman และคณะ, 1997) สำหรับการทดลองนี้ ในกุญแจทดลองที่ 2 ซึ่งไม่ทำการเตรียมผิวเคลือบฟัน การควบคุมตัวแปรเกินเกียวกับความชื้นของผิวเคลือบฟันโดยการเป่าให้ผิวเคลือบฟันทุกชี้แห้งด้วยลมที่ปราศจากความชื้นอาจทำให้ผิวเคลือบฟันแห้งเกินไปและมีผลให้ได้กำลังแรงดึงดูดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

แรงดึงระหว่างแบบรากเกตและผิวเคลือบฟันชั่งสูงเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันขณะทำการรื้อแบบรากเกตเมื่อถึงจุดการรักษา มีรายงานว่าการขัดแบบรากเกตเชรามิก กับผิวเคลือบฟันด้วยคอมโพสิตเรซินจะทำให้เกิดการแตกหักของผิวเคลือบฟันเมื่อทำการรื้อแบบรากเกต ดังนั้นก้าสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงจึงเป็นวัสดุยึดติดที่เหมาะสม กับแบบรากเกตเชรามิก เนื่องจากมีแรงดึงดูดที่ต่ำกว่าคอมโพสิตเรซิน (Blight และ Lynch, 1995)

การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันในการทดลองนี้ทำโดยใช้กรดฟอฟอริค 37 เปอร์เซนต์ ทابนผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 วินาที ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน เป็นการทำให้เกิดการสูญเสียเรierz ชาตุนางส่วนของผิวเคลือบฟันเกิดเป็นร่องลึก ประมาณ 15-120 ไมครอน การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันด้องเดือกใช้ชนิดของกรด ความเข้มข้น ของกรด ระยะเวลาในการทำการดิบันผิวเคลือบฟันที่เหมาะสม ชนิดของกรดที่นิยมใช้ ในการกัดผิวเคลือบฟันคือ กรดซิตริก และกรดฟอฟอริค ความเข้มข้นของกรดที่นิยมใช้ในการกัดผิวเคลือบฟันคือ กรดฟอฟอริค ความเข้มข้น 30-50 เปอร์เซนต์ (Combe, 1992) ระยะเวลาในการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันในชุดแรกๆนิยมใช้เวลาประมาณ 60 วินาที ภายหลังมีรายงานว่า การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 60 วินาที จะทำให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันมากเกินไป

จะสามารถทำให้เกิดการแตกหักของผิวเคลือบฟันขณะทำการรื้อแนวรากเกต (Brannstrom, Malmgren, และ Nordenvall, 1982) ขณะที่การใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 15 วินาที จะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวเคลือบฟันน้อยกว่า และทำให้กำลังแรงขึ้นที่ไม่แตกต่างกันของชั้นยึดตัวคัญ (Barkmeier, Gwinnett, และ Shaffer, 1985; Wang, 1991)

การ潔牙แสงเพื่อการบ่มด้วยของกลาง ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงในการทดลองนี้ ทำโดย洁牙แสงที่มีความขาวคล้ำ 450 นาโนเมตร เป็นเวลา 60 วินาที โดย洁牙แสงทางด้านไอกลักษณ์ ด้านไอกลักษณ์ ด้านบนบดเคี้ยว แต่ด้านไอกลีเซอร์เจี้ยอก ของแนวรากเกต ด้านละ 15 วินาที ตามค่าแนะนำของบริษัทผู้ผลิต การ洁牙แสงเพื่อให้เกิดการบ่มด้วยของวัสดุขึ้นติดเชิงนิค บ่มด้วยแสงภายใต้แนวรากเกต โภหะซึ่งเป็นวัสดุที่บ่มด้วยสารารถทำได้เนื่องจากแสงสามารถกระชาญผ่านฟันซึ่งมีลักษณะโปร่งแสง (Joseph และ Rossouw, 1990; Wang และ Meng, 1992)

Joseph และ Rossouw (1990) เปรียบเทียบกำลังแรงขึ้นของแนวรากเกตโภหะกับฟันเขี้ยว เมื่อใช้คอมโพสิตเรซิโนนิดบ่มด้วยเคมีและชานิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นติดเชิงนิค การบ่มด้วยของ กอน คอมโพสิตเรซิโนนิดบ่มด้วยแสงภายใต้แนวรากเกต โภหะทำโดย洁牙แสงที่ขอบด้านบดเคี้ยวฟัน แต่ด้านไอกลีเซอร์เจี้ยอกของแนวรากเกตด้านละ 10 วินาที แต่洁牙แสงจะถูกพ่นด้านไอกลีเซอร์ของฟัน เป็นเวลา 2 นาที ผลปรากฏว่ากำลังแรงขึ้นของหั้งของกุ่มไม่แตกต่างกันของชั้นยึดตัวคัญ ส่วน Wang และ Meng (1992) ทำการเปรียบกำลังแรงขึ้นของแนวรากเกต โภหะกับฟันกรามน้อย เมื่อใช้คอมโพสิตเรซิโนนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นติดเชิงนิค โภหะทำให้เกิดการบ่มด้วย洁牙 แสงที่ขอบด้านไอกลักษณ์และด้านไอกลักษณ์ของแนวรากเกตเป็นเวลารวม 60-40 และ 20 วินาที โดยใช้กุ่มที่ขึ้นติดแนวรากเกตด้วยคอมโพสิตเรซิโนนิดบ่มด้วยเคมีเป็นกุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า กุ่มทดลองหั้ง 3 มีค่ากำลังแรงขึ้นไม่น้อยกว่ากุ่มควบคุม แต่กุ่มทดลองซึ่งได้รับการ洁牙 แสงเป็นเวลา 60 วินาที จะมีค่ากำลังแรงขึ้นสูงสุด Silverman และคณะ (1995) แนะนำเกี่ยวกับ วิธีการ洁牙แสงเพื่อให้เกิดการบ่มด้วยของกลาง ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับ การใช้งานทางคลินิกว่า สำหรับฟันหน้า洁牙แสงที่ขอบแนวรากเกตด้านป้ำยฟันและด้านไอกลีเซอร์เจี้ยอกด้านละ 15 วินาที แต่洁牙แสงจะถูกพ่นด้านไอกลีเซอร์ของฟันอีก 15 วินาที ส่วนในฟันหลังให้洁牙แสงที่ขอบแนวรากเกตด้านไอกลักษณ์ ด้านไอกลักษณ์ ด้านไอกลีเซอร์ และด้านบดเคี้ยว ด้านละ 15 วินาที

กลาง ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงที่ใช้ในการทดลองนี้ (Fuji Ortho LC) มี ปฏิกิริยาการบ่มด้วยแสงเป็น 3 ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยากรด-เบส ซึ่งจะถูกดึงกับ ปฏิกิริยาการก่อตัวของกลาง ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยเคมี ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นทันที

หลังจากผลกระทบส่วนผู้รับส่วนเหตุการณ์เข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยแรงจากศรีษะชายแดง จะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมօไรเซชันของโพลีเมօที่เป็นส่วนผลกระทบของวัสดุนี้ ทำให้เกิดการก่อตัวอย่างรวดเร็ว อีกปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาโพลีเมօไรเซชันที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อผลกระทบส่วนผู้รับส่วนเหตุการณ์ของวัสดุชนิดนี้เข้าด้วยกัน (Silverman, 1995) ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เมื่อผลกระทบส่วนผู้รับส่วนเหตุการณ์ของวัสดุนี้เข้าด้วยกันแล้วการก่อตัวจะเริ่มเกิดขึ้นภายใน 2 นาที แม้จะไม่ได้รับการฉายแสง ทำให้ระยะเวลาการทำงานต่อน้ำแข็งจำกัดซึ่งขัดแย้งกับข้อดีของวัสดุยืดหยุ่นด้วยแสงคือสามารถกำหนดเวลาการบ่มตัวของวัสดุได้ทำให้สามารถใช้เวลาในการปรับตัวแห้งของแบรอกเกตให้ถูกต้องได้อย่างไม่จำกัด หรือสามารถปรับตัวแห้งของแบรอกเกตพร้อมๆ กันหากใช้ได้ (Greenlaw, Way และ Galil, 1989) นอกจากนั้นถ้าใช้ไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงข้างต้นทำการผลกระทบส่วนผู้รับส่วนเหตุการณ์ด้วยกันซึ่งอาจทำให้เกิดฟองอากาศในเนื้อวัสดุอันเป็นจุดบกพร่องอย่างหนึ่งซึ่งทำให้กำลังแรงขัดดลอง ต่างจากคอมโพสิตที่รับน้ำหนักด้วยแสงซึ่งเป็นวัสดุยืดหยุ่นที่ไม่ต้องทำการผลกระทบด้วยมือทำให้ไม่เกิดฟองอากาศในเนื้อวัสดุ (Willson, 1988) ในปัจจุบันมีการผลิตกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ซึ่งมีส่วนผลกระทบของเรซินสำหรับใช้แบบแบรอกเกตชนิดบ่มด้วยเคมีทำให้สามารถลดขั้นตอนการฉายแสงลงได้ (Komori และ Ishikawa, 1997) นอกจากนั้นยังมีการบรรจุส่วนผลกระทบส่วนเหตุการณ์ในแคปซูลสำหรับพัฒนาโดยใช้คริ่องปั๊นอะมัลกัมทำให้ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในเนื้อวัสดุอันเนื่องมาจากการผลกระทบด้วยมือ

บริเวณที่เกิดความล้มเหลวของการซีดดิคในกุ่มทดลองที่ใช้กลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยืดหยุ่นแต่เรียนผิวเคลือบพื้นโดยการใช้กรดกัดทึ้งในกุ่มที่ทำบนนิติงเรซินและกุ่มที่ไม่ได้ทำบนนิติงเรซิน (กุ่มที่ 3 และ 4) จะเกิดขึ้นในสักษณะเดียวกันคือเกิดความล้มเหลวภายในเนื้อของวัสดุยืดหยุ่นโดยมีส่วนของวัสดุยืดหยุ่นทึ้งหมดอยู่ที่ผิวเคลือบพื้น ต่างจากกุ่มทดลองที่ใช้กลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยืดหยุ่นโดยไม่เรียนผิวเคลือบพื้น (กุ่มที่ 2) ซึ่งบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของ การซีดดิคจะอยู่ที่ร่องต่อระหว่างวัสดุยืดหยุ่นและผิวเคลือบพื้น (*adhesive failure*) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Scott, Gracia-Godoy และ Summitt (1995) และ Ewoldsen และคณะ (1995) เมื่อพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบห้องกราดพบว่าในกุ่มทดลองที่ 3 และ 4 การซีดดิคระหว่างวัสดุยืดหยุ่นและผิวเคลือบพื้นจะมีการขีดอยู่โดยขาดเสียพื้นที่และเชิงกลโดยเกิดการแตกซึ่งเป็นเรื่องของผิวเคลือบพื้นซึ่งเกิดจากการใช้กรดกัด ส่วนในกุ่มที่ 2 ซึ่งไม่ได้ทำการเรียนผิวเคลือบพื้นโดยใช้กรดกัดจึงไม่เกิดการขีดด้วยพื้นจะเชิงกลดังกล่าว คงมีแต่การขีดอยู่ด้วยพื้นจะเหมือนระหว่างกลาสไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงและผิวเคลือบพื้น สักษณะความล้มเหลวของ การซีดดิคในเนื้อ

ของวัสดุยึดติด (กثุ่มที่ 3 และ 4) แสดงว่าความแข็งแรงภายในเนื้อ (cohesive strength) ของวัสดุยึดติดมีค่าน้อยกว่ากำลังแรงยึด (bond strength) ระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบพื้นโดยพื้นจะเชิงกล ส่วนถักจะมีความต้านทานของการยึดติดซึ่งเกิดที่รอยต่อระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบพื้น (กทุ่มที่ 2) แสดงว่ากำลังแรงยึดระหว่างก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงและผิวเคลือบพื้นด้วยพื้นจะมีค่าน้อยกว่าความแข็งแรงภายในเนื้อของวัสดุยึดติด

ก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงสามารถยึดกับผิวเคลือบพื้นด้วยพื้นจะมีเช่นเดียวกับก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยเคลมี (Wilson, 1990; Sidhu และ Watson, 1995) พื้นจะมีดังกล่าวเกิดจากการแตกเปลือกไข้อนระหว่างก่อตุ่นควรรับอุณหภูมิของกรดไฮดีอะคริลิก กับแอกเซิมอิโอนหรือฟอร์ฟเฟตอิโอนของไฮดรอกซิอะพาไทท์ในผิวเคลือบพื้น (Wilson และ McLean, 1988) การยึดติดระหว่างก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงด้วยพื้นจะมีดังกล่าวเป็นข้อดีของการนำวัสดุนี้มาใช้ชิดแบรกเกตกับผิวเคลือบพื้นเนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้กรดกัดซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและทำอันตรายต่อผิวเคลือบพื้น นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความยากลำบากในการรื้อแบรกเกตและทำความสะอาดผิวเคลือบพื้นเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาทางทันตกรรมขัดพื้น (Silverman และคณะ, 1995) แต่จากการทดลองนี้การอาจศึกษาการยึดติดอยู่ระหว่างก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงโดยพื้นจะมีการหักขาดมากอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางคลินิก การใช้กรดกัดผิวเคลือบพื้นเป็นการทำให้เกิดร่องในผิวเคลือบพื้นก่อให้เกิดการยึดติดระหว่างก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงและผิวเคลือบพื้น แต่ในขณะเดียวกันการใช้กรดกัดผิวเคลือบพื้นเป็นการกำจัดแร่ธาตุบนผิวเคลือบพื้นซึ่งมีความสำคัญต่อการยึดติดระหว่างก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์กับผิวเคลือบพื้นโดยพื้นจะมี (Tavas และ Salem, 1990) จากผลการทดลองนี้การเตรียมผิวเคลือบพื้นโดยใช้กรดกัดเมื่อใช้ก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงกับผิวเคลือบพื้นจากพื้นจะมีพื้นจะเชิงกลซึ่งทำให้ได้กำลังแรงยึดที่สูงขึ้นแต่ไม่สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการใช้กรดกัดผิวเคลือบพื้นซึ่งอาจเป็นการทำอันตรายต่อผิวเคลือบพื้น แต่การท้าความสะอาดผิวเคลือบพื้นกับพื้นภายหลังการรื้อแบรกเกตอาจจะไม่สะดวกง่ายดายเหมือนกับการใช้ก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงเป็นวัสดุยึดติดโดยขาตั้งพื้นจะมีเพียงอย่างเดียวเนื่องจากวัสดุยึดติดทั้งหมดจะติดอยู่กับผิวเคลือบพื้น

การใช้กรดกัดผิวเคลือบพื้นสำหรับยึดแบรกเกตด้วยก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแรงเป็นการเพิ่มความสามารถในการยึดติด แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อดีของการใช้ก่อสร้างไอลอยโนเมอร์ชิเมนต์ในการยึดแบรกเกตจากรายงานของ White (1986) แต่ยังไวน์ก็ความ

สามารถในการป้องกันฟูกอื้อไวรัสของวัสดุชนิดนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดการสูญเสียเร็วๆ ด้วยของผิวเคลือบพื้นรองฯแบบรากเกต (Fross และ Seppa, 1990; Korch และ Kofman, 1990; Mitra, 1991; Momoi และ McCabe, 1993) ซึ่งคงเป็นจุดเด่นของวัสดุชนิดนี้ที่ให้มีความคุ้มค่าที่จะนำมาใช้ขัดแบบรากเกตได้

เนื่องจากบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของการขัดดีดของกลุ่มทดลองที่ 3 และ 4 ซึ่งเกิดภายในเนื้อของวัสดุยึดติด ดังนั้นการพัฒนาออกแบบไอโอดีเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเพื่อนำมาใช้ในการขัดแบบรากเกตหากจะให้ได้ก้าลังแรงขึ้นซึ่งควรจะช่วยให้การพัฒนาให้ความแข็งแรงมากขึ้นในเนื้อของวัสดุชนิดนี้มีมากขึ้น

พื้นที่เกือกใช้ในการทดสอบนี้คือพื้นกระเบื้องเนื้อของจากเป็นพื้นซึ่งพบปัญหาการหลุดของแบบรากเกตบ่อย (Knoll, Gwinnett และ Wolff, 1986) และเป็นพื้นธรรมชาติซึ่งสามารถเก็บด้วยบ่ามได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นซึ่งมักจะถูกถอนเพื่อการจัดพื้น

ผิวเคลือบพื้นที่ใช้ในการทดสอบนี้ไม่ท้าการกรอตัดให้เรียบเนื่องจากต้องการให้ผิวเคลือบพื้นมีถักข่ายกับการใช้งานทางคลินิก แต่ไม่ต้องการบกวนต่อองค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่บนผิวเคลือบพื้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขัดดีดของกลางไอโอดีเมอร์ซีเมนต์ (Wilson, 1990; Sidhu และ Watson, 1995)

ชนิดของแรงที่ใช้ในการทดสอบก้าลังแรงขึ้ดสำหรับการทดสอบนี้คือแรงชนิดเฉือน/ปอก เนื่องจากแรงเฉือนเป็นแรงที่มักทำให้เกิดการหลุดของแบบรากเกตทางคลินิกมากที่สุด (Alexander, Viasis และ Nakajima, 1993) การทำให้แบบรากเกตหลุดด้วยแรงเฉือนเพียงอย่างเดียวเป็นการยากเนื่องจากแรงดึงดักถาวรต้องกระทำบีบเวียนรอบต่อระหว่างแบบรากเกตกับผิวเคลือบพื้น ดังนั้นแรงที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือแรงเฉือน/ปอก ถ้าวคือแรงดึงดักถาวรกระทำในทิศทางที่ขนานกับผิวสัมผัสระหว่างแบบรากเกตกับผิวเคลือบพื้นแต่ตำแหน่งที่แรงมากกระทำจะอยู่ห่างจากรอบต่อของแบบรากเกตกับผิวเคลือบพื้น (Fox, McCabe และ Buckley, 1993) สำหรับในการทดสอบนี้ตัวแรง ดังกล่าวจะอยู่ที่ปีกค้านไกส์ให้ถูกของแบบรากเกต เนื่องจากสามารถทำได้

การทดสอบนี้จากองค์สภาพแวดล้อมในช่องปากซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามอาหารที่รับประทานด้วยเครื่องเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร เพื่อทำให้เกิดความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (thermal stress) ซึ่งมีความจำเป็นในการทดสอบวัสดุขึ้นติดในห้องปฏิบัติการ (Millette และ McCabe, 1996; International Standard Organization, 1994)

การตรวจสอบบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของการขัดด(TM) มีรายงานถึงวิธีการต่างๆ ใน การตรวจสอบหลักวิธี วิธีหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมคือการตรวจสอบโดยใช้ดัชนีการเหลืองญี่ปุ่นวัสดุขึ้นติด(Artun และ Bergland, 1984; Sinha และคณะ, 1995) ซึ่งทำการตรวจสอบบริเวณผิวเคลือบฟันภายหลังทำให้แบบรอกเกตหุดออกแล้วว่ามีปริมาณวัสดุขึ้นติดเหลืองญี่ปุ่นท่าไ� โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับนั้น

ในกุญแจคะแนน 0 บอกได้ว่าเกิดความล้มเหลวของการขัดด(TM) เนื่องจากขาดความสามารถในการขัดตระหง่านวัสดุขึ้นติดและผิวเคลือบฟัน ดังนั้นการพัฒนาวัสดุขึ้นติดให้สามารถใช้ขัดแบบรอกเกตกับผิวเคลือบฟันได้ดีขึ้นจึงควรเพิ่มความสามารถในการขัดกับผิวเคลือบฟันของวัสดุขึ้นติด แต่ในกุญแจคะแนนที่ 3 ไม่สามารถบอกได้ว่าความล้มเหลวของการขัดด(TM) เกิดขึ้นเนื่องจากขาดความสามารถในการขัดตระหง่านวัสดุขึ้นติดกับฐานแบบรอกเกตหรือเนื่องจากความล้มเหลวภายในเนื้อของวัสดุขึ้นติด ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบบริเวณฐานแบบรอกเกตด้วยว่ามีวัสดุขึ้นติดเหลืองญี่ปุ่นหรือไม่ ซึ่งในการทดสอบนี้ได้ทำการตรวจสอบด้วย กดดองอุตทรศน์สเตอริโอ หากมีวัสดุขึ้นติดเหลืองญี่ปุ่นอยู่กับฐานแบบรอกเกตแสดงว่าความล้มเหลวของ การขัดด(TM) เนื่องจากความแข็งแรงภายในเนื้อของวัสดุขึ้นติดต่ำเกินไป เช่นเดียวกับกุญแจคะแนน 1 และ 2 หากมีวัสดุขึ้นติดเหลืองญี่ปุ่นอยู่ที่ฐานแบบรอกเกตแสดงว่าเกิดความล้มเหลวร่วมกันระหว่างความล้มเหลวของ การขัดด(TM) ของวัสดุขึ้นติดกับผิวเคลือบฟันและความล้มเหลวภายในวัสดุขึ้นติด การรู้ถึงบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของ การขัดด(TM) มีความสำคัญต่อการพัฒนาวัสดุขึ้นติดใหม่คุณภาพดีที่สุด

ฐานการวิจัย

1.ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยทำการเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด และใช้กรดกัดตามด้วยการทำงานอนดิงเรซิน (13.42 เมกะปานาสกาล และ 13.70 เมกะปานาสกาล) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟัน เมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยไม่ทำการเตรียมพิวเคลือบฟัน (5.88 เมกะปานาสกาล) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$)

2.ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยทำการเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด (13.42 เมกะปานาสกาล) แต่ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยทำการเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัดตามด้วยการทำงานอนดิงเรซิน (13.70 เมกะปานาสกาล) ในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$)

3.ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยทำการเตรียมพิวเคลือบฟัน (13.42 เมกะปานาสกาล และ 13.70 เมกะปานาสกาล) มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด (16.29 เมกะปานาสกาล) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$)

4.ความถ้วนเทกวในการยึดติดเมื่อใช้ก้อนไฟลิทเรซินเป็นวัสดุยึดติดเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุยึดติดกับพิวเคลือบฟันและภายในเนื้องของวัสดุยึดติด (adhesive/cohesive failure)

5.ความถ้วนเทกวในการยึดติดเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึด โดยไม่ทำการเตรียมพิวเคลือบฟันเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุยึดติดกับพิวเคลือบฟัน (adhesive failure)

6.ความถ้วนเทกวในการยึดติดเมื่อใช้กาวสีไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึด โดยทำการเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด และใช้กรดกัดตามด้วยการทำงานอนดิงเรซินเกิดขึ้นภายในเนื้องของวัสดุยึดติด (cohesive failure)

7. การพัฒนาภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงสีหัวรับข้อมูลแบบรอกเกตให้ได้กำลังแรงขึ้นที่สูงขึ้นควรพัฒนาความแข็งแรงภายใต้เงื่อนไขของวัสดุนี้

8. การใช้ภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นแบบรอกเกตแทนคอมโพสิตเรซินเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้เนื่องจากสามารถป้องกันการสูญเสียและครุยอนๆแบบรอกเกตแต่ให้กำลังแรงขึ้นที่สูงพอสำหรับการใช้งานทางคลินิก แต่ควรทำการเตรียมผิวเกลือบฟันโดยการใช้กรดกัดร่วนด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้เป็นการทดลองกำลังแรงขึ้นซึ่งนิคบัมด้วยน้ำยา/pอกระหว่างแบบรอกเกตกับผิวเกลือบฟันเมื่อใช้ภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นติดเนื้องาเป็นแรงซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดการหลุดของแบบรอกเกตได้มาก (Alexander, Viasis และ Nakajima, 1993) แต่ยังไงก็ตามในทางคลินิกขึ้นนี้แรงอ่อนที่ทำให้เกิดการหลุดของแบบรอกเกตได้เช่น แรงคง และแรงบิด เป็นต้น ควรมีการศึกษาถึงความต้านทานต่อแรงเหล่านี้ต่อไป

2. ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงนำมายทดสอบ ขนาดตามลักษณะการใช้งาน เช่นนิคซึ่งใช้สำหรับรองฟันโพรงฟัน นิคซึ่งใช้สำหรับบูรณะฟัน นิคซึ่งใช้สำหรับขัดครอบฟัน ตลอดจนนิคซึ่งใช้สำหรับขัดแบบรอกเกตโดยเฉพาะ ในงานวิจัยนี้ใช้ภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงสำหรับขัดแบบรอกเกตเพียงอย่างเดียวแต่ หน่วยความล้มเหลวของภารกิจก็คงภายในเนื้องของวัสดุ การทดลองใช้ภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่นิคบัมด้วยแสงสำหรับบูรณะฟันซึ่งมีความแข็งแรงภายใต้เงื่อนไขของวัสดุสูงมาใช้ในการขัดแบบรอกเกตเป็นสิ่งที่น่าศึกษาต่อไป

3. ในปัจจุบันภารกิจอย่างในเมืองซึ่งมีส่วนผสมของเรซินสำหรับขัดแบบรอกเกต มีทั้งนิคบัมด้วยแสงและนิคบัมด้วยเคมี (Komori และ Ishikawa, 1997) การทดลองใช้ภารกิจอย่างในเมืองซึ่งมีส่วนผสมของเรซินมีนิคบัมด้วยเคมีสำหรับขัดแบบรอกเกตเป็นเรื่องที่น่าศึกษา นอกจากนั้นในแง่ของการวิจัยยังเป็นการจำกัดด้วยปริมาณคือการฉาบแสงเพื่อการบ่มด้วยของภารกิจอย่างในเมืองซึ่งเน้นที่

4.อัตราส่วนผู้คนระหว่างส่วนผู้ชายและส่วนผู้หญิงมีผลต่อกำลังแรงขึ้นระหว่างแบร์กเก็ต กับผิวคีลีอบฟันเมื่อใช้กาวส్โถโอลูโนเมอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุชีดดิต (Cook, Luther และ Youngson, 1996) ควรทำการศึกษาถึงผลของอัตราส่วนระหว่างส่วนผู้ชายและส่วนผู้หญิงต่อ กำลังแรงขึ้นระหว่าง แบร์กเก็ตกับผิวคีลีอบฟันเมื่อใช้กาวส్โถโอลูโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วย แห้งเป็นวัสดุชีดดิต

5.ในงานวิจัยนี้ทำการทดสอบกาวส్โถโอลูโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงโดยตรงส่วน ผู้คนด้วยช้อนและหกอุดหงค์ที่บริษัทผู้ผลิตให้มามา ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของส่วนผู้คน ใน การทดสอบแต่ละครั้ง ทดสอบจนวิธีการทดสอบด้วยพายพสมวัสดุอาจทำให้เกิดฟองอากาศในเนื้อ วัสดุซึ่งมีผลต่อกำลังแรงขึ้นระหว่างแบร์กเก็ตกับผิวคีลีอบฟันเมื่อใช้วัสดุนี้เป็นวัสดุชีด ดิต(Willson, 1988) การใช้กาวส్โถโอลูโนเมอร์ซีเมนต์ซึ่งมีการบรรจุส่วนผู้คนในแคปซูลและ ทำการทดสอบด้วยเครื่องปั่นอะมัลกัม เป็นวิธีที่สามารถก้าวจัดตัวเพรากินเหล่านี้ได้

6.การทดสอบกำลังแรงขึ้นในระบบแรกของการขึ้นรูปเป็นที่จะต้องทำการศึกษา ต่อไปเนื่องจากหากทำการทดสอบแรงขึ้นในระบบแรกมีค่าเฉลี่ย จะทำให้ไม่สามารถใช้ส่วนตัดฟันทันที ภายหลังการติดแบร์กเก็ตได้

7.ความสามารถในการขึ้นรูประหว่างแบร์กเก็ตและผิวคีลีอบฟันเมื่อใช้กาวส్ โถโอลูโนเมอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุชีดดิตเป็นเหตุผลหนึ่งในการเลือกใช้วัสดุนี้ เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ มีความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุนี้ในการขึ้นรูปแบร์กเก็ตคือความสามารถในการป้องกันการสูญเสียเรื่องราคุณภาพของผิวคีลีอบฟันรอบๆแบร์กเก็ต (Michael, McCarthy และ Hondrum, 1994) การ ศึกษาถึงความสามารถในการป้องกันฟลูออยด์ ระยะเวลาและปริมาณของฟลูออยด์ที่ถูกปล่อย ออกมานาตดอตความสามารถในการรักษาฟลูออยด์จากสิ่งแวดล้อมของวัสดุนี้ มีความ จำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาต่อไป

8.งานวิจัยนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถจำลองสภาพแวดล้อมใน ช่องปากได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาถึงผลการใช้งานของวัสดุนี้ทางคลินิก เช่น อัตราการหลุด ของ แบร์กเก็ตระหว่างทำการรักษา และอัตราการหลุดลงในการสูญเสียเรื่องราคุณภาพของผิวคีลีอบฟัน ต้องมีการศึกษาต่อไป