

ผลของการเติร์บินผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอก
ของกลาสไอลอยโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับขีดแบบรากเกต

นายชัชพันธุ์ ภูทวีเกียรติ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหันตกรรมจัดฟัน

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540

ISBN 974-637-960-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE EFFECTS OF ENAMEL SURFACE TREATMENTS ON SHEAR/PEEL BOND
STRENGTH OF LIGHT CURED GLASS IONOMER CEMENT BONDED BRACKETS

Mr.Thachpan Poontawekiat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science in Orthodontics

Department of Orthodontics

Graduate School


Chulalongkorn University

Academic Year 1997

ISBN 974-637-960-7


หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของการเรียนผิวเคลือบพื้นต่อกำลังแรงดึงดูดชนิดเดือน/ปักกของ กําลังไอโอดีโนเมอร์ชีเมนต์ชนิดบ่มคัวข้างแรงสำหรับขีดแนวรากเกต
ไดช	นายธัชพันธุ์ ทุกทิวเกียรติ
ภาควิชา	ทันตกรรมจัดฟัน
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ รักพร เหล่าฤทธิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ ทันตแพทย์ ดอคเตอร์ ชกธชา ห้านิรัตศัย

บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต


 คณบดีบันทึกวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุดวงศ์)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กนก สารเทศา)

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ รักพร เหล่าฤทธิชัย)

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ทันตแพทย์ ดอคเตอร์ ชกธชา ห้านิรัตศัย)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วัชระ เพชรคุปต์)

 กรรมการ
(อาจารย์ ดอคเตอร์ ยิ่ง จันทวนิช)

พิมพ์ด้นถ้าการทัศน์ที่ก่อวิทยานิพนธ์ภายนอกในกรอบสีเขียวนี้เพื่อจะแผ่นเดียว

รัชพันธุ์ บุญกวีเกียงต์ : ผลกระทบของการเคลือบผิวเคลือบฟันต่อกำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกเมื่อไขคแบบแกะด้วยกาลาไอโไอโนเมอร์ซิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับข้อเสนอแนะ (THE EFFECTS OF ENAMEL SURFACE TREATMENTS ON SHEAR/PEEL BOND STRENGTH OF LIGHT CURED GLASS IONOMER CEMENT BONDED BRACKETS) อ.ที่ปรึกษา : พพ.พ.ร.ร.กพ. เหตุสุทธิชัย, อ.ที่ปรึกษาร่วม : อ.พพ.คร.ช.กชชา ห้านิรตติศ, 77 หน้า, ISBN 974-637-960-7

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าผลลัพธ์ที่กำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกเมื่อไขคแบบแกะด้วยกาลาไอโไอโนเมอร์ซิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงสำหรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 120 ชิ้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ กะ 30 ชิ้น กลุ่มที่ 1 ใช้คอมไฟติดเรซินเป็นวัสดุยึดติด กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ใช้กลาสไอโไอโนเมอร์ซิเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุยึดติด โดยกลุ่มที่ 2 ไม่เครื่องผิวเคลือบฟัน กลุ่มที่ 3 เครื่องผิวเคลือบฟันโดยใช้กรีฟฟอฟอริก กุ่นที่ 4 เครื่องผิวเคลือบฟันโดยใช้กรีฟฟอฟอริกและทำด้วยอนติงเรซิน รั้งงานตัวอย่างถูกเก็บในน้ำกั่น อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อนนำไปผ่าตัดเครื่องเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจรระหว่าง 5-55 องศาเซลเซียส 500 รอบ จากนั้นนำไปทดสอบกำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกด้วยเครื่องชุดนิเวอร์แซกแทสติคเมชัน ความเร็วของการดึง 0.5 มิติเมตร/วินาที การเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ที่กำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกทำโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทำทดสอบเชฟเฟอร์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สรุปว่าค่าผลลัพธ์ที่กำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกในกลุ่มที่ 1 (16.29 ± 2.23 เมกะปอนต์) มีค่ามากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกในกลุ่มที่ 2 (5.88 ± 2.46 เมกะปอนต์) มีค่าน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดชนิดเดือน/ปอกในกลุ่มที่ 3 (13.41 ± 1.64 เมกะปอนต์) และ กลุ่มที่ 4 (13.70 ± 2.19 เมกะปอนต์) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ในกลุ่มที่ 1 เกิดภายใต้เงื่อนไขของวัสดุยึดติดและการยึดติดระหว่างวัสดุยึดติด กับผิวเคลือบฟัน กลุ่มที่ 2 เกิดที่การยึดติดระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวเคลือบฟัน ส่วนกลุ่มที่ 3 และ 4 เกิดภายใต้เงื่อนไขของวัสดุยึดติด.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

C865064: MAJOR ORTHODONTICS

KEY WORD: ENAMEL SURFACE TREATMENT / SHEAR/PEEL BOND STRENGTH / LIGHT CURED GLASS IONOMER CEMENT

• THACHPAN POONTAWEKIAT : THE EFFECTS OF ENAMEL SURFACE TREATMENTS ON SHEAR/PEEL BOND STRENGTH OF LIGHT CURED GLASS IONOMER CEMENT BONDED BRACKETS. THESIS ADVISOR : ASSIST.PROF. RUCKPORN LAOSUTHIWONG. THESIS CO-ADVISOR : CHOLTACHA HARNIRATTISAI, Ph.D. 77 pp. ISBN 974-637-960-7

The objective of this study is to compare mean shear/peel bond strength when bonding brackets with light cured glass ionomer cement to enamel after various surface treatments. One hundred and twenty premolar teeth which were extracted from orthodontic patients were divided into four groups, each group contain thirty teeth. Group 1, composite resin was used. In group 2,3 and 4 light cured glass ionomer cement was used as the adhesive material. Unprepared enamel surfaces were tested in group 2. For group 3, enamel surfaces were etched with phosphoric acid, and group 4, enamel surfaces were etched with phosphoric acid then bonding resin was applied to the etched surfaces later on. Samples were stored for 24 hours in 37°C distilled water before subjected to 500 thermocycles between 5°C to 55°C. Universal testing machine with a crosshead speed of 0.5 mm/min. was used to test shear/peel bond strength of the samples. The results were statistically analysed by using one-way ANOVA and Scheffe test at significant level of 0.05. The mean shear/peel bond strength in group 1 (16.29 ± 2.33 Mpa) was significantly higher than another groups. Lowest mean shear/peel bond strength was found in group 2 (5.88 ± 2.46 Mpa). Mean shear/peel bond strength in group 3 (13.41 ± 1.64 Mpa) and group 4 (13.70 ± 2.19 Mpa) showed no significantly differences. Adhesive failure at resin/ enamel interface and cohesive failure were observed in group 1. Group 2 showed adhesive failure at resin/ enamel interface and cohesive failure was founded in group 3 and 4.

ภาควิชา... ทันตกรรมจัดฟัน

ลายมือชื่อผู้เขียน

จันทร์ บุญเรือง

สาขาวิชา... ทันตกรรมจัดฟัน

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. รุ่งโรจน์ ใจดี

ปีการศึกษา... 2540

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan

ดร. วิวัฒน์ ใจดี



กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พศ.ทพ.รักษา เหล่าสุทธิชัย และอ.ทพ.คร.ชุดราช หานิรดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่า
ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศไทย จำกัด
ในการอนุมัติเงินทุนที่ใช้ในงานวิจัย

ขอขอบคุณคณิก ภานุ แฟ้มิกิ สำหรับความกรุณาในการให้เชื้อเพลิงด้วยแสง

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาหันตกรรมจัดพื้น คณะหันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าในการเข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ผู้ช่วย รวมรุ่น แห่งเจ้าหน้าที่ในภาควิชาทุกท่าน สำหรับ
บรรยายกาศอันอบอุ่นในการศึกษาตลอด 3 ปี

ขอขอบคุณราดา แฉกรรษา ของข้าพเจ้า สำหรับกำลังใจที่มีให้เสมอมา

ประไชยน์ แฉความคิดๆ ๆ ที่พึงได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณแฉคุณ
ทุกท่านด้วยความจริงใจ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัชพันธุ์ บุญทวีเกียรติ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๙
กิตติกรรมประกาศ.....	๑๖
สารบัญตาราง.....	๑๘
สารบัญภาพ.....	๑๙

บทที่

1. บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๕
สมมุติฐานของการวิจัย.....	๕
ประโยชน์ของการวิจัย.....	๕
ขอบเขตของการวิจัย.....	๕
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	๖
ความไม่ถูกบูรพ์ของการวิจัย.....	๖
คำจำกัดความ.....	๖
2. วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง.....	๘
ข้อดีและข้อเสียของการซึ่ดแบร์กเก็ตหัวขอม โพสต์เรชิน.....	๘
ភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์.....	๑๐
ភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์นิคบันด้วขะແສງ.....	๑๔
การทดสอบยึดแบร์กเก็ตกับผิวฟันโดยใช้ភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์.....	๑๗
ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังแรงขึ้นระหว่างแบร์กเก็ตกับผิวเคลือบฟันเมื่อใช้ ភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์เป็นวัสดุยึดติด.....	๒๐
ความสามารถในการปักยึดฟุ้งด้วยรีดของភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์.....	๒๔
การใช้ភกาส ไอ ไอ โนเมอร์ชีเมนต์ยึดแบร์กเก็ตในทางคลินิก.....	๒๘
3. ระเบียบวิธีวิจัย.....	๓๑
ประชากร.....	๓๑
กลุ่มตัวอย่าง.....	๓๑
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	๓๑

การรวบรวมข้อมูล.....	38
การจัดกราฟท่า.....	38
ตัวแบบของการวิจัย.....	45
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	45
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	46
5. สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ.....	55
รายการอ้างอิง.....	66
ภาคผนวก.....	72
ประวัติผู้เขียน.....	77

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กำลังแรงขึ้นนิคเพื่อน/ปอกระหว่างแนวรากเกดและผิวเคลือบฟัน เมื่อใช้วัสดุขัดติดและวิธีการเตรียมผิวเคลือบฟันที่แตกต่างกัน.....	47
2. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05	48
3. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe Test) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05	48
4. แสดงค่าเด็กซ์นีการเหลืองวัสดุขัดติด.....	49

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. แสดงปฏิกริยาการก่อตัวของกลาสไオ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์	13
2. แสดงโครงสร้างของกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์ซึ่งก่อตัวบนบูรณา	14
3. แสดงปฏิกริยาการก่อตัวของกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์ชนิดนับมีตัวเลข ...	16
4. แสดงพันธะเคมีที่ทำให้เกิดการยึดติดระหว่างกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์ กับผิวเคลือบฟัน.....	18
5. แสดงบริเวณที่เกิดการยึดติดระหว่างกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์ กับ ผิวเคลือบฟัน.....	19
6. แสดงรูปแบบการปล่อยฟลูออยด์ของกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์	25
7. แสดงการอุดช่องแทะปล่อยฟลูออยด์ของกลาสไอ ไอ ในเมอร์ซีเมนต์.....	25
8. แสดงปรินามฟลูออยด์ที่ถูกปล่อยออกจากคอมโพสิตเกรชิน.....	27
9. ยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชีน.....	32
10. ส่วนพิกัดของยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชีน.....	32
11. ส่วนครอบแซล ของยูนิเวอร์แซล เทสติง แมชีน.....	33
12. แสดงการวางแผนของแผ่นไกอะไห้บนงานกับปีกด้านไกส์เหงอก ของแบราคเกต.....	34
13. ถื้อควบคุมอุณหภูมิ.....	34
14. เครื่องมือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร.....	35
15. เครื่องสำรวจแบบจำลองฟัน.....	35
16. เครื่องฉายแสง	36
17. เครื่องมือตัดชิ้นงาน.....	36
18. กล้องจุกทัศน์เต็มจอไอ.....	37
19. กล้องจุกทัศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกระดาศ.....	37
20. แสดงการยึดตัวอย่างฟันกับแผ่นพลาสติก.....	38
21. คอนไชส์	39
22. ฟูจิ ออร์ไช แอลซี	40
23. บอนคิงเกรชิน.....	40

24. แสดงการใช้เครื่องสำรวจแบบจักรองพื้นกดแบบเกตในแนวตั้งจากกับผิวที่มีผิวที่มีผิว.....	41
25. แสดงการขุดพื้นที่ดินแบบเกตกับกวดที่ขุดกับหอพีวีชีชั้นที่หนึ่ง.....	42
26. แสดงการครอบหอพีวีชีชั้นที่หนึ่งทับหอพีวีชีชั้นที่สอง.....	42
27. ตัวอย่างพื้นที่พร้อมสำหรับทำการทดสอบ.....	43
28. ตัวอย่างพื้นชั้นนำไปตรวจสอบคุณภาพด้วยห้องจุดที่ศูนย์อิสก์ครอนชนิดต่องกราด.....	44
29. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบบเกตและผิวเคลือบพื้นเมื่อใช้วัสดุยึดติดและวิธีการเตรียมผิวเคลือบพื้นที่แตกต่างกัน	47
30. แสดงบริเวณที่เกิดความถี่เมื่อเทียบกับของวัสดุยึดติด (ARI=1).....	50
31. แสดงบริเวณที่เกิดความถี่เมื่อเทียบกับของวัสดุยึดติด (ARI=2).....	50
32. แสดงบริเวณที่เกิดความถี่เมื่อเทียบกับของวัสดุยึดติด (ARI=0).....	51
33. แสดงบริเวณที่เกิดความถี่เมื่อเทียบกับของวัสดุยึดติด (ARI=3).....	51
34. แสดงบริเวณการขุดติดระหว่างคอมโพสิตเกรซินกับผิวเคลือบพื้น.....	52
35. แสดงบริเวณการขุดติดระหว่างกระดาษไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มค้ำแข้งกับผิวเคลือบพื้นเมื่อไม่ทำการเตรียมผิวเคลือบพื้น.....	53
36. แสดงบริเวณการขุดติดระหว่างกระดาษไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มค้ำแข้งกับผิวเคลือบพื้นเมื่อเตรียมผิวเคลือบพื้นด้วยการใช้กรดกัด.....	53
37. แสดงบริเวณการขุดติดระหว่างกระดาษไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มค้ำแข้งกับผิวเคลือบพื้นเมื่อเตรียมผิวเคลือบพื้นด้วยการใช้กรดกัดและทำอนติงเรซิน.....	54

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย