

## บทที่ 2

### ข้อมูลเบื้องต้น


#### 2.1 ไฮดรอกซีอะพาไทต์เซรามิกชีวภาพ

##### 2.1.1 ลักษณะทั่วไปของไฮดรอกซีอะพาไทต์<sup>1,2,3</sup>


ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) เป็นอะพาไทต์ประเกหานึ่ง โดยอะพาไทต์ (apatite) เป็นแร่สามัญที่อยู่ในหินอัคนี (igneous rock) หินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) มีสูตรทางเคมีทั่วไป  $A_{10}(BO_4)_6X_2$  โดย A คือ Ca, Sr, Ba, Pb และ Cd เป็นต้น  $BO_4$  คือ  $PO_4^{3-}$ ,  $VO_4^{3-}$ ,  $SiO_4^{4-}$ ,  $AsO_4^{3-}$  และ  $CO_3^{2-}$  X คือ  $OH^-$ ,  $Cl^-$ ,  $F^-$  และ  $CO_3^{2-}$  ตัวอย่างอะพาไทต์ชนิด  $PO_4^{3-}$  ได้แก่

ฟลูออร์อะพาไทต์	(Fluorapatite)	$Ca_{10}(PO_4)_6F$
คลอโรอะพาไทต์	(Chlorapatite)	$Ca_{10}(PO_4)_6Cl_2$
ไฮดรอกซีอะพาไทต์	(Hydroxyapatite)	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$
โพดอลิต	(Podolite)	$Ca_{10}(PO_4)_6CO_3$

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ คือสารเซรามิกชีวภาพ (bioceramic) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน องค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน (collagen) 20% โดยน้ำหนัก แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) 69% โดยน้ำหนัก และน้ำ 9% โดยน้ำหนักรวมถึงอินทรีย์สาร (organic materials) อื่นๆ เช่น โปรตีน พอลิแซคคาไรด์ (polysaccharides) และไลปิด (lipid) ในปริมาณเล็กน้อย เส้นใยคอลลาเจนทำหน้าที่เป็นแมทริกซ์ (matrix) เป็นเส้นใยระดับไมโครอน แคลเซียมฟอสเฟตในรูปผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และแคลเซียมฟอสเฟตอัมorphous (amorphous calcium phosphate) ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งตึง (stiffness) ให้แก่กระดูกผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์มีรูปร่างทั้งเป็นแบบแผ่น (plates) หรือ เป็นรูปเข็ม (needles) มีความยาว 40-60 นาโนเมตร กว้าง 20 นาโนเมตร และหนา 1.5-5 นาโนเมตร ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์มีการสะสมบนเส้นใยคอลลาเจนดังแสดงในรูปที่ 2-1 สำหรับในฟัน ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นส่วนประกอบในเคลือบฟันซึ่งเป็นสารที่แข็งที่สุดของร่างกาย ดังแสดงในรูปที่ 2-2 เป็นผลึกขนาดใหญ่ (หนา 25 นาโนเมตร กว้าง 40-120 นาโนเมตร ยาว 160-1,000 นาโนเมตร) มีรูปร่างคล้ายแท่ง (rod) หรือปริซึม (prism)



รูปที่ 2-1 โครงสร้างกระดูกในกระดูก



ศูนย์วิทยาการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รูปที่ 2-2 ส่วนประกอบของฟัน

ตารางที่ 2-1 แคลเซียมฟอสเฟตประเภทต่างๆ โดยแบ่งตามอัตราส่วนประห่วงแคลเซียมและฟอสฟอรัส<sup>3</sup>

Ca/P	สูตร	ชื่อ	ตัวย่อ
2.0	$\text{Ca}_4\text{O}(\text{PO}_4)_2$	Tetracalcium phosphate (Hilgenstockite)	TeCP (TICP)
1.67	$\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$	Hydroxyapatite	HAp
	$\text{Ca}_{10-x}\text{H}_{2x}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$	Amorphous calcium phosphate	ACP
1.50	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	Tricalcium phosphate ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ )	TCP
1.33	$\text{Ca}_8\text{H}_2(\text{PO}_4)_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Octacalcium phosphae	OCP
1.0	$\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Dicalcium phosphate dihydrate (Brushite)	DCPD
1.0	$\text{CaHPO}_4$	Dicalcium phosphate anhydrous (Monetite)	DCPA
1.0	$\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$	Calcium pyrophosphate ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ )	CPP
1.0	$\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Calcium pyrophosphate dihydrate	CPPD
0.7	$\text{Ca}_7(\text{P}_5\text{O}_{16})_2$	Heptacalcium phosphate (Tromelite)	HCP
0.67	$\text{Ca}_4\text{H}_6\text{P}_6\text{O}_{20}$	Tetracalcium dihydrogen phosphate	TDHP
0.5	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Monocalcium phosphate monohydrate	MCPM
0.5	$\text{Ca}(\text{PO}_3)_2$	Calcium metaphosphate ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ )	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นสารแคลเซียมฟอสเฟตประเภทหนึ่งที่มีไฮดรอกไซด์ สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตมีการจัดแบ่งประเภทโดยใช้อัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัส ( $\text{Ca}/\text{P}$  ratio) เป็นตัวจัดแบ่ง ดังเช่นไฮดรอกซีอะพาไทต์มีสูตรทางเคมีคือ  $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_6$  จะมีอัตราส่วนโดยไม่ระบุระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็น  $10/6$  หรือ  $1.67$  มีโครงสร้างผลึกในระบบเอกตระโน้นล (hexagonal system) มีแล็ติซพารามิเตอร์ (lattice parameter) ดังต่อไปนี้  $a=b=9.432$  埃เมตรอม ( $\text{\AA}$ ) และ  $c=6.881$  อั้งเมตรอม นอกจากไฮดรอกซีอะพาไทต์แล้วยังมีแคลเซียมฟอสเฟตประเภทอื่นๆ อีก โดยแบ่งตามอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัส ดังตารางที่ 2-1

จากตารางพบว่าแคลเซียมฟอสเฟตที่มีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงที่สุดคือ เตตราแคลเซียมฟอสเฟต ( $\text{Ca}_4\text{O}(\text{PO}_4)_2$ ) แคลเซียมฟอสเฟตที่มีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่ำที่สุดคือ โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต ( $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) หรือแคลเซียมเมตัฟอสเฟต ( $\text{CaPO}_3)_2$  แคลเซียมฟอสเฟตที่มีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงจะตกตะกอน (precipitate) ในสารละลายน้ำตาลค่าไอลัน (alkaline solution) ขณะที่แคลเซียมฟอสเฟตที่มีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่ำจะตกตะกอนในสารละลายน้ำกรด (acid solution)

ที่คุณหูมิร่างกาย มีแคลเซียมฟอสเฟตเพียง 2 ชนิดเท่านั้นที่เสถียรมีอสมัยตัวกลางที่เป็นน้ำ อย่างเช่น ของเหลวในร่างกาย (body fluids) มี  $\text{pH}$  น้อยกว่า 4.2 เพสเสถียรคือไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (DCPD) ที่  $\text{pH}$  มากกว่า 4.2 เพสที่เสถียรคือไฮดรอกซีอะพาไทต์ (HA)

ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นเชรามิกซีวภาพที่มีการตอบสนองต่อเนื้อเยื่อในลักษณะที่เรียกว่า bioactive คือจะเกิดพันธะเคมีที่แข็งแรงระหว่างไฮดรอกซีอะพาไทต์กับเนื้อเยื่อ ถึงแม้ว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์จะมีความสามารถเข้ากันได้กับร่างกาย (biocompatibility) แต่ไฮดรอกซีอะพาไทต์มีข้อจำกัดการใช้งาน เพราะไฮดรอกซีอะพาไทต้มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำ ไม่ทนต่อแรงดึง จึงไม่สามารถนำไปใช้ในงานที่รับน้ำหนักได้ จึงนิยมนำไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปใช้งานในส่วนที่ไม่รับแรงหรือนำไปใช้เคลือบบนวัสดุปลูกผงที่เป็นโลหะ

## 2.1.2 การเตรียมไอลดรอกซีอะพาไทด์จากกระดูกสัตว์และผลผลิตได้จากการผลิตเจลาติน

### การเตรียมไอลดรอกซีอะพาไทด์จากกระดูกสัตว์<sup>4</sup>

กระดูกมันนุชย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสารแคลเซียมฟอสเฟต ดังนั้นจึงทำการสังเคราะห์สารแคลเซียมฟอสเฟตจากกระดูกสัตว์ ที่ใช้มากคือกระดูกวัวคaway เนื่องจากสามารถหาได้ง่าย ข้อดีของการเตรียมด้วยวิธีนี้คือสารตั้งต้นมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับการเตรียมจากสารเคมีซึ่งมีราคาแพง และให้สารที่มีสมบัติดีพอๆ กัน

Lorprayoon ได้สังเคราะห์ไอลดรอกซีอะพาไทด์และไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากเด็กกระดูกวัวคaway โดยเริ่มจากนำ calcined bone ใส่ลงในน้ำกลั่น จากนั้นค่อยๆ เติมกรดในตระกูลไปจนกระทั่งมีค่า pH 1.00-1.35 จะได้เป็นสารละลายใส ทึ่งไว้ 30 นาทีจึงเติมแอมโมเนียมไนเตรียมไป พบร่วมที่ pH 4.85-5.15 เริ่มมีตะกอนสีขาวตกออกมานะ และที่ pH 8.0-8.5 จะได้ไตรแคลเซียมฟอสเฟต สำหรับกรณีไอลดรอกซีอะพาไทด์จะต้องเติมเกลือของแคลเซียมลงไปด้วย เพื่อให้ได้อัตราส่วน Ca/P ที่ต้องการ และทำการตักตะกอนที่ pH 9.7-10.0 หรือสูงกว่านี้ จะได้เป็นไอลดรอกซีอะพาไทด์

Lorprayoon และ Jinawath ศึกษาเบรียบเทียบสมบัติของไอลดรอกซีอะพาไทด์ที่ได้จากการดูดซึมวัวคaway ในธรรมชาติ (natural cattle bone หรือ MP) กระดูกวัวคaway ที่ผ่านกระบวนการทางเคมี (chemically treated cattle bone หรือ TP) และไอลดรอกซีอะพาไทด์ที่ได้จากการตักตะกอนทางเคมี (chemical precipitated HAp หรือ CH) พบร่วมมีอัตราส่วน Ca/P ลักษณะและเพสเหมือนกัน แต่ชนิดที่ได้จากธรรมชาติมีสารอินทรีย์และมีลิ่งปนเปื้อนมากกว่า

การเตรียม MP ทำได้โดยนำกระดูกวัวคaway ไปต้มในน้ำเดือดเพื่อไล่สารอินทรีย์ต่างๆ เช่นไขมันและเจลาติน จากนั้นตัดส่วนหัวท้ายออกแล้วนำไปเผาแคลเซอโนน (calcination) ที่ 700 องศาเซลเซียสเพื่อไล่สารอินทรีย์ที่อาจหลงเหลืออยู่ออกให้หมด เศร็จแล้วนำไปบดแบบเปียก (wet mill) ทำให้แห้งแล้วบดด้วยโกร่งอีกที่จะได้เป็นผง MP

การเตรียม TP เริ่มจากนำ calcined MP ใส่ลงในน้ำกลั่น เติมสารละลายแคลเซียมในแอมโมเนียมเข้มข้นเพื่อให้ตักตะกอนที่ pH 9.7-10.0 นำไปต้มแต่อย่าให้เดือด แล้วนำไปกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่นอบให้แห้งแล้วบดด้วยโกร่งจะได้เป็น TP

การเตรียม CH ได้จากสารละลายน้ำของ  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  กับ  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  ที่ pH 10.5 จะเกิดการตกลงกันออกมา จนน้ำนำไปทำด้วยวิธีเดียวกับ TP จะได้เป็น CH

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้จากหั้ง 3 วิธีมีสมบัติเข้ากันได้กับร่างกาย และเนื่องจาก MP มี สมบัติต่างๆ เทียบได้กับ TP และ CH อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าด้วย ดังนั้นจึงสามารถใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้จากการกระดูกวั況ความเป็นวัสดุทดแทนกระดูกได้

#### การเตรียมสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตจากผลผลอยได้จากการผลิตเจลาติน จากกระดูก<sup>4</sup>

ผลผลอยได้จากการผลิตเจลาตินจากกระดูกวัวควาย ถูกนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ย จาก XRD พบว่ามีสารได้แคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรต (dicalcium phosphate dihydrate หรือ DCPD) เป็นองค์ประกอบหลัก จึงมีการนำมาสังเคราะห์แคลเซียมฟอสเฟตจากอาหารสัตว์ เพราะปัจจุบันกระดูกสัตว์หาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะถูกนำไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงนับว่าเป็นการลดขั้นตอนการเตรียมเด็กกระดูกวัว เช่นการต้มกระดูก เพื่อไล่สารอินทรีย์ การเผาแคลไนน์ (calcination) และการบดเปียก (wet mill) จึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตด้วย

จากข้างต้น ในปี 1999 Limpanuphap เตรียมสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตจากผลผลอยได้จากการผลิตเจลาตินจากกระดูกได้แก่ ไดแคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรต ไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส โนโนแคลเซียมฟอสเฟตโนโนไฮเดรต เป็นต้น ได้รับการต้มกระดูก และไฮดรอกซีอะพาไทต์

ไดแคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรตเตรียมโดยการตกลงกันสารละลายน้ำ pH 5.5 เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียม ไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัสใช้วิธีเดียวกันแต่ตกลงกันในขณะที่ร้อน โนโนแคลเซียมฟอสเฟตโนโนไฮเดรต เตรียมได้จากการละลายของไดแคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรตที่สังเคราะห์ได้

ส่วนเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะพาไทต์เตรียมจากปฏิกิริยาสถานะของแข็งของแข็งของสารผอมะหว่างไดแคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรตหรือไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส กับแคลเซียมคาร์บอเนต

พบว่าเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตบริสุทธิ์สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ของสารผอมะหว่างไดแคลเซียมฟอสเฟตได้ไฮเดรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอัตราส่วนโดยไม่ลงแข็งแคลเซียมต่อฟอฟอรัสเท่ากับ 1.46

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ของสารผสมระหว่างไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไอดรัสกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอัตราส่วนโดยไมลของแคลเซียมต่อฟอฟอรัสเท่ากับ 1.63 – 1.67 เมื่อล้างด้วยกรดอะซิติกเพื่อกำจัดแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะทำให้ได้ความบริสุทธิ์สูงขึ้น

## 2.2 วิธีการเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์

วิธีการเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถแบ่งกว้างๆ ได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีเปียก (wet method) วิธีแห้ง (dry method) และ วิธีไฮโดรเทอร์มัล (hydrothermal method)

### 2.2.1 วิธีเปียก<sup>3,5</sup>

วิธีเปียกสามารถทำได้ทั้งการตกตะกอน (precipitation) จากสารละลายที่ผสานกันโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย (mixed aqueous solutions) หรือจากปฏิกิริยาไฮดรอลิกส์ของแคลเซียมฟอสเฟต เป็นวิธีที่นิยม เพราะเตรียมจากสารละลาย (aqueous solution) ที่อุณหภูมิต่ำไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ผลึกที่เกิดขึ้นมีขนาดระดับนาโนเมตร มีรูปร่างเป็นใบมีด (blades) เป็นเข็ม (needles) เป็นท่อน (rods) หรือเป็นอนุภาคที่มีเกณฑ์เท่ากัน (equiaxed particles) แต่ทั้งนี้ความสมบูรณ์ของผลึกและอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟตก็จะขึ้นกับสภาวะการเตรียม และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมได้มักจะมีผลึกไม่สมบูรณ์ (poor crystallized) องค์ประกอบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (inhomogeneous in composition) และมีรูปร่างไม่แน่นอน (irregularly formed)

ในการสังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอน แหล่งของแคลเซียมมาจากการ  $\text{CaCl}_2$  หรือ  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ,  $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{CaCO}_3$  และ  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  และแหล่งของฟอฟอรัสมาจาก  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$  และเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียม ความเป็นผลึก (crystallinity) และอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟตขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่า pH เวลาหมัก (aging time) อุณหภูมิ ชนิดและความเข้มข้นของสารตั้งต้น

Aoki และผู้ร่วมงาน ทำการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ตามสมการ




เขากล่าวว่าสัดส่วนของ  $\text{Ca}^{2+}$  :  $\text{PO}_4^{3-}$  ในสารละลายมีความไม่แน่นอนควบคุมลำบาก

เข้าใช้การวัดค่า pH ควบคุมอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟตโดยวิธีการไตรเตราต์ ดังแสดงในรูปที่

ที่จุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาการเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์ในสารละลายน้ำมีค่า pH 12.4 และมีค่าลดลงทีละน้อยเมื่อปริมาณ  $H_3PO_4$  เพิ่มขึ้นในสารละลายน้ำ

การสังเคราะห์โดยวิธีไฮดรอลิกจะเป็นดังตารางที่ 2-2 ผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้มีค่าอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟตตั้งแต่ 1.5-1.67



รูปที่ 2-3 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ตามปริมาณ  $H_3PO_4$  โดยนิล

ตารางที่ 2-2 การเตรียมไฮดรอกซิอะพาไทต์โดยวิธีไฮดรอลิกส์

การสังเคราะห์			ผลิตภัณฑ์		
สารตั้งต้น	ภาวะ	อุณหภูมิ/ เวลา (°C)/(ชั่วโมง)	อัตราส่วน Ca/P โดยไมล์	พื้นที่ผิว (m <sup>2</sup> /g)	สัณฐาน
CaHPO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O (120g)	pH=8.5 (NH <sub>3</sub> )	100/0.25 /0.5	1.45-1.61 1.67	granule (-75μm)	
H <sub>2</sub> O(4 l)		/0.75>	1.67		
CaHPO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O (80g)	pH=8.5 (NH <sub>4</sub> OH)	40/3	1.51	66	Plate-like with whiskers (-0.1μm)
H <sub>2</sub> O(0.4 l)					
α-Ca <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (40g)	pH=5.5-10 (NH <sub>4</sub> OH)	80/2-3	1.50-1.68	14-17	Agglomerates (10-30 μm) of flakes (2×2 μm)
H <sub>2</sub> O (1 l)	(HNO <sub>3</sub> )				and needles (5×0.2 μm)


ศูนย์วิทยาศาสตร์พยากรณ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 2.2.2 วิธีแห้ง

วิธีแห้งเป็นการใช้ solid state reaction ระหว่างสารประกอบแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ผงที่ผ่านการสังเคราะห์มีความเป็น stoichiometry มีความเป็นผลึกสูง (well-crystallized product) และอนุภาคมีความละเอียดมาก อย่างไรก็ตามต้องใช้อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ยิ่งกว่าันโดยทั่วไปสารมีความสามารถในการซินเตอร์ (sinterability) ต่ำ ผงที่เตรียมได้จึงมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ขนาดอนุภาคใหญ่ องค์ประกอบแตกต่างกัน เนื่องจากปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ อันเกิดจากสัมประสิทธิ์การแพร่ (diffusion coefficients) ของไอออนภายในของแข็งต่ำ

แคลเซียมฟอสเฟตที่ใช้เป็นสารตั้งต้นได้แก่  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ,  $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  และ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ดังเช่นเมื่อใช้ brushite ( $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) และแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้เป็นสารตั้งต้นดังสมการ

$> 900^\circ$



รูปที่ 2-4 แสดง IR spectra ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ด้านข้ายเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมด้วยวิธีเปลี่ยน ด้านขวาเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมด้วยวิธีแห้ง

จากรูปที่ 2-4 แสดง IR spectra ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ผ่านการสังเคราะห์โดยวิธีเปลี่ยน และแห้ง พบร่วม O-H spectrum ที่ความถี่  $3500 \text{ cm}^{-1}$  ทางด้านขวา มีความคงซัดมากกว่าทางด้านซ้ายซึ่งแสดงว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีแห้งมีความเป็นผลึกดีกว่าวิธีเปลี่ยน

### 2.2.3 วิธีไฮโดรเทอร์มัล

การสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลจะมีความเป็นผลึกสูง (well crystallized) องค์ประกอบมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (compositionally homogeneous) ขนาดใกล้เคียงกัน (uniform) และง่ายต่อการซินเทอร์นีองจากการใช้อุณหภูมิและความดันสูงซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

การสังเคราะห์ไฮโดรออกซิอะพาไทต์มีอิกหอยวิธี เช่นวิธี gel growth เป็นวิธีเลี้ยงผลึกเดียว วิธี melt growth ใช้เตรียมผลึกเดียวของอะพาไทต์ ผลึกโตขึ้นโดยการหลอมที่อุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามโดยปกติผลึกได้รับความเครียดเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างการโตของผลึก ในขณะที่ถ้าใช้วิธี flux growth จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะใช้  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{CaCl}_2$  และ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ผสมกับสารตั้งต้นเพื่อลด liquidus temperature จึงใช้อุณหภูมิต่ำกว่าวิธี melt growth ทำให้เกิดความเครียดในผลึกน้อยกว่า hydrothermal growth ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดในผลึกน้อย sol-gel method polymerized method ก็เป็นวิธีที่นำมาใช้ในกระบวนการการอะพาไทต์ด้วยเช่นกัน


## 2.3 กระบวนการไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal Processing)<sup>1</sup>

ปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัล (hydrothermal reaction) เป็นปฏิกิริยาของสารละลายอันมีน้ำเป็นส่วนประกอบ (aqueous solution) เกิดขึ้นในระบบปิดที่มีอุณหภูมิและความดันสูง (มากกว่า 100 องศาเซลเซียส และมากกว่า 1 บรรยากาศ)


สารละลายภายในไฮโดรเทอร์มัลมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ (occurrence) กำเนิด (formation) แล้วต่างๆ ในธรรมชาติ สารละลายและไออกายได้สภาวะอุณหภูมิและความดันสูง จะมีสภาพเป็นของไอลเห็นอิกฤต (supercritical fluids) (จุดอิกฤต  $T_c = 374.2$  องศาเซลเซียส  $P_c = 22.1$  เมกะปascal  $P_c = 0.32$  กิโลกรัมต่อสูตรบาร์เซนติเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ของไอลเห็นอิกฤตถูกเรียกว่าของไอลไฮโดรเทอร์มัล (hydrothermal fluids) ลักษณะการกระทำของของไอลไฮโดรเทอร์มัลต่อของแข็งสามารถแบ่งตามระดับของการเกิดปฏิกิริยาจากภายในไปสู่ภายนอกได้เป็น 4 ประเภทตามตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-3 ลักษณะการกระทำของของไหลไฮโดรเทอร์มัลต่อของแข็ง

ประเภท	ลักษณะการกระทำ	การใช้งาน
1 ตัวกลางส่งผ่าน (transfer medium)	ส่งผ่านความร้อน ความดัน และ พลังงานเคมี (transfer of heat, pressure, and kinetic energy)	การกร่อน (erosion) การตัดแต่ง (machining) การขัดสี (abrasion) การเกิด (formation)
2 ตัวดูดซับ (adsorbent)	ดูดซับ ปลดปล่อยจากพื้นผิว (adsorbed, desorbed at the surface)	การแพร่บันพันผิว (surface diffusion) เร่งปฏิกิริยา (catalyst) การกระจายตัว (dispersion) การตกผลึก (crystallization) การชิ้นเหล็ง (sintering) การแลกเปลี่ยนไอออน (ionic exchange) ฯลฯ
3 ตัวทำละลาย (solvent)	การละลายและตกตะกอน (dissolution and precipitation)	การสังเคราะห์ (synthesis) การสกัด (extraction) การเจี้ยง (growth) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (modification) การสลายตัว (degradation) การกัดกร่อน (etching) การสึกกร่อน (corrosion) ฯลฯ
4 ตัวทำปฏิกิริยา (reactant)	การเกิดสารและการ แลกเปลี่ยน (formation of materials, quality changing)	การเกิดและสลายตัวของสาร ประกอบไฮเดรต ไฮดรอกไซด์ และ ออกไซด์ (formation and decomposition of hydrates, hydroxides, and oxides) การเกิดไฮเดรชันของซีเมนต์ (hydration of cements)



รูปที่ 2-5 เฟสเดอะแกรม ความดัน-อุณหภูมิของน้ำบริสุทธิ์



รูปที่ 2-6 ลักษณะการกระทำของของไอลไฮดรเทอว์มัลติออกซิเจน

## 1 ตัวกลางส่งผ่าน

ของไนโตรเทอร์มัลส่งผ่านความร้อน ความดัน และพลังงานจนโดยทางกายภาพไปสู่ของแข็ง ลักษณะเช่นนี้จะนำไปใช้งานทางด้านการร้อน การตัดแต่ง การขัดสี การกัด หรือการอัดด้วยแรงที่เท่ากันทุกทิศทาง (HIPing)

## 2 ตัวดูดซับ

ของไนโตรเทอร์มัลถูกดูดซับหรือปลดปล่อยออกจากพื้นผิวของของแข็ง กระบวนการนี้เร่งการเพร่บันพื้นผิวและปฏิกิริยานั้นผิว ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการใช้เร่งปฏิกิริยา การกระจายตัว การตกผลึก การซินเทอร์ การแลกเปลี่ยนไอโอน ฯลฯ

## 3 ตัวทำละลาย

ของไนโตรเทอร์มัลสามารถละลายองค์ประกอบของของแข็งได้ด้วยตัวน้ำหรือมากกว่าน้ำ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของโมเลกุลและไอโอนสเปซีส (ion species) ที่เป็นสารประกอบเชิงช้อนองค์ประกอบที่ละลายจะเกิดการตกตะกอนในปฏิกิริยาผันกลับ ดังนั้นจึงเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ (rearrangement) ของไอโอนสเปซีสด้วยการละลายและตกตะกอน การกระทำของตัวทำละลายอันหมายถึงของไนโตรเทอร์มัลมีการนำไปใช้งานทางด้านสังเคราะห์ การสกัด การเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ การกัดกร่อน และทำให้เกิดการสลายตัว และลีกกร่อนของของแข็ง

## 4 ตัวทำปฏิกิริยา

ของไนโตรเทอร์มัลสามารถทำปฏิกิริยากับของแข็งเพื่อให้เกิดเป็นสารอื่นๆ อย่างเช่นสารประกอบไฮดรอกไซด์ ออกไซด์ ไฮไดรด์ ฯลฯ โดยเฉพาะการเกิดไฮเดรชันของซีเมนต์ การสังเคราะห์ซีเมนต์

เมื่อพิจารณาลักษณะการกระทำของของไนโตรเทอร์มัลต่อของแข็งทั้ง 4 ประเภทแล้ว เราสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการไฮดรอกไซด์ เป็นกระบวนการที่ให้หักอุณหภูมิและความดันสูงแก่สารละลาย กระบวนการไฮดรอกไซด์จึงเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสูง และการเร่งปฏิกิริยาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล สารที่ได้จากการนี้จึงมีความเป็นผลึกสูง

สารที่ได้จากวิธีไฮดรอกไซด์จะมีความละเอียด มีความเป็นเนื้อเดียวกันทั้งขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบ ทำให้ขึ้นรูปได้ง่าย ในขณะที่การเตรียมด้วยวิธีธรรมชาติ เช่นการตกตะกอน (precipitation) สารที่ได้จะไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีความลำบากในการขึ้นรูป จึงสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการไฮดรอกไซด์เป็นกระบวนการหนึ่งที่เหมาะสมในการเตรียมผงที่มีความละเอียด นอกจากรูปทรงไม่เกิดการรวมตัวกัน เพราะมีพลังงานพื้นผิวต่ำ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของผงเซรามิก เป็นผงในอุดมคติ


## 2.4 กระบวนการไฮโดรเทอร์มัลของไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์และการนำไปใช้งาน

### 2.4.1 การสังเคราะห์ผงไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล


#### ลักษณะผงไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล<sup>1</sup>

ไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์มีสมบัติเชิงกลต่ำ จึงมีการพยายามปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์ วิธีหนึ่งคือการใช้ผงที่เตรียมโดยการตกตะกอนจากสารละลายและผ่านการเผาแคลไนน์ และนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ เช่นเทคนิคการอัดพร้อมกับใช้ความร้อนเข้าช่วง (hot pressing technique) แต่ผงที่ผ่านการเผาแคลไนน์เกิดการรวมตัว (aggregate) และมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบ (heterogeneity in compositions) ยิ่งกว่านั้นการใช้อุณหภูมิสูงถึง 1100 ถึง 1200 องศาเซลเซียสเพื่อให้เกิดความหนาแน่นตามทฤษฎี (theoretical density) จะทำให้เกรน (grain) ขยายขนาดใหญ่ขึ้น

การทำให้ไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์มีความเป็นผลึกดี ทำได้โดยการใช้เทคนิคไฮโดรเทอร์มัล ไม่จำเป็นต้องผ่านการเผาแคลไนน์ ในปี 1988 Ioko และคณะประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์ที่ 200 องศาเซลเซียส 2 เมกะ帕斯คอล ซึ่งเป็นภาวะที่เพียงพอต่อการตกผลึกอย่างสมบูรณ์และไม่ทำให้ผลึกโต ลักษณะผงเป็นดังในรูปที่ 2-7 เป็นแบบเดียวกันหมด (uniform) ไม่เกาะกลุ่ม (non-aggregated) และมีขนาด  $25 \times 25 \times 90$  นาโนเมตร มีความเป็นผลึกที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับผงที่เตรียมจากวิธีแบบเปลี่ยนด้วย XRD ดังรูป 2-8




รูปที่ 2-7 รูป TEM ของผงไฮดรอกซิออกไซอะพาไทต์ละเอียดที่ผ่านการสังเคราะห์ด้วยไฮโดรเทอร์มัล ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 2 เมกะ帕斯คอล เป็นเวลา 10 ชั่วโมง



รูปที่ 2-8 รูป XRD ของผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ (g) เตรียมด้วยวิธีเปียกที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 ชั่วโมง รูป (x) – (g) เตรียมด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัลเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 0.1 เมกะปานascal ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 0.5 เมกะปานascal และ ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 2 เมกะปานascal ตามลำดับ

ผงที่เตรียมด้วยไฮดรเทอร์มัลจะไม่เกิดความเครียดแลดทิช (lattice strain) และ ความไม่สม่ำเสมอขององค์ประกอบ (composition fluctuation) เช่นดังผงที่เตรียมด้วยวิธีรวมดัดดังรูปที่ 2-9 และไม่มีเฟสอื่นเจือนปน ซึ่งผงไฮดรอกซีอะพาไทต์เตรียมโดยวิธีเปียกที่อุณหภูมิต่ำ จะเห็นพิกัดความร้อนใน DTA แสดงถึงการเกิดเฟสอัมอร์ฟัส (amorphous phase) โดย Holcomb และ คณานุกรมล่าว่าเป็นเพราะการเตรียมที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้การเคลื่อนที่ของอะตอมและไอโอน (atom and ion mobility) ของของแข็งที่ตกตะกอน (precipitated solid) มีค่าต่ำถึงค่าที่ต่ำสุดของโครงแบบพลังงานอิสระ (free-energy configuration) ในอีกทางหนึ่งสภาวะของไฮดรเทอร์มัลจะทำให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ (re-arrangement) ของไอโอนไปสู่สภาวะที่เสถียรมีค่าพลังงาน อิสระต่ำสุด นี้เป็นลักษณะหนึ่งที่นำดึงดูดใจของกระบวนการハイดรเทอร์มัล

อุปกรณ์รวมหัวท้าย



รูปที่ 2-9 Williamson-Hall Plot (g) ผลไอลดรอกซีอะพาไทต์เตรียมจากวิธีธรรมดា (x) ผลไอลดรอกซีอะพาไทต์เตรียมด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 2 เมกะ帕斯คัล เป็นเวลา 10 ชั่วโมง

เนื่องจากผลไอลดรอกซีอะพาไทต์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากการรวมการไอลดรอร์มัล มีองค์ประกอบเดียวกัน (homogeneous in composition) มีความเป็นผลึกสูง มีช่วงการกระจายตัวของขนาดแคนบ มีรูปร่างตามที่ต้องการ มีความสามารถในการซินเตอร์ (sinterability) ได้ดี และสามารถเข้ากันได้กับร่างกาย (biocompatible) จึงเหมาะสมกับการนำไปใช้งานเป็นวัสดุปลูกฟัน (implant material) แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแรงเชิงกล (mechanical strength) ยังไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ด้วยการทำเป็นวัสดุเชิงประกอบ (composite) เช่นการสังเคราะห์ผงไอลดรอซีอะพาไทต์ที่ผสมกับเตトラโนนัลเซอร์โคเนียม (tetragonal zirconia หรือ t-ZrO<sub>2</sub>) ด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัล เมื่อผ่านกระบวนการขัดและให้ความร้อนที่เรียกว่า Hot Isostatic Pressing (HIP) ที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกือบ平坦จากรูพูนทำให้ค่าความต้านทานการแตกหัก (fracture toughness) 2.8 เมกะ帕斯คัลต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเป็น 2.5 เท่าของการใช้เตตราโนนัลเซอร์โคเนียมไม่เกิดการรวมตัวกัน (aggregate) ไอลดรอกซีอะพาไทต์ผสมกับซิลิกอนไนโตรวิสเกอร์ (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> whiskers) ผ่านการสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัล และขึ้นรูปด้วย HIP ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสมีค่าความต้านทานการแตกหัก 3.1 เมกะ帕斯คัลต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าการใช้เพียงเตตราชอกซีอะพาไทต์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกือบ平坦จากรูพูนและประกอบด้วยไอลดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟตเป็นแมทริกซ์ (matrixes) มีซิลิกอนไนโตรดเป็นวิสเกอร์นอกจานี้ยังสามารถใช้ไอลดรอกซีอะพาไทต์วิสเกอร์เสริมแรงได้ด้วยเข่นกัน

Hydrothermal sintering method เป็นวิธีการที่พัฒนาเพื่อให้ได้เซรามิกเนื้อแน่นผ่านการซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าการซินเตอร์ด้วยวิธีปกติ เนื่องจากวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนเฟส (phase transition) การแยกองค์ประกอบ (decomposition) การระเหย (evaporation) และการโตของเกรน (grain growth) ที่อุณหภูมิสูง เช่นการทำ Hot pressing method โดยกลุ่มของ Yamasaki ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีความลักษณะ มีความเป็น stoichiometric ด้วยการใช้อุณหภูมิต่ำเพียง 350 องศาเซลเซียส ช่วยให้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ไม่แยกองค์ประกอบเป็น  $\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

### การควบคุมลักษณะผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในวิธีไฮดรเทอร์มัลและ การนำไปใช้งาน<sup>1</sup>

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีการควบคุมลักษณะผลึกสามารถใช้เป็นตัวเติม (filler) ในคอลัมน์ โครมาตอกราฟฟี่ (column chromatography) ในหลายสาขาวิชางานถึงเป็นวัสดุทดแทน (substitute material) ในเนื้อเยื่อ การที่ใช้เป็นตัวเติมเพาะสารสามารถดูดซับโปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน C (ตั้งฉากแกน c) และด้าน ab (ขานแกน c) ของไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถดูดซับโปรตีนที่เป็นกรด (acidic) และอัลคาไลน์ (alkaline) ได้มากตามลำดับ ดังนั้นสามารถควบคุมให้ผลึกโดยไปตามแนวแกน a หรือ c ซึ่งคาดว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่รูปร่างเป็นเส้น (needle-like) หรือเส้นใย (fiber) เป็นไปตามตารางที่ 2-4

Nagata<sup>1</sup> และคณะรายงานการสังเคราะห์ผลึกอะพาไทต์เป็นแผ่น (plate-like apatite crystal) และการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทติวิสเกอร์ (hydroxyapatite whisker) จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพาะสารสามารถเข้ากันได้กับร่างกาย (biocompatible) ซึ่งจะเข้ามาทดแทนเส้นใยที่เป็นอันตราย อย่างเช่น asbestos เพราะทำให้เป็นมะเร็ง เส้นใยของ  $\text{SiC}$   $\text{Si}_3\text{N}_4$  ไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกาย (bioinert) แต่ไม่สามารถเข้ากับร่างกายได้ Stanton<sup>1</sup> และคณะ และ Pott<sup>1</sup> รายงานว่าการหายใจเอวิสเกอร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร และยาวมากกว่า 10 ไมโครเมตร เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ยกเว้นไฮดรอกซีอะพาไทติวิสเกอร์ เพราะไฮดรอกซีอะพาไทต์ประกอบด้วย Ca P และ OH<sup>-</sup> ซึ่งสามารถละลายในร่างกายได้


ไฮดรอกซีอะพาไทดิวสเกอร์จึงมีประโยชน์นำมาใช้ในวัสดุเชิงประกอบ (composite) ที่เป็นทั้งวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ (organic and inorganic materials) ในเชิงวามกันและโภค ใช้เป็นตัวเติมเสริมแรง (reinforcing filler) เป็นชนวน (insulating agent) เป็นตัวกลางในคลัมป์ គรมาร์ติกرافฟ์ และในสาขางานการแพทย์อื่นๆ

แม้ว่าสามารถเตรียมไฮดรอกซีอะพาได้จากทั้งวิธีเบียก วิธีแห้ง แต่การควบคุมลักษณะ ผลึกทำได้ลำบากกว่าวิธีไฮดรเทอร์มัล ซึ่งการควบคุมลักษณะผลึกให้มีลักษณะเป็นเข็ม (needle-like) สามารถเตรียมได้ด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัลและใช้ตัวเติมแต่ง (additives) ต่างๆ ร่วมด้วยดังรูปที่ 2-10 มีรายงานว่าไฮดรอกซีอะพาไทดิวสเกอร์สามารถเตรียมได้จาก  $\text{CaHPO}_4$ ,  $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ca}_8(\text{PO}_4)_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ,  $\alpha\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  ด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัล<sup>1</sup> ตัวอย่างตัวเติมแต่งประเภท Chelating agent ที่ใช้ เช่น EDTA, citric acid และ lactic acid ซึ่งมีผลทำให้ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทดิยืดขยาย (elongation) ไปตามแนวแกน c ดังรูปที่ 2-11 วิสเกอร์ไฮดรอกซีอะพาไทดิมีความยาว 30-50 ไมโครเมตร มีความกว้าง 0.1-1 ไมโครเมตร


## ศูนย์วิทยทรพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2-4 การเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทติสเกอว์และไฟเบอร์  
(hydroxyapatite whiskers and fibers)

สารตั้งต้น	ภาวะสัมเคราะห์	รูปร่างและขนาด
$\text{CaHPO}_4 + \text{NaOH}$	100-300°C, 20hs., pH5 (Hydrothermal)	Needle 10-20 μm
$\alpha\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2 +$ $\text{Ca(OH)}_2, \text{HNO}_3$	80°C, 2-3 hs., pH 4-10	Plate-like, Needle, 3-5 μm
$\text{CaHPO}_4 + \text{Urea}$	90°C, 71 hs., pH 4-7	Needle 0.3×10 μm
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 +$ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4 +$ Urea	80-100°C, 0.5-170 hs., pH 2-6	Fiber or Whisker 3×50 μm
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 +$ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ in agar system	R.T. pH 4-9	Fibrous HAp Composed of Hollow ovals
$\text{CaCl}_2 + \text{EDTA} +$ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ + $\text{NH}_4\text{OH}$	200°C, 30 hs., pH 5.8-7.5 (Hydrothermal)	Agglomerated Whiskers with Lattice strain
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 +$ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4 +$ Urea	120-150°C, 0-6 hs. (Hydrothermal)	Agglomerated Whiskers 0.2×50 μm
Wet chemically prepared HAp+ additives	20°C, 2Mpa, 5 hs. (Hydrothermal)	Needle fine crystals 0.03×0.33
$\beta\text{-Ca}_3(\text{PO}_4)_2 +$ Citric Acid, EDTA Lactic acid	200°C, 1-10 hs., pH 3-4 Hydrothermal	Whiskers (single crystals), 0.1-1×20-30 μm



รูปที่ 2-10 การเปลี่ยนแปลงขนาดผลึก และ aspect ratio (*c/a*) ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ สังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดัน 2 เมกะบาร์ascal เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยตัวเติมแต่งต่างๆ 5 หรือ 10 %โดยน้ำหนัก



## ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 2-11 รูป TEM ไอดรอคิซิอะพาไทต์สังเคราะห์วีไอโดเรอร์มัล ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ความดัน 2 เมกะบาร์ascal เป็นเวลา 5 ชั่วโมง (ก) ไม่มีตัวเติม (ข) KOH (10%โดยน้ำหนัก)  
(ค)  $K_3PO_4$  (10%โดยน้ำหนัก) (ง) EDTA (5%โดยน้ำหนัก)<sup>1</sup>

## ข้อมูลงานวิจัยผงไฮดรอกซีอะพาไทต์และไฮดรอกซีอะพาไทต์วิสเกอร์เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล<sup>7,8,9,10</sup>

ในปี 1994 Nagata<sup>7</sup> และคณะ ทำการศึกษาการใช้ methanol ในการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยไฮโดรเทอร์มัล โดยใช้สารตั้งต้น  $\text{CaCO}_3$  และ  $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  และเติม methanol 0-100 มวล% อุณหภูมิ 150 ถึง 200 องศาเซลเซียส ความดัน 0.6-2.7 เมกะบาร์ascal เวลา 5-20 ชั่วโมง พบร่วงการเติม methanol มีผลทำให้ผลลัพธ์มีรูปร่างเป็นแผ่นบาง (plate like) มีการคุณภาพของ methanol ทางด้าน a (a plane) ทำให้มีการควบคุมการได้ของผลลัพธ์ทางด้าน a

ในปีเดียวกัน Yoshimura และ Suda<sup>8</sup> เตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต์วิสเกอร์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล โดยการใช้เบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟตเป็นสารตั้งต้นร่วมกับ citric acid พบร่วงวิสเกอร์ที่ได้เป็นผลลัพธ์เดียว ยึดขยายไปตามแนวแกน C มีความยาว 20-30 ไมครอน กว้าง 0.1-1 ไมครอน ขนาดแคลเซียมเล็กน้อย มีอัตราส่วน Ca/P เท่ากับ 1.63 มีการบูนเนตปนเปื้อนในโครงสร้าง

ในปี 1995 Liu<sup>9</sup> และคณะ สังเคราะห์ผงไฮดรอกซีอะพาไทต์คุณภาพสูงจาก  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  และ  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ที่อุณหภูมิ 109 องศาเซลเซียส ความดัน 1.37 บรรยากาศ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผงที่ผ่านการสังเคราะห์มีลักษณะเป็นเข็ม (needle-like) 170 นาโนเมตร กว้าง 25 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง (specific surface area) 31-43 ตารางเมตรต่อกิโลกรัม เมื่อนำไปอัดเป็นแผ่นกลม (disk-shape) โดยไม่ต้องผ่านการเผาแคลเซียน (calcination) ผ่านการซินเตอร์ (sintering) ผิวชั้นงานปราศจากรูพรุน และมีความแข็งแรงสูง

ในปี 1997 Yoshimura<sup>10</sup> และคณะ สังเคราะห์ผลลัพธ์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยไฮโดรเทอร์มัล เทคนิก ขนาดผลลัพธ์อยู่ในช่วงนาโนเมตรถึงเป็นวิสเกอร์ขนาดใหญ่ ไฮดรอกซีอะพาไทต์วิสเกอร์ เตรียมที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ภายใต้ความดัน 2 เมกะบาร์ascal (MPa) สำหรับคุณภาพของผลลัพธ์ในช่วงระหว่าง 1-10 ไมโครเมตร ความยาว 30-60 ไมโครเมตร และ aspect ratio 5-35 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ lactic acid ในสารตั้งต้น สำหรับคุณภาพของผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้น aspect ratio ลดลง ในขณะที่ความยาวเกือบไม่เปลี่ยนแปลง อัตราส่วนระหว่างแคลเซียมต่อฟอสเฟต (Ca/P ratio) อยู่ในช่วง 1.59-1.62 และเพิ่มขึ้นสำหรับด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของ lactic acid และเกือบไม่ขึ้นกับ pH และ อัตราส่วน Ca/P ของสารตั้งต้น Yoshimura กล่าวว่าการควบคุมลักษณะวิสเกอร์ และอัตราส่วน Ca/P สำคัญ เพราะส่งผลต่อความเสถียรทางความร้อน (thermal stability) การดูดซับ (adsorption) การเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic) ความเหนียว (toughening) เมื่อเป็นตัวเสริมแรง (reinforcement) ในวัสดุเชิงประยุกต์ (composite)

ในปี 1998 Mizutani<sup>11</sup> และคณะ สังเคราะห์โมโนไดส์เพอร์สไฮดรอกซิอะพาไทต์ (monodispersed hydroxyapatite) โดยใช้แคลเซียมโพลีฟอสฟेटเจล (calcium polyphosphate gels) แคลเซียมไนเตรต ( $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ) และแอมโมเนีย (ammonia) ที่อุณหภูมิ 140-200 องศาเซลเซียส ผลึกมีลักษณะเป็นแท่ง (rod-like) มีความยาว 1-7 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-2 ไมโครเมตร รูปร่างลักษณะของผลึกขึ้นกับความเข้มข้นของแคลเซียมไอโอน และสารตั้งต้น รวมถึง ตัวเติมแต่ง (additive) ที่ใช้ การเติมแอลกอฮอล์ (alcohols) เช่น 2-propanol สำหรับให้ผลึกมีการเพิ่ม aspect ratio ส่วนแคลเซียมไอโอนที่เพิ่มขึ้นทำให้ aspect ratio ลดลง

#### 2.4.2 การสังเคราะห์ไฮดรอกซิอะพาไทต์ชนิดพูนด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัล

##### เซรามิกชนิดพูน

วัสดุเซรามิกที่มีรูพูนนำมาใช้งานต่างๆ ดังเช่น ตัวกรอง (filter) โลหะหลอมและสำหรับการทำก๊าซให้บริสุทธิ์ที่อุณหภูมิสูง เซ็นเซอร์ (sensor) พานะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst carriers) เคมีในโรงงานและในรถยนต์ สารเพียโซอิเล็กทริกชนิดพูน และนำไปใช้ในทางการแพทย์เป็นวัสดุปลูกฝังทั้งแท่นกระดูกและฟัน

ในปี 1992 Saggio<sup>15</sup> แบ่งประเภทเซรามิกชนิดพูนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ reticulate ceramic เป็นวัสดุพูนที่มีช่องว่างต่อเนื่อง (interconnect void) ล้อมรอบตัวเร่งปฏิกิริยา (web) ของสารเซรามิก และ foam ceramic เป็นวัสดุพูนมีโครงสร้างเป็นช่องว่างแบบปิด (closed void) ภายในเนื้อ (matrix) สารเซรามิกต่อเนื่อง

วิธีการขึ้นรูปโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 วิธีคือ Polymeric sponge และ foaming

Polymeric sponge ใช้ผลิตวัสดุชนิดพูนที่มีโครงสร้างเปิด (open cell) ต่อเนื่อง โดยจุ่มฟองน้ำ (sponge) ที่มีโครงสร้างรูพูนแบบเปิดต่อเนื่องในสเลอวิชของสารเซรามิก วิดเอกาสเลอวิส่วนเกินออก แล้วเผาให้สารอินทรีย์ที่เติมในสเลอวิส สุดท้ายนำไปเผาให้ฟองน้ำและเผาชินเตอร์

Foaming ใช้ผลิตโครงสร้างรูพูนแบบเปิดและปิด (closed-cell) โดยนำสารเซรามิกผสมสารพอลิเมอร์หรือสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดก๊าซหรือฟองอากาศ ทำให้เกิดโครงสร้างเป็น foam นำไปอบและเผาชินเตอร์ Pilar<sup>15</sup> กล่าวว่าวิธีนี้นำสนใจเนื่องจากได้โครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสมแก่การนำไปผลิตเซรามิกชนิดพูนหลายประเภท เช่น เซอร์โคเนีย อะลูมินา และไฮดรอกซิอะพาไทต์ เป็นต้น

ไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพูนนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก (bone substitute) เนื่องจากสร้างพันธะที่แข็งแรงกับกระดูก รูปหุนช่วยให้เชื่อมยึดกันโดยเกี้ยวซ้อน (interlock) ทำให้เกิดการเชื่อมยึดมั่นคงกับวัสดุ เนื่อเยื่อกระดูกเจริญเข้าไปในรูปหุนช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับวัสดุ อย่างไรก็ตามขนาดรูปหุนที่ต่ำสุดที่กระดูกและเส้นเลือดสามารถเข้าไปได้คือ 100 ไมครอน รูปหุนขนาดใหญ่ลดความแข็งแรงของวัสดุ ดังนั้นไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพูนไม่เหมาะสมนำไปใช้ในส่วนรับน้ำหนัก แต่เหมาะสมที่จะใช้เติมในบริเวณบกพร่องขนาดเล็กของกระดูก

### การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพูนจากปะการังและข้อมูลงานวิจัย

ข้อจำกัดในการผลิตไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพูน คือการควบคุมขนาดของบริเวณเชื่อมต่อระหว่างรูปหุน

เนื่องจากบริเวณเชื่อมต่อระหว่างรู (pore connection) ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 100-200 ไมครอน ซึ่งจำเป็นต่อ Haversian system และ anastomosing blood ที่ไปบำรุงเลี้ยงกระดูก และขนาดรูที่เหมาะสมต่อการเจริญเข้าไปของ osteoid cell และ fibrous tissue คือ 40-100 ไมครอน และ 5-15 ไมครอนตามลำดับ การสังเคราะห์วัสดุให้ได้ทั้งขนาดรูปหุนและความสามารถในการซึมซึม (permeability) ด้วย

วัสดุที่เหมาะสมได้แก่ โครงสร้างของปะการังเป็นต้น เพราเวคล้ายคลึงกับกระดูกมนุษย์ แต่การนำวัสดุพูนธรรมชาติไปใช้งานโดยตรงมีข้อจำกัดเนื่องจากวัสดุจากธรรมชาติมีความแข็งแรงต่ำและมีการละลายสูง

จากเหตุผลข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนให้เป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ก่อนนำไปใช้งานด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัลซึ่งทำให้สามารถรักษาสภาพเดิมของโครงสร้างได้ ด้วยวิธีนี้โครงสร้างที่ได้มีความต่อเนื่อง ขนาดรูเท่ากับกระดูกมนุษย์ทำให้ของเหลวในร่างกาย (body fluids) และเซลล์เลือด (blood cell) เจริญเข้าไปได้ สามารถฟื้นฟื้นโรคได้ด้วยการใช้อุณหภูมิและความดันสูงระหว่างการสังเคราะห์และสามารถทำซ้ำได้

ปะการังที่เป็นคาร์บอนเนตօราโนไนต์ซึ่งใช้ในกระบวนการไฮดรเทอร์มัลได้แก่ Porites Goniopora Alveopora Acropora และปะการังที่เป็นแคลไซด์ได้แก่ echinoid spine

ขั้นตอนการทดลองขั้นแรกคือล้างสารอินทรีย์ออก โดยจุ่มปะการังในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) เจือจาง 5% 30 ชั่วโมง ล้างออกด้วยน้ำกลัน และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส

โดยปกติสภาวะกระบวนการรักษาระบวนการไฮดรเทอร์มัลของวัสดุพูนธรรมชาติในสารละลายน้ำฟอสเฟต ขึ้นกับทั้งอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นฟอสเฟตในกระบวนการ รวมถึงธรรมชาติฟอสเฟตและวัสดุพูนด้วย

ฟอสเฟตที่ใช้เป็นฟอสเฟตที่ละลายน้ำ ได้แก่ orthophosphate และ acid phosphate เช่น  $\text{Li}_3(\text{PO}_4)$   $\text{LiH}_2(\text{PO})_4$   $\text{Na}_3(\text{PO}_4)$   $\text{Na}_2\text{HPO}_4$   $\text{Na}_3\text{H}_3(\text{PO}_4)_2$   $\text{NaH}_2(\text{PO}_4)$   $\text{Na}_4\text{H}_5(\text{PO}_4)_3$   $\text{NaH}_5(\text{PO}_4)_2$   $\text{K}_3\text{PO}_4$   $\text{K}_2\text{HPO}_4$   $\text{K}_7\text{H}_5(\text{PO}_4)_4$   $\text{K}_5\text{H}_4(\text{PO}_4)_3$   $\text{KH}_2(\text{PO}_4)$   $\text{KH}_5(\text{PO}_4)_2$   $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$   $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$   $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$   $\text{NH}_4\text{N}_4(\text{PO}_4)_2$   $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$   $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$   $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$   $\text{NH}_4\text{N}_4(\text{PO}_4)_2$   $\text{NH}_4\text{H}_8(\text{PO}_4)_3$  รวมถึงไฮเดรต และเกลือผสม (mixed salts) ของฟอสเฟตที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยเฉพาะของ  $\text{K}$   $\text{NH}_4$   $\text{Rb}$   $\text{Cs}$  orthophosphate และ acid phosphates รวมถึง calcium orthophosphate อันได้แก่  $2\text{CaOP}_2\text{O}_5$   $\text{CaHPO}_4$   $\text{Ca}_4\text{P}_2\text{O}_9$   $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$  และ  $\text{CaOP}_2\text{O}_5$

ในปี 1975 Roy<sup>13</sup> รายงานการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า topotactic ion exchange ไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นเอกซ์ไนโกล (hexagonal) มี  $a$  เท่ากับ  $9.43$  Å ชั้นสตروم ( $\text{A}^\circ$ )  $c$  เท่ากับ  $6.88$  Å ชั้นสตروم ( $\text{A}^\circ$ )  $\gamma$  เท่ากับ  $120$  องศา และอะราโกไนต์ (aragonite) เป็นเอกซ์ไนโกลเที่ยม (pseudohexagonal)  $a$  เท่ากับ  $9.39$  Å ชั้นสตروم ( $\text{A}^\circ$ )  $c$  เท่ากับ  $5.74$  Å ชั้นสตروم ( $\text{A}^\circ$ )  $\gamma$  เท่ากับ  $117$  องศา ซึ่งทั้งไฮดรอกซีอะพาไทต์และอะราโกไนต์ (aragonite) มีความคล้ายคลึงกันทั้งผลิตพิษพารามิเตอร์ (lattice parameter) ตำแหน่งไอโอน (ion position) และความจุ (ion content)

ในปี 1975 Roy<sup>13</sup> รายงานการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์และไฮดรแคลเซียมฟอสเฟต โดยการเปลี่ยนวัสดุที่มีโครงสร้างคาร์บอนเนตแบบพูน (porous carbonate skeletal material) จากสัตว์ทะเล ได้แก่ echinoid spine calcite และ Porites skeletal aragonite และทั้งอะราโกไนต์ (aragonite) และแคลไซต์ (calcite) ต่างเป็นแคลเซียมคาร์บอนเนต ให้เป็นวัสดุที่มีโครงสร้างฟอสเฟต (phosphate skeletal material) โดยยังรักษาโครงสร้างที่พูนไว้ โดยแข็งในสารละลายน้ำ  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$

Roy รายงานแคลไซต์ที่มี Mg หลังการผ่านกระบวนการรักษาระบวนการไฮดรเทอร์มัล โครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นเป็น Whitlockite (ไฮดรแคลเซียมฟอสเฟต) เนื่องจาก Mg ไอโอน ไปแทนที่ตำแหน่งแคลเซียมไอโอน ส่วนอะราโกไนต์และแคลไซต์ปริสุทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการรักษาระบวนการไฮดรเทอร์มัล โครงสร้างเปลี่ยนเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์

## การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพูนจาก Nacre และข้อมูลงานวิจัย

Nacre เป็นชั้นมุกภายในของหอยเปลือกแข็ง (mollusc shells) Nacre สามารถเปลี่ยนเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์เพราบีโครส์ร่างแบบปะการัง (coral skeleton) ชนิดอะราโกไนต์ที่ผลึกมีการจัดเรียงตัวคล้ายผนังก่ออิฐ (brick-wall-like) ที่มีระดับนาโน อะราโกไนต์ (aragonite) เป็นแผ่นผลึกเดี่ยว ด้าน ab (ab-face) (single-crystal tablets) มีสารอินทรีย์ 1-5 % โดยน้ำหนัก ทำให้ค่าความต้านทานต่อการแตกหัก (fracture toughness) สูงเป็น  $3.10^3$  เท่าของอะราโกไนต์ (aragonite) บริสุทธิ์ ใน nacre ของ gastropod (red abalone) (gastropod เป็น class หนึ่งใน Phylum Mollusca) แผ่นอะราโกไนต์ (aragonite tablets) มีความหนา 400 นาโนเมตร กว้าง 5-10 ไมโครเมตร ข้อนักเป็นชั้นขนาดผิวเปลือกหอย (shell) ในแนวแกน c ในระหว่างชั้นมีเยื่อบางๆ ของสารอินทรีย์ (matrix) แทรก หนา 10-50 นาโนเมตร มีรูพูน 97 รูต่อตาราง nacre โดยเป็นทรงกรวย (cone-shaped) แมทริกซ์ (matrix) เป็นอินทรีย์สารที่มีองค์ประกอบหั้งละลายน้ำได้และไม่ได้ ใน nacre อายุมากแต่ละผลึกจะมีแมทริกซ์ (matrix) ที่เป็นอินทรีย์ที่มี polyanionic protein หุ้มอยู่

ในปี 1998 Zaremba<sup>12</sup> และคณะ รายงานการเปลี่ยนอะราโกไนต์ (aragonite) เป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ ใน gastropod (Abalone) nacre เป็นครั้งแรก กล่าวว่าการเปลี่ยนนี้เกิดจากปฏิกิริยาละลายและตกผลึกใหม่ (dissolution-recrystallization) มีการจัดเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปตามทิศทางการหลักของสารละลายที่ผ่านไปตามรูพูนของแผ่นแมทริกซ์ที่เรื่อมติดดึงกันทำให้คงโครงสร้างเดิมไว้และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เกิดขึ้นมีการจัดเรียงตัวเฉพาะ โดยแกน c ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ตั้งฉากกับแกน c ของอะราโกไนต์ (aragonite) เดิม ในทางตรงข้าม การเปลี่ยนของแร่เว้าภาพ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ , biominerals) ขึ้นๆ ในสารละลาย ( $\text{NH}_4\text{HPO}_4$  ที่ 140-160 องศาเซลเซียส จะเกิดผงหรือเกิดเป็นผลึกที่มีการจัดเรียงแบบไม่มีทิศทาง (random) หรือเรียงตามแบบโครงสร้างเดิมของอะราโกไนต์