



4.2 การวิเคราะห์และตรวจสอบเกลือเทรฟทาเลต

4.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค FT-IR

เมื่อนำไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.1(a) และ 4.1(b) ตามลำดับ



รูปที่ 4.1 FT-IR สเปกตรัมของ (a) ไดโซเดียมเทรฟทาเลต และ (b) แคลเซียมเทรฟทาเลต



รูปที่ 4.2 FT-IR สเปกตรัมมาตรฐานของไดโซเดียมเทรฟทาเลต[#]

[#] The Aldrich Library of FT-IR spectra Vol.2, 2nd Edition, Sigma-Aldrich (1997) : 2784.

เมื่อเปรียบเทียบ FT-IR สเปกตรัมของไดโซเดียมเทรฟทาเลตที่ได้จากการย่อยสลายขบวนการกับสเปกตรัมมาตรฐานของไดโซเดียมเทรฟทาเลต (รูปที่ 4.2) พบว่ามีสเปกตรัมที่เหมือนกัน กล่าวคือพบพีคที่ตำแหน่ง $1,565\text{ cm}^{-1}$ และ $1,396\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งแสดงถึงหมู่ฟังก์ชันของเกลือโลหะของกรดคาร์บอกซิลิก ($\text{COO}^- \text{M}^+$) แสดงให้เห็นว่าสารที่สังเคราะห์ได้คือไดโซเดียมเทรฟทาเลต ส่วนพีคที่ตำแหน่ง $1,450\text{ cm}^{-1}$ และ $3,000\text{ cm}^{-1}$ ในสเปกตรัมมาตรฐานของไดโซเดียมเทรฟทาเลต เป็นพีคของ nujol ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

สำหรับ FT-IR สเปกตรัมของแคลเซียมเทรฟทาเลตที่เตรียมได้ พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ FT-IR สเปกตรัมของไดโซเดียมเทรฟทาเลต กล่าวคือพบพีคที่ตำแหน่ง $1,565\text{ cm}^{-1}$ และ $1,396\text{ cm}^{-1}$ ทำให้คาดว่าสารที่เตรียมได้น่าจะเป็นแคลเซียมเทรฟทาเลต


นอกจากนี้ยังพบพีคที่มีความกว้างที่ตำแหน่ง $3,310\text{ cm}^{-1}$ และ $3,460\text{ cm}^{-1}$ ในสเปกตรัมของเกลือเทรฟทาเลตที่เตรียมได้ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคาดว่า เป็นพีคของน้ำที่มาจากการดูดความชื้นของเกลือทั้ง 2 ชนิด



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.2 การตรวจสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA

จากการตรวจสอบสมบัติทางความร้อนของกรดเทรพทาลิก ไดโซเดียมเทรพทาลेटและแคลเซียมเทรพทาลेटด้วยเทคนิค TGA ภายใต้บรรยากาศของแก๊สออกซิเจน ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 TGA เทอร์โมแกรมของกรดเทรพทาลิก (—TPA) ไดโซเดียมเทรพทาลेट (- -Na₂-TPA) และแคลเซียมเทรพทาลेट (....Ca-TPA)


จาก TGA เทอร์โมแกรมพบว่า กรดเทรพทาลิกและเกลือเทรพทาลेटเกิดการสลายตัว และมีมวลลดลงที่อุณหภูมิสูง (>300°C) โดยเกลือเทรพทาลेटทั้ง 2 ชนิดสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสลายตัวของกรดเทรพทาลิก

สำหรับการสลายตัวของกรดเทรพทาลิกประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสลายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรกที่อุณหภูมิ 393°C และเหลือส่วนของคาร์บอนตกค้างที่จะเกิดการสลายตัวต่อไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

จาก TGA เทอร์โมแกรมของไดโซเดียมเทเรฟทาเลต พบว่าการสลายตัวของไดโซเดียมเทเรฟทาเลตมีเพียง 1 ขั้นตอน คือ การสลายตัวเป็นโซเดียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิเท่ากับ 592°C และมวลหายไป 49.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเท่ากับค่าที่ได้จากการคำนวณจากสมการเคมี แสดงได้ดังนี้




สำหรับ TGA เทอร์โมแกรมของแคลเซียมเทเรฟทาเลต พบว่าการสลายตัวของแคลเซียมเทเรฟทาเลตมี 3 ขั้นตอน คือ สลายตัวที่อุณหภูมิเท่ากับ 132 579 และ 740°C ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนการระเหยของน้ำออกไปจากโมเลกุล จากนั้นจึงเกิดการสลายตัวเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต และขั้นตอนสุดท้ายสลายตัวเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยมีมวลหายไปในแต่ละขั้นตอนเท่ากับ 8.1 51.0 และ 44.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการคำนวณจากสมการเคมี แสดงได้ดังนี้



จากผลการตรวจสอบโดยเทคนิค TGA จึงสามารถยืนยันได้ว่าสารที่ได้จากการย่อยสลายขวดเพท คือ ไดโซเดียมเทเรฟทาเลตและแคลเซียมเทเรฟทาเลต นอกจากนี้ จากการที่เกลือเทเรฟทาเลตทั้งสองชนิดมีอุณหภูมิการสลายตัวที่สูงกว่า 500°C จึงสามารถนำไปทดลองใช้เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้

4.2.3 การตรวจสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC

จากการตรวจสอบสมบัติทางความร้อนของไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตด้วยเทคนิค DSC ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.4 (a) และ 4.4(b) ตามลำดับ



รูปที่ 4.4 DSC เทอร์โมแกรมการเพิ่มอุณหภูมิของ (a) ไดโซเดียมเทรฟทาเลต และ (b) แคลเซียมเทรฟทาเลต

เมื่อพิจารณา DSC เทอร์โมแกรมของไดโซเดียมเทรฟทาเลต (รูปที่ 4.4 (a)) พบว่ามีลักษณะเป็นเส้นตรงราบเรียบตลอดการทดสอบในช่วงอุณหภูมิ 50 - 230°C โดยไม่พบพีกที่แสดงถึงการหลอม และจาก DSC เทอร์โมแกรมของแคลเซียมเทรฟทาเลต (รูปที่ 4.4 (b)) พบว่าการให้ความร้อนครั้งแรกปรากฏพีกในช่วงอุณหภูมิเท่ากับ 120 และ 135°C ซึ่งแสดงถึงการระเหยของน้ำออกจากโมเลกุล สอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิค TGA จากนั้นเมื่อลดอุณหภูมิของสารตัวอย่างและให้ความร้อนเป็นครั้งที่สอง พบว่าเทอร์โมแกรมมีลักษณะราบเรียบไม่ปรากฏพีกซึ่งแสดงถึงการระเหยของน้ำและไม่พบพีกที่แสดงถึงการหลอม แสดงว่าแคลเซียมเทรฟทาเลต


มีสถานะเป็นของแข็งและไม่เกิดการหลอมเหลวในช่วงอุณหภูมิทดสอบเช่นเดียวกันกับกรณี ไดโซเดียมเทรฟทาเลต ดังนั้นจึงสามารถนำเกลือเทรฟทาเลตทั้ง 2 ชนิดไปทดลองใช้เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้ เนื่องจากเกลือทั้ง 2 ชนิดนี้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและหลอมเหลวที่อุณหภูมิการขึ้นรูป (230°C) และอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบสมบัติทางความร้อนของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนคอมปาวด์ ($50 - 210^{\circ}\text{C}$)




ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.4 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ผลการตรวจสอบรูปร่างอนุภาคของไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตด้วยเครื่อง SEM ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.5 และ 4.6 ตามลำดับ โดยพบว่าอนุภาคของไดโซเดียมเทรฟทาเลตมีรูปร่างเป็นแท่งและมีขนาดอนุภาคในช่วง 1-10 ไมโครเมตร ซึ่งต่างจากแคลเซียมเทรฟทาเลตที่มีรูปร่างของอนุภาคเป็นเม็ดกลมค่อนข้างรี มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าคืออยู่ในช่วง 1-5 ไมโครเมตร




รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของไดโซเดียมเทรฟทาเลตที่กำลังขยาย (a) 2,000 และ (b) 7,500 เท่า



รูปที่ 4.6 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของแคลเซียมเทรฟทาเลตที่กำลังขยาย (a) 2,000 และ (b) 7,500 เท่า

นอกจากนี้ เพื่อศึกษาผลของขนาดและรูปร่างอนุภาคของสารก่อผลึกต่อการชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดผลึกและผลต่อสมบัติเชิงกล จึงได้นำผงสีกวินาคริโดนซึ่งเป็นสารก่อผลึกแบบเบตาที่มีประสิทธิภาพสูงไปตรวจสอบรูปร่างและขนาดของอนุภาคด้วยเครื่อง SEM ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.7 โดยพบว่าอนุภาคของผงสีกวินาคริโดนมีรูปร่างเป็นเม็ดกลมรีและมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 0.5 ไมโครเมตร




รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผงสีกวินาคริโดนที่กำลังขยาย 35,000 เท่า

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.5 การตรวจสอบด้วยเครื่องวัดแองเกิลเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์

จากการตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไดโซเดียมเทรพทาเลตและแคลเซียมเทรพทาเลตด้วยเครื่อง WAXD ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.8 (a) และ 4.8 (b) ตามลำดับ โดยพบว่าในช่วงการตรวจสอบที่มุม $2\theta = 5$ ถึง 30° ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับช่วงที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของไดโซเดียมเทรพทาเลตปรากฏพีกสำคัญที่มุม $2\theta = 9.6$ 17.3 19.1 21.9 27.1 28.5 และ 29.0° ต่างไปจากเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของแคลเซียมเทรพทาเลตซึ่งปรากฏพีกสำคัญที่มุม $2\theta = 9.6$ 19.1 21.9 26.0 27.2 และ 29.3° แสดงให้เห็นว่าไดโซเดียมเทรพทาเลตและแคลเซียมเทรพทาเลตมีโครงสร้างผลึกต่างกัน

นอกจากนี้ยังพบว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของไดโซเดียมเทรพทาเลตและแคลเซียมเทรพทาเลตมีพีกสำคัญที่ตำแหน่งไม่ตรงกับพีกสำคัญของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีรูปผลึกทั้งแบบอัลฟา ($2\theta = 14.2$ 17.0 18.8 และ 21.2°) และเบตา ($2\theta = 16.1^\circ$) ทำให้สามารถวิเคราะห์รูปผลึกของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่เดิมสารทั้ง 2 ชนิดด้วยเทคนิค WAXD ได้




รูปที่ 4.8 เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของ (a) ไดโซเดียมเทรพทาเลต และ (b) แคลเซียมเทรพทาเลต

4.3 การตรวจสอบความสามารถในการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกของเกลือเทรฟทาเลตสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน


4.3.1 การตรวจสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC

จากการตรวจสอบสมบัติทางความร้อนของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีกวินาคริโดน ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตและไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตด้วยเทคนิค DSC โดยการหลอมไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่อุณหภูมิ 210°C เป็นเวลา 3 นาที และใช้อัตราการลดอุณหภูมิเท่ากับ $20^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$ ได้ DSC เทอร์โมแกรมการลดอุณหภูมิซึ่งปรากฏฟังก์ชันการคายพลังงานที่แสดงถึงการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนดังแสดงในรูปที่ 4.9 และ 4.10



รูปที่ 4.9 DSC เทอร์โมแกรมการลดอุณหภูมิของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีกวินาคริโดนปริมาณ 0.0001 %โดยน้ำหนัก (E3B) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 – 2.50 %โดยน้ำหนัก (Na0.25 – Na2.50)

จากรูปที่ 4.9 ซึ่งแสดง DSC เทอร์โมแกรมการลดอุณหภูมิของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตปริมาณต่างๆ เปรียบเทียบกับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน พบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีได้เต็มสารก่อผลึกซึ่งมีค่าเท่ากับ 100.9°C และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อปริมาณไดโซเดียมเทรฟทาเลตเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าไดโซเดียมเทรฟทาเลตสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้ เนื่องจากสามารถชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนหลอมเหลวเกิดผลึกที่อุณหภูมิสูงขึ้น




รูปที่ 4.10 DSC เทอร์โมแกรมการลดอุณหภูมิของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสตีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก (E3B) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 – 2.50 % โดยน้ำหนัก (Ca0.25 – Ca2.50)

และเมื่อพิจารณา DSC เทอร์โมแกรมการลดอุณหภูมิของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณต่างๆ เปรียบเทียบกับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (รูปที่ 4.10) พบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตมีค่าสูงกว่าไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อปริมาณแคลเซียมเทรฟทาเลตเพิ่มขึ้น แสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนของสารชนิดนี้เช่นเดียวกับไดโซเดียมเทเรฟทาเลต

นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 และ 0.50 % โดยน้ำหนัก มีค่าใกล้เคียงกันกับของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปริมาณเท่ากัน (ดังแสดงในรูปที่ 4.11) และเมื่อปริมาณแคลเซียมเทเรฟทาเลตเพิ่มขึ้นเป็น 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนัก พบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทเรฟทาเลตมีค่าสูงกว่ากรณีที่ใช้ไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปริมาณเดียวกันเล็กน้อย



รูปที่ 4.11 อุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก (E3B) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตและแคลเซียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 – 2.50 % โดยน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม พบว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตและแคลเซียมเทเรฟทาเลตที่ทุกปริมาณความเข้มข้นมีค่าต่ำกว่าของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก โดยอุณหภูมิการเกิดผลึกสูงสุด


ของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 2.50 % โดยน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 104.3 และ 105.9°C ตามลำดับ ซึ่งมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีวงสี่ควินาคริโดนซึ่งมีค่าเท่ากับ 109.9°C (รูปที่ 4.11) แสดงให้เห็นว่า ไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้ต่ำกว่าวงสี่ควินาคริโดน ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากอนุภาคของวงสี่ควินาคริโดนมีขนาดเล็ก (<0.5 ไมโครเมตร) เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคของไดโซเดียมเทรฟทาเลต (1 - 10 ไมโครเมตร) และแคลเซียมเทรฟทาเลต (1 - 5 ไมโครเมตร) ทำให้มี heterogeneous nuclei จำนวนมาก ซึ่งส่งผลชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดผลึกได้เร็วและเกิดที่อุณหภูมิสูงขึ้น



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3.2 การตรวจสอบด้วยเครื่องวัดแองเกิลเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตมิเตอร์

จากการตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีควินาคริโดน ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไตรโคลอโรเบนซีนและไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตด้วยเครื่อง WAXD เพื่อวิเคราะห์รูปแบบผลึกของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน ได้เอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมดังแสดงในรูปที่ 4.12 4.13 4.14 และ 4.15



รูปที่ 4.12 เอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก (E3B)

จากรูปที่ 4.12 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนและไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก พบว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนปรากฏพีกที่ตำแหน่ง $2\theta = 14.1$ 16.9 18.8 และ 21.2° ซึ่งเป็นพีกที่แสดงถึงระนาบ [110] [040] [130] และ [111] ตามลำดับ ของรูปผลึกแบบอัลฟา โดยไม่ปรากฏพีกที่ตำแหน่ง $2\theta = 16.1^\circ$ ซึ่งเป็นพีกที่แสดงถึงระนาบ [003] ของรูปผลึกแบบเบตา แสดงให้เห็นว่าไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนมีรูปผลึกแบบอัลฟาเพียงอย่างเดียวและไม่สามารถเกิดรูปผลึกแบบเบตาได้เอง และเมื่อพิจารณาเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก ปรากฏพีกที่ตำแหน่ง $2\theta = 14.1$ 16.1 16.9 18.8 และ 21.2° โดยพีกที่ตำแหน่ง $2\theta = 16.1^\circ$ มีความเข้มสูง แสดงถึงการมีรูปผลึกแบบเบตาปริมาณสูง และสามารถคำนวณหา

ค่า K ซึ่งบอกถึงสัดส่วนของปริมาณรูปผลึกแบบเบตาเมื่อเทียบกับปริมาณรูปผลึกแบบอัลฟาได้จากสมการ

$$K = \text{H}\beta / [\text{H}\beta + (\text{H}\alpha_1 + \text{H}\alpha_2 + \text{H}\alpha_3)]$$


โดยถ้าค่า K เท่ากับ 0 แสดงว่ามีแต่ผลึกแบบอัลฟาและถ้าค่า K เท่ากับ 1 แสดงว่ามีแต่ผลึกแบบเบตา

ทั้งนี้ จากการคำนวณหาค่า K ของชิ้นงานไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีควินาคริโดนได้ค่าเท่ากับ 0.586 ซึ่งค่าที่ได้นี้เป็นค่า K ที่ผิวหน้าของชิ้นงาน

จากผลการทดลองของ Sterzynski T. และคณะ¹⁸ ซึ่งได้ทดสอบหาค่า K ของชิ้นงานไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่ได้จากการขึ้นรูปโดยการฉีด พบว่าค่า K ที่ผิวหน้ามีค่าต่ำกว่าค่า K ที่แกนกลางชิ้นงาน ทั้งนี้เนื่องจากในขณะการฉีดขึ้นรูป ไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนหลอมเหลวจะได้รับแรงเฉือนจากผิวแม่แบบในช่วงที่พลาสติกหลอมเหลวถูกผลักดันเข้าสู่แม่แบบ ซึ่งแรงเฉือนนี้มีอิทธิพลต่อการชักนำให้ไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดผลึกแบบอัลฟาเหนือกว่าการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบเบตาของผงสีควินาคริโดน ส่วนบริเวณแกนกลางชิ้นงานได้รับแรงเฉือนน้อยจึงมีปริมาณผลึกแบบเบตาสูงกว่าที่บริเวณผิวหน้าชิ้นงาน

อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้วยเทคนิค WAXD เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบผลึกของชิ้นงานที่เตรียมโดยการฉีดขึ้นรูปในงานวิจัยนี้ สามารถทำได้เพียงการทดสอบที่บริเวณผิวหน้าชิ้นงานเท่านั้น ไม่สามารถทดสอบหารูปแบบผลึกบริเวณแกนกลางชิ้นงานได้ ซึ่งคาดว่าที่บริเวณแกนกลางชิ้นงานจะมีปริมาณผลึกแบบเบตาสูงกว่าที่บริเวณผิวหน้า


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.13 เอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสียควินาครีโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก ในทิศทางทดสอบที่ 0° (E3B 0°) และ 90° (E3B 90°)

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสมบัติการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของชิ้นงานทดสอบที่เตรียมได้ขึ้นกับทิศทางการวางชิ้นงานขณะทดสอบหรือไม่ จึงได้ทำการตรวจสอบชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสียควินาครีโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก ด้วยการใช้ทิศทางทดสอบต่างกัน คือ การวางชิ้นงานทดสอบที่ 0° (ทิศทางการฉีดขึ้นรูป) และมุมที่เปลี่ยนไปอีก 90° (ทิศทางตั้งฉากกับการฉีดขึ้นรูป) ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.13 โดยพบว่าผลการวางชิ้นงานทดสอบที่มุมต่างกันให้เอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าสมบัติการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของชิ้นงานทดสอบไม่ขึ้นกับทิศทางการวางชิ้นงานในขณะทดสอบ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.14 เอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกพอลิโพรพิลีน (iPP) และ ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 %โดยน้ำหนัก (Na0.25 Na0.50 Na0.75 Na1.00 Na1.50 และ Na2.50 ตามลำดับ)

จากรูปที่ 4.14 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของชิ้นงานทดสอบ ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 %โดยน้ำหนักกับไอโซแทกพอลิโพรพิลีน พบว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟร็กโตแกรมของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปรากฏพีกที่ตำแหน่ง $2\theta = 14.1$ 16.1 16.9 18.8 และ 21.2° แสดงถึงการมีรูปผลึกทั้งแบบอัลฟาและเบตาเช่นเดียวกับกรณีของการใช้ผงสีกวินาคริดอน แสดงให้เห็นว่าไดโซเดียมเทเรฟทาเลตสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบอัลฟาและเบตา สำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อปริมาณไดโซเดียมเทเรฟทาเลตเพิ่มขึ้นจะทำให้ความเข้มของพีกซึ่งแสดงถึงรูปผลึกแบบเบตาที่ตำแหน่ง $2\theta = 16.1^\circ$ มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงแรกและต่อมาลดลง โดยสามารถคำนวณหาค่า K ได้เท่ากับ 0.131 0.193 0.209 0.170 0.134 และ 0.110 ตามลำดับ (แสดงการเปรียบเทียบในรูปที่ 4.16) แสดงว่าการใช้ ไดโซเดียมเทเรฟทาเลตที่ปริมาณ 0.75 %โดยน้ำหนัก สามารถชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน เกิดรูปผลึกแบบเบตาได้สูงสุด คือ มีค่า K เท่ากับ 0.209 แต่ยังเป็นค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการใช้ ผงสีกวินาคริดอนที่มีค่า K เท่ากับ 0.586 ซึ่งให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบเบตาของไดโซเดียมเทเรฟทาเลตที่ต่ำกว่า และเมื่อปริมาณไดโซเดียมเทเรฟทาเลตเพิ่มขึ้นเป็น 1.00 1.50 และ 2.50 %โดยน้ำหนัก พบว่าค่า K ที่บอกปริมาณผลึกแบบเบตาลดลง โดยมีงานวิจัยพบว่า เมื่อความหนาแน่นของ heterogeneous nuclei (nucleating density) ที่เพิ่มขึ้นเกินความ


เหมาะสมของระบบนั้นๆ จะส่งผลให้โครงสร้างของผลึกแบบเบตาที่มีความสมบูรณ์ลดน้อยลง เป็นผลเนื่องมาจากผลึกไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่¹⁷ จึงมีความเป็นไปได้ที่ไดโซเดียมเทรฟทาเลตจะกระตุ้นให้ lamellar (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างผลึก) เกิดการเติบโตแผ่ขยายออกไปและบรรจุบกกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้เป็นโครงสร้างผลึกขนาดเล็กที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้อาจเป็นผลมาจากการทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบอัลฟาได้ดีกว่าเมื่อปริมาณไดโซเดียมเทรฟทาเลตเพิ่มขึ้นทำให้ค่า K มีค่าลดลง



รูปที่ 4.15 เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกพอลิโพรพิลีน (iPP) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนัก (Ca0.25 Ca0.50 Ca0.75 Ca1.00 Ca1.50 และ Ca2.50 ตามลำดับ)

จากรูปที่ 4.15 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนักกับไอโซแทกพอลิโพรพิลีน โดยเมื่อพิจารณาเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตแกรมของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรฟทาเลต พบว่าปรากฏพีคที่ตำแหน่ง $2\theta = 14.1$ 16.1 16.9 18.8 และ 21.2° เช่นเดียวกับกรณีของการใช้โซเดียมเทรฟทาเลต แสดงให้เห็นว่าแคลเซียมเทรฟทาเลตสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสารก่อผลึกแบบอัลฟาและเบตาสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้เช่นกัน โดยเมื่อปริมาณแคลเซียมเทรฟทาเลตเพิ่มขึ้นจะทำให้ความเข้มของพีคซึ่งแสดงถึงรูปผลึกแบบเบตาที่ตำแหน่ง $2\theta = 16.1^\circ$ มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงแรกและต่อมามีค่าลดลง และคำนวณหาค่า K ได้เท่ากับ 0.096 0.124 0.144 0.157 0.151 และ 0.138 ตามลำดับ

(แสดงการเปรียบเทียบในรูปที่ 4.16) ซึ่งพบว่าการใช้แคลเซียมเทเรฟทาเลตที่ปริมาณ 1.00 % โดยน้ำหนัก สามารถชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดรูปผลึกแบบเบตาได้สูงสุด คือ มีค่า K เท่ากับ 0.157 และลดลงเมื่อปริมาณแคลเซียมเทเรฟทาเลตเพิ่มเป็น 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนัก ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับในกรณีของการใช้ไดโซเดียมเทเรฟทาเลตเป็นสารก่อผลึก และสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน



รูปที่ 4.16 ค่า K ของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลต และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 – 2.50 % โดยน้ำหนัก

ผลจากการตรวจสอบด้วยเทคนิค DSC และ WAXD ในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเกลือเทเรฟทาเลตทั้งสองชนิดสามารถชักนำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดรูปผลึกแบบเบตาได้ ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าผงสีกวินาคริโดนก็ตาม นอกจากนี้ คาดได้ว่าเกลือเทเรฟทาเลตทั้งสองชนิดยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบอัลฟาได้ด้วย ส่งผลให้โครงสร้างสเฟียรูไลต์ของรูปผลึกแบบอัลฟาในไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนมีขนาดเล็กกว่าในกรณีที่มีได้เต็มสารก่อผลึก


4.4 การทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน

4.4.1 ความทนแรงกระแทก

จากการทดสอบชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเพื่อหาค่าความทนแรงกระแทกแบบ Izod (notch) ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.17 โดยพบว่าชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนมีค่าความทนแรงกระแทกเท่ากับ 2.44 kJ/mm^2 และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสียควินาคริโดน ปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก มีค่าความทนแรงกระแทกเท่ากับ 3.48 kJ/mm^2 ซึ่งสูงกว่าของ ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน 42.62 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องมาจากผงสียควินาคริโดนมีประสิทธิภาพสูง ในการหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบเบตาสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน ทำให้เกิดโครงสร้าง สเฟียรูไลต์ขนาดเล็กของรูปผลึกแบบเบตาที่มีลักษณะเป็นแบบ shaef-like ซึ่งมีสายโซ่โมเลกุล จำนวนมากเชื่อมโยงแต่ละสเฟียรูไลต์ต่อกัน จึงสามารถดูดซับและกระจายพลังงานระหว่าง สเฟียรูไลต์ได้ดี ต่างจากสเฟียรูไลต์ขนาดใหญ่ของรูปผลึกแบบอัลฟาซึ่งมีอยู่ในชิ้นงานไอโซแทกติก พอลิโพรพิลีนที่ไม่มีสารก่อผลึกมีขอบเขตแยกจากกันเปรียบเสมือนเป็นจุดบกพร่องภายใน ชิ้นงาน^{24, 25}

สำหรับการทดสอบหาค่าความทนแรงกระแทกของชิ้นงานทดสอบไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทเรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 % โดย น้ำหนัก พบว่ามีค่าเท่ากับ 3.02 3.12 3.15 3.27 3.33 และ 3.47 kJ/mm^2 ตามลำดับ (ดังแสดง ในรูปที่ 4.17) ซึ่งสูงกว่าของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน 23.77 27.87 29.10 34.02 36.48 และ 42.21 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยความทนแรงกระแทกมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณไดโซเดียม เทเรฟทาเลตที่เพิ่มขึ้น และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่ปริมาณไดโซเดียมเทเรฟทาเลตสูงสุดคือ เท่ากับ 2.50 % โดยน้ำหนัก มีค่าความทนแรงกระแทกใกล้เคียงกับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผง สียควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.17 ค่าความทนแรงกระแทกแบบ Izod ของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีกัวนาครีโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก (E3B) และ ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 - 2.50 % โดยน้ำหนัก (Na0.25 - Na2.50 และ Ca0.25 - Ca2.50 ตามลำดับ)

การที่ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตมีความทนแรงกระแทกสูงขึ้น นั้น คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก

- (1) การทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบเบตาที่ส่งเสริมให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนเกิดโครงสร้างผลึกแบบ sheaf-like ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีสมบัติความทนแรงกระแทกที่ดี
- (2) จากผลที่ได้จากการตรวจสอบชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตด้วยเทคนิค WAXD พบว่าไดโซเดียมเทรฟทาเลตยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกแบบอัลฟาด้วย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลให้เกิดโครงสร้างสเฟียรูไลท์ของรูปผลึกอัลฟาที่มีขนาดเล็กกว่าในกรณีของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีได้เติมสารก่อผลึก และจากการที่สเฟียรูไลท์ขนาดเล็กจึงมีพื้นที่ผิวมากขึ้น ทำให้มีโมเลกุลเชื่อมโยง (tie molecule) ระหว่างสเฟียรูไลท์จำนวนมากตามมา ส่งผลให้เกิดการส่งถ่ายแรงภายในวัสดุดีขึ้น จึงมีความทนแรงกระแทกเพิ่มขึ้น

จากการทดสอบหาค่าความทนแรงกระแทกของไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียม
เทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนัก พบว่ามีค่าความ
ทนแรงกระแทกเท่ากับ 2.98 3.01 3.08 3.14 3.20 และ 3.27 kJ/mm² ตามลำดับ (ดังแสดงใน
รูปที่ 4.17) ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าของไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนเท่ากับ 22.13 23.36 26.23 28.69
31.15 และ 34.02 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยความทนแรงกระแทกมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณ
แคลเซียมเทรฟทาเลตที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับกรณีการใช้ไดโซเดียมเทรฟทาเลต อย่างไรก็ตาม
ที่ปริมาณเดียวกันของสารก่อผลึก 2 ชนิดนี้ พบว่าไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียม
เทรฟทาเลตมีความทนแรงกระแทกต่ำกว่าไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลต
เล็กน้อย




ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.2 ความทนแรงดึง


จากการทดสอบชิ้นงานเพื่อหาค่าความทนแรงดึง ณ จุดแตกหักได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.18 โดยพบว่าไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 และ 2.50 %โดยน้ำหนัก มีความทนแรงดึงใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีค่าเท่ากับ 27.66 28.86 27.45 27.96 28.80 และ 28.62 N/mm² ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าความทนแรงดึงของไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีน (22.57 N/mm²) แสดงให้เห็นว่าการใช้ไดโซเดียมเทรฟทาเลตสามารถทำให้ไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนมีความทนแรงดึงสูงขึ้น ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก

- (1) ไดโซเดียมเทรฟทาเลตทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนทำให้ผลึกมีขนาดเล็กลงและมีปริมาณผลึกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตมีความทนแรงดึงเพิ่มขึ้น
- (2) อนุภาคของไดโซเดียมเทรฟทาเลตมีรูปร่างเป็นแท่งจึงสามารถเสริมแรงให้กับไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนได้



รูปที่ 4.18 ค่าความทนแรงดึงของไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีน (iPP) ไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสัควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 %โดยน้ำหนัก (E3B) และไอโซเทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีไดโซเดียมเทรฟทาเลตและแคลเซียมเทรฟทาเลตปริมาณ 0.25 - 2.50 %โดยน้ำหนัก (Na0.25 - Na2.50 และ Ca0.25 - Ca2.50 ตามลำดับ)

และเมื่อพิจารณาค่าความทนแรงดึงของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีแคลเซียมเทรพทาเลตปริมาณ 0.25 0.50 0.75 - 1.00 1.50 และ 2.50 % โดยน้ำหนัก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 22.25 25.33 25.17 26.04 26.48 และ 24.52 N/mm² ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าที่ปริมาณแคลเซียมเทรพทาเลตสูงกว่า 0.50 % โดยน้ำหนักขึ้นไปส่งผลให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนมีความทนแรงดึงสูงกว่าไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่ได้เติมสารก่อผลึก อย่างไรก็ตาม ที่ปริมาณเกลือเทรพทาเลตเท่ากันพบว่า ในกรณีที่ใช้ไดโซเดียมเทรพทาเลต ความทนแรงดึงของชิ้นงานมีค่าสูงกว่าในกรณีที่ใช้แคลเซียมเทรพทาเลต ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากรูปร่างของอนุภาคของเกลือเทรพทาเลต กล่าวคือ แคลเซียมเทรพทาเลตมีอนุภาคที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมทำให้มีประสิทธิภาพในการเสริมแรงได้ต่ำกว่าไดโซเดียมเทรพทาเลตซึ่งมีอนุภาคเป็นแท่ง



รูปที่ 4.19 เส้นกราฟแรงดึงระยะยืดและลักษณะการแตกหักจากการทดสอบความทนแรงดึงของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน (— iPP) และไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสตีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก (- - - E3B)

สำหรับการทดสอบหาความทนแรงดึง ณ จุดแตกหักของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสตีควินาคริโดนปริมาณ 0.0001 % โดยน้ำหนัก พบว่ามีค่าความทนแรงดึงเท่ากับ 18.45 N/mm² ซึ่งน่าจะเป็นค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากการทดสอบในกรณีนี้ ชิ้นงานทดสอบมีลักษณะการแตกหักที่ต่างไปจากกรณีของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนและกรณีของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีเกลือเทรพทาเลต กล่าวคือ เกิดการแตกหักที่บริเวณของคอขวด (necking) ระหว่างการดึงยืด ดังแสดงในรูปที่ 4.19 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากสายโซ่โมเลกุลที่จัดเรียงตัวภายใน

สเฟียร์ไลต์แบบเบตาของชิ้นงานไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนที่มีผงสีกวินาคริโดนสามารถถูกยึดดึงออกจาก lamellar อย่างต่อเนื่องด้วยแรงที่น้อยกว่าชิ้นงานตัวอย่างอื่น ซึ่งการยึดออกจะเกิดอย่างต่อเนื่องด้วยแรงดึงที่ต่ำและเกิดการแตกหัก ณ จุดที่โมเลกุลถูกดึงให้เลื่อนไถล

จากการทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน ซึ่งพบว่าการใช้เกลือเทรฟทาเลตทั้งสองชนิดสามารถทำให้ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนมีความทนแรงกระทำและความทนแรงดึงสูงชิ้นกว่ากรณีที่มีได้เติมสารก่อผลึก แสดงให้เห็นว่าเกลือเทรฟทาเลตทั้งสองชนิดสามารถทำหน้าที่เป็นสารก่อผลึกสำหรับไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนและช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนได้ นอกจากนี้ การใช้เกลือเทรฟทาเลตเป็นสารก่อผลึกมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสี ในขณะที่การใช้ผงสีกวินาคริโดนจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีสี



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย