

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยหาค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสของวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ ซึ่งนำเอาวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ที่นำมาใช้ในการทดสอบ ได้แก่ วัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ 2 ชนิด คือ TS50 และ TS80 วัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ชนิด 1.5 มม. และวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ชนิด DN400E รวมถึงทรายหยาบที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยทำการศึกษาผลกระทบจากการเปรียบเทียบค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสในกรณีต่างๆ ได้แก่ ค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสจากผลการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของทรายหยาบ ค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ชนิดต่างๆ ค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสจากผลการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์กับวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปนี้

1. ในการทดสอบระหว่างทรายหยาบทั้ง 2 ความหนาแน่นกับวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ทั้ง 3 ชนิดพบว่า ในการทดสอบกับทรายหยาบที่มีความหนาแน่นมากจะแสดงค่ากำลังเฉือนสูงสุด และที่ส่วนทรายหยาบที่สภาพหลวมจะไม่แสดงค่ากำลังเฉือนสูงสุด แต่ค่ากำลังเฉือนคงค้างที่ได้จากการทดสอบทรายหยาบทั้ง 2 ชนิด จะมีค่าใกล้เคียงกัน
2. ในการทดสอบทรายหยาบที่มีความหนาแน่นต่างกันกับวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ วัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ชนิด 1.5 มม. และวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ชนิด DN400E พบว่า ค่าอัตราส่วนของมุมเสียดทานของทรายหยาบทั้ง 2 ( $\delta/\phi$ ) ความหนาแน่นมีค่าใกล้เคียงกันคือมีค่าประมาณ 69-79 เปอร์เซ็นต์ของค่ามุมเสียดทานภายในของทรายหยาบ
3. ในการทดสอบค่ามุมเสียดทานภายในที่ผิวสัมผัสระหว่างวัสดุอีพ็อกซีเรซินเทติกส์ด้วยกันเองพบว่า ในการทดสอบได้ค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัส ดังนี้

ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างวัสดุโอสตินเทติกส์

การทดสอบ	วิทยานิพนธ์	การทดสอบที่ผ่านมา	
TS50 VS TS50	19.8 <sup>o</sup>	18.0 <sup>o</sup>	Polyfelt Co.,Ltd.
TS50 VS GM	12.0 <sup>o</sup>	11.0 <sup>o</sup>	S.D.Enterprise Co.,Ltd.
TS50 VS GN	16.9 <sup>o</sup>	-	
GM VS GM	9.9 <sup>o</sup>	6.5 <sup>o</sup>	Negussey et al. (1994)
GM VS GN	14.3 <sup>o</sup>	12.5 <sup>o</sup>	Mitchell (1992)
GN VS GN	13.1 <sup>o</sup>	-	

4. ในการทดสอบค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างวัสดุโอสตินเทติกส์ที่มีความหนาต่างกัน (TS80 และ TS50) กับวัสดุโอสตินเทติกส์เพื่อนำมาเปรียบเทียบพบว่า ค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสที่ได้จากการทดสอบในทุกๆ ตัวอย่างทั้งหมดมีค่าแตกต่างกัน 0.07-0.5% ซึ่งมีค่าน้อยมาก เนื่องจากความหนาไม่ผลกระทบต่อมุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสน้อย โดยค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสจะขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสของวัสดุนั้น ๆ

คู่มือวิธีทดสอบ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป

ในการศึกษาหาค่ามุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสของวัสดุโพลีเอทิลีนเทติกส์ที่มีปัจจัยที่ควร จะทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป ได้แก่

1. ชนิดของวัสดุโพลีเอทิลีนเทติกส์ที่นำมาใช้ในการทดสอบ ควรมีการเพิ่มเติม เช่น วัสดุโพลีเอทิลีนเทติกส์เคลือบผิว วัสดุโพลีเอทิลีนเทติกส์ เป็นตัน เพื่อศึกษาหาค่า มุมเสียดทานที่ผิวสัมผัสจากขอบเขตงานวิจัย
2. ชนิดของทรายที่ใช้ร่วมในการทดสอบ ควรมีการเพิ่มความชื้นเพื่อศึกษาถึง ผลกระทบต่อความชื้นที่มีต่อมุมเสียดทานที่ผิวสัมผัส รวมถึงอาจจะมีการ เปลี่ยนชนิดของทรายทดสอบเป็นดินเหนียว เป็นต้น
3. ระนาบในการเฉือนของวัสดุทดสอบอาจจะมีการยกระนาบนอกจากระนาบ ปกติ  $0^\circ$  เป็น  $15^\circ$ ,  $30^\circ$  และ  $60^\circ$  เป็นต้น
4. ขนาดของกล่องทดสอบแรงเฉือน ควรจะมีการขยายกล่องทดสอบแรงเฉือน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของขนาดกล่องแรงเฉือนกับมุมเสียดทานที่ผิวสัมผัส

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย