



บทที่ 4

การประดิษฐ์และการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์

ในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์นี้ใช้แวนผลึกซิลิกอนเป็นสารกึ่งตัวนำตั้งต้น โดยผ่านขั้นตอนของกระบวนการประดิษฐ์ต่างๆ แล้วฉาบตีบุกออกไซด์ ซึ่งจะได้ศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อพี-เอ็น ของซิลิกอนโดยมีตีบุกออกไซด์ฉาบด้านบนเป็นชั้นกั้นการสะท้อนของแสง และเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Heteroface ด้วย (80), (81) เซลล์แสงอาทิตย์แบบ MIS ของตีบุกออกไซด์-ซิลิกอนไดออกไซด์-ซิลิกอน (82) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Schottky (82)- (90)

4.1 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ $\text{SnO}_2 / n^+ - \text{pSi}$

เริ่มจากแวนผลึกซิลิกอนแบบพี ซึ่งมีความต้านทานจำเพาะ $1-3 \Omega\text{-cm}$. ผ่านกระบวนการทำความสะอาดขั้นสุดท้าย ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ. จากนั้นจะแบ่งแวนผลึกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเอาไปทำออกไซด์ที่อุณหภูมิ 1050°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นกัดออกไซด์ด้านหน้าออกหมดแล้วนำไปเข้าเตาเติมสารเจือแบบเอ็นที่อุณหภูมิ 950°C โดยใช้ POCl_3 เป็นตัวให้สารเจือเป็นเวลา 15 นาที ส่วนแวนผลึกซิลิกอนที่เหลือนำไปเข้าเตาเติมสารเจือแบบเอ็นที่อุณหภูมิ 900°C โดยใช้ H_3PO_4 เป็นตัวให้สารเจือเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเอาแวนผลึกไปขัดผิวด้านหลังให้บริเวณที่เติมสารเจือแบบเอ็นนี้ออกจนหมด จากนั้นนำแวนผลึกที่เติมสารเจือทั้ง 2 วิธีไปกัดออกไซด์ด้านหน้าออกจนหมด แล้วนำไปฉาบตีบุกออกไซด์หนาประมาณ 80 \AA ซึ่งมีสีน้ำเงินอันดับแรกที่อุณหภูมิ $400-450^\circ\text{C}$ จากนั้นนำไปทำขั้วโดยผ่านวิธี photolithographic technique ฉาบสารไวแสงเพื่อทำแบบของขั้วด้านหน้า จากนั้นนำไปเข้าเครื่องระเหยไอโลหะอลูมิเนียม 99.999 % ด้านหลังและอินเดียมด้านหน้าแล้วนำไปสัณด้วยเครื่องจุลตราซึกใน Acetone อินเดียมด้านหน้าจะหลุดตามแบบที่ทำ photolithography ไว้ ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า lift-off technique หรืออาจจะทำขั้วโดยการชุบนิเกิลด้วยไฟฟ้าโดยระเหยไอของอลูมิเนียมด้านหลังแล้วนำมาชุบนิเกิลด้วยไฟฟ้า ก็จะได้ขั้วโลหะนิเกิลติดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นนำไปทำความสะอาดด้วย Trichloroethylene Acetone และน้ำ DI แล้วบัดกรีด้วยลวดทองแดง ก็จะได้เซลล์แสงอาทิตย์ตามต้องการ

4.2 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Schottky และ MIS



ใช้แวนผลึกซิลิกอนเอ็นหรือเอ็นบนเอ็นบวก ($n \text{ on } n^+$) ก็ได้ ในการทดลองนี้ใช้แวนผลึก

ชนิดเอ็นมีความต้านทานจำเพาะ 1.45 Ω -cm. หนา 280 μ m. และแวนผลึกชนิดเอ็นบนเอ็นบวกหนา 200 μ m. ชั้นเอ็นหนา 2-5 μ m. มีความต้านทานจำเพาะ 0.2-0.3 Ω -cm. ชั้นเอ็นบวกมีความต้านทานจำเพาะ 2.8, 3.1, 4.2 m Ω -cm. ผ่านขั้นตอนทำความสะอาดขั้นสุดท้าย แล้วนำไปฉาบตีบุก ออกไซด์หนาประมาณ 80 nm ที่อุณหภูมิ 400°C - 450°C ก็จะได้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Schottky ส่วนเซลล์แบบ MIS ใช้แวนผลึกเอ็นบนเอ็นบวกเช่นเดียวกับแบบ Schottky เอาแวนผลึกวางในกรอบ แก้วผนึกความร้อนอุณหภูมิ 400°C ในบรรยากาศของออกซิเจนเป็นเวลา 3-12 นาที เพื่อให้เกิดชั้นออกไซด์บางๆ ของซิลิกอนแล้วฉาบตีบุกออกไซด์หนาประมาณ 80 nm ทับลงไป ก็จะได้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ MIS ความหนาของออกไซด์ของซิลิกอนนั้นจะต้องไม่เกิน 1.5 μ m ส่วนการทำขั้วนั้นใช้วิธีเดียวกับการทำขั้วในหัวข้อ 4.1



4.3 ผลของการทดลองและการทดสอบ เซลล์แสงอาทิตย์

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อพี-เอ็น ซึ่งมีชั้นเอ็นบวกอยู่บนชั้นพี

- 1) ใช้แวนผลึกซิลิกอนชนิดพีที่มีความต้านทานจำเพาะ 1.152, 1.560 และ 1.545 Ω -cm. มีความหนา 288, 285 และ 287 μ m. ตามลำดับ
- 2) เมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจากกรรพอสฟอริก (H_3PO_4) โดยจุ่มแวนผลึกซิลิกอนชนิดพี ลงไปในกรรพอสฟอริกที่อุณหภูมิ 60-70°C แล้วนำไปเข้าเตาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 15 นาที นำแวนผลึกมาวัดความต้านทานแผ่นจำเพาะด้านหน้าได้ 13.26, 7.49 และ 8.98 Ω /cm ตามลำดับ
- 3) การเติมสารเจือฟอสฟอรัสจากฟอสฟอริลคลอไรด์ ($POCl_3$) โดยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านฟอสฟอริลคลอไรด์ และก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ผ่านเข้าสู่เตาร่วมกันใช้เวลา 15 นาที อุณหภูมิของเตา 950°C ได้ชั้นเอ็นบวกบนส่วนของแวนผลึกเริ่มต้นทั้งสาม ซึ่งวัดความต้านทานแผ่นจำเพาะได้ 7.95, 7.80 และ 7.75 Ω /cm ตามลำดับ
- 4) ตีบุกออกไซด์ที่ฉาบบนชั้นเอ็นบวกที่อุณหภูมิ 450°C หนา 80 nm. มีความต้านทานแผ่นจำเพาะเป็น 0.55, 0.59, 0.62 k Ω /cm สำหรับข้อ 2 และ 0.59, 0.62, 0.65 k Ω /cm สำหรับข้อ 3 ตามลำดับ



รูปที่ 4.1 รูปของแบบ (mask) ของขีดด้านหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์




รูปที่ 4.2 เป็นภาพถ่ายของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น

เอาเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาวัดค่าแรงดันวงจรเปิด กระแสลัดวงจร ฟิลล์-แพคเตอร์ และประสิทธิภาพโดยรับแสงจากหลอดทั้งสแตนด์ตรงจุดที่มีความเข้มของแสง 100 mW/cm^2 ผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าของแรงดันวงจรเปิด กระแสลัดวงจร ฟิลล์แฟคเตอร์ และประสิทธิภาพ
ของเซลล์แสงอาทิตย์

แบบของเซลล์แสงอาทิตย์	V_{oc} (volt)	J_{sc} (mA/cm ²)	F.F.	η (%)
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : H ₃ PO ₄ I	0.58	35.0	0.60	12.18
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : H ₃ PO ₄ II	0.56	33.2	0.60	11.16
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : H ₃ PO ₄ III	0.55	32.5	0.55	9.83
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : POCl ₃ I	0.56	30.3	0.58	9.84
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : POCl ₃ II	0.54	28.2	0.55	8.38
SnO ₂ /n ⁺ - pSi : POCl ₃ III	0.54	29.4	0.56	8.89
SnO ₂ /n-Si I	0.42	15.2	0.45	2.87
SnO ₂ /n-Si II	0.41	16.5	0.46	3.11
SnO ₂ /n on n ⁺ Si I	0.47	20.0	0.45	4.23
SnO ₂ /n on n ⁺ Si II	0.46	19.5	0.43	3.86
SnO ₂ /3min.SiO _x /n on n ⁺ Si I	0.24	10.2	0.47	1.15
SnO ₂ /3min.SiO _x /n on n ⁺ Si II	0.25	8.1	0.45	0.91
SnO ₂ /5min.SiO _x /n on n ⁺ Si I	0.30	8.0	0.45	1.08
SnO ₂ /5min.SiO _x /n on n ⁺ Si II	0.25	9.5	0.45	1.07
SnO ₂ /10min.SiO _x /n on n ⁺ Si I	0.21	5.0	0.42	0.44
SnO ₂ /10min.SiO _x /n on n ⁺ Si II	0.20	4.3	0.42	0.36
SnO ₂ /12min.SiO _x /n on n ⁺ Si I	0.20	3.5	0.40	0.28
SnO ₂ /12min.SiO _x /n on n ⁺ Si II	0.21	4.5	0.41	0.39
SiO ₂ /n ⁺ -pSi : POCl ₃ I	0.52	27.5	0.56	8.01
SiO ₂ /n ⁺ -pSi : POCl ₃ II	0.52	26.3	0.58	7.93
SiO ₂ /n ⁺ -pSi : H ₃ PO ₄ I	0.53	29.6	0.60	9.41
SiO ₂ /n ⁺ -pSi : H ₃ PO ₄ II	0.52	27.2	0.54	7.64


นำเซลล์ แบบ $\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ กับ $\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ ไปวัดการตอบสนองต่อแสง ซึ่งจะได้ผลดังรูปที่ 4.3 และดังตารางที่ 4.2



รูปที่ 4.3 เป็นการตอบสนองต่อแสงของเซลล์ $\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ และ $\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ ที่ความยาวคลื่น (400 - 1100 nm). เป็นของ $\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ เป็นของ $\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าแรงดันวงจรเปิดกระแสลัดวงจร และฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เอ็นบนตี ซึ่งมีดีบุกออกไซด์ และซิลิกอนไดออกไซด์เป็นชั้นกันการสะท้อนของแสง เมื่อรับแสงเหนือม่วง (ultra violet) จากหลอด Osram 200 วัตต์ ซึ่งบรรจุ ไอปรอทที่มีความดันสูงมาก

ลำดับ เซลล์แสงอาทิตย์	V_{oc} (volt)	J_{sc} (mA/cm^2)	F.F.
$\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi} : \text{H}_3\text{PO}_4$ I	0.34	2.03	0.5
$\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi} : \text{H}_3\text{PO}_4$ II	0.32	2.00	0.5
$\text{SnO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi} : \text{POCl}_3$ I	0.30	2.10	0.42
$\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ I	0.008	0.09	0.25
$\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ II	0.007	0.10	0.25
$\text{SiO}_2/\text{n}^+ - \text{pSi}$ III	0.007	0.13	0.25



รูปที่ 4.4 เป็นสเปกตรัมของแสงจากหลอดทั้งสแตนที่ใช้ทดสอบการตอบสนองต่อแสงของ เซลล์แสงอาทิตย์