

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใช้ในกระบวนการสเต็มรีฟอร์มมิง



นายศิริพล คุณาธิปพงษ์

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรม เคมี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

ISBN 974-566-573-8

013222

17A71A00

PREPARATION OF NICKEL CATALYST USED IN STEAM REFORMING PROCESS

Mr. Siripoln Kunatippapong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Chemical Engineering
Graduate School
Chulalongkorn University

1986

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเตรียมตัว เร่งปฏิกริยานี เกลที่ ใช้ในกระบวนการสตีม ดีฟอรั่มมิง
โดย นายกิริพล คุณาธิพงษ์
ภาควิชา วิศวกรรม เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะसार ประเสริฐธรรม
 ดร.จรัญญา พิชิตกุล



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนรักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยวประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

.....
(ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง สิทธิสุนทร)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ปานเจริญ)

กรรมการ

.....
(ดร.จรัญญา พิชิตกุล)

กรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะसार ประเสริฐธรรม)

กรรมการ

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่ใช้ในกระบวนการสตีร์ฟอร์มมิง
 ชื่อนิสิต นายศิริพล คุณาธิปพงษ์
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
 ดร.จริญญา พิษิตกุล
 ภาควิชา วิศวกรรม เคมี
 ปีการศึกษา 2528



บทคัดย่อ

ในการศึกษาปฏิกิริยามี เอนสตีร์ฟอร์มมิง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่เตรียมขึ้นเอง ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการซับซ้อนที่ 5 ชุด และตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่ใช้ในอุตสาหกรรม คือ C11-9-02 ของบริษัท ยูไนเต็คคาตาลิส สหรัฐอเมริกา จากการทดลองพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา ชุดที่ประกอบด้วยนิกเกิลร้อยละ 12 ที่ใช้อะลูมินา SA-3232 ของบริษัท นอดัน สหรัฐอเมริกา เป็นตัวรองรับ ที่สภาวะอุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส ความดัน 5 บรรยากาศสัมบูรณ์ และอัตราส่วนของไอน้ำต่อก๊าซมีเทน 3:1 ให้ร้อยละของการเปลี่ยนรูปสูงสุดของมีเทน คือ 91.83 สำหรับการหาสมการอัตราเร็วของปฏิกิริยาแบบยกกำลังของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเตรียมขึ้นเองที่มีความว่องไวเชิงปฏิกิริยาสูงสุด สมการที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ $1.83 P_{CH_4}^{1.27} P_{H_2O}^{1.24}$

Thesis Title Preparation of Nickel Catalyst Used in Steam Reforming Process

Name Siripoln Kunatippapong

Thesis Advisor Associated Professor Piyasan Praserttham, Dr.Ing.
Charunya Phichitkul, Ph.D.

Department Chemical Engineering

Academic Year 1985



Abstract

In experimental studies of methane steam reforming reaction, five series of nickel catalysts prepared in laboratory by dry impregnation method and another industrial catalyst No.C11-9-02 of United Catalyst Inc., U.S.A. were used. The experiments showed that at 760°C, 5 atm(abs), and 3:1 of steam to methane ratio, 12 percent nickel on alumina support No.SA-3232 of Norton Inc., U.S.A. gave the maximum conversion of methane upto 91.83 percent. To evaluate the power law rate expression of the maximum activity of the prepared catalyst gave

$$1.83 P_{\text{CH}_4}^{1.27} P_{\text{H}_2\text{O}}^{1.24}$$



๑

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม และ ดร. จริญญา ทัศนกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ สิทธิสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรา ป่านเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการ

สำหรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ศิริพล คุณาริพงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
รายการตารางประกอบ	ณ
รายการรูปประกอบ	ญ
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ปฏิบัติศาสนพิธีฟอร์มมิง	1
1.2 ประวัติความเป็นมาและความคาดหวังในอนาคต	2
1.3 กระบวนการศาสนพิธีฟอร์มมิงในประเทศไทย	5
1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	5
2. ทฤษฎีศาสนพิธีฟอร์มมิง	6
2.1 วัตถุประสงค์	6
2.2 เทอร์โมไดนามิกส์ของปฏิบัติศาสนพิธีฟอร์มมิง	6
2.3 จลนพลศาสตร์และกลไกปฏิบัติศาสนพิธีฟอร์มมิง	20
2.4 กระบวนการศาสนพิธีฟอร์มมิงในอุตสาหกรรม	29
3. ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์	31
3.1 การนำตัวเร่งปฏิกิริยาไปใช้ในอุตสาหกรรม	31
3.2 ลักษณะพื้นฐานของกระบวนการตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์	32
3.3 กระบวนการการดูดซับ	36
3.4 สมการอัตราเร็วของปฏิกิริยา	41
3.5 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์	47
3.6 ตัวรองรับ	56
3.7 โพรโมเตอร์	57

3.8	ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะเกาะบนตัวรองรับ	59
3.9	ระนาบของผลึก	61
4.	ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่ใช้ในกระบวนการสตีร์ฟอร์มมิง	64
4.1	พื้นที่ผิวของนิกเกิล	64
4.2	ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของพื้นที่ของนิกเกิล	69
4.3	ตัวรองรับ	73
5.	เครื่องมือทดลองและหลักการ	77
5.1	เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโดยวิธีซัพ	77
5.2	เครื่องมือสำหรับเผาที่อุณหภูมิสูง	78
5.3	เครื่องมือทดลองสำหรับทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นและ สมการอัตราเร็วแบบยกกำลังของปฏิกิริยามีสตีร์ฟอร์มมิง	79
5.4	เครื่องวิเคราะห์	87
5.5	แผนการทดลองเพื่อทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่เตรียมขึ้น และหาสมการอัตราเร็วแบบยกกำลัง	87
5.6	การหาค่าการเข้าใกล้สมดุลของปฏิกิริยามีสตีร์ฟอร์มมิง และปฏิกิริยาอวอเตอร์ก๊าซซัพ	90
6.	วิธีการทดลองและผลการทดลอง	97
6.1	วิธีการทดลอง	97
6.2	ผลการทดลอง	106
7.	สรุปผลการทดลองและอภิปราย	129
7.1	สรุปผลการทดลอง	129
7.2	อภิปราย	129
	เอกสารอ้างอิง	138
	ภาคผนวก	142
	สัญลักษณ์	187
	ศัพท์ทางวิชาการ	193
	ประวัติ	196

รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1.1	ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาสติมรีฟอร์มมิง	2
2.1	ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยามี เอนสติมรีฟอร์มมิงที่ความดันและอุณหภูมิต่างกันเมื่อ อัตราส่วนไอน้ำต่อคาร์บอน 2:1	9
2.2	แสดงค่าของเอนทัลปีที่เปลี่ยนแปลง เมื่อสภาวะของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป	18
2.3	ชนิดของคาร์บอนที่สะสมบนตัว เร่งปฏิกิริยา	19
2.4	จลนพลศาสตร์ เคมีและกลไกปฏิกิริยาของปฏิกิริยาสติมรีฟอร์มมิง	21
3.1	ความแตกต่างระหว่างตัว เร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์และตัว เร่งวิวิธพันธ์	32
3.2	กระบวนการที่ใช้ตัว เร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม	34
3.3	แสดงความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี	38
3.4	เทอมต่างๆของอัตรา เร็วของปฏิกิริยาโดยใช้ไอโซเทอมแลงเมียร์	46
3.5	ความดันคาพิลารีของตัวรองรับต่างชนิดกัน	50
3.6	ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการเตรียมตัว เร่งปฏิกิริยาแบบขับและแบบ ตกตะกอน	52
3.7	คุณสมบัติของตัวรองรับ	56
3.8	ตัวรองรับแบ่งตามคุณสมบัติที่เป็นเบส กรด กลาง ครึ่งกรด ครึ่งเบส และจุดหลอมเหลว (°ซ)	58
3.9	ตัวรองรับแบ่งตามพื้นที่ผิว	58
4.1	องค์ประกอบของตัว เร่งปฏิกิริยาสติมรีฟอร์มมิงที่ใช้ในอุตสาหกรรม	65
4.2	การทำพื้นที่ผิวของตัว เร่งปฏิกิริยานิกเกิลโดยวิธีต่างๆ	68
4.3	อิทธิพลของตัวแปรต่อพื้นที่ผิวของนิกเกิลและ%นิกเกิลที่ถูกรีดิวระหว่างกา รทำให้ตัว เร่งปฏิกิริยาอ่อนไหวในเชิงปฏิกิริยา	72
4.4	ตัวอย่างของตัวรองรับที่ใช้ในปฏิกิริยาสติมรีฟอร์มมิง	74
5.1	คุณสมบัติของตัวรองรับ SA-5232 ของบริษัทนอร์ดัน	91
5.2	คุณสมบัติของตัวรองรับ ,ตัว เร่งปฏิกิริยาของบริษัทยูไนเต็ควาคาลิส	92

ตารางที่	หน้า
6.1	การหาปริมาณของรูพรุนของตัวรองรับอะลูมินา 106
6.2	ผลการวิเคราะห์หาปริมาณของนิเกิลบนตัวรองรับอะลูมินาด้วย เครื่อง อะตอมมิก แอบซอร์ปชัน 116
6.3	ผลการวิเคราะห์หาชนิดของสารประกอบในตัว เร่งปฏิกิริยาด้วย เครื่อง เอกซเรย์ ดิฟแฟรคชัน 117
6.4	ผลการทดลอง เพื่อหาตัว เร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุด 119
6.5	ข้อมูลสำหรับการหาสมการอัตราเร็วแบบยกกำลังของตัว เร่งปฏิกิริยาที่ เตรียมขึ้นเอง 12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232 สภาวะการทดลอง อุณหภูมิ 760°ซ ความดัน 5 บรรยากาศ อัตราส่วนไอน้ำต่อก๊าซมีเทน 3.07 ± 0.08 น้ำหนักของตัว เร่งปฏิกิริยา 1.0003 กรัม 120
6.6	ค่าคงที่และค่าทางสถิติในสมการที่ (6.1) หลังจากการทำการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบถดถอยในตารางที่ 6.4 122
6.7	ข้อมูลสำหรับหาค่า k, α, β ของตัว เร่งปฏิกิริยานิเกิลที่เตรียมขึ้นเอง (12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) 123
6.8	ผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์แบบถดถอย เพื่อหาค่า k, α, β ของตัว เร่ง ปฏิกิริยานิเกิลที่เตรียมขึ้นเอง (12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) 124
6.9	ข้อมูลทางการ เข้าใกล้สมดุลของปฏิกิริยามี เบนสตีร์ฟอรัมมิงและปฏิกิริยา วอเตอร์ก๊าซซีพของชุดการทดลอง เพื่อหาชุดตัว เร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุด 125
6.10	ข้อมูลทางการ เข้าใกล้สมดุลของปฏิกิริยามี เบนสตีร์ฟอรัมมิงและปฏิกิริยา วอเตอร์ก๊าซซีพของชุดการทดลอง เพื่อหาสมการอัตราเร็วแบบยกกำลังของ ตัว เร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง (12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) 126
7.1	แสดงจำนวนครั้งของการซับของตัว เร่งปฏิกิริยานิเกิลที่เตรียมขึ้นเองใน ห้องปฏิบัติการโดยวิธีการซับชนิดแห้ง 132
7.2	การทดสอบสถิติ F (ด้วย % ความเชื่อมั่น 99%) 135
7.3	การทดสอบบรรทัดฐานของการถ่าย เหมวลและความร้อนใน เตปฏิกิริยเคมี ที่มีตัว เร่งปฏิกิริยาเกี่ยวข้อง 136

รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1	ความเข้มข้นของมีเทน เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของมีเทน 10
2.2	ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอกไซด์เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของมีเทน 11
2.3	ความเข้มข้นของคาร์บอน ไดออกไซด์เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของมีเทน 12
2.4	ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอกไซด์เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของแพธา 13
2.5	ความเข้มข้นของคาร์บอน ไดออกไซด์เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของแพธา 14
2.6	ความเข้มข้นของมีเทน เมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำ ต่อคาร์บอนของแพธา 15
2.7	ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเมื่อ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ ความดัน อัตราส่วน ไอน้ำต่อคาร์บอนของแพธา 16
2.8	อันตรกิริยาระหว่าง ไอน้ำและตัว เร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่คงที่ตามสมการ (2.25) สำหรับ K_{T1} 28
2.9	ขั้นตอนการผลิตก๊าซสังเคราะห์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป 30
3.1	ลำดับขั้นการพัฒนาตัว เร่งปฏิกิริยาในเชิงอุตสาหกรรม 33
3.2	ชนิดของไอโซเทอร์มการดูดซับ 38
3.3	แสดงปรากฏการณ์ฮีสเทอรีซิส 39
3.4	แสดงพฤติกรรมของการดูดซับแก๊สโลหะที่แพร่กระจายเข้าไปในรูพรุนของ ตัว เร่งปฏิกิริยา 49
3.5	อิทธิพลของตัวรองรับที่มีผลต่อการรีดักชัน เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิสูง ที่ 538 °C มาก่อน 55

รูปที่	หน้า
3.6	อิทธิพลของตัวรองรับที่มีผลต่อการรีดักชันเมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิสูงที่ 737 °ซ มาก่อน 55
3.7	แสดงลักษณะการเกิดการรวมตัวเนื่องจากความร้อน 60
3.8	แสดงถึงวิธีการหาดัชนีมีลเลอ 63
3.9	ระนาบ (100), (110), (111) ซึ่งสมมติว่าเป็นระนาบของผลึกโลหะเหล็กของปฏิกริยาการสังเคราะห์แอมโมเนีย 63
4.1	ตัวรองรับเซรามิกสำหรับตัวเร่งปฏิกริยาสเต็มรีฟอร์มมิง 65
4.2	การกระจายของอิเล็กตรอนของตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิลบนตัวรองรับเซรามิก (Ni/MgAl ₂ O ₄) ที่มีพื้นที่ผิว S _{BET} ~ 1 m ² /gm 66
4.3	อิทธิพลของปริมาณของนิกเกิลบนตัวรองรับต่างๆที่มีต่อพื้นที่ผิวและความว่องไวเชิงปฏิกริยาของปฏิกริยาฮีเซนสเต็มรีฟอร์มมิง 70
4.4	ค่าคงที่สมดุลของปฏิกริยา NiO + H ₂ = Ni + H ₂ O 70
4.5	การรีดักชันตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิล โดยดูอิทธิพลของสภาวะต่างๆที่มีต่อพื้นที่ผิวของนิกเกิล (25% Ni บนตัวรองรับอะลูมินาที่ความดัน 1 บรรยากาศ) 71
4.6	การรวมตัวกันของผลึกนิกเกิลเนื่องจากความร้อนของตัวเร่งปฏิกริยา 73
4.7	ค่าความดันย่อยของไอน้ำที่สภาวะสมดุลของปฏิกริยา Mg(OH) ₂ = MgO+H ₂ O.. 76
4.8	ค่าคงที่สมดุลของการรีดักชันตัวเร่งปฏิกริยา 76
5.1	เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิลโดยวิธีซัพ 77
5.2	เครื่องมือสำหรับเผาที่อุณหภูมิสูง(Calcinator) 78
5.3	เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟองก๊าซ 80
5.4	เครื่องมือทดลองสำหรับปฏิกริยามีเซนสเต็มรีฟอร์มมิง 81
5.5	เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบมาโนมิเตอร์ 82
5.6	ระบบตัวทำให้ก๊าซฮีตตัวและตัวควบแน่น 83
5.7	แสดงเส้นโค้งฮีตตัวของไอน้ำ 85
5.8	เตาปฏิกรณ์เคมีที่ใช้ในการวิจัย 86
5.9	ลักษณะของจุดเก็บตัวอย่าง 87

รูปที่	หน้า
5.10 ตัวอย่างการหาค่าอัตราเร็วของปฏิกิริยา (ค่าความชัน) เมื่อค่าการเปลี่ยนรูป (X) และตัวประกอบเวลา (T.F.) เปลี่ยนไป	89
5.11 แสดงลักษณะของตัวรองรับ SA-3232 ของบริษัทนอร์ดัน	95
5.12 แสดงลักษณะของตัวรองรับ CS303 ของบริษัทยูไนเต็ดคาตาลิส	95
5.13 แสดงลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยา C11-9-02 ที่ใช้ในกระบวนการ สตีลรีฟอร์มมิง	96
6.1 ชุดเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวรองรับขนาด 40/60 เมช	98
6.2 ตัวรองรับอะลูมินาขนาด 40/60 เมช หลังจากผ่านเครื่องแล่ง	99
6.3 ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล C11-9-02 ที่ใช้ในปฏิกิริยามีเอนสตีลรีฟอร์มมิงขนาด 40/60 เมช หลังจากผ่านเครื่องแล่ง	99
6.4 เครื่องมือเช็คหาปริมาตรของรูพรุนของตัวรองรับ	100
6.5 เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีซับชนิดแห้ง	101
6.6 เครื่องมือสำหรับเผาตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง	102
6.7 แสดงลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่เตรียมขึ้นเองหลังจากการเผาที่ อุณหภูมิสูง 500°ซ ซึ่งลักษณะของเม็ดที่ได้ออกสีเทา	103
6.8 แผนภาพเครื่องมือแสดงการคาลิเบรตค็อกซ์มีเอน	104
6.9 แสดงลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่เตรียมขึ้นเองหลังจากการรีดักชัน ซึ่งลักษณะของเม็ดที่ได้ออกสีดำ	104
6.10 เครื่องมือที่ใช้ทดลองสำหรับการศึกษาปฏิกิริยามีเอนสตีลรีฟอร์มมิง	107
6.11 แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 12% Ni บนตัวรองรับ CS303 โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 1 จาก 0% เป็น 4%) ด้วยอัตราเร่ง 3°ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500°ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	108
6.12 แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 12% Ni บนตัวรองรับ CS303 โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 2 จาก 4% เป็น 8%) ด้วยอัตราเร่ง 3°ซต่อนาที จนกระทั่งถึง	

	500 °ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	109
6.13	แสดงลักษณะการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 12% Ni บนตัวรองรับ CS303 โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 3 จาก 8% เป็น 12%) ด้วยอัตราเร่ง 3 °ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500 °ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	110
6.14	แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 8% Ni บนตัวรองรับ SA-3232 โดยวิธีการซับชนิดแห้งครั้งเดียว และชุดของ 16% Ni โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 1 จาก 0% เป็น 8%) ด้วยอัตราเร่ง 3 °ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500 °ซ แล้วปล่อยให้ ให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	111
6.15	แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 16% Ni บนตัวรองรับ SA-3232 โดยวิธีการซับชนิดแห้ง หลายครั้ง (ครั้งที่ 2 จาก 8% เป็น 16%) ด้วยอัตราเร่ง 3 °ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500 °ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	112
6.16	แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232 โดยวิธีการซับชนิดแห้งครั้ง เดียว และของชุด 24% Ni โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 1 จาก 0% เป็น 12%) ด้วยอัตราเร่ง 3 °ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500 °ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	113
6.17	แสดงลักษณะของการเผาที่อุณหภูมิสูงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมขึ้นเอง ของชุด 24% Ni บนตัวรองรับ SA-3232 โดยวิธีการซับชนิดแห้งหลายครั้ง (ครั้งที่ 2 จาก 12% เป็น 24%) ด้วยอัตราเร่ง 3 °ซต่อนาที จนกระทั่งถึง 500 °ซ แล้วปล่อยให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	114
6.18	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของก๊าซมีเทนกับความแตกต่าง ของความสูงของปรอทในช่วงการทดลอง	115

รูปที่	หน้า
6.19	ข้อมูลการเปลี่ยนรูปสำหรับการวิเคราะห์แบบถดถอยของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่เตรียมขึ้นเอง (12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) 121
6.20	การเข้าใกล้สมดุลของปฏิกิริยามีเทนสตีร์ฟอร์มมิงเมื่อตัวประกอบเวลาเปลี่ยนไป (ตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมขึ้นเอง 12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) . 127
6.21	การเข้าใกล้สมดุลของปฏิกิริยาออกเดอรั๊กาซซิฟเมื่อตัวประกอบเวลาเปลี่ยนไป (ตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมขึ้นเอง 12% Ni บนตัวรองรับ SA-3232) 128