



บทที่ 2

การทดลอง

2.1 ขั้นตอนการทดลอง

ในการศึกษาทดลอง หาความเป็นได้ที่ใช้สีย้อมด้วยสีย้อมผ้าโพลิ-
เอสเตอร์ มีดังนี้

1. การเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของผ้าโพลิเอสเตอร์เพื่อ
ย้อมด้วยสีย้อมโดย

1.1 การเตรียมผ้าโดยวิธีใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน (perchloro
ethylene)

1.2 การเตรียมผ้าโดยวิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟ

1.3 การเตรียมผ้าโดยวิธีใช้เรซิน ก.

2. การย้อมด้วยสีย้อม เพื่อเลือกวิธีการเตรียมที่เหมาะสม

3. การเลือกปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีที่ใช้ใน

การเตรียม

4. การย้อมเพื่อหาจุดสมดุลของสีย้อมกับผ้าที่ผ่านการเตรียม

5. การทดลองย้อมผ้าที่เลือกการเตรียมที่เหมาะสมกับสีย้อม

หมู่ต่าง ๆ

6. การทดสอบสมบัติของผ้าที่ย้อม ดังนี้

6.1 เปอร์เซ็นต์การดูดซึม

6.2 ความทนทานต่อแรงดึง

6.3 ความคงทนต่อแสง

6.4 ความคงทนต่อการซัก

2.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

2.2.1 วัสดุที่ใช้ทดลอง

ผ้าโพลีเอสเตอร์ชนิดการทอลายขัด No. 5006 (150-30-BR) น้ำหนัก 180 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นแล้ว จากบริษัท อุตสาหกรรมสยามซินเจติกเท็กซ์ไทล์ จำกัด

2.2.2 สารเคมีและสีย้อม

สารเคมีที่ใช้


1. เปอร์คลอโรเอทิลีน, เกรดที่ใช้กับอุตสาหกรรม
2. โซดาไฟ 100% (โซเดียมไฮดรอกไซด์), เกรดที่ใช้กับ-
อุตสาหกรรม
3. สารเรซินชนิด non-formaldehyde epoxy modified polyamide cationic type resin จากบริษัท สยามเรซินและเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งในการทดลองนี้ เรียกว่า "เรซิน ก."

เรซิน ก. ที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของผ้าโพลี-เอสเตอร์ สำหรับย้อมด้วยสีโคเรกทีฟนั้น เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนชนิดโพลีเอไมด์อยู่ในรูปของพรีคอนเดนเสทเรซิน (precondensate resin) มีสมบัติทั่วไปดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สมบัติทั่วไปของเรซิน ก.

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะทั่วไป	มีสีเหลือง, โปร่งใส
ชนิด	แคทไอออน
ความเข้มข้น	12.5%
ความถ่วงจำเพาะ	ประมาณ 1.039 ที่ 25 องศาเซลเซียส
ความหนืด	20-30 Cp. (เซนติพอยท์) ที่ 25 องศาเซลเซียส
พีเอช	ประมาณ 4.5
สภาพการละลาย	ละลายได้ดีในน้ำ

และมีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้



ที่มา : บริษัท MITSUBISHI CHEMICAL, INC.

4. น้ำสบู่ชนิดนอนไอออน (nonionic detergent) จากบริษัท วราแวิ็กซ์แอนด์ออยล์ จำกัด
5. โซดาแอช (โซเดียมคาร์บอเนต)
6. เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์)

7. แอซีโตน
8. กรดน้ำส้ม 10% (แอซติก)

สีย้อมที่ใช้

1. สไลด์เรกท์ หมูเอ ไซลี C.I. Direct Yellow 12 (Tavidirect chrysophenic G) จากบริษัทจิเรวัฒน์ดายสตัฟ จำกัด
2. สไลด์เรกท์ หมูบี ไซลี C.I. Direct Blue 6 (Tavidirect Blue 2B) จากบริษัทจิเรวัฒน์ดายสตัฟ จำกัด
3. สไลด์เรกท์ หมูซี ไซลี C.I. Direct Red 28 (Tavidirect Congo Red) จากบริษัทจิเรวัฒน์ดายสตัฟ จำกัด

2.2.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องย้อมและซักแบบโรตารีชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Penta Rapid - 12)
2. เครื่องอัดสีและอบแห้ง ("MATHIS" Pad-Steam Range Type PSA HT 500 mm)
3. เครื่องดึงหน้าผ้า (Pin Tenter Type Thermosoling Machine Model PT-1., Tsujii Dyeing Machine Manufacturing Co., Ltd)
4. ตู้ตรวจสอบความแตกต่างของสี และสเกลสีเทา สำหรับวัดค่าเปลี่ยนแปลงของสี
5. เครื่องวัดค่าความแตกต่างของสี (The Reflectance Spectrophotometer : The ICS MM-9000 Computer Match Prediction System)
6. สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Shimadzu UV-120-01)

7. เครื่องหาความคงทนต่อแสง (Standard UV Long-life Fade Meter; Suga Test Instruments Co., Ltd.)
8. เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่านค่าได้ละเอียด 4 ตำแหน่ง ("Sauter" Model 424)
9. เครื่องวัดความทนทานต่อแรงดึง ("LLOYD" Instruments, Single Lead Screw Model T5K)
10. อุปกรณ์เครื่องแก้ว สำหรับห้องปฏิบัติการ
11. นาฬิกาจับเวลา
12. กล้องจุลทรรศน์ "NIKON" Model YTP-11

2.3 วิธีทดลอง

2.3.1 การเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์เพื่อย้อมด้วยสีโคเรกท์

1. วิธีเตรียมผ้าโดยวิธีใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน

นำผ้าดิบฟอกขาวที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นแล้ว [10] มีน้ำหนักขึ้นละประมาณ 10 กรัม มาแช่ในเปอร์คลอโรเอทิลีน นาน 30 นาที จึงนำขึ้นมารีดเปอร์คลอโรเอทิลีนออกด้วยเครื่องอัดผ้า (padding) มีความดันอัด 2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และนำมาทำให้แห้งที่อุณหภูมิ $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$ นาน 5 นาที ให้มีความตึงอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องดึงผ้า ทิ้งไว้ให้ผ้าเย็นตัวนำไปแช่ในแอซิโตน ล้างให้สะอาดด้วยน้ำหลายๆ ครั้งและทำให้แห้งที่อุณหภูมิ $100 \pm 2^{\circ}\text{C}$ นาน 3 นาที

2. วิธีเตรียมผ้าโดยไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟ

เนื่องจากโซดาไฟจะละลายผิวนอกของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทำให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย น้ำหนักของผ้าและความทนทานต่อแรงดึงลดลง จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาดังตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ อุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้นของสารละลายโซดาไฟ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


เตรียมสารละลายโซดาไฟในน้ำให้มีความเข้มข้น 5, 15, 30 และ 45 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ แล้วจึงนำผ้าที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นมาแล้ว [10] ขนาดชิ้นละ 5 กรัม (โดยประมาณ ซึ่งแต่ละชิ้นจะต้องชั่งน้ำหนักทุกชิ้นให้ได้น้ำหนักที่แน่นอน) มาแช่ในสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามที่เตรียมไว้ข้างต้น ทำการทดลองที่อุณหภูมิ 80 และ 100 °C กำหนดความแตกต่างของเวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับระหว่าง 30 และ 60 นาที ของแต่ละชุดในอุณหภูมิที่แตกต่างกันตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบจะได้ใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กำหนดภาวะการย้อมที่เหมาะสมต่อไป

จากนั้นนำผ้าออกล้างสะอาดด้วยน้ำหลาย ๆ ครั้งและทำให้ผ้าเป็นกลางด้วยกรดน้ำส้ม (10%) 2 กรัมต่อลิตร แล้วล้างให้สะอาดอีกด้วยน้ำและทำให้แห้ง

3. วิธีเตรียมผ้าก่อนย้อมโดยใช้เรซิน ก.

นำผ้าที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นมาแล้ว [10] อัดด้วยเรซิน ก. ที่มีความเข้มข้นในน้ำร้อยละ 5 ด้วยกรรมวิธี pad-dry-cure ที่มีความตึงอย่างสม่ำเสมอด้วยความดันอัดของลูกกลิ้ง 2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เพอร์เซ็นต์การดูดขึ้น (pick up) บนผ้าประมาณ 70% (ผ้าแห้ง 100 กรัม อัดด้วยเรซิน ก. แล้วทำให้ผ้าที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ของน้ำหนักเดิม

แสดงว่า มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับบนผ้า 70%) แล้วนำไปอบแห้งและแปรสภาพ เป็นโพลิเมอร์ แสดงในรูปที่ 2.1



อัดเรซิน ก. บนผ้า
ด้วยความดัน
2 กิโลกรัม ต่อ
ตารางเซนติเมตร

อบแห้งที่อุณหภูมิ

$100 \pm 5^{\circ}\text{C}$

นาน 2 นาที

แปรสภาพเรซิน ก. เป็น

โพลิเมอร์ ที่อุณหภูมิ

$160 \pm 5^{\circ}\text{C}$ นาน 3 นาที

รูปที่ 2.1 กรรมวิธี pad-dry-cure ของเรซิน ก. บนผ้าโพลีเอสเตอร์

2.3.2 วิธีการย้อมผ้า


นำผ้าที่เตรียมโดยวิธีใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน ไฮโดรลิซิสด้วย-
โซดาไฟ และเรซิน ก. มาย้อมเพื่อศึกษา

1. การเลือกวิธีการเตรียมผ้าที่เหมาะสม
2. การหาปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสม
3. จุดสมดุลของการย้อม
4. การย้อมสีไดเรกต์หมู่ต่าง ๆ

1. การเลือกวิธีการเตรียมผ้าที่เหมาะสม

จากวิธีการทดลองในข้อ 2.3.1 ในการเตรียมผ้าข้างต้นด้วย
วิธีต่าง ๆ นำผ้ามาย้อมด้วยสีไดเรกต์โดยใช้สีหมู่ซี (C.I. Direct Red 28)

ความเข้มข้นร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า (on weight of fiber/fabric = owf.) เกลือแกง ร้อยละ 30 ของน้ำหนักผ้า โซดาแอช ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้า ที่มีอัตราส่วนของน้ำย้อม = 1 : 30 อุณหภูมิ $95 \pm 2^{\circ}\text{C}$ นาน 60 นาที โดยมีกรรมวิธีตามรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 กรรมวิธีการย้อมด้วยสีโคเรกท์หมู่ซี

2. การหาปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสม

เตรียมสารละลายของเรซิน ก. (ในน้ำ) ที่มีความเข้มข้น (น้ำหนักต่อปริมาตร) ร้อยละ 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0 และ 9.0 ตามลำดับ

นำผ้าที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขึ้นต้นมาแล้ว [10] มาเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพด้วยเรซิน ก. ตามกรรมวิธี pad-dry-cure ดังรูปที่ 2.1 และย้อมสีโคเรกท์หมู่ซี (1% owf.) ตามรูปที่ 2.4

3. การศึกษาจุลสมมูลของการย้อม

การทดลองนี้นำผ้าที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นมาแล้ว [10] และเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพโดยใช้เรซิน ก. ตามกรรมวิธีการ pad-dry-cure ดังรูปที่ 2.1 โดยกำหนดให้ปริมาณความเข้มข้นของเรซิน ก. คงที่ที่ร้อยละ 5

นำผ้าตัวอย่างที่เตรียมไว้มาย้อมตามกระบวนการย้อมโดยใช้สีหมู่ซี 1% owf. ตามภาวะการย้อม ตามรูปที่ 2.2 แต่ให้การเปลี่ยนแปลงของเวลาในการย้อมแตกต่างกันตั้งแต่ 30, 60, 120, 180, 300 และ 420 นาที ตามลำดับ


4. การศึกษาการย้อมสีไคเรกท์ หมู่เอ

วิธีการย้อมสีไคเรกท์ หมู่เอ

จากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้น [10] แล้วนำมาเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพด้วยเรซิน ก. ที่มีปริมาณความเข้มข้นของเรซิน ก. ร้อยละ 5 โดยกรรมวิธีการ pad-dry-cure ตามขั้นตอนในรูปที่ 2.1

นำผ้าตัวอย่างที่เตรียมไว้มาย้อมตามกระบวนการย้อมสีไคเรกท์ หมู่เอ ซึ่งมีความเข้มข้นของสีย้อมแตกต่างกันของการย้อมตั้งแต่ร้อยละ 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 ของน้ำหนักผ้าตามลำดับ

การเตรียมน้ำสีในหม้อเอ [8] ตามปกติตัวสีมีความสม่ำเสมอในตัวมีการเคลื่อนตัวดี และตัวสีจะปรับความสม่ำเสมอของสีได้เอง (self levelling) แต่ในทางปฏิบัตินั้น ต้องการให้กระจายตัวของสีสม่ำเสมอ จึงเติมเกลือแกง ร้อยละ 20 ของน้ำหนักผ้า [ซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ และปรับสัมพรรคภาพ (affinity) ระหว่างสีย้อมกับเส้นใยให้ดีขึ้น] ที่มีอัตราส่วนของน้ำย้อม = 1:30 อุณหภูมิ $95 \pm 2^{\circ}\text{C}$ นาน 60 นาที โดยมีกรรมวิธีตามรูปที่ 2.3




รูปที่ 2.3 กรรมวิธีการย้อมด้วยสีไดเรกต์หม้อเอ

วิธีการย้อมสีไดเรกต์ หมูบิ

จากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้น [10] นำมาเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพโดยเรซิน ก. ที่มีปริมาณความเข้มข้นของเรซิน ก. ร้อยละ 5 โดยกรรมวิธี pad-dry-cure ตามขั้นตอนในรูปที่ 2.1

นำผ้าตัวอย่างที่เตรียมไว้มาข้อมตามกระบวนการข้อมสีไคเรกท์ของ หมูบี ซึ่งมีความเข้มข้นของสีย้อมแตกต่างกันของการข้อมตั้งแต่ร้อยละ 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 ของน้ำหนักผ้าตามลำดับ

การเตรียมน้ำสีในหมูบี [8] ตามปกติตัวสีในหมูบีที่มีความสม่ำเสมอในตัวเองต่ำกว่าสีในหมูเอ จะต้องใช้สารช่วยพวกอีเล็กโทรไลต์ ประเภทเกลือ เป็นตัวควบคุมให้สีสม่ำเสมอ (salt controllable) แต่ในทางปฏิบัตินั้นใช้ เกลือแกง ร้อยละ 20 ของน้ำหนักผ้า เติมลงไปในช่วงของการปรับอุณหภูมิน้ำ ข้อมโดยการเติมสารละลายเกลือแกง เติมเป็นส่วน ๆ จนกว่าน้ำข้อมจะเดือด ที่มีอัตราส่วนของน้ำข้อม = 1 : 30 อุณหภูมิ $95 \pm 2^{\circ}\text{C}$ นาน 60 นาที โดยมีกรรมวิธีตามรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 กรรมวิธีการข้อมด้วยสีไคเรกท์หมูบี

วิธีการย้อมสีไคเรกท์ หมู่ซี

จากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการเตรียมสิ่งทอขั้นต้น [10] นำมาเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพด้วยเรซิน ก. ที่มีปริมาณความเข้มข้นเรซิน ก. ร้อยละ 5 โดยกรรมวิธี pad-dry-cure ตามขั้นตอนในรูปที่ 2.1

นำผ้าตัวอย่างที่เตรียมไว้มาย้อมตามกระบวนการย้อมสีไคเรกท์ของ หมู่ซี ซึ่งมีความเข้มข้นของสีย้อมแตกต่างกันของการย้อมตั้งแต่ร้อยละ 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 ของน้ำหนักผ้าตามลำดับ

การเตรียมน้ำสีในหมู่ซี [8] ตามปกติสีในหมู่ซีนอกจากมีความสม่ำเสมอในตัวเองต่ำแล้ว ยังเป็นตัวสีที่มีความไวต่อเกลือด้วย ดังนั้นการปรับความสม่ำเสมอของการย้อมต้องอาศัยการควบคุมเกลือและอุณหภูมิ แต่การเตรียมน้ำย้อมนั้น กระทำได้เช่นเดียวกับสีหมู่เอและบี แต่จะแตกต่างกันในกรรมวิธีการย้อม และการใช้สารช่วยย้อม กล่าวคือ ตั้งต้นย้อมที่อุณหภูมิต่ำ (40°C) ให้อุณหภูมิสูงขึ้นช้า ๆ ในระดับ 0.5 ถึง 1°C ต่อนาที ในช่วงระยะเวลาที่อุณหภูมิค่อย ๆ สูงขึ้นนั้น จะมีอยู่ระยะหนึ่งที่สีจะคูดซึมเข้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในทางปฏิบัติจะต้องแบ่งการเติมสารช่วยย้อมในระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 นาที ซึ่งสารช่วยย้อมประกอบด้วย เกลือแกง ร้อยละ 30 ของน้ำหนักผ้า และโซดาแอช ร้อยละ 1 ของน้ำหนักผ้าที่มีอัตราส่วนของน้ำย้อม = 1 : 30 อุณหภูมิ $95 \pm 2^{\circ}\text{C}$ นาน 60 นาที โดยมีกรรมวิธีตามรูปที่ 2.2

2.4 วิธีการวัดและการทดสอบสมบัติของผ้า

2.4.1 การวัดค่า K/S และ L

นำผ้าตัวอย่างขนาด 10 x 10 เซนติเมตร พับซ้อนกัน 4 ชั้น (ไม่ให้แสงผ่านได้) และยึดติดกับแขนจับของช่องใส่ตัวอย่างในเครื่องวัดความแตกต่างของสี (The ICS MM-9000 Computer Match Prediction System) โดยใช้ผ้าโพลิเอสเตอร์ที่ผ่านการเตรียมสิ่งทอขั้นต้นแล้วย้อมด้วยสี-ไดเรกต์เป็นตัวกลางเปรียบเทียบ (blank) กับผ้าที่ทำการทดลองโดยวิธีการต่าง ๆ ตามขั้นตอนการทดลองข้างต้นและย้อมด้วยสีไดเรกต์ ค่าที่อ่านได้ เป็นค่าของ K/S และ L

ค่า K/S ที่แสดงความสัมพันธ์จากเครื่องวัดความแตกต่างของสี ทำให้ทราบระดับความเข้มของสีที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสีย้อมบนผ้า จากจุดสูงสุดของ reflectance curve ว่าผลการตอกลสีย้อมบนผืนผ้า นั้นดีหรือไม่ [11] ค่าที่อ่านได้มีค่าความเฉลี่ยสูง แสดงว่าสีย้อมติดบนผืนผ้าดี

ค่า L (lightness) เป็นค่าที่แสดงความสว่างของแสงบนผืนผ้า ค่า L น้อย แสดงว่า ปริมาณแสงที่สะท้อนจากผืนผ้า นั้นน้อย สีที่ติดบนผืนผ้ามีความเข้มสูงกว่า

2.4.2 วิธีการหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึม [13]

นำน้ำสีย้อมที่เหลือจากการย้อมตามวิธีการทดลองในข้อ 2.3.2 จำนวน 10 มล. (มิลลิลิตร) เติมน้ำให้ครบ 100 มล. นำไปวัดโดยใช้วิชิเบิล-สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (visible spectrophotometer) ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการวัดเปรียบเทียบ (blank) ด้วยควอร์ตเซลล์ (quartz cell) ขนาด

10 มม. หาค่าคงที่ (gradient of calibration curve) ในความถี่ของคลื่นแสง ที่ 530 nm (นาโนเมตร) หาค่าความสัมพันธ์การดูดกลืนแสง โดยอ่านค่าได้จากสเกลของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึม

$$\% \text{ การดูดซึม} = \frac{\text{ค่าคงที่} \times \text{ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดในหน่วย A.}}{\text{ปริมาณสีย้อม \% owf.} \times \text{จำนวนตัวอย่าง (มล.)}}$$

$$\text{ค่าคงที่} = \frac{\text{ปริมาณสีย้อม \% owf.}}{\text{ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดในหน่วย A.}}$$

หน่วย A. = การดูดกลืนแสง (absorbance)

2.4.3 วิธีการหาความทนทานต่อแรงดึง [14]

นำผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยวิธีการในข้อ 2.3.1 และย้อมด้วยสียอดเรกท์ ตามวิธีการทดลองในข้อ 2.3.2 มาตรวจสอบหาค่าความทนทานต่อแรงดึงตามมาตรฐานของ ASTM Method D 2101-79 โดยกำหนดเงื่อนไขในการวัดของเครื่องไว้ดังนี้

- ความเร็วในการดึงตัวอย่าง 200 มิลลิเมตร/นาที
- ความเร็วของกระดาษบันทึก 300 มิลลิเมตร/นาที
- แรงดึงสูงสุด 2,500 กรัม
- ความยาวของตัวอย่าง 10 เซนติเมตร

ในการวัดหาค่าความทนทานต่อแรงดึงนั้น ใช้เส้นด้ายฟิลาเมนต์จากผ้าดิบ ผ้าดิบฟอก ผ้าดิบฟอกเตรียมผ้าโดยวิธีใช้เปอร์คลอโรเอทิลีน และย้อมสียอดเรกท์หมู่ซี 1% owf. ผ้าดิบฟอกเตรียมผ้าโดยวิธีไฮโดรลิซิสด้วยโซดาไฟและย้อมสียอดเรกท์หมู่ซี 1% owf. ผ้าดิบฟอกเตรียมผ้าโดยใช้เรซิน ก. ปริมาณ

ร้อยละ 5 และย้อมสีไดเรกต์หมู่เอ, บี และซี 1% owf. ตามลำดับ เปรียบเทียบกับเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์จากผ้าดิบฟอกและย้อมสีในอ่างน้ำย้อมที่มีภาวะในการย้อมเดียวกัน

2.4.4 วิธีการหาความคงทนต่อแสง [15]

นำผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยใช้เรซิน ก. และย้อมด้วยสีไดเรกต์ ตามวิธีการทดลองในข้อ 2.3.2 มาตรวจสอบหาค่าความคงทนต่อแสงตามมาตรฐาน AATCC Method 16A-1982 ด้วย standard UV long life fade meter โดยใช้ตัวอย่างของผ้าให้มีขนาด 7 x 12 เซนติเมตร ยึดติดกับแขนจับภายในเครื่องตรวจสอบที่มี carbon-arc lamp เป็นอุปกรณ์ให้พลังงานแสง ปรับอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในเครื่องทดสอบให้มีความชื้นสัมพัทธ์ $30 \pm 5\%$ และอุณหภูมิที่ black panel $63 \pm 3^{\circ}\text{C}$ แล้วทำการทดลองในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 10, 20, 40, 80, 160, 320 และ 640 ชั่วโมงตามลำดับ ผลที่ได้เทียบค่าระหว่างตัวอย่างและสีที่เปลี่ยนไปจากสเกลสีเทาสีสำหรับวัดค่าเปลี่ยนแปลงของสีที่มีต่อแสงตามระดับความแตกต่างของสีตามมาตรฐานของ AATCC

2.4.5 วิธีการหาความคงทนต่อการซัก

นำผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เตรียมโดยใช้เรซิน และย้อมด้วยสีไดเรกต์ ตามวิธีการทดลองในข้อ 2.3.2 มาตรวจสอบหาความคงทนต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-1 ถึง ISO 105-5 ซึ่งมีภาวะการซักด้วยน้ำสบู่ชนิดนอนไอออนในเครื่องซักแบบโรตารี ตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ภาวะการทดลองหาความคงทนต่อการซัก [13]

มาตรฐาน ISO	สภาวะการซัก	เวลา (นาที)	อุณหภูมิ ($^{\circ}$ ซ)	อัตราส่วน น้ำซัก	หมายเหตุ
105-1	น้ำสบู่ 5 กรัม/ลิตร	30	40	50:1	
105-2	น้ำสบู่ 5 กรัม/ลิตร	45	50	50:1	
105-3	น้ำสบู่ 5 กรัม/ลิตร	30	60	50:1	
105-4	โซดาแอช 2 กรัม/ลิตร น้ำสบู่ 5 กรัม/ลิตร	30	95	50:1	ใส่ stainless steel balls 10 เม็ด
105-5	โซดาแอช 2 กรัม/ลิตร น้ำสบู่ 5 กรัม/ลิตร	240	95	50:1	ใส่ stainless steel balls 10 เม็ด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย