

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ การเตรียมผลึกกิ่งตัวนำ
ใหม่ขนาดใหญ่พอที่จะนำไปศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสารกิ่งตัวนำ ผลึกกิ่ง
ตัวนำที่เตรียมได้จะนำไปหาค่าคงที่ของโครงผลึก หลังจากนั้นจะนำไปศึกษาเพื่อหา
ขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน ขั้นตอนถัดไปก็นำผลึกกิ่งตัวนำที่เตรียมได้นี้ไปตรวจ
สอบชนิดการนำไฟฟ้าและวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า สำหรับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการศึกษา
สมบัติของรอยต่อแบบโฮมมิกรระหว่างผลึกกิ่งตัวนำ CuInSe_2 กับโลหะผสมของ
อินเดียม เพื่อให้ใช้ได้กับความหนาแน่นของกระแสที่มีค่าสูง ๆ และในช่วงของอุณหภูมิ
ต่ำโดยที่รอยต่อไม่แสดงผลในการขัดขวางการไหลของกระแส

การเตรียมผลึกกิ่งตัวนำ CuInSe_2 จากสภาวะหลอมเหลวมักจะมีรอยแยก
เกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากการขยายตัวของสารขณะเริ่มเกิดเป็นผลึกในช่วงการลดอุณหภูมิ
ของเตา (7, 33) จากการเตรียมผลึกในแนวตั้งจึงมักจะมีรอยแยกในเนื้อสารเกิดขึ้นมาก
ขึ้นสารที่นำมาตัดเพื่อใช้ในการทดลองจึงมักมีขนาดเล็กเกินไป การลดปัญหาการแยก
ที่เกิดขึ้นทำได้โดยการเพิ่มพื้นที่ของผิวหน้าเปิด (free surface) ให้มากขึ้น
เพื่อให้เนื้อสารมีการขยายตัวได้มากขึ้นโดยไม่ถูกผนังหลอดแก้วควอทซ์ขัดขวาง การ
เตรียมผลึกในแนวนอนจึงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันขนาดของชิ้นสารที่ได้
จากการตัดแท่งสารตามขวางจะมีขนาดเล็กไม่ใหญ่นักเนื่องจากแท่งสารที่เตรียมได้มีขนาด
ค่อนข้างบาง แต่จุดประสงค์คือต้องการให้ได้ชิ้นสารที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นเราเลือก
เตรียมสารโดยตั้งให้หลอดเอียง 45 องศาไปตามแนวเฉียงของเตาซึ่งขณะเดียวกัน
จะเป็นการเพิ่มผิวหน้าเปิดด้านส่วนบนของสารให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับสารที่เตรียมจาก
แนวตั้ง รวมทั้งมีรอยแยกเกิดขึ้นในเนื้อสารมาก ดังนั้นการเตรียมสารในแนวนอน
จะเป็นการเพิ่มผิวหน้าเปิดได้มากกว่าคุณภาพสารจึงดีกว่าถึงแม้ว่าสารที่เตรียมได้จะ
เป็นแท่งยาวก็ตาม แต่สามารถที่จะเลือกตัดเพื่อให้ได้ชิ้นใหญ่ (โดยตัดขนานกับผิวหน้า

เปิด) สำหรับการลดอุณหภูมิ เพื่อให้สารจากสภาวะหลอมเหลวแข็งตัวเป็นผลึกโดยวิธี
เลื่อนเตาหรือลดอุณหภูมิ เตาโดยใช้วงจรไฟฟ้ากึ่งกลศาสตร์ไม่ทำให้เนื้อสารที่เตรียมได้มี
ความแตกต่างกันในแง่สมบัติทางฟิสิกส์ต่าง ๆ

จากการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่าเนื้อสารอยู่ในสภาวะสมดุล
จึงสามารถที่จะคำนวณค่าคงที่ของโครงผลึกได้ ค่าคงที่ของโครงผลึก a และ c
มีค่าเท่ากับ 5.794 \AA และ 11.588 \AA ตามลำดับ c/a จึงมีค่าเท่ากับ
2.00 ซึ่งสอดคล้องกับที่มีผู้รายงานไว้ (28) ขนาดของช่องว่างแถบพลังงานที่ทำได้
จากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโดยการวัดความเข้มแสงที่ทะลุผ่านสารชิ้นบาง ๆ พบ
ว่ามีขนาดเท่ากับ 1.03 eV ที่อุณหภูมิห้องและลักษณะโครงสร้างแถบพลังงานเป็นแบบ
ตรง ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับของผู้อื่นที่ใคร รายงานไว้ว่าขนาดของช่องว่างแถบ
พลังงานมีค่าระหว่าง $0.95 - 1.04 \text{ eV}$ (19,27) และลักษณะโครงสร้างแถบพลังงาน
เป็นแบบตรง

จากการตรวจสอบชนิดการนำไฟฟ้าโดยวิธีวัดความต้านทานพบว่าตลอดทั้งแท่งสาร
กึ่งตัวนำ CuInSe_2 ที่เตรียมได้จะเป็นชนิดพีหรือชนิดเอ็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ขึ้น
อยู่กับวิธีการเตรียม สภาพต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้โดยใช้วิธีแวนเคอเพาว์ พบว่าสารที่
เตรียมได้มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าค่อนข้างต่ำคืออยู่ในช่วง $0.1 - 10 \text{ \Omega-cm}$. ที่อุณหภูมิ
ห้องซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของผู้อื่น (6,27)

โดยทั่วไปปัญหาการรอยต่อแบบโอห์มมิกของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ยังให้ความ
สำคัญกันน้อย มักจะกระทำรอยต่อแบบโอห์มมิกกันอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนและไม่เน้นที่
จะศึกษาลึกลงรายละเอียดมากนักทั้ง ๆ ที่รอยต่อแบบโอห์มมิก เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลการ
ทดลองเชิงไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าต่ำ เชื่อถือได้มากขึ้นแถม จากการศึกษาการรอยต่อแบบ
โอห์มมิกระหว่าง CuInSe_2 กับโลหะผสมของอินเดียมตามวิธี ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
สามารถหาค่าความสูงของกำแพงกั้นที่รอยต่อ ช่วงของความหนาแน่นของกระแสที่ใช้
ได้และช่วงของอุณหภูมิที่รอยต่อนี้ยังเป็นแบบโอห์มมิก ซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้ น่าจะเป็น
ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเป็นรอยต่อแบบโอห์มมิกได้ดีกว่าค่าความต้านทานจำเพาะของ
รอยต่อ (specific contact resistance, R_c)

ความสูงของกำแพงกั้นที่รอยต่อระหว่างโลหะ In กับสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ชนิดพีและชนิดเอ็นมีค่าเท่ากับ 0.28 eV และ 0.3 eV ตามลำดับ ที่อุณหภูมิห้องค่าความหนาแน่นของกระแสที่ใช้ได้ต้องไม่เกิน 0.2 A/cm^2 ค่าความหนาแน่นของกระแสที่ใช้ได้จะมีค่าต่ำลงที่อุณหภูมิต่ำลง (คังกราฟในรูปที่ 9.23 และ 9.27) สำหรับรอยต่อระหว่าง In-Sn-Cd (44:42:14)) กับสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ทั้งชนิดพีและชนิดเอ็นเป็นรอยต่อแบบโอห์มมิกที่ดีมากเนื่องจากสามารถใช้ได้กับช่วงความหนาแน่นของกระแสมีค่าสูงถึง 50 A/cm^2 และอุณหภูมิตั้งแต่ไนโตรเจนเหลวขึ้นไป ความสูงของกำแพงกั้นมีค่าน้อยมาก

จากการศึกษาพลังงานไอออไนซ์ของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 โดยการวัดค่าส่วนกลับของความต้านทาน ($\frac{1}{R}$) ของสารที่อุณหภูมิต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า CuInSe_2 มีระดับพลังงานสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของผลึกมีทั้งระดับพลังงานผู้รับ (E_a) และผู้ให้ (E_d) พลังงานไอออไนซ์คังกลาวของสารกึ่งตัวนำชนิดพีมีค่าเท่ากับ 20 meV, 100 meV และ 414 meV สำหรับของชนิดเอ็นมีค่าเท่ากับ 6 meV, 52 meV และ 410 meV ตามลำดับ ระดับพลังงานที่คำนวณได้เหล่านี้สอดคล้องกับผลการทดลองตามที่ผู้รายงานไว้ (12) ซึ่งทำให้ทราบว่าพลังงานไอออไนซ์ที่หาได้เป็น 414 meV และ 410 meV นั่นคือค่าเดียวกันและเป็นระดับพลังงานผู้รับที่มีค่าประมาณ 400 meV (19)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

การเตรียมสารเป็นขั้นคอนพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางด้านฟิล์มสารกึ่งตัวนำจากการศึกษาวิธีการเตรียมผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ทำให้ทราบถึงเทคนิคในการเตรียมเพื่อให้ได้สารที่มีขนาดใหญ่พอที่จะนำไปใช้ในการทดลองได้ ตลอดจนถึงทราบแนวทางในการหาค่าคงที่ของโครงสร้างผลึก ขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน ชนิดและสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่เตรียมได้ การทำรอยต่อแบบโอห์มมิกของ CuInSe_2 ทั้งชนิดพีและชนิดเอ็นที่ใช้งานได้ดีที่ทุก ๆ อุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวขึ้นไป อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวัดสมบัติเชิงไฟฟ้า รวมทั้งทำให้ทราบว่า

CuInSe_2 ที่เตรียมได้นี้มีสิ่งเจือปนหรือความไม่สมบูรณ์ของผลึกอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ในขั้นต่อไป ในแง่ของการประยุกต์นั้นเป็นไปได้ที่จะนำ CuInSe_2 ที่เตรียมได้ไปใช้พื้นฐานรองเพื่อระเหย CdS เข้ามาเคลือบกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบเฮเทอโรโรจังค์ชัน เพื่อให้ทำเป็นโฟโตโวลตาอิกดีเทกเตอร์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ในโอกาสต่อไป การวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ทั้งทางวิชาการและการประยุกต์ต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

การเตรียมสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 จากสภาวะหลอมเหลวโดยวิธีโคเรกชันนัลฟรียซึ่งเท่าที่ผ่านมายังไม่สามารถควบคุมกลไกการเกิดผลึกเอกพันธ์ที่มีขนาดใหญ่ทำได้ สำหรับการศึกษาระดับต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเตรียมสาร เราอาจจะเลือกใช้เตาที่สามารถปรับค่าเกรเดียนต์ของอุณหภูมิและอัตราการเกิดผลึกให้เหมาะสมได้ เช่น เตาสองโซน และควบคุมการลดยุณหภูมิด้วยวงจรไฟฟ้า รวมทั้งการเลือกใช้หลอดแก้วควอทซ์ขนาดต่าง ๆ เพื่อให้ได้แท่งผลึกขนาดตามต้องการ

เราอาจจะควบคุมชนิดการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ที่เตรียมได้ โดยการแปรเปลี่ยนอัตราส่วนของ Cu , In และ Se ให้ต่างไปจากstöchiometric เล็กน้อย หรือใช้วิธีโคปด้วยธาตุบางอย่างที่เหมาะสม เช่น ธาตุในกลุ่ม IV หรือกลุ่ม V ลงไป อีกทั้งควรมีการวัดปรากฏการณ์ของฮอลล์ (Hall effect) เพื่อหาค่าความหนาแน่นของพาหะอิสระ สภาพเคลื่อนได้และสภาพต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารกึ่งตัวนำที่เตรียมได้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเตรียมผลึกให้ เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนการวัดโฟโตลูมิเนสเซนซ์ (photoluminescence) เพื่อหาระดับพลังงานสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้น