




การสร้างและการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ต้องสร้างอุปกรณ์บางอย่างสำหรับใช้ทดลองวัดความต่างศักย์ของฮอลล์ และวัดสภาพนำความร้อน เช่น ภาชนะสารตัวอย่างสำหรับใส่ผลึกกิ่งตัวนำ ภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลว อุปกรณ์ให้ความร้อน และภาชนะสำหรับทดลองเป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างและการจัดวางอุปกรณ์จะได้กล่าวต่อไป

2.1 การจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ของฮอลล์


การหาความหนาแน่นของพาหะโดยอาศัยปรากฏการณ์ของฮอลล์นั้น ค่าความต่างศักย์ของฮอลล์มีค่าน้อยมากอยู่ในช่วงของไมโครโวลต์ ดังนั้นจึงต้องใช้เวอเนียร์โพเทนชิโอมิเตอร์ (vernier potentiometer) วัดความต่างศักย์ของฮอลล์ ในการนี้ต้องใช้กัลวานอมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ และสเกลพร้อมกับไฟด้วย อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้นอกจากนี้ได้แก่แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 6 โวลต์ กล้องความต้านทาน ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลว ภาชนะสารตัวอย่าง และแม่เหล็กกับเครื่องวัดสนามแม่เหล็ก การจัดวางภาชนะสารตัวอย่างระหว่างขั้วแม่เหล็กต้องจัดให้ด้านหน้าของสารตัวอย่างอยู่ในแนวขนานกับขั้วแม่เหล็กเพื่อให้ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสารตัวอย่างตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก แผนผังการจัดวางอุปกรณ์แสดงไว้ในรูป 2.1



รูปที่ 2.1 แผนผังการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองวัดความต่างศักย์ฮอลล์

2.2 ภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลว

ใช้โฟมขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 29 ซม. หนา 7.3 ซม. เจาะโฟมออก
ดังรูป 2.2 ดึงประมาณ 20 ซม. กว้างประมาณ 4.5 ซม. และยาวประมาณ 8 ซม. โฟมที่ใช้
เป็นภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลวนี้ สามารถบรรจุไนโตรเจนเหลวได้นานประมาณ 25-30 นาที



รูปที่ 2.2 โฟมใช้เป็นภาชนะใส่ไนโตรเจนเหลว


2.3 สารตัวอย่างและการสร้างภาชนะสารตัวอย่าง

สารตัวอย่างที่ใช้ทดลองคือสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ซิลิกอนกับผลึกกึ่งตัวนำและโลหะคือ
ทองแดง


2.3.1 ซิลิกอนสารตัวอย่าง

ซิลิกอนที่ใช้ทดลองมีขนาดกว้าง 0.2 ซม. และหนา 0.1 ซม. มีลักษณะดังรูป

2.3 ก. และซิลิกอนนี้ใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วดังรูป 2.3 ข.



ก.




ข.

รูปที่ 2.3 ซิลิกอนที่ใช้ทดลองและภาชนะใส่ซิลิกอน

2.3.2 ผลึกกึ่งตัวนำสารตัวอย่าง

ผลึกกึ่งตัวนำที่ใช้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 0.540 ซม. ยาว 1.510 ซม. และหนา 0.090 ซม. ในการทดลองใช้ลวดทองแดงสำหรับวัดความต่างศักย์ 4 เส้น และสำหรับให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านผลึกกึ่งตัวนำอีก 2 เส้น ลวดทองแดงที่ใช้จัดตัวในลักษณะดังรูป 2.4




รูปที่ 2.4 แสดงการจัดตัวของลวดทองแดง

ปัญหาสำคัญในการสร้างภาชนะสารตัวอย่างคือจุดสัมผัส (point contact) ของลวดทองแดงกับผลึกกึ่งตัวนำใช้ไม่ได้ที่อุณหภูมิต่ำ 77°K เนื่องจากการหดตัวของสารทั้งสอง ครั้งแรกภาชนะสารตัวอย่างสร้างด้วยพลาสติกใสและใช้ลวดทองแดงที่วัดความต่างศักย์ทั้ง 4 เส้นทำเป็นสปริงดันผลึกกึ่งตัวนำไว้ ปลายอีกด้านหนึ่งของลวดทองแดงบัดกรีติดกับน็อตทองเหลืองที่ปลายทั้งสองข้างของผลึกกึ่งตัวนำไว้ แผ่นทองเหลืองเล็ก ๆ ประคบไว้โดยมีลวดทองแดงทำเป็นสปริงดันไว้ด้วย ภาชนะสารตัวอย่างแบบนี้เมื่อทดลองที่อุณหภูมิต่ำ 77°K แล้วปรากฏว่าจุดสัมผัสใช้ไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการหดตัวของทั้งลวดทองแดงและผลึกกึ่งตัวนำ นอกจากนี้ยังแสดงว่าลวดทองแดงใช้เป็นสปริงไม่ได้ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ นี้ ภาชนะสารตัวอย่างอันต่อมาสร้างด้วยเทฟลอน (teflon) เพราะเทฟลอนสามารถหดตัวได้ดีกว่าทองแดงประมาณ 5 เท่า⁹ (เทฟลอนมีสัมประสิทธิ์การขยายตัว = $100 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, ทองแดง = $17.6 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) เจาะเทฟลอนแล้วใช้ลวดทองแดงสอดเข้าไปกับผลึกกึ่งตัวนำไว้ให้รูที่เจาะไม่คับและไม่หลวมเกินไป ที่อุณหภูมิต่ำ 77°K เทฟลอนหดตัวมากกว่าทองแดง ดังนั้นจะบีบและดันลวดทองแดงให้สัมผัสกับผลึกกึ่งตัวนำไว้ได้

2.3.2 ก. วิธีสร้างภาชนะสารตัวอย่าง

ใส่เทฟลอนให้เรียบทั้งหกด้านด้วยเครื่องกลึง ทำให้มีขนาดกว้าง 2.6 ซม. ยาว 4.6 ซม. และหนา 0.6 ซม. ตรงกลางเขาเป็นร่องสำหรับใส่ผลึกผลึกกิ่งตัวนำตัวอย่าง กว้าง 0.58 ซม. ยาว 2.4 ซม. และลึก 0.2 ซม. ความกว้างของร่องมากกว่าขนาดของผลึกเล็กน้อยเพื่อกันมิให้เทฟลอนบิบบผลึกจนแตกขณะที่อุณหภูมิลดลง ที่บริเวณ ก, ข, ค และ ง เขาให้เป็นร่องลึก 0.3 ซม. เขาเทฟลอนเป็นรูเล็กที่จุด 1, 2, 3 และ 4 สำหรับใส่หลอดทองแดงที่จะวัดความต่างศักย์ และสำหรับหลอดทองแดงส่งกระแสที่จุด 5 และ 6 ดังแสดงในรูป 2.5 ก. ที่ปลายทั้งสองของผลึกผลึกกิ่งตัวนำใช้แผ่นทองเหลืองประกบไว้ โดยที่แผ่นทองเหลืองนี้สามารถเลื่อนเข้าออกได้ไม่คับเกินไป บัดกรีหลอดทองแดงที่จุด 5 และ 6 ติดกับแผ่นทองเหลืองนี้ เขาเทฟลอนให้เว้าเล็กน้อยที่จุด 7, 8, 9 และ 10 ซึ่งเป็นบริเวณที่หลอดทองแดงสัมผัสกับผลึกกิ่งตัวนำด้านข้าง บัดกรีหลอดเส้นเล็ก ๆ โยงระหว่างปลายหลอดทองแดงทั้งหก เส้นกับนอตทองเหลืองที่ฝังอยู่ในเทฟลอนโดยหลอดเส้นเล็กที่ใช้ต้องไม่ดึง ใช้พลาสติกเคลือบขณะดังรูป 2.5 ข. ปิดทับบนผลึกกิ่งตัวนำ และเทฟลอนอีกชั้นหนึ่ง บัดกรีสายไฟกับนอตทองเหลืองทั้งหกจุดสำหรับใช้วัดความต่างศักย์และสำหรับนำกระแส ขณะที่อุณหภูมิลดลงเทฟลอนซึ่งหดตัวได้ดีกว่าทองแดงจะบีบหลอดทองแดงไว้ทำให้จุดสัมผัสยังใช้ได้คืออยู่ หลอดทองแดงที่สัมผัสด้านข้างของผลึกกิ่งตัวนำนี้สามารถยึดหยุ่นได้เพราะเราเจาะรูสำหรับใส่หลอดทองแดงไม่ให้คับเกินไป ดังนั้นผลึกกิ่งตัวนำ จะไม่แตกเนื่องจากแรงดันของหลอดนี้ และที่อุณหภูมิตัวนำหลอดเส้นเล็กที่ใช้โยงปลายหลอดทองแดงจะหดตัว เราจึงต้องโยงหลอดเส้นเล็กนี้ไม่ให้ดึง




รูปที่ 2.5 ภาชนะสารตัวอย่างผลึกกิ่งตัวนำที่ใช้ทดลองได้ทั้งที่อุณหภูมิห้องและ

2.3.2 ข. การเตรียมจุดสัมผัสผลึกกิ่งตัวนำสารตัวอย่าง

ก่อนใส่ผลึกกิ่งตัวนำในภาชนะสารตัวอย่างดังกล่าวแล้วข้างต้นต้อง เช็ดผลึกกิ่งตัวนำด้วย แอลกอฮอล์ให้สะอาด ใช้ตัวนำเหลวช่วยให้จุดสัมผัสดีขึ้น ตัวนำเหลวคือโลหะผสมระหว่างอินเดียม 10 % กับแกลเลียม 90 % จุดโลหะทั้งสองนี้ในน้ำเดือดจะได้โลหะผสมซึ่งอยู่ในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ทาตัวนำเหลวที่บริเวณปลายทั้งสองของผลึกกิ่งตัวนำ และทองเหลืองด้านที่ประกบผลึก ใส่ผลึกกิ่งตัวนำ ในภาชนะสารตัวอย่างแล้วดันทองเหลืองให้ประกบผลึกที่ปลายทั้งสองไว้ ตัวนำเหลวจะช่วยให้ทองเหลืองสัมผัสกับผลึกดีขึ้น ใช้ตัวนำเหลวทาบริเวณปลายลวดทองแดงที่วัดความต่างศักย์และที่ด้านข้างของผลึกบริเวณที่สัมผัสกับลวดทองแดงนี้ ค่อย ๆ ดันลวดทองแดงให้สัมผัสกับผลึก จุดสัมผัสที่จะวัดความต่างศักย์นี้ต้องพยายามทำให้มีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ จุดนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.4 มม.⁽¹⁰⁾ นำผลึกกิ่งตัวนำที่เตรียมจุดสัมผัสเรียบร้อยแล้วนี้ไปทดลองได้

2.3.3 ทองแดงสารตัวอย่าง

ทองแดงที่ใช้ทดลองคือทองแดงบนแผ่นปรินท์ การเตรียมทองแดงสำหรับทดลอง ใช้สีที่ไม่ละลายน้ำเขียนบนแผ่นปรินท์ขนาดกว้าง 3 ซม. ยาว 5 ซม. ลักษณะดังรูป 2.6 นำแผ่นปรินท์เขียนในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ ($FeCl_3$) ปริมาณ 20-30 นาที จนกระทั่งเหลือทองแดงเฉพาะบริเวณที่ทาสีไว้เท่านั้น เจาะรูเล็กสำหรับบัดกรีลวดทองแดงที่ใช้วัดความต่างศักย์สี่เส้น บริเวณปลายทั้งสองของลวดทองแดงต้องใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดโคพอที่จะทนกระแสไฟฟ้าได้ถึง 5 แอมแปร์สำหรับน้ำกระแส



รูปที่ 2.6 ลักษณะของทองแดงสารตัวอย่างที่ใช้ทดลอง

2.3.3 ก. การวัดขนาดทองแดง

ความหนาของทองแดงวัดด้วยไมโครมิเตอร์ วัดความหนาของทองแดงรวมกับความหนาของแบคเคลไลท์แล้ววัดความหนาของแบคเคลไลท์ที่บริเวณใกล้ ๆ นำค่าที่วัดได้ทั้งสองลบกัน เป็นความหนาของทองแดง วัดเช่นนี้หลาย ๆ แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.2 สำหรับความกว้างและระยะห่างระหว่างจุด 3 และจุด 4 (ดังรูปที่ 2.6) วัดด้วยทราเวลลิงไมโครสโคป (travelling microscope) ทองแดงที่ใช้ทดลองสองแผ่นมีขนาดดังนี้

แผ่นแรกกว้าง 0.58 ซม. หนาเฉลี่ย 3.69×10^{-3} ซม. ระยะระหว่างจุด 3 และจุด 4 = 2.01 ซม.

แผ่นที่สองกว้าง 0.59 ซม. หนาเฉลี่ย 3.88×10^{-3} ซม. ระยะระหว่างจุด 3 และจุด 4 = 1.39 ซม.

ตารางที่ 2.1 แสดงความหนาของทองแดงแผ่นแรก

ความหนาทองแดงรวมกับ แบคเคลไลท์ ($\times 10^{-3}$ ซม.)	ความหนาแบคเคลไลท์ ($\times 10^{-3}$ ซม.)	ความหนาทองแดง ($\times 10^{-3}$ ซม.)
153.9	154.7	4.2
158.6	154.3	4.3
158.5	154.0	4.5
158.1	153.6	4.5
158.9	155.9	3.0
158.9	155.7	3.2
158.6	155.8	2.8
158.1	155.1	3.0

ความหนาทองแดงเฉลี่ย = 3.69×10^{-3} ซม.

การเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma = 0.7 \times 10^{-3}$

ตารางที่ 2.2 แสดงความหนาของทองแดงแผ่นที่สอง


ความหนาทองแดงรวมกับ แบคเคลไลท์ ($\times 10^{-3}$ มม.)	ความหนาแบคเคลไลท์ ($\times 10^{-3}$ มม.)	ความหนาทองแดง ($\times 10^{-3}$ มม.)
153.5	149.5	4.0
153.3	149.4	3.9
153.8	149.6	4.2
154.5	150.2	4.3
155.1	150.7	4.4
155.4	152.5	2.9
153.4	150.2	3.2
153.9	149.8	4.1

ความหนาทองแดงเฉลี่ย = 3.88×10^{-3} มม.

การเบี่ยงเบนมาตรฐาน, σ = 0.5×10^{-3}

2.4 การจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้วัดสภาพนำความร้อน

เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนของอุปกรณ์ให้ความร้อนเนื่องจากการพาความร้อนของอากาศ จึงทดลองในภาชนะที่สุญญากาศออกโดยโรตารีปั๊ม (rotary pump) ความดันภายในภาชนะที่ใช้ทดลองมีค่าประมาณ 10^{-2} ทอร์ (torr) ซึ่งวัดด้วยเทอร์โมคัพเบิลเกจ (thermocouple gauge) อุปกรณ์ที่ใช้วัดสภาพนำความร้อนของสารตัวอย่างประกอบด้วย ภาชนะสำหรับทดลอง อุปกรณ์ให้ความร้อน เฮอร์มิสเทอร์ โรตารีปั๊ม เทอร์โมคัพเบิลเกจ โวลต์-โอห์ม มิลลิแอมมิเตอร์ ดิจิตอล มิลลิเมตร แหล่งจ่ายไฟตรงที่เปลี่ยนค่าโวลต์ได้ จาก 0 ถึง 30 โวลต์ กล้องโพรบสำหรับใส่น้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งและที่วางกล้องโพรบ ในขณะที่ทดลองจะจัดวางอุปกรณ์ดังรูป 2.7



รูปที่ 2.7 แผนผังการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้วัดสภาพนำความร้อน

2.5 การสร้างอุปกรณ์สำหรับวัดสภาพนำความร้อน


อุปกรณ์ที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองได้แก่ ภาชนะสำหรับทดลอง , อุปกรณ์ให้

- ความร้อนและที่วางกล่องโหม่ รายละเอียดในการสร้างจะได้กล่าวต่อไป

2.5.1 ภาชนะสำหรับทดลอง

ภาชนะสำหรับทดลองทำด้วยท่อทองเหลืองทรงกระบอกหน้า 0.3 ซม. ยาว 8.5 ซม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 ซม. ด้านบนปิดสนิทด้วยแผ่นทองเหลืองซึ่งมีท่ออยู่ 2 ท่อ ท่อหนึ่งสำหรับใส่อุปกรณ์วัดความดันแบบเทอร์โมคัพเบิลเกจ อีกท่อหนึ่งสำหรับสูบลูบอากาศออกและติดที่ปิดเปิด กายไว้ด้วย ปลายล่างมีแผ่นทองเหลืองรูปวงแหวนหนา 0.6 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.6 ซม. และ 9.2 ซม. เชื่อมติดแน่นกับท่อทรงกระบอก ฝาด้านล่างเป็นแผ่นทองเหลืองทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.2 ซม. หนา 0.6 ซม. ซึ่งยึดกับแผ่นทองเหลืองรูปวงแหวนด้วยน็อต ขนาด 0.6 x 2 ซม. จำนวน 4 คู่ บนฝาด้านล่างเจาะร่องด้วยเครื่องกลึงให้เป็น วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.2 ซม. สำหรับใส่ยางโอริง (o-ring) เพื่อกันไม่ให้อากาศ ข้างนอกเข้าไปได้ เจาะรูเล็ก ๆ ที่ฝาด้านล่างห่างจากร่องสำหรับใส่ยางโอริงประมาณ 1.0 ซม. ให้ท่อใส่ลวดทองแดง 4 เส้นโดยใช้กาว (epoxy) ยึดติดกับฝาด้านล่างไว้ ดังแสดงในรูป


2.8



รูปที่ 2.9 ภาชนะสำหรับทดลอง

2.5.2 อุปกรณ์ให้ความร้อน


อุปกรณ์ให้ความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมกว้าง 2.01 ซม. ยาว 2.03 ซม. และหนา 1.2 ซม. เซาะอลูมิเนียมด้วยเครื่องกลึงที่บริเวณ ก. ให้เป็นร่องลึก 0.4 ซม. กว้าง 1.6 ซม. และยาว 1.6 ซม. ที่ด้านล่างบริเวณ ง. เซาะร่องเล็ก ๆ สำหรับใส่เทอร์มิสเตอร์ และที่ขอบอลูมิเนียมด้านหนึ่งเซาะร่องเล็ก ๆ 2 ร่องใกล้กันที่บริเวณ ข และ ค: ดังรูป 2.9 ก. นำแบคเคลไลต์ที่เซาะเป็นร่องเล็ก ๆ 2 ชั้น สำหรับวางลวดนิโครม ดังรูป 2.9 ข. วางในร่อง ก. แบคเคลไลต์ชั้นที่ 1 วางชิดกับด้านที่เซาะร่อง ข. และ ค. และแบคเคลไลต์ชั้นที่ 2 วางชิดกับด้านที่อยู่ตรงข้าม 1 ที่ร่อง ข. และ ค. วางท่อเล็ก ๆ ที่ทำด้วยแอสเบสตอส ใช้กาว (epoxy) ยึดแบคเคลไลต์ทั้ง 2 ชั้นและท่อแอสเบสตอสติดกับอลูมิเนียม นำลวดนิโครมสอดเข้าไปในท่อแอสเบสตอสแล้วพันไปตามร่องระหว่างแบคเคลไลต์ทั้ง 2 ชั้น ให้ปลายลวดนี้ออกอีกท่อหนึ่ง ปลายของลวดนิโครมทั้งสองยึดกับน็อตบนแผ่นแบคเคลไลต์ที่อยู่บนฝาบนของอุปกรณ์ให้ความร้อน ฝาบนของอุปกรณ์ให้ความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมหนา 0.3 ซม. จะยึดด้วยน็อตทั้งสี่มุมกับตัวอุปกรณ์ให้ความร้อน ต่อลวดทองแดงสำหรับนำกระแสที่ปลายลวดนิโครมทั้งสอง ดังแสดงในรูป 2.9 ค. ใช้ซิลิโคนป้ายระหว่างลวดนิโครมกับอลูมิเนียมในบริเวณ ก. เพราะซิลิโคนเป็นฉนวนความร้อนที่ดีแต่ไม่นำไฟฟ้า



รูปที่ 2.9 อุปกรณ์ให้ความร้อน

2.5.31 ที่วางกล่องโพลี

เพื่อให้มีน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งสัมผัสกับผาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลองตลอดเวลา จึงสร้างที่วางกล่องโพลีลักษณะดังรูป 2.10 แรงดันจากสปริงจะดันน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งที่อยู่ ในกล่องโพลีให้สัมผัสกับผาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลอง ที่วางกล่องโพลีสร้างด้วยไม้อัดหนา 1.0 ซม. กว้าง 25 ซม. และยาว 33.5 ซม. สองแผ่น แผ่นล่างมีนอตยึด ท่อนทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 ซม. สูง 8.0 ซม. จำนวนสี่ท่อนให้ตั้งอยู่ใน ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12 ซม. ใช้สปริงสวมท่อนทองเหลืองทั้งสี่นี้ ปักต่อ ท่อนทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1 ซม. สูง 9.0 ซม. สวมทับสปริงไว้ ใช้ไม้อัดอีกแผ่น วางบนท่อนทองเหลืองทั้งสี่



รูปที่ 2.10 ที่วางกล่องโพลี

ในการทดลองต้องวางสารตัวอย่างบนผาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลองและวาง อุปกรณ์ให้ความร้อนบนสารตัวอย่าง สำหรับเทอร์มิสเตอร์จะวางไว้ที่ผิวบนของสารตัวอย่าง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางสารตัวอย่างในภาชนะสำหรับทดลองจะกล่าว ในหัวข้อต่อไปและ คุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์กล่าวไว้ในบทที่ 3

2.6 สารตัวอย่างและการจัดวางในภาชนะทดลอง

สารตัวอย่างที่ใช้วัดสภาพนำความร้อนคือพลาสติกใสและกระจกใส มีขนาดต่าง ๆ

กันดังนี้

พลาสติกใส

$$\text{ชั้นที่ 1} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.953 \times 1.949 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.400 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 9.329 \text{ ซม.}$$

$$\text{ชั้นที่ 2} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.981 \times 1.952 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.400 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 9.524 \text{ ซม.}$$

$$\text{ชั้นที่ 3} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.979 \times 1.990 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.212 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 10.576 \text{ ซม.}$$


$$\text{ชั้นที่ 4} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.912 \times 1.953 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.196 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 19.052 \text{ ซม.}$$

กระจกใส

$$\text{ชั้นที่ 1} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.875 \times 1.840 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.204 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 12.455 \text{ ซม.}$$

$$\text{ชั้นที่ 2} \quad \text{พื้นที่หน้าตัด (A)} = 1.854 \times 1.809 \text{ ซม.}^2 \text{ หน้า (L)} = 0.204 \text{ ซม.} \quad \frac{A}{L} = 16.441 \text{ ซม.}$$

ในการจัดวางสารตัวอย่างในภาชนะสำหรับทดลอง ก่อนอื่นต้องเช็คสารตัวอย่างให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ใช้ซิลิโคนทาบริเวณผิวหน้าของสารตัวอย่างทั้งด้านที่สัมผัสกับฝาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลองและด้านที่สัมผัสอุปกรณ์ให้ความร้อน เพื่อให้ความร้อนไหลได้สะดวก วางสารตัวอย่างบนบริเวณตรงกลางของฝาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลองแล้วจึงวางอุปกรณ์ให้ความร้อนบนสารตัวอย่าง ทาซิลิโคนให้หัวเทอร์มิสเตอร์ นำเทอร์มิสเตอร์ใส่ในร่องสำหรับใส่เทอร์มิสเตอร์ของอุปกรณ์ให้ความร้อนและเทอร์มิสเตอร์นี้จะวางอยู่บนผิวของสารตัวอย่างด้วย ดังแสดงในรูป 2.11 ปิดกรีเส้นลวดของเทอร์มิสเตอร์และเส้นลวดนำกระแสของอุปกรณ์ให้ความร้อนกับลวดทองแดงที่อยู่บนฝาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลอง นำท่อทองเหลืองครอบฝาด้านล่างของภาชนะสำหรับทดลองแล้วขันนอตให้แน่น ควรจะขันนอตเป็นคู่ในทิศตรงกันข้าม นำภาชนะสำหรับทดลองนี้ต่อกับโรตารีซีมเพื่อสูบลมออก เมื่อขันนอตให้แน่นยางโอริงจะถูกอัดระหว่างฝาด้านล่างและทองเหลืองรูปร่างแหวนของอุปกรณ์ให้ความร้อน อากาศจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปข้างในภาชนะทดลองได้



รูปที่ 2.11 แสดงการจัดวางสารตัวอย่างในภาชนะสำหรับทดลอง

ก่อนจะทดลองวัดสภาพนำความร้อนของสารตัวอย่าง ต้องสูบอากาศออกจนกระทั่งความดันภายในภาชนะทดลองมีค่าประมาณ 10^{-2} ทอร์ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดลองกล่าวไว้ในบทที่ 3