

## บทที่ 8

### ผลการวิเคราะห์ด้านการดอกเม็ดยา

ตารางที่ 8.1 และ ตารางที่ 8.2 เป็นผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสและแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพดในอัตราส่วน 70 ต่อ 30 สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดลอง เป็นการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา ได้แก่ ความแปรปรวนของน้ำหนัก, ความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความกร่อน และเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเม็ดยา

ในการดอกเม็ดยาจะกำหนดให้ค่าความแข็งของเม็ดยาให้อยู่ในช่วง 6 ถึง 8 กิโลปอนด์แรง และมีน้ำหนักในแต่ละเม็ดประมาณ 300 ถึง 400 มิลลิกรัม

#### 8.1 สมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทส

เมื่อพิจารณาสมบัติของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสที่ผลิตได้ เมื่อเปลี่ยนค่าความเร็ว, อุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์และความดันอากาศที่ใช้ในการพ่นละอองสารละลายยึดเกาะ จะมีผลต่อการไหลของแกรนูลและส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาที่ผลิต พบว่าเมื่อเพิ่มความเร็ว, อุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์ และความดันอากาศที่ใช้ในการพ่นละอองสารละลายยึดเกาะสูงขึ้น ค่าความแปรปรวนน้ำหนักของเม็ดยาจะมากขึ้น เนื่องมาจากเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีการไหลซึ่ง เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงลักษณะการไหลของแกรนูล ที่ความเร็วอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์สูงขึ้นทำให้ค่าดัชนีการไหลมีค่าลดลง การไหลของแกรนูลลงสู่เบ้าเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้ความแปรปรวนน้ำหนักเม็ดยามีค่าสูงขึ้นและในขณะทำการดอกเม็ดยา จะนำแกรนูลแกรนูลใส่ในถ้วยป้อนเพื่อป้อนแกรนูลลงสู่เบ้าตอก ซึ่งถ้วยป้อนมีการเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนตลอดเวลา พบว่าแกรนูลที่มีขนาดเล็กจะเกิดการอัดตัว (bridge) ภายในถ้วยป้อน ซึ่งขัดขวางการไหลทำให้การไหลตัวของแกรนูลลงสู่เบ้าตอกเกิดขึ้นได้ไม่ดีและการแยกชั้น (segregate) ของแกรนูลที่มีขนาดต่างกัน โดยแกรนูลขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างโดยเคลื่อนที่ผ่านตามช่องว่างระหว่างแกรนูลขนาดใหญ่ ซึ่งแกรนูลขนาดเล็กและแกรนูลขนาดใหญ่จะมีค่าความหนาแน่นปรากฏต่างกัน ทำให้เมื่อแกรนูลไหลลงสู่เบ้าตอกน้ำหนักแกรนูลบรรจุอยู่ในเบ้าตอกจึงไม่เท่ากัน ส่งผลให้เม็ดยาที่ตอกได้แต่ละเม็ดจึงมีน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ เกิดความแปรปรวนน้ำหนักเม็ดยาจากการกระจายขนาดของแกรนูลจะเห็นได้ว่าเมื่อความเร็ว, อุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์และความดันอากาศที่ใช้ในการพ่นละอองสารละลายยึดเกาะเพิ่มขึ้น ปริมาณแกรนูลขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดการอัดตัวและแยกชั้นได้ง่ายเมื่อถ้วยป้อนเกิดการสั่นสะเทือน ทำให้ความแปรปรวนน้ำหนักเม็ดยามากขึ้น

เมื่อพิจารณาค่าความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดยาจะเห็นได้ว่า ความหนาของเม็ดยาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเม็ดยา ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสากล่าง และเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดยาขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเบ้าตอก จะเห็นได้ว่าแกรนูลเล็กโทสทุกตัวอย่างที่นำมาตอกเป็นเม็ดยาให้ความหนาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สม่ำเสมอได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ซึ่งมีค่าต่ำ

ส่วนค่าความกร่อนของเม็ดยาซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความแข็งของเม็ดยา ถ้าเม็ดยาที่มีความแข็งมากความกร่อนจะลดลง เนื่องจากในการตอกเม็ดยาได้ทำการควบคุมความแข็งของเม็ดยาให้อยู่ในช่วงที่คงที่จึงทำให้ค่าความกร่อนไม่ต่างกันมากนัก

เนื่องจากแกรนูล คือ อนุภาคขนาดเล็กที่ยึดเกาะกันโดยแรงยึดจากสารยึดเกาะที่แข็งตัว ยิ่งแกรนูลที่มีขนาดใหญ่ ย่อมมีแรงยึดระหว่างอนุภาคมากขึ้นและการที่น้ำจะแทรกเข้าไปทำลายแรงยึดระหว่างอนุภาคจึงเกิดขึ้นได้ลำบากเวลาที่ใช้ในการแตกตัวจึงใช้เวลานาน ดังนั้นเมื่อความเร็ว อุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์และความดันอากาศที่ใช้ในการพ่นละอองสารละลายยึดเกาะเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณแกรนูลขนาดเล็กหรืออนุภาคเล็กโทสที่ไม่เกาะตัวมากขึ้น น้ำจึงสามารถเข้าไปทำลายแรงยึดเกาะของแกรนูลขนาดเล็กได้ง่าย เมื่อนำไปผลิตเป็นเม็ดยา ค่าเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเม็ดยาจึงสั้นลง สำหรับตัวอย่างสุดท้ายพบว่าค่าเวลาที่ใช้ในการแตกตัวมีค่านานกว่าตัวอื่น ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากการสุมตัวอย่างเม็ดยามาทดสอบ ซึ่งสุมได้เม็ดยาที่มีความแข็งสูงเกินกว่าค่าความแข็งที่กำหนด จึงทำให้ใช้เวลาที่ใช้ในการแตกตัวนานกว่าค่าอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาที่ตอกได้จากแกรนูลเล็กโทสทุกตัวอย่าง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานเภสัชของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ความแข็งของเม็ดยาไม่ได้กำหนดแน่นอน ต้องแข็งพอที่จะไม่แตกหักง่ายและเม็ดยาที่ดีควรมีความแข็งมากกว่า 4 กิโลปอนด์แรง ความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดยาควรสม่ำเสมอไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และค่าความกร่อนของเม็ดยาไม่เกินค่ามาตรฐานคือ 1 เปอร์เซ็นต์ ค่าเวลาที่ใช้ในการแตกตัวมีค่าไม่เกินมาตรฐานคือ 30 นาที ค่าความแปรปรวนน้ำหนักเม็ดยาซึ่งตามมาตรฐานไม่เกิน  $\pm 5$  เปอร์เซ็นต์ พบว่าแกรนูลที่ผลิตที่ความเร็วอากาศที่ใช้ในการฟลูอิดไดซ์ 0.8 เมตรต่อวินาที นั้นเมื่อนำไปตอกเป็นเม็ดยาให้เม็ดยาที่มีสมบัติผ่านมาตรฐานเภสัชของประเทศสหรัฐอเมริกา

## 8.2 สมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพด

สำหรับเม็ดยาที่ได้จากแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพด พบว่าสามารถตกเป็นเม็ดยา ที่มีความแข็งตามต้องการ ความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดยาที่ผลิตมีความสม่ำเสมอ ค่าความกร่อนของเม็ดยามีค่าใกล้เคียงกับเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทส แต่ความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยามีมากกว่าเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทส เนื่องจากแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพดมีปริมาณอนุภาคขนาดเล็กสูงกว่าแกรนูลเล็กโทส ซึ่งจะมีปัญหาด้านการไหลตัวและการแยกชั้นเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า ทำให้เกิดความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยาสูงกว่าแกรนูลเล็กโทส การเติมแป้งข้าวโพดทำให้ให้ค่าเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเม็ดยาล้นลง เนื่องจากแป้งข้าวโพดเป็นสารช่วยแตกตัวจะทำให้มีช่องว่างขนาดใหญ่ภายในเม็ดยาและเมื่อเม็ดยาสัมผัสน้ำ แป้งข้าวโพดจะดูดน้ำและเกิดการพองตัว (swelling) เกิดแรงดันต่อโครงสร้างของเม็ดยา เป็นผลให้เกิดการแตกตัวของเม็ดยาอย่างรวดเร็ว

จากตารางที่ 8.2 จะเห็นได้ว่าเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพด มีค่าความกร่อนและเวลาที่ใช้ในการแตกตัวผ่านมาตรฐานที่กำหนด แต่ความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 8.1 ตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูแล็กโทส

| V / T / A      | ค่าดัชนีการไหล | ความแข็ง (กิโลปอนด์แรง) |       | น้ำหนักเฉลี่ย - (มิลลิกรัม) |      | ความแปรปรวนน้ำหนัก |  | ความหนา (มิลลิเมตร) |       | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิกรัม) |       | ค่าความกร่อน (% loss) | เวลาที่ใช้ในการแตกตัว (วินาที) |
|----------------|----------------|-------------------------|-------|-----------------------------|------|--------------------|--|---------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|
|                |                | Mean                    | SD    | Mean                        | SD   |                    |  | Mean                | SD    | Mean                          | SD    |                       |                                |
| 0.8 / 70 / 0.5 | 52             | 7.99                    | 0.293 | 331.05                      | 1.21 | -2.43<br>2.70      |  | 3.117               | 0.01  | 9.61                          | 0.002 | 0.42                  | 380                            |
| 0.8 / 80 / 0.5 | 51.5           | 7.99                    | 0.41  | 312.05                      | 1.44 | -2.90<br>3.83      |  | 2.923               | 0.02  | 9.62                          | 0.004 | 0.47                  | 350.83                         |
| 0.8 / 80 / 1.0 | 50             | 7.31                    | 0.43  | 331.80                      | 2.09 | -2.95<br>4.88      |  | 3.245               | 0.02  | 9.64                          | 0.006 | 0.67                  | 170.333                        |
| 1.0 / 70 / 0.5 | 48.5           | 8.05                    | 0.381 | 343.65                      | 2.02 | -4.85<br>5.34      |  | 3.298               | 0.01  | 9.67                          | 0.006 | 0.49                  | 412.33                         |
| 1.0 / 80 / 0.5 | 48             | 8.05                    | 0.485 | 344.55                      | 2.71 | -5.09<br>5.35      |  | 3.296               | 0.02  | 9.64                          | 0.005 | 0.48                  | 342.17                         |
| 1.0 / 80 / 1.0 | 47             | 8.10                    | 0.305 | 381.85                      | 2.53 | -5.72<br>5.02      |  | 3.656               | 0.02  | 9.64                          | 0.010 | 0.59                  | 336.17                         |
| 1.2 / 70 / 0.5 | 45             | 8.45                    | 0.467 | 332.80                      | 2.57 | -5.95<br>6.97      |  | 3.131               | 0.03  | 9.65                          | 0.008 | 0.46                  | 189.83                         |
| 1.2 / 80 / 0.5 | 44.5           | 8.39                    | 0.35  | 337.90                      | 2.46 | -6.78<br>4.47      |  | 3.244               | 0.009 | 9.63                          | 0.004 | 0.59                  | 167.833                        |
| 1.2 / 80 / 1.0 | 42             | 8.61                    | 0.535 | 347.30                      | 2.39 | -5.27<br>5.67      |  | 3.278               | 0.017 | 9.64                          | 0.01  | 0.41                  | 758.167                        |

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 8.2 ตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพด

| V / T / A      | ค่าดัชนีการไหล | ความแข็ง<br>(กิโลปอนด์แรง) |       | น้ำหนักเฉลี่ย<br>(มิลลิกรัม) |      | ความแปร<br>ปรวนน้ำหนัก |       | ความหนา<br>(มิลลิเมตร) |      | เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>(มิลลิกรัม) |      | ค่าความกร่อน<br>(% loss) | เวลาที่ใช้ในการแตกตัว<br>(วินาที) |
|----------------|----------------|----------------------------|-------|------------------------------|------|------------------------|-------|------------------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|
|                |                | Mean                       | SD    | Mean                         | SD   | Mean                   | SD    | Mean                   | SD   | Mean                             | SD   |                          |                                   |
| 0.8 / 70 / 0.5 | 51.5           | 8.64                       | 0.454 | 346.55                       | 1.6  | -5.06<br>3.59          | 3.336 | 0.02                   | 9.65 | 0.004                            | 0.32 | 91.667                   |                                   |
| 0.8 / 80 / 0.5 | 51             | 8.56                       | 0.43  | 339.55                       | 2.41 | -5.76<br>5.43          | 3.24  | 0.02                   | 9.68 | 0.009                            | 0.41 | 86.5                     |                                   |
| 0.8 / 80 / 1.0 | 48             | 8.66                       | 0.37  | 350.65                       | 2.34 | -5.89<br>5.80          | 3.39  | 0.01                   | 9.67 | 0.01                             | 0.54 | 80.333                   |                                   |
| 1.0 / 70 / 0.5 | 48             | 8.16                       | 0.317 | 354.85                       | 2.13 | -6.16<br>5.68          | 3.436 | 0.01                   | 9.66 | 0.01                             | 0.50 | 73.333                   |                                   |
| 1.0 / 80 / 0.5 | 47             | 8.14                       | 0.342 | 355.50                       | 1.84 | -6.33<br>2.67          | 3.415 | 0.01                   | 9.67 | 0.009                            | 0.46 | 81.5                     |                                   |
| 1.0 / 80 / 1.0 | 44.5           | 8.16                       | 0.292 | 372.85                       | 2.18 | -6.40<br>4.87          | 3.6   | 0.01                   | 9.67 | 0.011                            | 0.55 | 79.333                   |                                   |
| 1.2 / 70 / 0.5 | 45             | 7.97                       | 0.305 | 362.95                       | 2.36 | -6.60<br>6.63          | 3.505 | 0.01                   | 9.67 | 0.007                            | 0.57 | 60.167                   |                                   |
| 1.2 / 80 / 0.5 | 44.5           | 8.22                       | 0.409 | 356.10                       | 2.66 | -6.21<br>7.27          | 3.447 | 0.01                   | 9.62 | 0.051                            | 0.43 | 74.5                     |                                   |
| 1.2 / 80 / 1.0 | 42             | 7.69                       | 0.256 | 358.90                       | 1.94 | -6.10<br>3.65          | 3.546 | 0.01                   | 9.67 | 0.002                            | 0.64 | 81                       |                                   |

### 8.3 ผลการเปรียบเทียบสมบัติของเม็ดยาจากแกรนูลที่ผลิตโดยวิธีฟลูอิดไดซ์เบด กับ Tablettose<sup>®</sup>

ตารางที่ 8.3 เป็นตารางเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทสและแกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพดที่มีสมบัติทางกายภาพดีที่สุดกับ Tablettose<sup>®</sup> จะเห็นได้ว่าเม็ดยาที่ได้จากแกรนูลที่ผลิตโดยวิธีฟลูอิดไดซ์เบด มีความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยาสูงกว่าเม็ดยาที่ผลิตจาก Tablettose<sup>®</sup> เนื่องจากแกรนูลที่ผลิตมีการกระจายขนาดกว้าง และมีทั้งอนุภาคขนาดเล็กและใหญ่ปนกันอยู่ ขณะที่ Tablettose<sup>®</sup> ที่ขายตามท้องตลาดได้มีการคัดขนาดที่แน่นอน จึงทำให้เม็ดยาที่ผลิตมีความแปรปรวนต่ำ ส่วนค่าความกร่อนของเม็ดยาจากแกรนูลที่ผลิตจะสูงกว่าเม็ดยาจาก Tablettose<sup>®</sup> เล็กน้อยเนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กซึ่งเกิดการแตกหักได้ง่ายอยู่ในเม็ดยาด้วย ส่วนเวลาที่ใช้ในการแตกตัวพบว่าเม็ดยาจากที่ผลิตโดยวิธีฟลูอิดไดซ์เบด มีระยะเวลาสั้นกว่า เนื่องจากเม็ดยาที่ผลิตได้มาจากแกรนูลมีขนาดเล็กผสมอยู่ด้วยแรงยึดเกาะจึงมีค่าต่ำง่ายต่อการทำลายเมื่อเปรียบเทียบกับ Tablettose<sup>®</sup> ซึ่งเป็นเล็กโทสที่ผ่านกรรมวิธีให้เกิดการเกาะตัว (agglomerate) โดยวิธี สเปรย์ ทราย

ตารางที่ 8.3 ตารางเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาจากแกรนูลเล็กโทส,แกรนูลเล็กโทสกับแป้งข้าวโพดและ Tablettose<sup>®</sup>

|                               | เล็กโทส       | เล็กโทสกับแป้งข้าวโพด | Tablettose <sup>(R1)</sup> |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| ความแข็ง, กิโลกรัมแรง         | 7.99          | 8.64                  | 7.76                       |
| น้ำหนักของเม็ดยา, มิลลิกรัม   | 331.05        | 346.55                | 367.05                     |
| ความแปรปรวนของน้ำหนัก,<br>%   | -2.43<br>2.70 | -5.06<br>3.59         | 1.62<br>-3.01              |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง, มิลลิเมตร  | 9.61          | 9.65                  | 9.65                       |
| ความหนา, มิลลิเมตร            | 3.117         | 3.336                 | 3.666                      |
| ความกร่อน, %                  | 0.42          | 0.32                  | 0.37                       |
| เวลาที่ใช้ในการแตกตัว, วินาที | 380           | 92                    | 1538                       |