



บทที่ 4

ขั้นตอนและผลการทดลอง

4.1 การคำนวณหาสารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำปฏิกิริยากับนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟา (alpha particle emitter)

การสร้างฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ต้องประกอบด้วย (1) สารทำปฏิกิริยากับนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟา (alpha particle emitter) (2) สารที่มีคุณสมบัติเรืองแสงเมื่อถูกกระตุ้น (phosphor) และ (3) สารยึดเหนี่ยว (binder) โดยทั่วไปจากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายมักใช้สารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟาเป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยลิเทียม-6 หรือ โบรอน-10 ที่เพิ่มความเข้มข้นแต่ในงานวิจัยนี้ ไม่สามารถนำสารดังกล่าวมาทำการวิจัยได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องราคาที่สูงของสารประกอบ ลิเทียม-6 หรือ โบรอน-10 ที่เพิ่มความเข้มข้น จึงต้องเปรียบเทียบปริมาณของ ลิเทียม-6 หรือ โบรอน-10 ในสารประกอบต่างๆ ได้แก่ กรดบอริก(H_3BO_3), ลิเทียมเตตราโบเรต($Li_2B_4O_7$), ลิเทียมคาร์บอเนต ($LiCO_3$), ลิเทียมคลอไรด์ ($LiCl_2$), ลิเทียมไฮดรอกไซด์ ($Li(OH)_2$), ลิเทียมไนเตรต ($LiNO_3$) และลิเทียมเมตาโบเรต ($LiBO_2$)

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบปริมาณลิเทียม-6 และ โบรอน-10 ในสารประกอบ

สารประกอบ	ปริมาณลิเทียม-6 (%)	ปริมาณ โบรอน-10 (%)
H ₃ BO ₃	-	3.43
Li ₂ B ₄ O ₇	0.609	5.01
LiCO ₃	0.77	-
LiCl ₂	0.661	-
Li(OH) ₂	1.26	-
LiNO ₃	0.74	-
LiBO ₂	1.035	4.25

จากปริมาณของลิเทียม-6 และ โบรอน-10 ในสารประกอบต่างๆ ตามตารางที่ 4.1 จะเห็นว่า ลิเทียมเตตราโบเรต (Li₂B₄O₇) มีปริมาณลิเทียม-6 และ โบรอน-10 รวมกันมากที่สุดคือ 5.619 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากมีราคาแพง จึงเลือกลิเทียมเมตาโบเรต (LiBO₂) ซึ่งมีปริมาณลิเทียม-6 และ โบรอน-10 รองลงมาคือ 5.235 เปอร์เซ็นต์ เป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟาแล้วทำการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของลิเทียมเมตาโบเรต โดยเครื่อง วิเคราะห์อนุภาค centrifugal particle size analyzer SA-CP2 ได้ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การกระจายของขนาดอนุภาคลิเทียมเมตาโบเรตที่ นำมาใช้สร้าง
ฉากรังสีซัลไฟด์(เงิน)

diameter(μm)	volume(%)
2	4.4
3	3.9
4	4.8
5	6.2
6	14.3
8	10.8
10	25
20	18.4
30	2.9

4.2 จำนวนโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนกับสารประกอบลิเทียมเมตาบอเรต (macroscopic cross section of Lithium metaborate for (n, α) reaction)

โดยใช้สมการ $\Sigma_C = (\rho N_A/A)_i \sigma_i$

หรือ $\Sigma_C = (\rho N_A/A) (\sum \sigma_i)$

โดย $\sum \sigma_i = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3 + \dots$

เมื่อ n_1, n_2, n_3, \dots คือ จำนวนอะตอมของแต่ละธาตุในสารประกอบ

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots$ คือ ภาคตัดขวางการเกิดอันตรกิริยากับนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟาของธาตุแต่ละชนิดในสารประกอบ

ดังนั้นภาคตัดขวางการเกิดอันตรกิริยากับนิวตรอนแล้วให้รังสีอัลฟาของสารประกอบลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 25.1101 ต่อเซนติเมตร แสดงการคำนวณในภาคผนวก ก

4.3 การคำนวณหาพิสัยของอนุภาคอัลฟาในสารเรืองแสงสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)

ภายหลังการคำนวณดังภาคผนวก ข ได้ผลการคำนวณดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 พลังงานและพิสัยของอนุภาคอัลฟาจากลิเทียม-6 และ โบรอน-10 ในสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)

ธาตุ	พลังงานของอนุภาคอัลฟา (MeV)	พิสัยของอนุภาคอัลฟา (cm)
ลิเทียม-6	1.58	8.8075×10^{-4}
โบรอน-10	1.47	2.526×10^{-4}

พิสัยของอนุภาคอัลฟาในสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) มีค่าน้อยมากดังนั้นในการทำจากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สารผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันและจากไม่

ควรหาจนเกินไปเนื่องจากปฏิกิริยาจะเกิดเฉพาะที่ผิวหน้าของฉาก นอกจากนั้นสารยึดเหนี่ยวที่นำมาใช้ต้องไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาในสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)

4.4 การทดลองหาสารยึดเหนี่ยว(binder)ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สารยึดเหนี่ยว(binder)ทำหน้าที่ยึดอนุภาค ของลิเทียมเมตาบอเรต(LiBO_2) และสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ให้เกาะเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะต้องมีคุณสมบัติไม่บ่งแสงและไม่ขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาระหว่างนิวตรอนกับลิเทียมเมตาบอเรต รวมทั้งต้องทำให้ฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้นมีความแข็งแรง ทนต่อการขีดขีด เพื่อยืดอายุการใช้งานของฉากดังกล่าว ในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสารตัวอย่างเพื่อนำมาใช้เป็นสารยึดเหนี่ยว 9 ชนิด ได้แก่ แลคเกอร์(lacquer), กรดอะครีลิก(acrylic acid), กลีเซอรอล(glycerol), พาราฟิน(paraffin), โพลีไวนิลอะซิเตต5%(polyvinyl acetate 5%), โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (high density polyethylene), กาวน้ำตราชู, กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโรและกาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก ทำการทดลองโดยมีขั้นตอนดังนี้

4.4.1 ตัดแผ่นอะลูมิเนียมหนา 1 มิลลิเมตร ขนาด 8×10 ตารางเซนติเมตร จำนวน 3 แผ่นแล้วทำการแบ่ง พื้นที่แต่ละแผ่นออกเป็น 3 ส่วน โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมหนา 0.5 มิลลิเมตร เป็นขอบ


4.4.2 เตรียมสารผสมระหว่างลิเทียมเมตาบอเรต (LiBO_2) และสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1.5 ใส่ในขวดทรงกระบอก เรียกว่า แรบบิท (rabbit) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร จำนวน 9 ขวด แต่ละขวดบรรจุลูกเหล็กขนาด 1.0 กรัม เขย่าสารผสมทั้งสองให้เข้ากัน

4.4.3 ทำการผสมสารยึดเหนี่ยวแต่ละชนิดกับสารผสมลิเทียมเมตาบอเรต และสังกะสีซัลไฟด์ (เงิน) ในบีกเกอร์ และนำมาเทบนแผ่นอะลูมิเนียมที่เตรียมไว้ โดยกำหนดปริมาณของสารยึดเหนี่ยว ลิเทียมเมตาบอเรต และสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ให้เท่ากัน ปรากฏผลการทดลองดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดลองภายหลังทำการผสมสารยึดเหนี่ยวกับลิเทียมเมตาบอเรตและสังกะสีซัลไฟด์ (เงิน)

สารยึดเหนี่ยว	ผลที่เกิดขึ้นภายหลังทำการผสมกับสารผสมลิเทียมเมตาบอเรตและสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
แลคเกอร์	ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงของผสมมีลักษณะแข็งเป็นเนื้อเดียวกันแต่ผิวหน้าไม่เรียบ ต้องขัดด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียด
กรดอะคริลิก	ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ของผสมยังไม่แห้ง และมีของเหลวไหลท่วมอยู่บริเวณผิวหน้า
กลีเซอรอล	ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ ของผสมยังไม่แห้งและมีของเหลวไหลท่วมอยู่บริเวณผิวหน้า
พาราฟินออย	ของผสมมีลักษณะร่วน และแห้งช้า
โพลิไวนิลอะซิเตด 5 %	ของผสมมีลักษณะเป็นก้อนนุ่มมีความหยุ่นตัว แต่สารผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ 2 วัน ของผสมจะแข็งมาก
โพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง	ขณะผสมสารต้องให้ความร้อนประมาณ 135 องศาเซลเซียส ได้สารผสมมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน แต่แข็งตัวเร็วมากเมื่ออุณหภูมิ ลดลงต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส
กาวน้ำตราม้า	ของผสมมีลักษณะเป็นก้อนนุ่มมีความหยุ่นและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร	ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ของผสมมีลักษณะแข็งสีขาว เป็นเนื้อเดียวกัน แต่บริเวณผิวหน้ายังไม่เรียบ
กาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก	ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ของผสมมีลักษณะแข็งสีเหลืองอ่อน เป็นเนื้อเดียวกันแต่บริเวณ ผิวหน้ายังไม่เรียบ

4.4.4 จากผลการทดลองตามตารางที่ 4.4 จะเห็นว่าแลคเกอร์ โพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร และ กาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงนำมาทดลองซ้ำ เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นสารยึดเหนี่ยวสำหรับสร้างฉากรังสีซัลไฟด์ (เงิน) โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมหนา 1.0 มิลลิเมตร ขนาด 10 x 10 ตารางเซนติเมตร เจาะเป็นช่องกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 เซนติเมตร จำนวน 6 ช่อง ทากาวชนิดทนความร้อน วางประกบบนแผ่นอะลูมิเนียมหนา 1.0 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากันจำนวน 4 ชุด ดังรูปที่ 4.1 แล้วขังสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และ ลิเทียมเมตาบอเรต ในอัตราส่วน $ZnS(Ag) : LiBO_2$ เท่ากับ 5, 4, 2, 1.5, 1.0, 0.5 ใส่ลงในขวดผสมสารจำนวน 6 ขวด เขย่าให้เข้ากัน นำสารผสมจากแต่ละขวดมาผสมกับแลคเกอร์ในปริมาณ 34.2 - 39.7 % โดยน้ำหนัก แล้วนำมาเทบนแผ่นอะลูมิเนียมที่เตรียมไว้ชุดละ 1 ช่อง




รูปที่ 4.1 ขนาดและรูปร่างของแผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้ทำเป็นฐานรองรับตัวอย่าง

จากนั้นทำการทดลองซ้ำข้อ 4.4.4 โดยเปลี่ยนสารยึดเหนี่ยวจากแลคเกอร์ เป็น โพลีเอธิลีน , กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร และ กาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก ตามลำดับ สามารถสรุปปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างทำการทดลอง ได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผสมสารยึดเหนี่ยวกับสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และ ลิเทียมเมตาบอเรต

สารยึดเหนี่ยว	ปัญหา
แลคเกอร์	-
โพลีเอธิลีน	ต้องทำให้โพลีเอธิลีนละลายก่อน โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 135 องศาเซลเซียส แล้วจึงนำสารผสมสังกะสีซัลไฟด์ (เงิน) และลิเทียมเมตาบอเรต มาผสมขณะยังร้อน
กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร	ต้องเติมตัวทำละลายกาว ได้แก่ ทินเนอร์เล็กน้อยเพื่อทำใ้สารผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันและทำให้สารผสมแห้งช้าขึ้น
กาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก	ต้องเติมตัวทำละลาย ได้แก่ ทินเนอร์เล็กน้อย เพื่อให้สารผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันและทำให้สารผสมแห้งช้าขึ้น

เมื่อสารผสมบนแผ่นอะลูมิเนียมแข็งตัวดีแล้ว นำมาจัดบริเวณผิวหน้าด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย จนผิวหน้าเรียบเสมอกัน พบว่าแผ่นที่ใช้สารยึดเหนี่ยวเป็น กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร และ กาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก มีฟองอากาศปนอยู่ในเนื้อสารเป็นจำนวนมาก จึงแก้ปัญหา โดยใช้ปั๊มดูดอากาศต่อเข้ากับเดสิคเคเตอร์ (desiccator) เพื่อดูดอากาศในเนื้อสารทั้งหมดให้ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวหน้าแล้วขัดผิวหน้าทิ้ง แต่ผลปรากฏว่าการดูดอากาศในเดสิคเคเตอร์เป็นการเร่ง ให้บริเวณผิวหน้า ของสารผสมแห้งเร็วขึ้น ฟองอากาศที่อยู่ภายในจึงไม่สามารถแทรกตัวออกมาได้ แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล จึงนำแผ่นอะลูมิเนียมชุดแรก ไปถ่ายภาพโดยใช้ต้นกำเนิดรังสีนิวตรอน พลูโตเนียม-238/เบริลเลียม ความแรง 5 คูรี กำหนดตำแหน่งต้นกำเนิดรังสีนิวตรอน ห่างจากตำแหน่งถ่ายภาพ 30 เซนติเมตร นิวตรอนฟลักซ์ประมาณ 1.0×10^{12} นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที ใช้ฟิล์มอิธฟอร์ด เอชพี 5 พลัส ประกบกับแผ่นอะลูมิเนียมดังกล่าวที่ละแผ่น แล้วบรรจุในฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ นำไปวางที่บริเวณถ่ายภาพ เป็นเวลา 5 วันแล้วนำมาผ่านกระบวนการล้างฟิล์ม และอ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม ทำการทดลองซ้ำกับแผ่นอะลูมิเนียมทั้ง 4 แผ่น ที่มีสารยึดเหนี่ยวต่างกัน




รูปที่ 4.2 การจัดอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ต้นกำเนิดนิวตรอนพลูโตเนียม-238/เบริลเลียม

เมื่อครบกำหนดจึงนำฟิล์มมาผ่านกระบวนการล้างฟิล์มที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส โดยน้ำยาล้างภาพไมโครเฟน ของ อิลฟอร์ด เป็นเวลา 6 นาที และใช้น้ำยาคงสภาพ อิลฟอร์ด ไฮแพม เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นนำไปอ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม โดยเครื่องเดนซิโตมิเตอร์ ของ บริษัท แมคเบท รุ่น ทีดี 932 (Macbeth model TD 932) ที่ตำแหน่งอัตราส่วน สังกะสีซัลไฟด์ (เงิน) ต่อ ลิเทียมเมตาบอเรต ต่างๆกัน ได้ผลดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ค่าความดำบนฟิล์ม เมื่อนำจากตัวอย่าง ไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ ดันกำเนิดนิวตรอนพลูโตเนียม-238/เบริลเลียม เป็นเวลา 5 วัน

หมายเลขจาก ตัวอย่าง	สัดส่วนโดย น้ำหนักของ ZnS(Ag)/LiBO ₂	ค่าความดำ บนฟิล์ม			
		แลคเกอร์	โพลีเอธิลีน	กาวคูโร	กาว โอลิมปิก
1	12	0.577	0.752	-	-
2	9	0.674	0.847	-	-
3	7	0.705	0.889	-	-
4	5	0.909	1.026	1.08	0.93
5	4	0.891	1.041	1.15	0.955
6	2	0.892	0.864	1.00	0.977
7	1.5	0.778	0.768	1.17	0.985
8	1.0	0.696	0.775	0.97	0.965
9	0.5	0.695	0.663	0.83	0.872

หมายเหตุ หมายเลขจากตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 ทำขึ้นภายหลังเพื่อทดสอบคุณสมบัติ เฉพาะแลคเกอร์ กับ โพลีเอธิลีน เนื่องจากยังไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมของ ZnS(Ag)/LiBO₂ ที่ จะทำให้เกิดความดำสูงสุดบนแผ่นฟิล์ม




รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดำบนฟิล์ม กับ อัตราส่วน ZnS(Ag) ต่อ LiBO₂ เมื่อใช้สารยึดเหนี่ยวต่างๆ

จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่ออัตราส่วนของสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และลิเทียมเมตาบอเรต และสารยึดเหนี่ยวต่างกัน จะอ่านค่าความดำบนฟิล์มได้ต่างกัน และในขั้นตอนการปฏิบัติพบว่า โพลีเอธิลีน มีความยุ่งยากในการปฏิบัติมาก เนื่องจากจากตัวอย่างที่ต้องการมีความหนาประมาณ 1.0 มิลลิเมตร ทำให้จากตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยโพลีเอธิลีน แดกและร้อนเมื่อแห้ง ส่วนแลคเกอร์ และกาวสารพัดประโยชน์ตราโอลิมปิก ให้ความดำบนฟิล์มต่ำกว่ากาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร ดังนั้น จึงพิจารณาเลือกกาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร มาใช้เป็นสารยึดเหนี่ยวสำหรับทำฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)


4.5 การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)กับลิเทียมเมตาบอเรต

จากผลการทดลองตามตารางที่ 4.6 จะเห็นว่าสารตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาทำฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) คือ กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร แต่เทคนิคในการทำฉากตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ยังมีปัญหาในเรื่องฟองอากาศที่แทรกอยู่ในเนื้อสาร จึงพิจารณาเทคนิคการฉีดพ่นโดยใช้ ปืนฉีดพ่น(spray gun) ขนาดหัวฉีด 0.2 มิลลิเมตร ต่อกับปั๊มความดัน ทำการ


ทดลองโดย เตรียมสารผสมสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)และ ลิเทียมเมตาบอเรต ในอัตราส่วน 0, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 5.0, 9.0 และสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)เปล่า กำหนดปริมาณของสารยึดเหนี่ยว คือ กาวสารพัดประโยชน์ตราคูโร ให้คงที่ คือ 22.8 -23.7 %โดยน้ำหนัก ทำการผสมที่ละอัตราส่วนกับกาวสารพัดประโยชน์ตราคูโรและเติมทินเนอร์ลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ของผสมมีความหนืดลดลง แล้วนำไปปั่นโดยใช้ปั่นฉีดยา บนแผ่นอะลูมิเนียมหนา 0.80 มิลลิเมตร ขนาด 10 x 12 เซนติเมตร ทิ้งไว้ให้แห้ง นำไปวัดความหนาของสารผสมแต่ละแผ่น โดยไมโครมิเตอร์ (micrometer) ของบริษัท Mitutoyo no. 2046-08 แล้วนำไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเดินเครื่องที่กำลัง 700 กิโลวัตต์ วางฟิล์มที่ตำแหน่ง 90 เซนติเมตรจากปลายท่อคอลลิเมเตอร์ (collimator) ซึ่งคำนวณนิวตรอนฟลักซ์ ได้เท่ากับ 1.50×10^7 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที อัตราส่วนนิวตรอนต่อแกมมา เท่ากับ 1.10×10^5 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อมิลลิเรนเกนท์ และนำวัสดุมาตรฐานมาทดสอบคุณภาพของฉากได้แก่ beam purity indicator (BPI) ,sensitivity indicator (SI) ,IQI strip B แผ่นแคลเซียมอะซิเตทขนาดต่างๆ , แผ่นพลาสติกรูปขั้นบันไดตั้งในรูปที่ 4.4 นำมาใช้ถ่ายภาพด้วยนิวตรอนเป็นเวลา 10 นาทีแล้วจึงนำฟิล์มมาล้างโดยใช้น้ำยาสร้างภาพ Kodak Liquid X-ray Developer and Replenisher ของบริษัทโกดัก ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาที และใช้น้ำยาคงสภาพ Kodax Rapid Fixer ของบริษัทโกดัก เป็นเวลา 5 นาที นำมาอัดภาพ และอ่านค่าความดำบนฟิล์มเพื่อกำหนดคุณสมบัติของฉากตัวอย่างดังกล่าว




รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายวัสดุมาตรฐานที่นำมาทดสอบคุณสมบัติของฉากตัวอย่าง




รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมี ลิเทียมเมตาบอเรตอย่างเดี่ยว




รูปที่ 4.6 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 1.0




รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 1.5




รูปที่ 4.8 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 2.5




รูปที่ 4.9 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 4.0




รูปที่ 4.10 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 5.5



รูปที่ 4.11 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยใช้ฉากซึ่งมีอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)
ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากับ 9




รูปที่ 4.12 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากซึ่งมีสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) อย่างเดียว



รูปที่ 4.13 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉากโลหะแกโคลิเนียม



รูปที่ 4.14 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉาก NE-426



รูปที่ 4.15 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอน โดยฉาก $Gd_2O_2S(Tb)$


4.5.1 การเปรียบเทียบค่าความดำ(density)บนแผ่นฟิล์ม

อ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์มในรูปที่ 4.5-4.15 บริเวณที่นิวตรอนทำปฏิกิริยากับฉากและกับฟิล์มโดยตรง ไม่ผ่านชิ้นงาน โดยใช้เครื่องอ่านค่าความดำโดยเครื่องเดนซิโตมิเตอร์ของบริษัทแมคเบท รุ่น ทีดี 932 ได้ผลดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม เมื่อถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากต่างๆ

ชนิดของฉาก	ความดำบนแผ่นฟิล์ม
LiBO_2	0.88
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=1.0$	1.96
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=1.5$	2.04
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=2.5$	2.03
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=4.0$	2.06
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=5.5$	1.84
$\text{ZnS(Ag)/LiBO}_2=9.0$	1.80
ZnS(Ag)	1.31
Gd	1.48
NE-426	2.74
$\text{Gd}_2\text{O}_2\text{S(Tb)}$	2.67

หมายเหตุ : ฉาก NE-426 ที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตัวหน้าเริ่มชำรุดเล็กน้อย



รูปที่ 4.16 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม เมื่อถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากต่างๆ

จากผลการทดลองพบว่า ได้ค่าความดำสูงสุดบนแผ่นฟิล์มอยู่ในช่วง 2.03 ถึง 2.06 เมื่ออัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ต่อลิเทียมเมตาบอเรตมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 - 4.0

4.5.2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉากโดยพิจารณาจากคุณภาพของลำรังสีนิวตรอน

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ คือ beam purity indicator (BPI) หมายเลข E545 ดังรูปที่ 4.4 ซึ่งผลิตโดย The American Society for Testing and Materials (ASTM) มีขั้นตอนการคำนวณดังสมการที่ (2.5)-(2.8) และผลจากการอ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์มที่ตำแหน่งต่างๆ ได้ผลดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่าความดำนฟิล์มที่ตำแหน่งต่างๆของ BPI

ชนิดของฉาก	Dh	Db1	Db2	Dl1	Dl2	ΔDb	Dt
LiBO ₂	0.88	0.82	0.76	0.83	0.83	0.06	0.83
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.0	1.96	1.67	1.62	1.83	1.83	0.05	1.83
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.5	2.04	1.77	1.68	1.88	1.88	0.09	1.88
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =2.5	2.03	1.76	1.73	1.82	1.82	0.03	1.82
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =4.0	2.06	1.80	1.74	1.87	1.87	0.06	1.87
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =5.5	1.84	1.57	1.48	1.57	1.57	0.09	1.57
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =9.0	1.80	1.58	1.53	1.69	1.69	0.05	1.69
ZnS(Ag)	1.31	-	-	-	-	-	-
Gd	1.48	1.27	1.26	1.39	1.38	0.01	0.01
NE-426	2.74	2.01	2.07	2.69	2.69	0.03	2.69
Gd ₂ O ₂ S(Tb)	2.67	2.48	2.45	2.52	2.47	0.03	2.60

ตารางที่ 4.9 ผลการคำนวณคุณภาพของลำรังสีนิวตรอนตามสมการที่ 2.5- 2.8 โดยใช้ค่าความดำนจากตารางที่ 4.8

ชนิดของฉาก	NC	S	γ
LiBO ₂	-	-	-
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.0	14.8	2.55	0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.5	13.24	4.41	0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =2.5	13.3	1.47	0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =4.0	12.62	2.99	0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =5.5	12.29	4.89	0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =9.0	12.22	2.77	0
ZnS(Ag)	-	-	-
Gd	13.51	0.67	5.92
NE-426	22.51	1.11	0
Gd ₂ O ₂ S(Tb)	5.24	1.12	37.38

เมื่อ	NC	คือ	สัดส่วนของเทอร์มัลนิวตรอนที่อยู่ในลำรังสีนิวตรอน
	S	คือ	สัดส่วนของนิวตรอนกระเจิงในลำรังสีนิวตรอน
	γ	คือ	สัดส่วนของรังสีแกมมาในลำรังสีนิวตรอน

จากการทดลองสรุปได้ว่า ถ้าอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ต่อลิเทียมเมตาบอเรต เพิ่มขึ้น สัดส่วนของเทอร์มัลนิวตรอนที่มีผลกับฟิล์ม จะลดลงเนื่องจากปริมาณของลิเทียมเมตาบอเรตลดลง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเทอร์มัลนิวตรอน เป็นรังสีอัลฟาของฉากรดอย่างลดลงด้วย ส่วนสัดส่วนของนิวตรอนกระเจิงในลำรังสีนิวตรอนและสัดส่วนของรังสีแกมมาในลำรังสีนิวตรอนไม่มีความสัมพันธ์ กับอัตราส่วนสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ต่อลิเทียมเมตาบอเรต สรุปได้ว่า ในงานวิจัยนี้ สัดส่วนของนิวตรอนกระเจิงในลำรังสีนิวตรอนมีค่าต่ำคือมีค่าอยู่ระหว่าง 1.47 - 4.89 เป็นผลให้ภาพถ่ายอาจมีความบิดเบือนจากของจริงไปได้เล็กน้อย สัดส่วนของรังสีแกมมาในลำรังสีนิวตรอนมีค่าเท่ากับ 0 หมายความว่ารังสีแกมมาซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงในลำรังสีนิวตรอน ไม่มีผลต่อการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฟิล์มเอช ที 5 พลัส ของอิลฟอร์ด และฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้นดังนั้นอัตราส่วนของสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ต่อลิเทียมเมตาบอเรตที่ทำให้ ฉากรดตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรังสีนิวตรอนเป็นรังสีอัลฟา ได้มากที่สุด จะอยู่ในช่วง 1.0 - 2.5 ซึ่งจะ ได้สัดส่วนของเทอร์มัลนิวตรอนในลำรังสีนิวตรอนเท่ากับ 13.2 - 14.8

4.5.3 การเปรียบเทียบระดับความไวในการมองเห็น(sensitivity level) ของฉาก

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ คือ sensitivity indicator (SI) ของ The American Society for Testing and Material (ASTM)

ในงานวิจัยนี้ไม่สามารถทดสอบความไวของฉากด้วยวิธีนี้ได้ เนื่องจากฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้นมีระดับความไวต่ำกว่าระดับที่อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทดสอบได้

4.5.4 การเปรียบเทียบความไวในการเกิดภาพ(sensitivity)ของฉากตัวอย่าง โดยเทียบจากความดำของฟิล์ม

จากข้อมูลของกองฟิสิกส์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทำการตรวจวัดและคำนวณ ความเข้มของนิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที หรือ นิวตรอนฟลักซ์ (neutron flux) ที่ตกกระทบฉากรองรับที่ระยะ 90 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 1.50×10^5 นิวตรอนต่อตาราง


เซนติเมตรต่อวินาที เมื่อเดินเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลัง 700 กิโลวัตต์ และตรวจวัดอัตราส่วนนิวตรอนต่อแกมมา ได้เท่ากับ 1.10×10^5 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อมิลลิเรนเกนที่

$$\begin{aligned} \text{นิวตรอนฟลักซ์} &= 1.50 \times 10^5 && \text{n/cm}^2\text{-sec} \\ \text{อัตราส่วน } n/\gamma &= 1.10 \times 10^5 && \text{n/cm}^2\text{-mR} \\ \text{ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งใช้เวลาในการถ่ายภาพ 10 นาที ดังนั้น} &&& \\ \text{ปริมาณนิวตรอนที่ตกกระทบฟิล์ม} &= 1.50 \times 10^5 \times 10 \times 60 && \\ &= 9.0 \times 10^7 && \text{n/cm}^2 \end{aligned}$$

จึงสามารถคำนวณความไวของฉากตัวอย่างและฉากมาตรฐานได้ดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ความไวในการเกิดภาพของฉากต่างๆ


ชนิดของฉาก	ความดำบนแผ่นฟิล์ม	ความไวในการเกิดภาพ ($1/\text{n/cm}^2$)
LiBO ₂	0.88	9.78×10^{-9}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.0	1.96	2.18×10^{-8}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.5	2.04	2.27×10^{-8}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =2.5	2.03	2.26×10^{-8}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =4.0	2.06	2.29×10^{-8}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =5.5	1.84	2.04×10^{-8}
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =9.0	1.80	2.0×10^{-8}
ZnS(Ag)	1.31	1.46×10^{-8}
Gd	1.48	1.64×10^{-8}
NE-426	2.74	3.04×10^{-8}
Gd ₂ O ₃ S(Tb)	2.67	2.96×10^{-8}



รูปที่ 4.17 ความไวในการเกิดภาพของฉากต่างๆ

4.5.5 การเปรียบเทียบรีโซลูชัน(resolution)ของภาพ


โดยใช้อุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์รีโซลูชันของภาพ เรียกว่า Image Quality Indicator s Strip B (IQIs strip B) รูปที่ 4.18 ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.11



รูปที่ 4.18 ภาพ IQIs strip B ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อพิจารณารีโซลูชันและคอนทราสต์

ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบรีโซลูชันและคอนทราสต์ของภาพในหน่วยมิลลิเมตรจากฉากต่างๆ

ชนิดของฉาก	ขนาดของ กลุ่ม D	ขนาดของ กลุ่ม E	ขนาดของ กลุ่ม F	ขนาดของ กลุ่ม G
LiBO ₂	1.0	1.0	0.5	-
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.0	0.25	0.5	0.1	1.0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =1.5	0.25	0.25	0.1	1.0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =2.5	0.25	0.5	0.1	1.5
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =4.0	0.25	0.25	0.1	1.0
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =5.5	0.25	0.5	0.1	1.5
ZnS(Ag)/LiBO ₂ =9.0	0.5	0.5	0.1	2.0
ZnS(Ag)	0.25	1.5	-	-
Gd	0.25	0.25	0.1	0.75
NE-426	0.25	0.25	0.1	0.75
Gd ₂ O ₂ S(Tb)	0.5	0.5	0.37	-



รูปที่ 4.19 รีโซลูชันของฉากต่างๆ


4.6 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกาวคูโร กับสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และลิเทียมเมตาบอเรต

จากการทดลองในหัวข้อ 4.3 จะเห็นว่าอัตราส่วนที่เหมาะสม ของสังกะสีซัลไฟด์ (เงิน) ต่อลิเทียมเมตาบอเรต เท่ากับ 1.5 ในขณะที่ควบคุมปริมาณของกาวคูโร อยู่ที่ 22.8 - 23.7 % โดยน้ำหนัก สำหรับในขั้นตอนนี้ทำการทดลองเพื่อหาปริมาณกาวคูโรที่เหมาะสม โดยทำการผสม สารยึดเหนี่ยว สังกะสีซัลไฟด์(เงิน)และลิเทียมเมตาบอเรตตามอัตราส่วนดังนี้


ตารางที่ 4.12 อัตราส่วนของกาวคูโรในฉากตัวอย่าง

หมายเลขตัวอย่าง	สังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ต่อลิเทียมเมตาบอเรต	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของกาว คูโร
2.1	1.5	17.32
2.2	1.5	23.15
2.3	1.5	36.99
2.4	1.5	49.21

ทำการผสมสารทั้งสาม ให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปฉีดพ่นบนแผ่นอะลูมิเนียมหนา 1.0 มิลลิเมตรขนาด 10x12 เซนติเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเดินเครื่องที่กำลัง 700 กิโลวัตต์ ที่ตำแหน่ง 90 เซนติเมตร จากปากท่อคอลลิเมเตอร์ ซึ่งคำนวณนิวตรอนฟลักซ์ เท่ากับ 1.50×10^5 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที อัตราส่วนนิวตรอนต่อแกมมา เท่ากับ 1.10×10^5 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อมิลลิเรนเกนที่ และใช้วัสดุทดสอบคุณสมบัติของฉาก คือ BPI ,SI, IQI strips B ,แผ่นแคดเมียมเจาะรูขนาดต่างๆ และพลาสติกกรุชั้นบันได แล้วนำฟิล์มที่ได้ไปล้างโดยใช้ น้ำยาสร้างภาพและน้ำยาคงสภาพ ของบริษัท โกดัก ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาที และ 5 นาที ตามลำดับ ได้ผลการทดลองดังนี้




รูปที่ 4.20 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉากหมายเลข 2.1



รูปที่ 4.21 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉากหมายเลข 2.2



รูปที่ 4.22 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉากหมายเลข 2.3




รูปที่ 4.23 ภาพถ่ายด้วยนิวตรอนโดยฉากหมายเลข 2.4

4.6.1 การเปรียบเทียบค่าความดำ (density) บนแผ่นฟิล์ม

อ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์มจากรูปที่ 4.20 - 4.23 บริเวณรอบๆ โดยอ่านค่าเฉพาะบริเวณที่นิวตรอนไม่ผ่านตัวอย่าง โดยใช้เครื่องเดนซิโตมิเตอร์ ของบริษัท แมคเบท รุ่น ทีดี 932 ได้ผลดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์มเมื่อนำไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอน โดยใช้จากตัวอย่างหมายเลข 2.1 -2.4

หมายเลขตัวอย่าง	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของกาวดูโร	ความดำบนแผ่นฟิล์ม
2.1	17.32	2.3
2.2	23.15	2.28
2.3	36.99	1.97
2.4	49.21	1.82



รูปที่ 4.24 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์มภายหลังการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้จากตัวอย่างหมายเลข 2.1-2.4

จากการทดลองจะเห็นว่าจากตัวอย่างหมายเลข 2.1 ให้ค่าความดำบนฟิล์มสูงสุด และเมื่อเพิ่มปริมาณกาวดูโรมากขึ้น จะเป็นผลให้ค่าความดำบนฟิล์มลดลง

4.6.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของฉาก โดยพิจารณาจากคุณภาพของลำรังสีนิวตรอน

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ คือ BPI หมายเลข E545 และทำการคำนวณตามสมการที่ (2.5)-(2.8) ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉากตัวอย่างหมายเลข 2.1 -2.4

หมายเลข ตัวอย่าง	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของ กาวดูโร	NC	S	γ
2.1	17.32	17.31	0.9615	0
2.2	23.15	16.23	3.5087	0
2.3	36.99	15.38	2.0513	0
2.4	49.21	12.74	1.6484	0

เมื่อ NC คือ สัดส่วนของเทอร์มัลนิวตรอนที่อยู่ในลำรังสีนิวตรอน
 S คือ สัดส่วนของนิวตรอนกระเจิงในลำรังสีนิวตรอน
 γ คือ สัดส่วนของรังสีแกมมาในลำรังสีนิวตรอน

จากการทดลองสรุปได้ว่า เมื่อปริมาณกาวดูโรเพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดกลืนนิวตรอน ของฉากตัวอย่างลดลง เนื่องจากกาวดูโรทำให้เกิดการก้ำบังรังสีอัลฟาที่จะไปกระตุ้นสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ให้ปล่อยแสง ที่เรียกว่าการดูดกลืนในตัวเอง(self absorption) ส่วน ปริมาณนิวตรอนกระเจิงมีปริมาณต่ำและไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณกาวดูโร ส่วนรังสีแกมมาไม่มีผลต่อการถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มอีลฟอร์ด เอช พี 5 พลัส และฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น

4.6.3 การเปรียบเทียบความไวในการเกิดภาพ (sensitivity) ของฉากรดตัวอย่าง โดยพิจารณาจากความ ความดำบนแผ่นฟิล์ม


$$\begin{aligned} \text{นิวตรอนฟลักซ์} &= 1.50 \times 10^5 \text{ n/cm}^2/\text{sec} \\ \text{ความเข้มของนิวตรอนที่ตกกระทบฟิล์มแล้วทำให้เกิดความดำบนแผ่นฟิล์มเท่ากับ 1} &= 9.0 \times 10^7 \text{ n/cm}^2 \end{aligned}$$

ดังนั้นค่าความไวของฉากรดตัวอย่างหมายเลข 2.1-2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความดำบนแผ่นฟิล์มได้ผลดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ความไวของฉากรดตัวอย่างหมายเลข 2.1-2.4

หมายเลขฉาก ตัวอย่าง	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของกาวคูโร	ความดำที่เกิด บนแผ่นฟิล์ม	ความไว (1/n/cm ²)
2.1	17.32	2.3	2.56×10^{-8}
2.2	23.15	2.28	2.53×10^{-8}
2.3	36.99	1.97	2.19×10^{-8}
2.4	49.21	1.82	2.02×10^{-8}

เมื่อฉากตัวอย่างหมายเลข 2.1-2.4 มีอัตราส่วนของสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ต่อลิเทียมเมตาบอเรตเท่ากันคือ 1.5 แต่ปริมาณของกาวคูโรต่างกันจึงมีผลให้ความไวของฉากต่างกันและฉากตัวอย่างที่ให้ควมไวสูงสุดมีปริมาณกาวคูโรอยู่ในช่วง 17.32-23.15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.25 ความไวบนฟิล์มภายหลังจากถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากตัวอย่าง
หมายเลข 2.1-2.4


4.6.4 การเปรียบเทียบรีโซลูชันของภาพ

โดยใช้อุปกรณ์วิเคราะห์รีโซลูชันของภาพคือ IQIs strip B ได้ผลการทดลองดังตาราง

ที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การทดสอบรีโซลูชันของภาพในหน่วยมิลลิเมตร

หมายเลข ตัวอย่าง	ขนาดของกลุ่ม D	ขนาดของกลุ่ม E	ขนาดของกลุ่ม F	ขนาดของกลุ่ม G
2.1	0.25	0.25	0.1	1.0
2.2	0.5	0.25	0.1	1.0
2.3	0.5	0.5	0.1	1.0
2.4	0.5	0.5	0.1	1.0



รูปที่ 4.26 รีโซลูชันของฉากตัวอย่างหมายเลข 2.1-2.4


จากผลการทดลอง เห็นได้ว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และลิเทียมเมตาบอเรต เท่ากับ 1.5 และปริมาณของกาวคูโรที่นำมาใช้เป็นสารยึดเหนี่ยวไม่ควรมากเกินไป ควรใช้ในช่วง 20-24 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะทำให้ภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน มีความไวและรีโซลูชันของภาพดีที่สุด

4.7 การหาความหนาที่เหมาะสมของฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)

ทำการผสมฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) และลิเทียมเมตาบอเรต ในอัตราส่วน 1.5 และกาวคูโรในปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แล้วนำไปฉีดพ่นลงบนแผ่นอะลูมิเนียมโดยควบคุมปริมาณ ของสารผสมทำให้ได้ค่า ความหนาต่างๆกันคือจากนั้นนำฉากตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเดินเครื่องที่ 700 กิโลวัตต์ ที่ตำแหน่ง 90 เซนติเมตรจากปลายท่อคอลลิเมเตอร์ เป็นเวลา 10 นาที โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบดังรูปที่ 4.4 แล้วนำฟิล์มที่ได้ไปผ่านกระบวนการสร้างภาพโดยน้ำยาของบริษัท โกดัก ได้ผลดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์มของฉากที่มีความหนาต่างกัน


ความหนาของฉาก (มม.)	ค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม
0.1705	1.78
0.3933	1.83
0.1276	1.76
0.395	1.92
0.737	1.98



รูปที่ 4.27 ค่าความดำบนแผ่นฟิล์มภายหลังการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากที่มีความหนาต่างกัน

ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบค่าความไวในการเกิดภาพของฉากที่มีความหนาต่างกัน

ความหนาของฉาก	ความดันบนแผ่นฟิล์ม	ความไวในการเกิดภาพ ($1/n/cm^2$)
0.1705	1.78	1.98×10^{-8}
0.3933	1.83	2.03×10^{-8}
0.1276	1.76	1.95×10^{-8}
0.395	1.92	2.13×10^{-8}
0.737	1.98	2.2×10^{-8}



รูปที่ 4.28 เปรียบเทียบค่าความไวในการเกิดภาพของฉากที่มีความหนาต่างกัน




ตารางที่ 4.19 ค่ารีโซลูชันของฉากที่มีความหนาต่างกัน

ความหนาของฉาก	ขนาดของกลุ่ม D	ขนาดของกลุ่ม E	ขนาดของกลุ่ม F	ขนาดของกลุ่ม G
0.1705	0.25	0.25	0.1	1.5
0.3933	0.25	0.25	0.1	0.75
0.1276	0.25	0.25	0.1	1.0
0.395	0.25	0.25	0.1	0.45
0.737	0.25	0.25	0.1	1.0

จากการเปรียบเทียบค่ารีโซลูชัน ของฉากที่มีความหนาต่างกันจะเห็นว่าแม้ความหนาของฉากเพิ่มขึ้นแต่ค่ารีโซลูชันของภาพยังคงเดิมเท่ากับ 250 ไมครอน จะต่างกันที่คอนทราสต์ของภาพโดยฉากที่มีความหนา 0.395 มิลลิเมตร จะให้คอนทราสต์ของภาพดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ฉากที่มีความหนา 0.3955 มิลลิเมตร ดังนั้นฉากที่ให้ค่ารีโซลูชันและคอนทราสต์สูงสุด ควรมีความหนาประมาณ 0.39 มิลลิเมตร

4.8 การตรวจสอบความสม่ำเสมอของฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น

ฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย สังกะสีซัลไฟด์(เงิน) 15 ส่วน ลิเทียมเมตาบอเรต 10 ส่วน และกาวคูโร 6 ส่วน ภายหลังจากนำฉากไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฟิล์ม อิลฟอร์ด เอชพี 5 พลัส แล้วนำมาอ่านค่าความดำที่ตำแหน่งต่างๆ ด้วยเครื่องสแกนอ่านค่าความดำอัตโนมัติ โดยการสแกนทั้งหมด 5 รอบ รอบละ 256 จุด ได้ผลดังนี้



MIN. VALUE = 195.365 MAX. VALUE = 215.67

AVG. VALUE = 208.307 SD = 3.752

$\sigma_{\Delta \text{MIN.}}$ = -6.213 $\sigma_{\Delta \text{MAX.}}$ = 3.534

รูปที่ 4.29 ผลที่ได้จากการอ่านค่าความดำบนแผ่นฟิล์ม โดยเครื่องสแกนอ่านค่าความ
ดำอัตโนมัติ


4.9 ตัวอย่างการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น

การถ่ายภาพตัวอย่างด้วยนิวตรอน เป็นขั้นตอนเพื่อทดสอบความสามารถของฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น โดยใช้ฟิล์มอีลฟอร์ด เอชพี 5 พลัส วางประกบกับฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น แล้วนำไปถ่ายภาพด้วยนิวตรอนที่นิวตรอนฟลักซ์เท่ากับ 1.5×10^7 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย -1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 เป็นเวลา 10 นาที ตัวอย่างที่เลือกมาใช้ได้แก่


1. ไฟแชค
2. กระป๋องสเปรย์ขนาดเล็ก
3. ไม้บรรทัดเจาะรูเป็นตัวอักษรขนาด 3.0 มิลลิเมตร
4. นาฬิกาข้อมือสายเป็นหนังสีดำ 1 เรือน
5. ดินขั้บปลอกร่มชูชีพแบบที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้
6. ปากกา



รูปที่ 4.30 ตัวอย่างที่นำมาใช้ทดลองถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน)ที่สร้างขึ้น



รูปที่ 4.31 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของกระป๋องสเปรย์




รูปที่ 4.32 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของปากกา




รูปที่ 4.33 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของไม้บรรทัด



รูปที่ 4.34 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของไฟแชค



รูปที่ 4.35 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของดินขั้บปลอกร่มชูชีพ



รูปที่ 4.36 ภาพถ่ายรังสีนิวตรอนของนาฬิกาข้อมือ