



## บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย

### 5.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเส้นใยนุ่น

จากการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเส้นใยนุ่นดิบและเส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบ สรุปได้ว่าเส้นใยนุ่นดิบมีลักษณะไม่ต่างจากเส้นใยนุ่น ก่อนนำมาล้างเพียงแต่สีของเส้นใยขาวขึ้นเนื่องจากล้างสิ่งสกปรกออกไปแล้ว เส้นใยยังมีน้ำมันเคลือบผิวอยู่ มีความนุ่มและนุ่มเหมือนเส้นใยนุ่นปกติ ในทางกลับกันเส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบมีความแข็งกระด้างกว่าเส้นใยนุ่นดิบมาก มีสีขาวและเส้นใยจมน้ำไม่สามารถลอยอยู่ในน้ำได้เหมือนเส้นใยนุ่นดิบ สาเหตุที่ทำให้เส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบมีความกระด้างและเส้นใยจมน้ำ เป็นเพราะเส้นใยจะต้องผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันและถูกออกซิไดซ์ด้วยสารเคมีหลายชนิด ทำให้เส้นใยเกิดความกระด้าง นอกจากนั้น ในการเพิ่มประจุลบยังมีขั้นตอนการกำจัดลิกนินออกจากเส้นใยซึ่งทำให้ชะเอาน้ำมันหลุดออกมาจากเส้นใย นอกจากนี้ปฏิกิริยาการเพิ่มประจุลบยังทำให้เส้นใยบางลงซึ่งเห็นจากการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การที่เส้นใยบางลงอาจมาจากขั้นตอนการกำจัดลิกนินซึ่งเป็นองค์ประกอบของเส้นใย จึงทำให้เส้นใยบางกว่าเส้นใยนุ่นดิบ

### 5.2 การศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยนุ่น

จากการศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยนุ่นสามารถสรุปผลได้ดังนี้

#### 5.2.1 การหาสภาวะการทดลอง

##### 5.2.1.1 การหาความเร็วรอบที่เหมาะสม

การหาความเร็วรอบในการเขย่าเส้นใยนุ่นที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวก สรุปได้ว่าการเขย่าเส้นใย 150 รอบต่อนาทีทำให้เส้นใยนุ่นสามารถดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกได้ดีที่สุด

##### 5.2.1.2 การหาปริมาณนุ่นที่เหมาะสม

การหาสภาวะการทดลอง เพื่อหาปริมาณนุ่นที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกพบว่า ทั้งเส้นใยนุ่นดิบและเส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบที่

เหมาะสมต่อการดูดซับ DTAB และ DPC เท่ากับ 1.0 % โดยน้ำหนัก เนื่องจากเมื่อทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสามารถการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกกับน้ำหนักของเส้นใยุ่นพบว่า เส้นใยุ่นที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.3 กรัมหรือเทียบเท่ากับ 1.0 % โดยน้ำหนัก เป็นต้นไป ค่าความสามารถในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบคงที่ นั่นคือเมื่อเพิ่มปริมาณุ่นให้มากกว่า 1.0 % โดยน้ำหนัก ก็ไม่ทำให้ค่าความสามารถการดูดซับ DTAB และ DPC เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบที่มีปริมาณเท่ากับ 1.0 % โดยน้ำหนัก มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกและการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในชั้นตอนต่อไป

### 5.2.1.2 การหาเวลาที่เหมาะสม

การหาสภาวะทดลองเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่เส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบ ใช้ในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกจนถึงจุดสมดุลพบว่า เวลาที่เส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบใช้ในการดูดซับ DTAB และ DPC มีค่าเท่ากับ 24 ชั่วโมงเท่ากัน เนื่องจากเมื่อทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสามารถการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกกับเวลาที่ใช้ในการเขย่าตัวกลาง พบว่าเวลาที่ใช้ในการเขย่าตัวกลางตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป ค่าความสามารถในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบคงที่ นั่นคือหากใช้เวลาในการเขย่ามากขึ้นก็ไม่ทำให้ค่าความสามารถการดูดซับ DTAB และ DPC เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการเขย่าเส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบเท่ากับ 24 ชั่วโมง

### 5.2.2 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยุ่น

การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกของเส้นใยุ่นดิบและเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบพบว่า เส้นใยุ่นดิบมีค่าความสามารถในการดูดซับ DTAB และ DPC น้อยกว่าเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบ นอกจากนั้นค่าความสามารถในการดูดซับ DTAB และ DPC ของเส้นใยุ่นดิบยังมีค่าเท่า ๆ กัน

ความสามารถการดูดซับของเส้นใยุ่นเพิ่มประจุลบ พบว่าเส้นใยุ่นสามารถดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ DTAB ที่เส้นใยุ่นสามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้น

2 เท่า แสดงว่าหมู่ฟังก์ชันบริเวณส่วนหัวที่ชอบน้ำ (Hydrophilic Head) ของสารลดแรงตึงผิว ประจุบวกส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับของเส้นใยนุ่น

### 5.3 การศึกษาการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วยเส้นใยนุ่น ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวก

จากการศึกษาการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วย เส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวกสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

#### 5.3.1 การศึกษาการดูดซับสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน บนเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวกที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวประจุบวกที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน ที่ใช้ในการ กำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ร่วมกับเส้นใยนุ่นดิบและเส้นใยนุ่น เพิ่มประจุลบพบว่า ความแตกต่างของหมู่ฟังก์ชันบนส่วนหัวที่ชอบน้ำของ DTAB และ DPC ส่งผล ต่อค่าความสามารถในการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้แก่ ฟลูออรีนและพีแนทรีน โดยที่เส้นใยที่ปรับสภาพด้วย DTAB มีค่าความสามารถในการกำจัด ฟลูออรีนและพีแนทรีนมากกว่าเส้นใยที่ปรับสภาพด้วย DPC เนื่องจากอิทธิพลของความแรงของ ประจุบวกที่แตกต่างกัน เพราะ DTAB มีหมู่เมทิล ( $-CH_3$ ) เป็นหมู่ฟังก์ชัน แต่ DPC มีหมู่ฟังก์ชัน เป็นไพริดีเนียมซึ่งเป็นกลุ่มของสารประกอบอะโรมาติกที่ไม่มีขั้ว ดังนั้นไพริดีเนียมจึงไปบดบัง ความแรงของประจุบวกที่ใกล้เคียงจนทำให้ DPC มีความแรงของประจุต่ำกว่า DTAB

เมื่อ DTAB มีความแรงของประจุบวกมากกว่าจึงส่งผลให้ DTAB สามารถไปเกาะ บนเส้นใยนุ่นซึ่งมีประจุสุทธิเป็นลบได้ดีกว่า DPC ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและความแรง ประจุได้อธิบายไว้ในภาคผนวก

#### 5.3.2 การศึกษาผลของโครงสร้างที่ต่างกันของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนต่อประสิทธิภาพการกำจัดของเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วย สารลดแรงตึงผิวประจุบวก

การศึกษาผลของโครงสร้างที่แตกต่างกันของฟลูออรีนและพีแนทรีนที่ส่งผลต่อ ความสามารถในการกำจัดของเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวก พบว่า ผลของโครงสร้างที่แตกต่างกันของฟลูออรีนและพีแนทรีน ส่งผลต่อความสามารถในการกำจัด สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนของเส้นใยนุ่น นั่นคือ ฟลูออรีนซึ่งมีโครงสร้าง

โมเลกุลเล็กกว่าพีแนนทริน ซึ่งโครงสร้างขนาดเล็กกว่าทำให้ฟลูออรีนมีค่าการละลายน้ำมากกว่าพีแนนทริน ซึ่งการที่ฟลูออรีนอยู่ในน้ำมาก ยิ่งทำให้ฟลูออรีนที่อยู่ในสารละลายสามารถไปจับกับสารลดแรงตึงผิวที่เกาะอยู่บนเส้นใยนุ่นได้มากกว่าพีแนนทรินที่ละลายในน้ำได้น้อยกว่า ดังนั้นสรุปได้ว่า ค่าการละลายน้ำที่สูงขึ้นทำให้ค่าความสามารถในการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนของเส้นใยนุ่นมีค่าเพิ่มมากขึ้น

จากผลการทดลองในแต่ละขั้นตอน เห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูดซับสารลดแรงตึงผิวของตัวกลางและการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำเสียสังเคราะห์

#### 5.4 สรุปผลวัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกบนเส้นใยนุ่น 2 ชนิด ได้แก่ เส้นใยนุ่นดิบและเส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบ สรุปได้ว่า เส้นใยนุ่นและเส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบมีความสามารถในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกแตกต่างกันชัดเจน เส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบดูดซับ DTAB และ DPC มากกว่าเส้นใยนุ่นดิบเกือบเท่าตัว

2. เพื่อศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกันบนเส้นใยนุ่น สรุปได้ว่า เส้นใยนุ่นสามารถดูดซับ DTAB ได้ดีกว่า DPC เพราะหมู่ฟังก์ชันของ DTAB ที่มีความแรงของประจุบวกมากกว่าสามารถเกาะบนเส้นใยนุ่นได้ดีกว่า จึงทำให้เส้นใยนุ่น DTAB ได้ดีกว่า DPC

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนของเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวกที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกัน สรุปได้ว่า ตัวกลางที่กำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนได้ดีที่สุดคือ เส้นใยนุ่นเพิ่มประจุลบ+DTAB เพราะการเพิ่มประจุลบให้เส้นใยทำให้สารลดแรงตึงผิวประจุบวกเกาะบนพื้นผิวเส้นใยได้มากขึ้น ส่วนหาที่ไม่ชอบน้ำภายในโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวประจุบวกจึงสามารถจับสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนได้มากขึ้น อีกทั้งยังพบว่าตัวกลางสามารถกำจัดฟลูออรีนได้ดีกว่าพีแนนทริน

ในการทำวิจัยครั้งนี้ นอกจากสามารถทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของเส้นใยนุ่นทั้ง 6 ประเภท ในการกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนแล้วพบว่าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถพัฒนาและนำความรู้ไปใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยตัวกลางที่เป็นเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ ได้อีกมากมายและยังสามารถนำไปใช้ในการกำจัดฟลูออรีนและพีแนนทรินที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจริง ซึ่งความเข้มข้นของสาร 2 กลุ่มนี้



ในธรรมชาติมักมีปริมาณน้อยกว่าที่งานวิจัยได้ทำการศึกษา ประกอบกับสมบัติของสารอินทรีย์กลุ่มนี้ที่ละลายน้ำยาก ดังนั้น ตัวกลางอาจสามารถบำบัดสารพิษกลุ่มนี้ออกจากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเลือกตัวกลางที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวก เนื่องจากความรู้ที่ได้จากงานวิจัย พบว่าควรเลือกเส้นใยที่มีค่าความแรงของประจุบวกสูง ๆ มาใช้ในการดูดซับสารลดแรงตึงผิวประจุบวก

2. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเลือกสารลดแรงตึงผิวประจุบวกที่เหมาะสมต่อการดูดซับของตัวกลาง พบว่าความรู้ด้านอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชันที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ในการเลือกตัวกลางที่เหมาะสมได้ เนื่องจากหมู่ฟังก์ชันของส่วนหัวที่ชอบน้ำ (Hydrophilic Head) ของสารลดแรงตึงผิวประจุบวก ส่งผลต่อความแรงประจุบวกซึ่งแปรผันตรงต่อความสามารถในการเกาะบนพื้นผิวเส้นใยที่มีประจุเป็นลบ ซึ่งการเลือกสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสมส่งผลให้กระบวนการดูดซับมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นไปด้วย

3. จากความรู้ที่ได้ในการกำจัดสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ที่มีค่าการละลายน้ำต่ำ ในงานวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าควรเลือกตัวกลางมาใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด และสามารถทำนายได้ว่าสารอินทรีย์ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการกำจัดได้ดีที่สุด เนื่องจากสารอินทรีย์ที่มีมวลโมเลกุลต่ำ และค่าการละลายน้ำสูงสามารถกำจัดออกจากน้ำได้ง่ายกว่าสารอินทรีย์ที่มีมวลโมเลกุลใหญ่ ซึ่งหากต้องการกำจัดสารอินทรีย์ที่มีมวลโมเลกุลใหญ่ขึ้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตัวกลางหรือสภาวะการวิจัย เพื่อให้เหมาะสมต่อการกำจัดสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่มากยิ่งขึ้น

4. การนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้งานจริง เนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่า ความแรงของประจุบวกของเส้นใย, หมู่ฟังก์ชันบนสารลดแรงตึงผิวประจุบวก ค่าการละลายน้ำของสารอินทรีย์ที่ต้องการกำจัด ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการกำจัดสารปนเปื้อนในสภาวะจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและเพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต