

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 ทัวไป

ถึงแม้ว่าการทดสอบด้วยวิธีประยุกต์ นั้นเป็นวิธีใหม่แต่ก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจในการนำไปพัฒนาเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทดสอบสัดส่วนผสมคอนกรีตซึ่งสัมผัสต่อสภาวะแวดล้อมที่มีคลอไรด์ในเครื่องของระบบโพรงภายในเนื้อคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาตรรวมของโพรง หรือ ความต่อเนื่องของโพรงคอนกรีตต่อไป

จากการผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ผ่านมาในบทที่ 3 และ 4 ตามลำดับนั้น พอดีสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 การทดลองด้วยวิธีประยุกต์ สามารถใช้ในการขยายผลการทดลองค่าคูลอมบ์ (Coulomb Charge Passed) ได้เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากผลการทดสอบที่ได้จากสัดส่วนผสมที่ใช้วัสดุปอซโซลานร่วมกันคือถ้าแกลบร่วมกับเถ้าลอย ให้ค่าระยะเวลาในการเข้าสู่สภาวะคงที่ (Ts) มากกว่าสัดส่วนผสมที่ใช้วัสดุปอซโซลานชนิดเดียว เช่นเดียวกับอัตราการเพิ่มของความเข้มข้นที่ซิวแอนโดมีค่าน้อยกว่าซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบด้วยวิธีเอ็มไอพี และการทดสอบกำลังอัดเช่นกัน

5.1.2 การทดลองด้วยวิธีประยุกต์สามารถอธิบายความต่อเนื่องของโพรงในคอนกรีตได้น่าพอใจแต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบยาวนานพอควร เนื่องจากต้องรอจนกว่าก้อนตัวอย่างจะเข้าสู่สภาวะคงที่

5.1.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทดสอบอาจเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสภาพการนำไฟฟ้าของก้อนตัวอย่าง และก๊าซคลอรีนที่เกิดขึ้นเล็กน้อยที่ซิวแอนโดจากปฏิกิริยาเคมี

5.1.4 ผลการทดสอบในแง่วัสดุประสานที่ใช้พบว่า ถ้าแกลบมีคุณสมบัติในการปรับปรุงกำลังอัดในระยะต้นคือที่ 14 วัน สูงขึ้น ในขณะที่เถ้าลอยมีคุณสมบัติในการปรับปรุงกำลังอัดในระยะปลายหรือที่ 91 วัน ให้สูงขึ้น ดังนั้นผลการทดสอบว่าการใช้วัสดุปอซโซลานมากกว่าหนึ่งชนิดคือถ้าแกลบ และเถ้าลอยเป็นวัสดุประสานร่วมกันจึง พบว่าผลการทดสอบกำลังอัดทั้งในระยะต้นและระยะปลายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากกว่าการใช้วัสดุปอซโซลานชนิดเดียวอีกด้วย

5.1.5 ในสภาพที่เกิดขึ้นจริงพบว่าการที่อนุภาคคลอไรด์ที่เคลื่อนที่เข้าสู่ผิวคอนกรีตและไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นั้นไม่ได้เกิดจากโพรงคอนกรีตที่ตันเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเกิดจากอนุภาคคลอไรด์ที่เคลื่อนที่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งนั้นถูกยึดจับด้วยประจุบวกที่เกิดขึ้นของผนังของโพรงคอนกรีต (Pore Walls Effect) ซึ่งอนุภาคประจุบวกเหล่านี้จะทำให้อนุภาคของคลอไรด์มีการสะสมมากขึ้นที่บริเวณผิวและหนาแน่นมากขึ้น (Surface Condensation)^[28-29] ทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าและเกิดสนามไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและทำให้เกิดอุปสรรคต่ออนุภาคคลอไรด์ที่จะเคลื่อนที่ผ่านก้อนตัวอย่างในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้เองอาจจะส่งผลทำให้ผลของการหาปริมาณโพรงคอนกรีตที่ไม่มีความต่อเนื่องเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ เพราะว่าแทนที่คลอไรด์จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้นี้เนื่องจากโพรงตัน แต่คลอไรด์กลับไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เนื่องจากเจือแรงผลักรวมของประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ นอกจากนี้แล้วความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือ เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการทดสอบมีระยะเวลาที่นาน และมีความร้อนเกิดขึ้นจึงเป็นไปได้ที่อาจจะเร่งให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณโพรงภายในเนื้อคอนกรีตอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการทดสอบได้

5.2 ข้อเสนอนแนะ

การเคลื่อนที่ของอนุภาคคลอไรด์นั้นพบว่าอนุภาคคลอไรด์อิสระ (Free Chloride) ที่ถูกกระแสไฟฟ้าเร่งให้เคลื่อนที่ผ่านก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่อิมมิดี้อยู่ในสารละลายบางส่วนอาจมีการถูกยึดจับ ด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Binding) ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นคลอไรด์ที่ถูกตรึงให้อยู่กับที่ (Fixed Chloride) ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ หรือที่เรียกว่า เกลือของฟรีเดิลท์ (Friedel's Salts) ซึ่งวัสดุประสานที่มีคุณสมบัติในการยึดจับคลอไรด์ได้นั้นจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานมากกว่าเพื่อเป็นคอนกรีตที่ทนต่อน้ำทะเล เนื่องจากความสามารถที่จะปกป้องไม่ให้อนุภาคของคลอไรด์อิสระเคลื่อนที่เข้าสู่เหล็กเสริมในระดับที่ลึกเพิ่มขึ้นได้ โดยองค์ประกอบทางเคมีที่รู้จักกันดีว่าสามารถเปลี่ยนอนุภาคคลอไรด์อิสระให้กลายเป็นเกลือของฟรีเดิลท์ได้ คือ ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C_3A) สำหรับในการทดลองนี้พบว่ามีการใช้วัสดุประสานที่มีทั้งเถ้าแกลบและเถ้าลอยร่วมกันจึงน่าสนใจที่จะเจาะก้อนตัวอย่างหลังจากที่ทำการทดสอบด้วยวิธีประยุกต์แล้ว เพื่อนำผลที่ได้จากก้อนตัวอย่างนั้นมาทำการทดสอบเพื่อหาปริมาณคลอไรด์ (Chloride Content) ที่เป็นประเภทปริมาณคลอไรด์ที่เคลื่อนที่ได้ หรือคลอไรด์อิสระ (Free Chloride) และปริมาณคลอไรด์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ หรือ คลอไรด์ที่ถูกตรึงให้อยู่กับที่ (Fixed Chloride) ที่ระดับความลึกต่าง ๆ กันจากนับจากผิวของก้อนตัวอย่าง โดยตลอดความหนาของ

ก่อนตัวอย่าง เพื่อดูศักยภาพในด้านเคมีว่าในแต่ละสัดส่วนผสมนั้นมีความสามารถในการ
ต้านทานการซึมผ่านคลอไรด์ได้มากน้อยต่างกันเพียงใด เนื่องจากการทดสอบด้วยวิธีประยุกต์นั้น
ไม่สามารถตอบคำถามในเชิงปฏิกิริยาเคมีในแต่ละสัดส่วนผสมได้