

บทที่ 3


วิจารณ์และสรุป

1. การเคลื่อนที่บนแผ่นเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า

ในการเคลื่อนที่ของโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ถ้าเราพิจารณาโลหะที่เคลื่อนที่มีลักษณะ เป็นผลึก (Crystalline) ลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็น จะขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของผลึก และอัตราการเกิดนิวคลีโอ (Nuclei) ใหม่ การใช้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ทำให้การคายประจุ (Discharge) ของอ็อกซิเจนเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้การเติบโตของนิวคลีโอมากกว่า การเกิดนิวคลีโอใหม่ ทำให้ได้ผิวเคลือบที่มีผลึกขนาดใหญ่ เมื่อความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น อัตราการเกิดนิวคลีโอจะเพิ่มขึ้น ผิวเคลือบที่ได้จะเป็นผลึกที่ละเอียดขึ้น กรณีที่ใช้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป อาจทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนในขณะเดียวกันกับการเกิดรีดักชันของโลหะ ซึ่งการเกิดก๊าซนี้มักจะทำให้สารละลายบริเวณใกล้กับแคโทด มีความเป็นเบสสูงขึ้น จากนั้นจะมีการตกตะกอนของไฮดรอกไซด์ (Hydrous oxides) หรือ เบสิกซอลต์ (Basic salts) ซึ่งจะช่วยให้ผิวเคลือบมีเกรนละเอียดและมีสีคล้ำ

จากการศึกษาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าใช้ฮัลล์เซลล์ แผ่นเคลือบที่ได้จากการเคลื่อนที่ด้วยฮัลล์เซลล์ด้านที่อยู่ในแอโนดหรือระยะ L ต่ำ จะได้รับความหนาแน่นกระแสสูงกว่าบริเวณที่มีระยะ L สูงกว่า ดังนั้นบริเวณผิวเคลือบที่มีระยะ L 1.27 ซม. มีลักษณะเป็นสีเทา-ขาว มีความพรุน จึงเกิดจากการคายประจุของไฮโดรเจนขณะโลหะเกิดรีดักชัน และมีการตกตะกอนของเบสิกซอลต์ร่วมด้วย และจากการที่ผิวเคลือบมีลักษณะพรุน ทำให้การปกคลุมโลหะพื้นใต้ไม่ทั่วถึง เมื่อนำไปทดสอบการทนต่อการกัดกร่อน เช่น ทดสอบด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงพบว่ามีความต้านทานที่จะเกิดสนิมได้ดีกว่า ผิวเคลือบที่มีลักษณะเรียบ ซึ่งมีการจัดเรียงตัวของผลึกดีกว่า

การศึกษาผลของระยะห่างระหว่างขั้วจะสัมพันธ์กับการกระจายของกระแส (Current distribution) ซึ่งตามปกติสำหรับขั้วแอโนดที่มีลักษณะ เป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง จะมีความหนาแน่นของการกระจายของกระแสต่างกัน



รูปที่ 9 แสดงการกระจายของกระแส

จะเห็นว่าฟลักซ์ของกระแสจะหนาแน่นบริเวณขอบของขั้วงานและบริเวณที่เป็นจุดหรือแหลมออกมา ยกเว้นกรณีที่มีความต้านทานของสารละลายมีค่าต่ำมาก กระแสจะไหลอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณที่ใกล้ที่สุดมากกว่าบริเวณที่มีระยะไกลกว่า การจัดให้แอโนดอยู่ห่างจากแคโทดมาก ๆ จะทำให้กระแสกระจายได้ดี ความหนาแน่นของฟลักซ์ในแต่ละจุดไม่แตกต่างกันมาก แต่การจัดให้ระยะห่างไกลเกินไปจะมีผลทำให้การเคลือบติดของผิวเคลือบเป็นไปอย่างช้า ๆ และจะได้ผิวเคลือบที่บางกว่าการใช้ระยะระหว่างขั้วต่ำ ๆ ในระยะเวลาที่เท่ากัน สำหรับผลของอุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิจะมีผลใน 2 ประการ ซึ่งตรงข้ามกัน ประการแรก การเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้การแพร่ (Diffusion) เกิดได้ดีขึ้น มีผลทำให้ผิวเคลือบมีการเคลือบติดอย่างหยาบและพรุน ในทางตรงข้ามการเติบโตของผลึกจะเกิดเกาะกันหยาบขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้การเกิดไฮโดรเจนโอเวอร์โวลเทจ (Hydrogen overvoltage) ลดลง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดก๊าซและการตกตะกอนของเบสิกซอลต์ลดลง ดังนั้นจากผลการทดสอบการทนต่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จึงไม่ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ อุณหภูมิที่ทำให้การแพร่เกิดได้ดีขึ้น ผลึกเติบโตและเกาะกันหนาขึ้น และทำให้ไฮโดรเจนรอยร้าวเกิดน้อย

ประสิทธิภาพของกระแส เป็นเทอมที่หมายถึง อัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสิ่งที่เราสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังสมการ

$$\text{ประสิทธิภาพของกระแส} = 100 \times \frac{\text{น้ำหนักเคลือบติดจริง}}{\text{น้ำหนักที่ควรจะได้ตามทฤษฎี}}$$

โดยทั่วไปประสิทธิภาพของกระแสจะมีค่าลดลงเมื่อใช้ความหนาแน่นกระแสสูง เนื่องจากที่ความหนาแน่นกระแสสูงมักจะเกิดปฏิกิริยาอื่น ๆ ร่วมกับการรีดักชันของโลหะ เช่น การเกิดก๊าซ และการตกตะกอนของเบสิกซอลต์เพิ่มมากขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นประสิทธิภาพของกระแสที่ความหนาแน่นกระแสในการเคลือบดีบุก 1.08 แอมแปร์/40.32 ตร.ซม. จึงมีค่าสูง

2. การศึกษาสภาวะในการแพชซีเวชัน

การเกิดฟิล์มแพชซีเวชันจากขบวนการแคโรติกโครเมต ทรีทเมนต์ บนแผ่นเหล็ก วิลล์ส เกิดจากปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องกันเป็นขั้นตอนตามลำดับดังนี้ คือ

- 1) มีการสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ชั้นปฐมภูมิ (Primary film)

$$\text{Cr (VI)} \longrightarrow \text{Cr (III)}$$
- 2) ทิน(IV)ออกไซด์เกิดรีดักชัน แล้วมีผลทำให้ฟิล์มชั้นปฐมภูมิแข็งแรงขึ้น (Strengthening)

$$3\text{Sn (IV)} + 2\text{Cr (III)} \longrightarrow 3\text{Sn (II)} + 2\text{Cr (0)}$$
- 3) มีการสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ชั้นทุติยภูมิ (Secondary film)
- 4) มีการเปลี่ยนแปลงของฟิล์มในขณะที่มีการเกิดไฮโดรเจน (Hydrogen evolution)


$$\text{Cr (VI)} \longrightarrow \text{Cr(III)}$$

$$2\text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2$$

- 5) เกิดไฮดรเจนอีวอลูชัน, การดีโพสิชัน (Deposition) ของโลหะโครเมียม และโครเมียมออกไซด์



โดยรวมแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเกิดโลหะโครเมียมจากขบวนการแคโทดิกโครโครเมต กับการเคลือบโลหะโครเมียมลงบนพื้นเหล็ก เมื่อพิจารณาปริมาณโลหะโครเมียมกับปริมาณประจุที่ใช้แล้วจะแตกต่างกันดังรูป



รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างโลหะโครเมียมที่เกิดจากขบวนการแคโทดิกโครโครเมต

(ก) และ การเคลือบโลหะโครเมียมบนเหล็ก (ข)

(ก) เป็นแผ่นเหล็กวิลาสที่เคลือบโดยการใส่กระแสไฟฟ้าผ่านการรีไฟล์ ล้างในสารละลายต่างแพซซีเวชันใน $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 25 กรัม/ลิตร pH 5.1 อุณหภูมิ $47^\circ - 49^\circ\text{C}$ ความหนาแน่นกระแส 2 แอมแปร์/ตร.ซม.

(ข) เป็นแผ่นเหล็กผ่านการรีดเย็น ล้างในสารละลายต่าง เคลือบใน CrO_3 50 กรัม/ลิตร ใช้ H_2SO_4 0.5 กรัม/ลิตร ความหนาแน่นกระแส 20 แอมแปร์/ตร.ซม.

ดังนั้นแสดงว่าปริมาณโลหะโครเมียมที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าจำกัด ซึ่งการเกิดโลหะโครเมียมอาจจะขึ้นกับปัจจัยในการทดลอง เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด และสิ่งปลอมปนที่มีอยู่ในสารละลาย

เมื่อพิจารณาผลของความหนาแน่นกระแส ที่ความหนาแน่นกระแสต่ำจะทำให้การเกิดโลหะโครเมียมมีน้อยในขณะที่ความหนาแน่นกระแสสูงโอกาสที่จะเกิดก๊าซมีมากขึ้นทำให้การเกิดโลหะโครเมียมน้อยลงและมีความทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมต่ำ สำหรับความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไดโครเมตที่ระดับต่าง ๆ กันจะมีพีเอชต่างกัน กล่าวคือ สารละลายที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจะมีพีเอชลดลง ผลของความเข้มข้นจะมีส่วนสัมพันธ์กับความหนาแน่นกระแส ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดนิวเคลียสนั้นไม่แน่นอน และในกรณีที่เป็นฟิล์มแพชชีเวชัน ซึ่งแตกต่างจากการเคลือบโลหะ โดยทั่วไปโลหะโครเมียมที่เคลือบติดบนดีบุกขณะแพชชีเวชัน เกิดจากฟิล์มของโครเมียมออกไซด์ที่ก่อเกิดขึ้นในขั้นแรก ซึ่งเมื่อเกิดดีโพลิชันแล้ว แผ่นแคโรตจะเปลี่ยนสภาพจากซัลไฟด์กลายเป็นซัลไฟโครเมียม ซึ่งจะทำให้การดีโพลิชันของโลหะโครเมียมหยุดลง ซึ่งปริมาณโลหะโครเมียมที่เคลือบติดจะถูกจำกัดด้วยปริมาณโครเมียมออกไซด์ปฐมภูมิที่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของไดโครเมตที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 13 - 74 กรัม/ลิตร $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ จะไม่มีผลต่อปริมาณโลหะโครเมียมที่เคลือบติด ส่วนการเพิ่มพีเอชจะทำให้ปริมาณโลหะโครเมียมน้อยลง นั้นแสดงว่าเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไดโครเมตที่มีความเข้มข้นต่ำ ซึ่งมีพีเอชสูง น่าจะทำให้โลหะโครเมียมเกิดได้น้อยลง จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่ำ ส่วนที่ความเข้มข้นสูงซึ่งมีพีเอชต่ำ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่ำ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของฟิล์ม มีการเกิดไฮดรเจนอีวลูชันในปริมาณมาก เนื่องจากพีเอชต่ำ ทำให้เกิดก๊าซมากเกินไประบบจนการเปลี่ยนแปลงของฟิล์มได้

ผลของระยะห่างระหว่างขั้วในการแพชชีเวชัน เนื่องจากปริมาณโลหะโครเมียมที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับเกิดการโครเมียมออกไซด์ชั้นปฐมภูมิ ดังนั้นในการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโครเมียมออกไซด์ชั้นปฐมภูมิจะใช้พื้นฐานเดียวกับผลของระยะห่างระหว่างขั้วในการเคลือบดีบุก ส่วนผลของอุณหภูมิ ฟิล์มที่เกิดจากการแพชชีเวชันที่อุณหภูมิสูงจะเกิดโลหะโครเมียมมากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ และทนต่อการเกิดการกัดกร่อนได้ดี จากผลการทดลอง การที่แพชชีเวชันที่อุณหภูมิ 55 และ 60°C ทนต่อการกัดกร่อนได้น้อยกว่าที่อุณหภูมิ 45°C อาจเกิดเนื่องจาก

การเพิ่มอุณหภูมิทำให้การเกิดไฮดรเจนโอเวอร์โวลเทจลดลง ทำให้การเกิดครีเมียมออกไซด์
ชั้นปฐมภูมิลดลงและ เป็นผลให้ปริมาณโลหะครีเมียมลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับการทนต่อการกัดกร่อนได้
ต่ำลง

ในการเคลือบตีบุกบนแผ่นเหล็กบางครั้งอาจจะพบว่าชั้นตีบุกปกคลุมพื้นเหล็กได้ไม่
ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณตีบุกลงทำให้ฟิล์ม
แพซซีเวชันมีบทบาทมากขึ้นที่จะช่วยปกคลุมพื้นผิวตีบุกและเหล็กจากการกัดกร่อนโดยทั่วไป ฟิล์ม
ที่คั้นนั้นจะต้องสามารถปกคลุมพื้นผิวตีบุกได้ดี ซึ่งจะประเมินคุณสมบัตินี้ได้จากการทดสอบการทน
ต่อการเกิดซัลไฟด์สแตน และการเปรียบเทียบการเติบโตของชั้นออกไซด์ ซึ่งจะพบว่าผลที่ได้
จากการทดสอบการทนต่อการเกิดซัลไฟด์สแตนจะสัมพันธ์กับปริมาณโลหะครีเมียมที่เกิดในชั้น
ฟิล์ม ดังนั้นพิจารณาตารางที่ 17 การแพซซีเวชันโดยใช้ความเข้มข้นสารละลายโซเดียม
โครโครเมต 30 กรัมต่อลิตร จึงได้แผ่นเหล็กวิลลาสที่ทนต่อการเกิดซัลไฟด์สแตนได้ดีกว่าที่ความ
เข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นผลของความเข้มข้น ระยะห่างระหว่างขั้ว อุณหภูมิ และ
ความหนาแน่นกระแสที่ตั้งไว้ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ส่วนการเติบโตของชั้นครีเมียมออกไซด์
ของแผ่นเหล็กวิลลาสที่แพซซีเวชันที่สภาวะต่าง ๆ กัน จะมีการเพิ่มของครีเมียมออกไซด์อยู่ใน
ช่วง 0.2 - 0.5 ไมครอนต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วองค์ประกอบของฟิล์ม
น่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มของปริมาณตีบุกออกไซด์ เนื่องจากฟิล์มที่เกิดจากขบวนการ
แพซซีเวชันนี้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของชั้นตีบุกออกไซด์ (1)

3. การศึกษาปริมาณครีเมียมด้วยวิธีคลื่นเลอริเมตริก

การหาปริมาณครีเมียม (VI) โดยการใช้อิทธิพลคาร์บาไรต์

ครีเมียม (VI) เมื่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไดฟิโนลคาร์บาไรต์ในสภาพที่เป็น
กรดจะทำให้สารละลายมีสีม่วงแดงและดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
เนื่องจากไดฟิโนลคาร์บาไรต์ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงต่อครีเมียม (VI) แต่ก็ยังมีอิออนของ
โลหะอื่นที่สามารถรบกวน (Interferes) การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนและการดูดกลืนแสง
ได้ เช่น โบรมิไดน์ (VI) เหล็ก (III) และวาเนเดียม (V) แต่ในการทดลองนี้โลหะที่
รบกวนมากที่สุดคือ เหล็ก (III) เมื่อเหล็ก (III) เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไดฟิโนล
คาร์บาไรต์แล้วจะทำให้สารละลายมีสีเหลือง ในกรณีที่มีเหล็ก (III) ปะปนอยู่ในตัวอย่าง

เพียงเล็กน้อยจะแก้ไขได้โดย หลังจากที่เติมไตฟีนิลคาร์บาไซด์ลงในสารละลายตัวอย่าง แล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้สีเหลืองของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก-ไตฟีนิลคาร์บาไซด์จางไป ส่วนในกรณีที่มีเหล็กปะปนอยู่มาก สารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก-ไตฟีนิลคาร์บาไซด์ จะเกิดมากทำให้โครเมียม (VI) เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไตฟีนิลคาร์บาไซด์ได้น้อยและ การดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร มีค่าต่ำ

การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่างกันในการสกัดระหว่าง 2 รมลาร์ และ 1 รมลาร์ จะให้ผลใกล้เคียงกัน สารละลาย 2 รมลาร์ สกัดได้โครเมียมที่น้อยกว่า 1 รมลาร์ เนื่องจากการละลายของเหล็ก (III) ออกมาในขณะสกัดด้วยกรด ส่วนเวลาในการสกัดปริมาณโครเมียมที่สกัดได้จะสัมพันธ์กับเวลาที่เพิ่มอยู่ในช่วง 30 - 90 วินาที และ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการสกัดจาก 50° - 75°C จะทำให้ปริมาณโครเมียมที่สกัดได้เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีสกัดโครเมียมด้วยเวลา 120 วินาที และใช้อุณหภูมิที่จุดเดือดในการสกัดโครเมียม ให้ปริมาณน้อย เนื่องจากมีเหล็ก (III) ละลายออกมาปะปนในสารละลายตัวอย่างดังกล่าว

4. การหาปริมาณโครเมียมด้วยวิธีกลอมเมตริก

ในการเกิดแอนติคอกซิเดชันของฟิล์มแพทช์ เวชไนในสารละลายตัวกลางที่มีพีเอช ต่างกัน ปริมาณโครเมียมที่เกิดออกซิเดชันออกมาจะเพิ่มตามพีเอชที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากที่พีเอชสูงจะมีการละลายของโครเมียมเพิ่มขึ้น ที่พีเอช 7 ขึ้นไป การละลายของโครเมียมจะมีโครเมียมมากกว่า 1 ชนิดที่ละลายออกมา (5) แต่เนื่องจากเราสนใจปฏิกิริยาแอนติคอกซิเดชันของโลหะโครเมียมเพียงอย่างเดียว อาศัยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสกัดเอาโครเมียมที่อยู่ในรูปสารประกอบออกไซด์ออกไป ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาพีเอชของสารละลายตัวกลางใกล้พีเอช 6 ซึ่งจากการทดลองพบว่าที่พีเอช 7 จะทำให้กราฟมีช่วงพักที่ยาวที่สุด ทำให้คำนวณได้ปริมาณโลหะโครเมียมสูงสุด

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าจะช่วยให้รู้เวลาในการเกิดออกซิเดชันนาน การวัดจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาอาจคาดเคลื่อนได้ง่ายกว่า ส่วนการมีออกซิเดชันในระบบอาจจะเป็นฟองอากาศหรือละลายอยู่ในสารละลาย การใส่ด้วยไนโตรเจนบริสุทธิ์จะทำให้กราฟเรียบขึ้นเพราะรีดักชันอื่นเนื่องจากการมีออกซิเดชันนั้นลดลงไป

การศึกษาการใช้กระแสไฟฟ้า

จากตารางที่ 26 พบว่า ค่า Q_1 ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า Q ส่วนค่า Q_2 ไม่สามารถหาได้เนื่องจากไม่สามารถหาปริมาณ (II) ออกไซด์ทั้งหมดได้

จากที่ Q_1 เกี่ยวข้องกับ $Cr(VI)$ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอิเล็กโทรไลต์

$$Q_1 = 11.1Cr_1$$

ดังนั้นการที่ Q_1 มีค่ามากกว่า Q จะเกี่ยวข้องกับปริมาณ โครเมียม Cr_1 และการที่ Cr_1 มีค่ามากอาจสืบเนื่องมาจาก 2 สาเหตุคือ

1. การหาปริมาณโครเมียมโดยใช้ไตฟิโนคาร์บาไซด์มีความผิดพลาดทางบวก นั้นหมายความว่าค่าที่ได้มีค่าสูงกว่าค่าจริง ซึ่งจะเกิดจากรายละเอียดในการทดลอง
2. ปริมาณกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งถูกใช้ในการออกซิเดชันของ $Cr(III)$ ที่ตกค้างอยู่บนแผ่นตัวอย่างซึ่งอาจมาจากการที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่สามารถละลายสารประกอบโครเมียมออกไซด์ชั้นที่อยู่ติดกับโลหะโครเมียมได้

$$\text{จากความสัมพันธ์ } Q = \frac{nFW}{Mw}$$

ในปฏิกิริยา $Cr(0) \rightarrow Cr(VI)$ จะมีจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องเป็น 6

$$Q = \frac{6 \times 96484.56 \times W}{52}$$

$$Q = 11.1 Cr$$

$$\text{หรือ } Cr = \frac{Q}{11.1}$$

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการออกซิเดชันของโลหะโครเมียมจะสัมพันธ์กับปริมาณโครเมียมในอิเล็กโทรไลต์ด้วยแฟกเตอร์ 11.1

สำหรับการออกซิเดชันของ Cr(III) \rightarrow Cr(VI)

$$Q = \frac{3 \times 96484.56 \times W}{52}$$

$$Q = 0.5 \text{ Cr}$$

หรือ
$$\text{Cr} = \frac{Q}{0.5}$$

จะเห็นว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการออกซิเดชันของ Cr(III) เกี่ยวข้องกับแฟคเตอร์ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าการออกซิเดชันของโลหะโครเมียม

นั่นคือถ้าเราให้กระแสไฟฟ้าเท่าๆกัน ปฏิกิริยา Cr(III) \rightarrow Cr(VI) จะใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า Cr(0) \rightarrow Cr(VI)

5. การเปรียบเทียบปริมาณโครเมียมที่วิเคราะห์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก

วิธีคัลเลอริเมตริกและกลอมเมตริก และ วิธีอินดักทีฟลี คับเบิล พลาสมา

จากแผ่นหลักวิชาที่เตรียมด้วยสภาวะในการเคลือบดีบุกและสภาวะในการแพชชีเวชันเดียวกันนำมาหาปริมาณโครเมียมเฉลี่ย ซึ่งแต่ละวิธีมีค่าแตกต่างกันดังนี้

ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณโครเมียมที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ต่างกัน

วิธีในการวิเคราะห์	ปริมาณโครเมียม (ไมโครกรัม/ตร.ซม.)		
	ในรูปสารประกอบออกไซด์	โลหะโครเมียม	โครเมียมรวม
คัลเลอริเมตริก	0.76	6.41	7.17
คัลเลอริเมตริกและ คูลอมเมตริก	1.99	1.50	3.49
อินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา	0.78	6.10	6.55

ผลการทดลองจากวิธีคัลเลอริเมตริก และอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา ให้ผลใกล้เคียงกัน ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้มากคือ ในขั้นตอนของการสกัดสารในโซเดียมไฮดรอกไซด์และในกรดซัลฟูริก วิธีคัลเลอริเมตริกจะมีผลการรบกวนจากไอออนของโลหะอื่นมากกว่า ส่วนวิธีคัลเลอริเมตริกและคูลอมเมตริก ความผิดพลาดจะเกิดได้มากทั้ง 2 ขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่วัดด้วยวิธีคูลอมเมตริก ค่าที่ได้จากวิธีคูลอมเมตริกจะใกล้เคียงกับค่าจริงมากเพียงใด จะขึ้นอยู่กับวิธีการกำจัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ค่าที่คำนวณได้ถูกต้องใกล้เคียงค่าจริงมากขึ้น จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริกและคูลอมเมตริกตามที่ได้เสนอมานี้ การที่จะนำวิธีวิเคราะห์นี้ไปใช้จึงต้องมีการศึกษาปฏิบัติการเคมีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดหรืออาจจะใช้วิธีคาลิเบรต (Calibrate) กับวิธีที่ยอมรับได้ เช่น การใช้เทคนิคอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี และ วิธีคัลเลอริเมตริกโดยใช้ไดฟิโนลคาร์บาไซด์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเดิมของ ASTM ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องนำมาตัดแปลงให้ตรงกับความต้องการของผู้ทดสอบ เนื่องจากวิธีทดสอบแผ่นเหล็กวลาสตาม ASTM นั้นออกแบบมาให้หาโครเมียมรวมจากชั้นฟิล์มเท่านั้น

สรุป

1. การเคลือบตีบุกบนแผ่นเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า

ปัจจัยที่มีผลมากคือ ความหนาแน่นกระแส ความเข้มข้นของสารประกอบอิเล็กโทรไลต์ (ซึ่งไม่ได้ทำการทดลองในที่นี้) และอุณหภูมิ ความหนาแน่นกระแสสูงจะให้ผลที่ไม่ดีกับผิวเคลือบ และประสิทธิภาพของกระแสมีค่าต่ำ ส่วนผลของการเพิ่มอุณหภูมียังให้ผล 2 ประการที่มีผลในทางตรงกันข้าม ประการแรก ในแง่ของการแพร่ การเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้การแพร่เกิดได้ดีขึ้น แต่ไม่ให้ผลดีกับผิวเคลือบ แต่ในแง่ของการเกิดไฮดรเจนโอเวอร์โวลเทจ การเพิ่มอุณหภูมิจึงทำให้การเกิดไฮดรเจนโอเวอร์โวลเทจลดลง เป็นผลดีกับการเคลือบโลหะ เพราะมีการเกิดก๊าซและการตกตะกอนของเบสิกซอลท์ลดลง

สภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบตีบุกด้วยกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ คือ ใช้ความหนาแน่นกระแส 2.69 แอมแปร์/ตร.คม. ระยะห่างระหว่างขั้วแอโนดและแคโทด 4 ซม. อุณหภูมิของอิเล็กโทรไลต์ 60°C และสภาวะการทดลองนี้จะให้ประสิทธิภาพของกระแส 91.84 %

2. การศึกษาการแพชชีเวชัน

การเกิดฟิล์มแพชชีเวชันจากขบวนการแคโรติกไดรครเมตมีลำดับดังนี้คือ เกิดฟิล์มโรครเมียมออกไซด์ปฐมภูมิเป็นอันดับแรกจากนั้นฟิล์มนี้จะถูกทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการเกิดรีดักชันของตีบุกออกไซด์ จากนั้นจะมีการเกิดฟิล์มโรครเมียมออกไซด์ชั้นทุติยภูมิและฟิล์มนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีการเกิดไฮดรเจนอีโวลูชัน และขั้นตอนต่อไปจะเกิดทั้งไฮดรเจนอีโวลูชัน การเกิดโลหะโรครเมียมและโรครเมียมออกไซด์ โดยการเกิดโลหะโรครเมียมจะถูกจำกัดด้วยปริมาณโรครเมียมออกไซด์ที่เกิดในขั้นแรก ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดโลหะโรครเมียม ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของแผ่นเหล็กกล้าคือ ความเป็นกรดของสารละลายโรครเมียมโรครเมต ซึ่งการเพิ่มของพีเอชจะทำให้โลหะโรครเมียมลดลง ปัจจัยที่สำคัญรองลงมาคือ ความเข้มข้นของสารละลายโรครเมต การเพิ่มความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดโรครเมียมมากกว่า ส่วนระยะห่างระหว่างขั้วและอุณหภูมิจะมีผลไม่ค่อยเด่นชัดต่อคุณสมบัติของแผ่นเหล็กกล้า แต่อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงขึ้นไปจะทำให้เกิดโลหะโรครเมียมมากขึ้น

สภาวะที่เหมาะสมในการแพชชีเวชัน คือ ใช้ความหนาแน่นกระแส 5 แอมแปร์/ตร.มม. ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไครโครเมต 30 กรัม/ลิตร ระยะห่างระหว่างขั้วแอโนดและแคโทด 6 ซม. และอุณหภูมิของอิเล็กโทรไลต์ 45°C

3. การศึกษาโครเมียมด้วยวิธีคัลเลอริเมตริกและคูลอมเมตริก

สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโครเมียมออกไซด์คือ ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น

1 โมลาร์ อุณหภูมิ 75°C และเวลาในการสกัด 90 วินาที

สภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณโลหะโครเมียมคือ ใช้สารละลายตัวกลางที่มีพี

เอช 7.4 ความหนาแน่นกระแสในการเกิดแอโนดิกออกซิเดชัน 250 ไมครอแอมแปร์/ตร.มม.

สำหรับการศึกษาการใช้กระแสไฟฟ้า เนื่องจากการหาประสิทธิภาพของกระแสไม่
เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นในการหาปริมาณโครเมียมจึงอาศัยการคำนวณจากค่า Q

4. การเปรียบเทียบปริมาณโครเมียมที่วิเคราะห์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก คัลเลอริเมตริก และคูลอมเมตริก และ อินดิคทีฟลี คับเบิล พลาสมา

จากตารางที่ 36 ปริมาณโครเมียมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก จะใกล้เคียงกับวิธีอินดิคทีฟลี คับเบิล พลาสมา กล่าวคือ ปริมาณโลหะโครเมียมและโครเมียมรวมของวิธีคัลเลอริเมตริกมีค่า 6.41 และ 7.17 และของวิธีอินดิคทีฟลี คับเบิล พลาสมา มีค่าเป็น 6.10 และ 6.55 ตามลำดับ ส่วนวิธีคัลเลอริเมตริกและคูลอมเมตริกมีปริมาณโครเมียมต่ำกว่าทั้งสองวิธีแรกอาจเกิดจากปริมาณโครเมียมที่เกิดแอโนดิกออกซิเดชันมีน้อยกว่าโครเมียมที่มีอยู่จริง และ ความล้มเหลวในการหาประสิทธิภาพของการใช้กระแสไฟฟ้า

