

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่มีพอลิอิลเล็กโทรไลต์
โดยไฟโตเรดิคชัน



นางสาวเมษิณี จินดาธรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
ISBN : 974-17-5699-2
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES FROM SILVER NITRATE
SOLUTION IN THE PRESENCE OF POLYELECTROLYTE
BY PHOTO-REDUCTION

Miss Maysinee Jindatham

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Metallurgical Engineering

Department of Metallurgical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic year 2005

ISBN : 974-17-5699-2

เมยิณี จินดาธรรม : การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่มี
 พอลิอิเล็กโทรไลต์โดยโฟโตรีดักชัน. (THE SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES
 FROM SILVER NITRATE SOLUTION IN THE PRESENCE OF POLYELECTROLYTE BY
 PHOTO-REDUCTION) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, อ. ที่ปรึกษาร่วม :
 Mr. Stephan T. Dubas, 88 หน้า. ISBN 974 -17-5699-2.

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน จากสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่มีสารละลาย
 พอลิอิเล็กโทรไลต์โดยโฟโตรีดักชัน โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ คือ ค่าความเป็นกรดต่าง ชนิด
 ของแสง สัดส่วนความเข้มข้นของสารละลายผสมระหว่างพอลิอิเล็กโทรไลต์และซิลเวอร์ในเตรต และ
 เวลาในการสังเคราะห์ แล้วมีการวัดขนาดอนุภาค และศึกษาความสามารถในการตกตะกอนของอนุภาคเงิน
 นาโนจากสารละลายผสมที่ผ่านการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนแล้ว ด้วยการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ผลการ
 ทดลองพบว่า พอลิอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ในเตรต แล้วเกิดการสังเคราะห์อนุภาค
 เงินนาโนขึ้นได้ ในกรณีนี้มี 3 ชนิด คือ พอลิ-4-สไตรีนซันโฟนิคโคมาเลอิกแอซิด(copolymer)
 พอลิเมทิลอคริเลท(PMA) และแอลจินเนต(alginate) โดยมีความเร็วในการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะแสงต่างๆ
 เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ แสงอาทิตย์ 1000 วัตต์ แสงจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 250 วัตต์ แสงจาก
 หลอดนีออน 8 วัตต์ แสงจากหลอดยูวี 4 วัตต์ แสงจากหลอดฮาโลเจน 50 วัตต์ และแสงจากหลอดไฟชนิดมี
 ไส้ 60 วัตต์ ตามลำดับ การมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์มากกว่าสารละลายซิลเวอร์ในเตรต
 จะทำให้เกิดอนุภาคเงินนาโนได้เร็ว และมากกว่า การเตรียมสารละลายผสมที่ค่าความเป็นกรดต่างสูง คือ
 pH 10 จะเกิดการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนได้เร็ว และมากกว่าสารละลายผสมที่ค่าความเป็นกรดต่างต่ำ
 คือ pH 4 การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจะเกิดเพิ่มขึ้นตามเวลา ทั้ง alginate, copolymer และ PMA
 สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกันโดยเฉลี่ยประมาณ 81 นาโนเมตร การใช้
 เอทานอล อะซิโตน และไอโซ-โพรพานอล ทำให้สามารถแยกอนุภาคเงินนาโนในสารละลายผสมชนิดที่มี
 alginate และ PMA ได้ แต่ไม่สามารถแยกอนุภาคเงินนาโนในสารละลายผสมชนิดที่มี copolymer ได้

ภาควิชา.....วิศวกรรมโลหการ.....ลายมือชื่อนิสิต.....
 สาขาวิชา.....วิศวกรรมโลหการ.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
 ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4570489321 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEY WORD : SILVER NANOPARTICLES / POLYELECTROLYTE / LIGHT / SYNTHESIS

MAYSINEE JINDATHAM : THE SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES FROM SILVER NITRATE SOLUTION IN THE PRESENCE OF POLYELECTROLYTE BY PHOTO-REDUCTION. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. EKASIT NISARATANAPORN, Ph.D. THESIS COADVISOR : Mr. STEPHAN T. DUBAS. 88 pp. ISBN 974-17-5699-2.

The synthesis of silver nanoparticles from silver nitrate solution in the presence of polyelectrolyte by photo-reduction was done. The effects of light, pH, concentration and time including the separation of silver nanoparticles outed off the mixed-solution by using the organic solvent were investigated.

The experimental results indicated that it was possible to synthesis the silver nanoparticles from silver nitrate solution in the presence of polyelectrolytes ie. Poly(4-styrenesulfonic-co-maleic acid (sodium salt) or copolymer, alginic acid (sodium salt) or alginate and poly(methacrylic acid (sodium salt) or PMA. These polyelectrolytes could synthesis the silver nanoparticles with having 81 nanometers in diameter. The ability of light sources in order to synthesis nanoparticles can be ranked from higher levels to lower levels as follows: sun light, overhead lamp (250 watt), neon lamp (8 watt), UV lamp (4 watt), halogen lamp (50 watt) and tungsten-bulb (60 watt), respectively. Higher portion of polyelectrolyte in mixed solution or higher value of pH (pH 10), higher volume and productivity of nano-silver particles can be achieved. The productivity also depends upon the period of time used in process. Acetone, ethanol and Iso-propanol could separate the silver nanoparticles from the mixed solutions in which PMA and alginate are present. However these separation could not work in case of the copolymer mixed solution.

Department..... Metallurgical Engineering... Student's signature.....
 Field of study..... Metallurgical Engineering... Advisor's signature.....
 Academic year 2005..... Co-advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ทำการวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Mr. Stephan T. Dubas อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ดร. รัฐพล รั้งกูพันธ์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการวิจัย เครื่องมือ และคำแนะนำ ด้านการวิเคราะห์ การทดลอง และทดสอบตัวอย่างในการทำวิจัย

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโลหการทุกท่าน ที่กรุณาให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานวิจัย และการประสานงาน รวมทั้งเพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู เป็นกำลังใจ และส่งเสริม ด้านการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา

2.4 ทฤษฎีการมองเห็นสีเบื้องต้น.....	32
2.4.1 แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ.....	32
2.4.2 แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์.....	33
3 ระเบียบวิธีการทดลอง.....	35
3.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	35
3.1.1 อุปกรณ์.....	35
3.1.2 สารเคมี.....	35
3.2 ขั้นตอนการทดลอง.....	37
3.2.1 ขั้นตอนการเลือกพอลิอิเล็กโทรไลต์.....	37
3.2.2 ขั้นตอนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน.....	37
3.2.3 ขั้นตอนการหาขนาดอนุภาคเงินนาโน.....	39
3.2.4 ขั้นตอนการแยกอนุภาคเงินนาโนโดยตัวทำละลายอินทรีย์.....	40
4 ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง.....	42
4.1 ผลการหาพอลิอิเล็กโทรไลต์.....	42
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน.....	44
4.2.1 ผลการทดลองศึกษาปัจจัยจากแสงชนิดต่างๆ.....	44
4.2.1.1 ปัจจัยของแสงอาทิตย์.....	45
4.2.1.2 ปัจจัยของแสงจากหลอดไฟชนิดมีไส้ 60 วัตต์.....	45
4.2.1.3 ปัจจัยของแสงจากหลอดยูวี 4 วัตต์.....	46
4.2.1.4 ปัจจัยของแสงจากหลอดนีออน(Neon) 8 วัตต์.....	46
4.2.1.5 ปัจจัยของแสงจากหลอดฮาโลเจน(Halogen) 50 วัตต์.....	47
4.2.1.6 ปัจจัยของแสงจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ(Overhead)250 วัตต์..	47
4.2.2 ผลการศึกษาปัจจัยการปรับเปลี่ยนสัดส่วนความเข้มข้น.....	49
4.2.3 ผลการศึกษาปัจจัยการปรับเปลี่ยนค่าความเป็นกรดต่าง และผลของเวลาต่อขนาดอนุภาคเงินนาโน.....	53
4.3 ผลการหาขนาดอนุภาคเงินนาโน.....	57
4.3.1 ผลการทดลองหาสารละลายผสมที่เหมาะสม.....	57
4.3.2 ผลการทดลองหาขนาดอนุภาคเงินนาโน.....	61
4.4 ผลการหาความสามารถในการแยกอนุภาคเงินนาโน โดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์.....	62

	หน้า
4.4.1 ผลการทดลองหาสภาวะที่สามารถเกิดการตกตะกอน.....	62
4.4.2 ผลการทดลองหาสารพอลิอิเล็กโทรไลต์ในตะกอน.....	66
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	68
รายการอ้างอิง.....	70
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ผลการวัดขนาดอนุภาคเงินนาโน.....	72
ภาคผนวก ข ผลของเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของอนุภาคเงินนาโน.....	77
ภาคผนวก ค การเตรียมสารละลาย.....	84
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	88

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 คุณสมบัติของเงินในรูปอนุภาค อะตอม และไอออน.....	7
2.2 ตัวอย่างของรายงานการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน.....	17
2.3 การจัดกลุ่มของพอลิอิเล็กโทรไลต์.....	21
2.4 โครงสร้างของตำแหน่งไอออนิกในพอลิอิเล็กโทรไลต์.....	21
3.1 แบบแผนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการทดลอง.....	38
3.2 สภาวะการทดลองเพื่อหาสารละลายที่สามารถคงความใน.....	39
4.1 ผลการทดลองหาพอลิอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับซิลเวอร์ในเตรด แล้วเกิดอนุภาคเงินนาโน ชุดที่ 1 สัดส่วนความเข้มข้น 1:100 (mM).....	42
4.2 ผลการทดลองหาพอลิอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับซิลเวอร์ในเตรด แล้วเกิดอนุภาคเงินนาโน ชุดที่ 2 สัดส่วนความเข้มข้น 1:10 (mM).....	42
4.3 ผลของเวลาในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนต่อขนาดอนุภาคเงินนาโน (ในสารละลายผสมระหว่าง Alginate และพอลิอิเล็กโทรไลต์ สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ค่า pH 7).....	55
4.4 ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสารละลายผสมที่มี pH 4 ตามเวลา.....	57
4.5 ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสารละลายผสมที่มี pH 7 ตามเวลา.....	58
4.6 ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสารละลายผสมที่มี pH 9 ตามเวลา.....	59
4.7 ผลของการวัดขนาดอนุภาคเงินนาโนในสารละลายใส่ที่คัดเลือกจากข้อ 4.3.1 โดยเปรียบเทียบกับสารละลายที่มีลักษณะจุ่นแต่ไม่ตกตะกอน(Alginate).....	61

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะของอนุภาคเงินที่ได้จากการควบคุมความเข้มข้นของเงิน และสภาวะการทดลอง	
a) फिल्मที่มีซิลเวอร์ในเตรต 10 wt% b) फिल्मที่มีซิลเวอร์ในเตรต 20 wt%.....	12
2.2 สเปกตรัมการดูดกลืนของสารละลายที่มีสัดส่วนของพอลิเมอร์ต่อซิลเวอร์ในเตรต	
คือ 2:1, 3:1, 1:2 และ 1:1.....	14
2.3 ลักษณะของอนุภาคเงินจาก TEM ที่มีสัดส่วน PVP/AgNO ₃ ดังนี้คือ (รูป a) 1, (รูป b) 2, (รูป c) 0.5, (รูป d) 0 และ(รูป ก) 3.....	15
2.4 การเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงเทียบกับเวลา.....	16
2.5 ผลของเงินต่อลักษณะของอนุภาคเงิน a) 20 นาที่ ได้อนุภาคทรงกลม b) 35 นาที่ ได้อนุภาค ทรงกลม c) 60 นาที่ ได้อนุภาคที่มีลักษณะเป็นเดนไดรต์ และ d) 3 ชั่วโมง ได้อนุภาคที่ไม่ปรากฏลักษณะชัดเจน.....	16
2.6 โครงสร้างของ a) โซเดียมโพลิสไตรีนซัลโฟเนต b) โพลีไคแอลลิวไคเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์.....	19
2.7 การแตกตัวของพอลิเล็กโทรไลต์อ่อน.....	20
2.8 โครงสร้างของโคพอลิเมอร์หรือ โพลีแอมโฟไฟต์(polyampholyte).....	20
2.9 พอลิเล็กโทรไลต์ 2 ชนิด คือ a) แบบอินทิกรอล(integral) b) แบบเพนแดนท์(pendant).....	22
2.10 โครงสร้างโมเลกุลของโคพอลิเมอร์ที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลิกเป็นกลาง.....	23
2.11 โครงสร้างโมเลกุลของโคพอลิเมอร์ชนิดที่มีเกลือโซเดียม.....	24
2.12 โครงสร้างโมเลกุลของ PMA ที่มีเกลือโซเดียม.....	24
2.13 โครงสร้างโมเลกุลของ Alginate.....	25
2.14 รายละเอียดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด(SEM).....	26
2.15 รายละเอียดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	27
2.16 องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทรสโกปี.....	28
2.17 ยูวี-วิสิเบิลสเปกตรัมของสารตัวอย่าง.....	29
2.18 ภาพเส้นโค้ง TG แบบขั้นเดียว(single-stage).....	30
2.19 เส้นโค้ง TG แบบหลายขั้น(multi-stage).....	31
2.20 เส้นที่บ่งชี้เป็นเส้นโค้ง TG ส่วนเส้นแบบจุดเป็นเส้นโค้ง DTG.....	32

รูปที่	หน้า
4.1 ลักษณะอนุภาคเงินนาโนในสารละลายผสมชนิดที่มี Copolymer สัดส่วน ความเข้มข้น 1:10 มิลลิโมลาร์ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.....	43
4.2 ผลของแสงอาทิตย์ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนในสารละลายชนิดที่มี Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลายชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	45
4.3 ผลของแสงจากหลอดไฟชนิดมีไส้ 60 วัตต์ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ในสารละลายชนิดที่มี Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลาย ชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลาย ซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	45
4.4 ผลของแสงจากหลอดยูวี 4 วัตต์ ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนในสารละลาย ชนิดที่มี Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลายชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	46
4.5 ผลของแสงจากหลอดไฟนีออน 8 วัตต์ ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนใน สารละลายผสมชนิดที่ Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลาย ชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลาย ซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	46
4.6 ผลของแสงจากหลอดไฟฮาโลเจน 50 วัตต์ ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ในสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลาย ชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลาย ซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	47
4.7 ผลของแสงจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 250 วัตต์ ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ในสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สารละลายชนิดที่มี Copolymer และสารละลาย ชนิดที่มี PMA โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลาย ซิลเวอร์ในเตรด 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7	47

รูปที่	หน้า
4.8 การเปรียบเทียบผลของแสงจากหลอดฮาโลเจน 50 วัตต์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 250 วัตต์ หลอดไฟนีออน 8 วัตต์ แสงอาทิตย์ และแสงจากหลอดยูวี 4 วัตต์ ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนในสารละลายชนิดที่มี Alginate โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของ Alginate ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรต 10:10 มิลลิโมลาร์ มีค่า pH 7.....	48
4.9 ผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมระหว่างสารละลาย Alginate และสารละลายซิลเวอร์ในเตรตต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ที่ค่า pH 7.....	49
4.10 ผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate (pH 7) ต่อการเปลี่ยนสี.....	50
4.11 ผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมระหว่างสารละลาย Copolymer และสารละลายซิลเวอร์ในเตรตต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ที่ค่า pH 7.....	50
4.12 ผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมชนิดที่มี Copolymer(pH 7) ต่อการเปลี่ยนสี.....	51
4.13 ผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมระหว่าง PMA และสารละลายซิลเวอร์ในเตรตต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ที่ค่า pH 7.....	51
4.14 แสดงผลของการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายผสมชนิดที่มี PMA (pH 7) ต่อการเปลี่ยนสี.....	52
4.15 ผลของการปรับเปลี่ยนค่าความเป็นกรดต่างของสารละลายผสมระหว่าง Alginate และสารละลายซิลเวอร์ในเตรต สัดส่วนความเข้มข้น ต่อการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน.....	53
4.16 ผลการเปลี่ยนสีของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate(10:10 มิลลิโมลาร์) ที่มีค่า pH 4, 7 และ 9 ต่อเวลา.....	54
4.17 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงจากเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรสโกปีของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ มี pH 7 เวลา 30 นาที, 1, 6, 15, 24 และ 48 ชั่วโมง.....	56
4.18 ผลของเวลาต่อขนาดอนุภาคเงินนาโนในสารละลายชนิดที่มี Alginate มี pH 7 ที่ได้รับแสงเป็นเวลา 30 นาที, 1, 6, 15, 24 และ 48 ชั่วโมง.....	56

รูปที่	หน้า
4.19 สีของสารละลายผสมระหว่างพอลิเอ็กโทโรไลต์และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด ที่มีสภาวะดังนี้ a) Copolymer, 10:1 มิลลิโมลาร์, pH 7. b) Alginate, 10:10 มิลลิโมลาร์, pH 7. c) PMA, 10:10 มิลลิโมลาร์, pH 4, 10 ชั่วโมง d) PMA, 10:10 มิลลิโมลาร์, pH 4, 2 ชั่วโมง.....	60
4.20 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 4 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิเอ็กโทโรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	62
4.21 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 7 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิเอ็กโทโรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	63
4.22 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 10 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิเอ็กโทโรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	63
4.23 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Copolymer สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 4 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิเอ็กโทโรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	63
4.24 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Copolymer สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 7 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิเอ็กโทโรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรด 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	64

4.25 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี Copolymer สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 10 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรต 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	64
4.26 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี PMA สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 4 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรต 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	64
4.27 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี PMA สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 7 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับด้วย สัดส่วนพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรต 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	65
4.28 ลักษณะของสารละลายผสมชนิดที่มี PMA สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 10 ภายหลังจากการเติมตัวทำละลายอินทรีย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ Acetone, Ethanol และ Iso-propanol ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนพอลิอิเล็กโทรไลต์ต่อสารละลายซิลเวอร์ในเตรต 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 มิลลิโมลาร์.....	65
4.29 ผลการตรวจสอบการหายไปของน้ำหนักรองผงตะกอนที่แยกจากสารละลายผสมชนิดที่มี Alginate สัดส่วนความเข้มข้น 10:10 มิลลิโมลาร์ ที่ pH 7 ซึ่งผ่านการเติม Acetone.....	66