

สรุปผลการทดลอง

1. แวนผลึกซิลิกอนที่ผ่านการขัดผิวบนกระจกจะมีสภาพผิวชำรุดเกิดขึ้น อันประกอบด้วยรอยแตกร้าว ดิสโลเคชัน และ Elastic Strain และเมื่อนำแวนผลึกเหล่านี้ไปประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ปรากฏว่าลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของเซลล์เปลี่ยนไป กล่าวคือ

ก. I_{SC} มีค่าสูงขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากค่าการสะท้อนแสงมีค่าลดลง เป็นผลให้คูโฮล-อิลีคตรอนเกิดมากขึ้น และ I_{SC} มีค่าลดลงในช่วงหลัง เนื่องจากดิสโลเคชันประพฤติตัวเป็น Surface Recombination Center

ข. V_{OC} มีค่าลดลงเนื่องจากดิสโลเคชันในบริเวณเขตปลอดพาหะประพฤติตัวเป็น Intermediate Center เป็นผลให้ค่ากระแสมืดและค่ากระแสอิ่มตัวย้อนกลับมีค่าสูงขึ้น ส่งผลให้ V_{OC} มีค่าลดลงอีกทอดหนึ่ง

ค. FF. มีค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องจากชั้นผิวชำรุดก่อให้เกิด R_{sh} ที่มีค่าต่ำลงและดิสโลเคชันในผลึก ก่อให้เกิด R_s ที่มีค่าสูงขึ้น FF. จึงลดลง ยกเว้นในกรณีที่กระแสทางแสงลดลงอย่างรวดเร็วมาก

ง. ประสิทธิภาพของเซลล์ลดลงตามค่า V_{OC} และ FF. ที่ลดลง

2. แวนผลึกที่ผ่านการขัดผิวบนผ้าด้วยเครื่องขัด จะมี Cellular Structure แตกต่างกับ Specular Reflection และ Diffused Reflection จะต่างกันไปตามขนาดของผงขัดและเวลาในการขัด แต่ค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนแสงยังคงเท่าเดิม ดังนั้นเมื่อนำแวนผลึกเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันจึงคล้ายกัน ค่า I_{SC} , V_{OC} , FF. และ η มีค่าใกล้เคียงกัน

จากข้อสรุป 2 ข้างต้น แสดงว่าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทำจากแวนผลึกสารกึ่งตัวนำที่มีสภาพผิวเช่นไรก็ได้ แต่ต้องไม่มีสภาพผิวชำรุด ดังนั้นแวนผลึกที่ผ่านการขัดบาง (Lapping) แล้ว

กัดเอาสภาพขรุขระออกด้วยสารเคมี ก็สามารถใช้ทำเซลล์ได้ดีพอๆกับแว่นผลึกที่ผิวมันเป็นกระจก และการใช้แว่นผลึกผิวหยาบนี้จะลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก

การใช้แว่นผลึกที่มีผิวหยาบเพื่อทำเซลล์แสงอาทิตย์มีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายแบบเพื่อกัดอลูมิเนียมอยู่บ้าง เนื่องจากสังเกตความละลายของชั้นออกไซด์ที่ใช้เป็นชั้นด้านการสะท้อนแสงได้ไม่ชัดเจน แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ โดยการขัดผิวแว่นผลึก ด้วยผงขัดขนาดเล็ก (Micropowder) เป็นเวลา 5-10 นาที ด้วยเครื่องขัดบนฐานรองรับที่อ่อนนุ่ม เพื่อลดค่า Diffused Reflection ทำให้สามารถเห็นแนวของโลหะอลูมิเนียมที่ต้องการกัดออกได้