

อภิปรายผลการทดลอง

5.1 การวิเคราะห์โดยวิธีนิวตรอนแอคทีเวชัน

5.1.1 ในการทดลองครั้งนี้ นิวตรอนฟลักซ์มีค่าน้อย ต้องใช้เวร็ทัวอย่างเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการกำบังตัวเอง เป็นเหตุให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน

5.1.2 เนื่องจากนิวตรอนฟลักซ์ที่ใช้ในการทดลองมีค่าน้อย (10^2 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที) แม้จะใช้เวลาอบนานถึง 1 วัน ก็ยังได้อัตราการนับสุทธีมีค่าน้อย เช่น ใช้สารมาตรฐานหนัก 5.690 กรัม อดานาน 21 ชั่วโมง ได้อัตราการนับสุทธี 331 ครั้ง ต่อนาที ในขณะที่แมคกราวนัมค่า 810 ครั้งต่อนาที ทำให้ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดรังสีสูงถึง 15 %

5.1.3 อาจจะไม่เพิ่มอัตราการนับและลดเวลาการอดานโดยใช้แทนกำเนิคนิวตรอนที่มีฟลักซ์สูงกวานี้ แต่แทนกำเนิคนิวตรอนแบบไอโซโทปที่มีอยู่ทั่วไปจะมีความแรงกว่าแทนกำเนิคที่ใชครั้งนี้เพียง 10 เท่า นั้น ซึ่งคงไม่ไคยลัษณ์มากนัก

5.1.4 การวิเคราะห์หึ่งสะเตนในแร่แบบน้โดยใช้แทนกำเนิคแบบไอโซโทปเป็นวิธีที่ไม่ดีและนำไปใช้ไม่ไคยล

5.1.5 มีผู้วิเคราะห์หึ่งสะเตนแบบน้ แต่ใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแล้วปรากฏว่าไคยลดี เป็นเพราะนิวตรอนฟลักซ์มีค่าสูงมาก ($10^{11} - 10^{13}$ นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที) จึงใช้สารเพียง 50 มิลลิกรัม อดานานเพียง 1 นาที แล้วได้อัตราการนับสูงกว่าแมคกราวนัมมาก และไม่เกิดการกำบังตัวเองของสารตัวอย่าง

5.2 การวิเคราะห์โดยวิธีขวางกันรังสีแกมมา

5.2.1 เป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ถ้ามีกราฟมาตรฐานอยู่แล้วอาจใช้เวลาเพียง 3 นาที ในการหารอดยะของหึ่งสะเตนในสารตัวอย่างใด 1 ตัวอย่าง

5.2.2 สามารถบอกความแตกต่างของสารตัวอย่างที่มีร้อยละของทั้งสะเตนประมาณ 60 % ซึ่งต่างกันเพียง 1 % ได้ เช่น ระหว่าง 60 % กับ 61 % ความแม่นยำของการทดสอบถูกจำกัดโดยการอ่านน้ำหนักทั้งสะเตนในสารตัวอย่างจากกราฟซึ่งอ่านได้ต่ำสุดเพียง 0.01 กรัม ความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดรังสีในการทดสอบครั้งนี้ไม่เกิน 1 % เมื่อใช้ถวดยบางและจากกราฟทดสอบนี้แสดงว่าแร่ซีไลต์จากเหมืองแรกคอกหมอกมีร้อยละโดยน้ำหนักของทั้งสะเตนสูงกว่าแร่ซีไลต์จากเหมืองแรกสำปาง

5.2.3 การใช้คนกำเนิกรังสีแกมมาติดกันถวดยกึ่งในหัวข้อ 4.5.5 และ 4.5.6 ได้ผลแตกต่างจากการวัดอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม

5.2.4 สารมาตรฐานที่ใช้ครั้งนี้มีปริมาณทั้งสะเตนน้อยกว่าสารตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างทำให้เกิดปัญหาในการอ่านน้ำหนักทั้งสะเตนในสารตัวอย่างโดยคงทอเส้นกราฟยื่นออกไปซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะคงทอกราฟโดยถือว่าเป็นเส้นตรง แต่กราฟอาจจะไม่เป็นเส้นตรง ปรากฏการณ์เห็นได้จากรูป 4 - 2 ซึ่งเป็นผลการทดสอบเมื่อใช้ถวดยคองขวางหนา (หนา 1.5 เซนติเมตร) การเกิดเส้นโค้งน้อยอธิบายได้ว่ามีความหนาของการคอมพอน์เอฟเฟกต์ เกิดขึ้นกับธาตุเบาในสารมาตรฐาน

5.2.5 การแก้ปัญหาการทอเส้นกราฟอาจทำได้โดยการเจือจางสารตัวอย่างโดยการผสมกับทราย แต่ไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เพราะทำให้การวิเคราะห์ ถ้าใช้ถวดยบางลงไม่อีกมาก ๆ ปรากฏว่าไคกราฟเส้นตรง

5.2.6 การใช้สารตัวอย่างและสารมาตรฐานหนาไม่เท่ากัน ก็ปรากฏว่าไคล็กซีเลนเดียวกัน วิธีนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจือจางสารตัวอย่าง

5.2.7 ชนิดของธาตุเบาที่ปนในสารมาตรฐานหรือสารตัวอย่างไม่มีผลทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาด

5.2.8 การใช้ปูนขาวใส่ถวดยขวางกันรังสีลดอัตราการนับจาก 50,000 ครั้งต่อนาทีลงเหลือ 46,000 ครั้งต่อนาที และถ้าใช้ทรายจะลดจาก 50,000 ครั้งต่อนาทีลงเหลือ 45,000 ครั้งต่อนาที สำหรับแร่ซีไลต์ลดจาก 50,000 ครั้งต่อนาทีเหลือ 9,000 ครั้งต่อนาที

ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่าสำหรับแร่ที่มีร้อยละ โดยน้ำหนักของทั้งสะเทินประมาณ 60% ธาตุเบา จะไม่ทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดไม่ว่าธาตุเบาจะเป็นธาตุอะไรก็ตาม แต่ถาสาร ตัวอย่างที่มีปริมาณทั้งสะเทินน้อย เช่น 5% การทดลองนี้จะใช้ไม่ได้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง เจือจางสารตัวอย่างให้ทั้งสะเทินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ผลการทดลองผิดพลาดมาก

5.2.9 เครื่องวัดรังสีจะต้องมีความคงที่ในการวัดพอสมควร ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ เครื่องที่มีความคงที่ต่ำกว่าเครื่องที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่ไคผล

5.2.10 สารกัมมันตรังสีที่ใช้ในการทดลองมีความแรงเพียง 1 ไมโครคูรี และ ให้อัตราการนับพอเพียงในเวลานับ 1 - 2 นาที สารกัมมันตรังสีขนาดนี้ไม่เป็นอันตรายแก่ ผู้ทดลอง นอกจากนี้ยังมีครึ่งชีวิตนานถึง 480 ปี จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสีบ่อย ๆ

5.2.11 แมกกราวนซ์ของเครื่องวัดรังสีที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ถ้าไม่ชุ่มตะกั่ว มีค่าประมาณ 3000 ครั้งต่อนาที ถ้าชุ่มตะกั่วหนา 2 นิ้ว ที่หัววัดรังสีจะลดแมกกราวนซ์ลง เหลือ 1000 ครั้งต่อนาที ดังนั้นถ้าไม่ใช้ตะกั่วหุ้มความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดรังสี อาจเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น.