

วิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง

จากการทดสอบยางผสมสูตรตัวอย่าง T458 โดยทำการผสมสารต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่กำหนด ด้วยเครื่องผสมแบบปิดบราเบนเดอร์แล้ว นำมาทดสอบคุณสมบัติด้วยเครื่องวัดสมบัติการไหลของยางแบบจานสั้น ที่อุณหภูมิ 130, 140, 150, 160, 170, 180 °C เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง ได้ข้อมูลการทดสอบดังแสดงในภาคผนวก ก. ข้อมูลการทดลอง T458 ตารางที่ ก.1 รูปที่ ก.1

1. จากกราฟการทดสอบ ที่อุณหภูมิต่ำ การเกิดปฏิกิริยาเป็นไปอย่างช้าๆ ที่อุณหภูมิ 130 °C ค่าแรงบิดค่อยๆ เพิ่มขึ้นและยังไม่ถึงจุดสูงสุดหรือจุดสมดุลจนสิ้นสุดเวลาการทดสอบ เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้มีค่าต่ำเกินไป ส่วนการทดสอบที่อุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 180 °C ค่าแรงบิดเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด จากนั้นก็กลับค่อยๆ ลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเกิดการเชื่อมโงยอย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงจุดสูงสุดแล้วยังได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของพันธะ ทำให้ค่าแรงบิดลดลง ที่อุณหภูมิ 150-160 °C ค่าแรงบิดหลังจุดสูงสุดจะลดลงอย่างช้าๆ

การเสื่อมสลายของพันธะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นการบ่มชิ้นงานไม่ควรทำที่อุณหภูมิสูงมากนัก เนื่องจากถ้ามีการบ่มเกินเวลาเพียงเล็กน้อย สมบัติของชิ้นงานก็จะเสื่อมลงจากจุดที่พอเหมาะ

การเลือกช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมจากการทดสอบสูตร T458 ควรใช้ช่วงอุณหภูมิการบ่มที่ 150-160 °C เนื่องจากไม่ใช้เวลานานเกินไปและการบ่มเกินเวลาเล็กน้อยก็จะมีผลต่อคุณสมบัติมากนัก

2. การหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา (ค่า E)

ค่า cure หรือค่าอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา แปรตามอุณหภูมิตดสอบ

การทดสอบที่อุณหภูมิค่า การเกิดปฏิกิริยาเป็นไปอย่างช้าๆ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ค่า cure จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เป็นไปตามสมการพื้นฐานของอาร์เรเนียส

เมื่อพลอตกราฟระหว่าง $1/T$ กับ $\ln(\text{cure})$ ดังแสดงในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.2 รูปที่ ก.2 กราฟความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรง สามารถหาค่าความชันและนำมาคำนวณหาค่า E ได้ดังนี้คือ

จากสมการ (2.17)

$$\ln(\text{cure}) = -E/R (1/T) + C$$

$$\text{ค่าความชัน} = -E/R = -10496$$

$$\text{ค่า } R = 1.987 \text{ cal/mol.K}$$

$$\text{ค่า } E = 20856 \text{ cal/mol}$$

3. ค่าสัมมูลของการบ่ม

กำหนดค่าอุณหภูมิอ้างอิง 150°C

ค่า t_{90} จากการวัดด้วยเครื่องมือทดสอบได้ค่า 14.03 นาที

คำนวณค่า relative rate ที่อุณหภูมิอื่นๆได้จากสมการ (2.15)

$$r_1/r_2 = e^{(-E/R)(1/T_1 - 1/T_2)}$$

$$\text{ให้ } r_2 = \text{อัตราเร็วที่อุณหภูมิอ้างอิง} = 1$$

$$T_2 = \text{อุณหภูมิสัมบูรณ์} = 423.16 \text{ K}$$

$$E \text{ (จาก 1.2)} = 20856 \text{ cal/mol}$$

สามารถคำนวณค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิอื่นๆได้ ดังแสดงข้อมูลในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.3

จากค่า relative rate นำมาคำนวณค่าเวลาที่ให้ปริมาณการบ่ม เท่ากันกับปริมาณการบ่มที่อุณหภูมิอ้างอิง ได้ดังนี้

$$\text{ปริมาณการบ่ม (cure amount)} = \text{rate} \times \text{time}$$

$$\text{ที่อุณหภูมิอ้างอิง} = 1 \times 14.03$$

$$= 14.03$$

ได้ดังนี้

หาค่าเวลาที่ให้ปริมาณการบ่ม เท่ากันกับการบ่มที่อุณหภูมิอ้างอิง ที่อุณหภูมิต่ำกว่า

ตัวอย่างการหาค่าที่อุณหภูมิ 160 °C

$$r(160) \times t_{90}(160) = 14.03$$

$$t_{90}(160) = 14.03/1.77$$

$$t_{90}(160) = 7.91 \quad \text{นาที}$$

$$t_{90} \text{ จากการวัด} = 7.90 \quad \text{นาที}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่า error} &= (\text{ค่าจากการคำนวณ} - \text{ค่าจากการวัด}) / \text{ค่าจากการคำนวณ} \times 100 \\ &= 0.17 \% \end{aligned}$$

ค่า relative rate ค่า t_{90} จากการคำนวณ และค่า error

แสดงดังตาราง ในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.3-ก.4

จากข้อมูลดังตาราง เห็นได้ว่า ค่า t_{90} ที่อุณหภูมิต่ำๆ สามารถคำนวณได้ เมื่อทราบค่า E และค่าปริมาณการบ่มที่อุณหภูมิอ้างอิง

การศึกษาผลของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง


จากการทดสอบยางผสมสูตรตัวอย่าง T458-2, T458-3, T458-4, T458-5, T458-6, T458-7 โดยปรับสัดส่วนของสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ แล้วทำการผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิดบราเบนเดอร์ นำมาทดสอบคุณสมบัติด้วยเครื่องวัดสมบัติการไหลของยางแบบจานสั้น ที่อุณหภูมิ 150, 160, 170, 180 °C เพื่อศึกษาผลของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาและอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยางได้ข้อมูลการทดสอบในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.5-ก.28 รูปที่ ก.3-ก.14

1. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง มีค่าในทำนองเดียวกันกับการทดลองที่ 1 สามารถหาค่า E ของแต่ละสูตรได้ดังตาราง 4.1

ตารางที่ 4.1 ค่า E ของยางสูตรทดลองในวิธีการทดลองที่ 2

PART OF ACCELERATOR	ACTIVATION ENERGY
0.00	33558.55
0.40	21145.09
0.80	20960.09
1.20	15477.34
1.60	12010.10
2.00	10711.85


2. จากข้อมูลค่า E ของสูตรต่างๆ นำมาศึกษาความสัมพันธ์กับปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาโดยการพลอตกราฟ ได้ดังรูป 4.1



รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า E กับปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา

ค่า E มีแนวโน้มลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา นั่นคือสารเร่งปฏิกิริยามีผลให้ค่าพลังงานกระตุ้นลดลง ทำให้เกิดการบ่มได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบค่า t_{90} ที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่า t_{90} มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา ดังรูป 4.2

การลดลงของค่า t_{90} หรือแสดงถึงการเกิดการเชื่อมโองได้เร็วขึ้นของระบบ มีผลเนื่องมาจากปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา ที่ทำให้การเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผลของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาแสดงอย่างชัดเจนที่อุณหภูมิต่ำ (150°C) ในขณะที่อุณหภูมิสูง (180°C) ค่า t_{90} ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงมากนัก




รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ของค่า t_{90} กับปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ

3. ผลของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อค่า MH

ค่า MH (shear modulus) เป็นค่าที่แสดงถึงสมบัติทางกายภาพของยาง ค่า MH ของยางสูตรเดียวกัน ที่อุณหภูมิต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน

จากรูปที่ 4.3 ที่ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ค่า MH มีค่าสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้การเพิ่มของค่า MH มีผลมาจากการใช้ปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น สารเชื่อมโองบางส่วนได้มาจากการแตกตัวของสารเร่งปฏิกิริยา ทำให้เกิดการเชื่อมโองมากขึ้น โครงร่างตาข่ายจากการเชื่อมโองจึงแข็งแรงไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ง่าย



รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า MH กับปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ

การศึกษาผลของปริมาณสารเชื่อมโองที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง


จากการทดสอบยางผสมสูตรตัวอย่าง T458-S1, T458-S2, T458-S21, T458-S3, T458-S4, T458-S5 โดยปรับสัดส่วนของสารเชื่อมโองที่ใช้ แล้วทำการผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิดบราเบนเดอร์ นำมาทดสอบคุณสมบัติด้วยเครื่องวัดสมบัติการไหลของยางแบบจานสั้นที่อุณหภูมิ 150, 160, 170, 180 °C เพื่อศึกษาผลของปริมาณสารเชื่อมโองและอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยางได้ดังข้อมูลในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.29-ก.48 รูปที่ ก.15-ก.25

1. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง มีค่าในทำนองเดียวกันกับการทดลองที่ 1 สามารถหาค่า E ของแต่ละสูตรได้ดังตาราง 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่า E ของยางสูตรทดลองในวิธีการทดลองที่ 3

PART OF CURING AGENT	ACTIVATION ENERGY
0.00	0.00
0.50	14652.07
0.75	17499.77
1.00	18070.01
1.50	15884.17
2.00	14425.43


2. จากข้อมูลค่า E ของสูตรต่างๆ นำมาศึกษาความสัมพันธ์กับปริมาณสารเชื่อมโอง โดยการพลอตกราฟ ได้ดังรูป 4.4



รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า E กับปริมาณของสารเชื่อมโอง

ค่า E ของสูตรต่างๆ ไม่คงที่เมื่อเพิ่มปริมาณของสารเชื่อมโอง เมื่อเปรียบเทียบค่า t_{90} ที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่า t_{90} มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของสารเชื่อมโอง ดังรูป 4.5

การลดลงของค่า t_{90} หรือหมายถึงการเกิดการเชื่อมโองได้เร็วขึ้น มีผลเนื่องมาจากการใช้สารเชื่อมโองมาก ทำให้การเกิดปฏิกิริยาเชื่อมโองเกิดขึ้นได้มากกว่า




รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ของค่า t_{90} กับปริมาณสารเชื่อมโองที่อุณหภูมิต่างๆ

3. ผลของปริมาณสารเชื่อมโองที่มีต่อค่า MH

ค่า MH (shear modulus) เป็นค่าที่แสดงถึงคุณสมบัติทางกายภาพของยาง ค่า MH ของยางสูตรเดียวกัน ที่อุณหภูมิต่างๆ มีค่าใกล้เคียงกัน

จากรูปที่ 4.6 ที่ปริมาณสารเชื่อมโองเพิ่มขึ้น ค่า MH มีค่าสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของค่า MH มีผลจากการใช้ปริมาณสารเชื่อมโองมาก ทำให้เกิดการเชื่อมโองได้มากขึ้น โครงร่างตาข่ายจากการเชื่อมโองมีจุดเชื่อมโองมากและมีความแข็งแรงมากขึ้น



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า MH กับปริมาณสารเชื่อมโองที่อุณหภูมิต่างๆ

การศึกษาผลของชนิดของยางที่ใช้ที่มีต่อกระบวนการบ่มยาง

จากการทดลอง ได้ปรับชนิดของยางที่ใช้จากยางธรรมชาติเป็นยางสังเคราะห์คือ ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน ในสูตร T458-R1, T458-R3 ได้ผลการทดสอบดังแสดงในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.49-ก.56 รูปที่ ก.26-ก.29

1. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการบ่ม เป็นไปในทำนองเดียวกันกับ วิธีที่ 1
2. การหาค่า E สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{สูตร T458-R1 ค่า } E = 16392 \text{ cal/mol}$$

$$\text{สูตร T458-R3 ค่า } E = 16987 \text{ cal/mol}$$

3. การหาค่าสมมูลของการบ่มทำได้เช่นเดียวกับวิธีการที่ 1
4. จากกราฟการทดสอบที่อุณหภูมิสูง ยางสังเคราะห์จะมีค่า MH ค่อนข้างคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ สูตรยางธรรมชาติซึ่งเกิดการเสื่อมสลายของพันธะเห็นได้อย่างชัดเจน แสดงว่ายางสังเคราะห์ สไตรีน-บิวทาไดอีน มีความคงทนต่อความร้อนได้ดีกว่ายางธรรมชาติ