

เขต 7

สรุปผลการทดลอง

เนื่องจากสาร เซลล์ โพลีคริสตัลไลน์ เป็นฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ที่มีลักษณะ
ขึ้นในประเทศไทย เป็นวัสดุที่มาจากประเทศต่าง ๆ ของจะมีคุณสมบัติ
และคุณสมบัติแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคุณสมบัติของฉนวนสายไฟฟ้า
ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

7.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Power factor ($\tan \delta$) กับ

อุณหภูมิ

จากการวางและเส้นกราฟแสดงผลการทดลองของของค่า
Power factor กับอุณหภูมิ จะเห็นได้ว่า ค่า $\tan \delta$ นั้น ส่วนใหญ่
มีค่าคงที่หรือลดลง เมื่ออุณหภูมิมีค่าคงที่หรือลดลง เมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น
(เปลี่ยนจาก 30°C ถึง 80°C) โดยปกติ สายไฟฟ้าชนิดฉนวนเป็นสาร
เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ ใช้ได้ในอุณหภูมิไม่เกิน 75°C ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
สาร เซลล์ โพลีคริสตัลไลน์ในประเทศไทย เมื่อใช้เป็นฉนวน ในอุณหภูมิที่
กำหนดให้ มีค่า $\tan \delta$ ต่ำมาก Loss จึงน้อย จึงเป็นคุณสมบัติ
ของการฉนวนที่ดี สำหรับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

7.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Volume resistivity (ρ) กับ

อุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่า Volume resistivity จะลดลง
การนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก อะตอมได้รับพลังงานและความร้อนเพิ่มขึ้น อิเล็ก-
ตรอนที่อยู่วงนอกสุด (Valence electron) ของ Exited atom
วิ่งเร็วขึ้น ดังนั้น จะเกิด Free electrons ที่หลุดออกจาก Exited

atom มากขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากขึ้น การ
 วิจัยครั้งนี้ ปรากฏว่า Volume resistivity มีค่าลดลงเมื่อ
 อุณหภูมิสูงขึ้นเสมอเหมือนกัน และโดยความสัมพันธ์ของค่าทั้งสอง เป็นเช่น
 ภาวะ มีลักษณะคล้ายกับเส้นกราฟ ของค่าความต้านทานของสารกึ่งตัวนำ
 ขยายการสอบประเพณีญี่ปุ่น¹ (Japanese Standard Association)
 และค่าของค่ากำหนดของ British Standard² ทั่วๆ Volume
 resistivity ของสารเทอร์โมพลาสติกเมื่อวัดที่ 20°C เป็น 1000
 แอมแปร์ต่อวัตต์ 60°C

7.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Volume resistivity (ρ) กับ

Applied voltage

จากผลการวิจัยตามรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า สารเทอร์-
 โมพลาสติกต่าง ๆ ชนิดกัน มีโดยนำมาทดสอบตรงกัน ถึงแม้ว่าจะมี
 ประकारต่าง ๆ กันไป เช่น โพลีเอทิลีน เป็นเนื้อของสารเทอร์โมพลาสติก
 ทั่วทั้งชิ้นเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) และผสมไม่เป็นเนื้อ
 เดียวกัน (Non-homogeneous) มีความสัมพันธ์ของ Volume resisti-
 vity กับ Applied voltage ในลักษณะคล้ายกันคือว่า เมื่อ
 Applied voltage มีค่าสูง Volume resistivity ที่วัดได้

¹ JIS C 3005-1960: Testing Method of Polyvinylchloride Insulated Wires. p.3

² B.S. 2004-1964: Specification for PVC-Insuted Cables and Flexible Cords. p.18

จะเพิ่มสูงขึ้น และจะลดต่ำลงเมื่อ Applied voltage มีค่ามากขึ้น
 และเมื่อ Applied voltage สูงมาก ๆ การวัดเป็นเช่นนี้
 อาจจะมีข้อยกเว้น คือ Applied voltage ขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว
 Electric Field Intensity ยิ่งมากขึ้น ค่าโพลาไรเซชันของวัสดุ
 พอลิเมอร์จะมากขึ้น Polarize เกิด Dipole อันเนื่องเกิด
 Polarization ขึ้นด้วย Charge carrier ในเนื้อฉนวน
 เคลื่อนที่โดยง่าย ยิ่งค่าโพลาไรเซชันโพลาไรเซชันมากขึ้นด้วย ดังนั้น
 ค่า Resistivity ของฉนวนจึงมีค่าลดลง เมื่อเพิ่ม Voltage ขึ้นอีก
 จนกระทั่งถึงจุด ๆ หนึ่ง ค่าของฉนวนเกิด Polarization
 มากเกินไปแล้ว จึงจะเริ่มเพิ่ม Voltage ไปอีก อาจทำให้เกิด Polari-
 zation เริ่มขึ้นที่เนื้อฉนวนได้ ค่า Volume resistivity
 เมื่อ Applied voltage สูง ๆ จึงได้โดยทั่วไป

7.4 คุณสมบัติของฉนวน

เมื่อเปรียบเทียบกับ ฉนวนที่เกิดจากการทดลอง กับฉนวนที่
 แสดงไว้ในตารางที่ 5.2 โดยสังเขป

7.4.1 ค่า Breakdown electric field intensity

(E_B) ของสารพอลิเอทิลีน ชนิด PVC ที่มีความหนา
 0.5 มม. มีค่าประมาณ 50 KV/ม.ม. ซึ่งค่าตารางที่ 5.2
 E_B มีค่าประมาณ 20-50 KV/ม.ม. มีค่าสำหรับนำพาดลองนี้
 มีคุณสมบัติของชนิด และ Polyethylene พอลิเอทิลีน
 70 KV/ม.ม. สำหรับ Specimen ขนาดประมาณ 0.4 มม.
 เมื่อใช้กับโกล์ใน ตารางที่ 5.2 P.E. มี $E_B = 50-75$ KV/ม.ม.
 จะเห็นได้ว่า เป็น P.E. ที่มีคุณสมบัติดีกว่า

7.4.2 จากตารางที่ 5.2 แสดงค่า Dielectric Constant ของ Polyvinyl Chloride และ Polyethylene มีค่า 2.3 ถึง 9.0 และ 2.6 ถึง 3.7 ตามลำดับ และค่าของกำลังการรั่วซึมได้ จาก 2.2 ถึง 8.6 สำหรับ PVC และ 2.37 ถึง 2.85 สำหรับ P.E. ส่วนค่า Power factor หรือ Dissipation factor ($\tan \delta$) ในตารางที่ 5.2 ของ P.V.C. และ P.E. มีค่า 0.0125-0.11 และ 0.0002-0.0008 ตามลำดับ จากผลการทดลองปรากฏว่า $\tan \delta$ ของ PVC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.019 ถึง 0.1325 และ $\tan \delta$ สำหรับ P.E. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.006-0.024

7.4.3 ค่า Volume resistivity (ρ) ของ P.V.C. ทุกชนิด พบว่ามีค่าต่าง ๆ กัน ซึ่งวัดที่อุณหภูมิต่าง ๆ เมื่อคำนวณเปลี่ยนค่า ρ ที่วัดได้ ให้เป็นค่าที่ 20°C จะมีความสูงค่า 2×10^{13} โอห์ม-เซนติเมตร อันเป็นค่า ρ ขั้นต่ำ (Minimum Requirement) สำหรับฉนวนสายไฟฟ้าของขนาดประเภท 1 ส่วนค่า ρ ของ P.E. นั้น ไม่สามารถวัดได้ ด้วยเครื่องมือทดลองชุดนี้ เพราะมีค่าสูงเกิน 10^{16} โอห์ม-เซนติเมตร ซึ่งก็เป็นค่าสูงกว่าที่คำนวณไว้เป็นขั้นต่ำ ของฉนวน ของสายไฟฟ้า

¹ CEE Publication No.13 Specification for Polyvinyl Chloride Insulated Cables and Flexible Cords (2nd ed. 1962 Netherland) p. 17 and VDE 0209/1-54 Specification for Insulating Coverings and Sheaths of Thermoplastic Material (1961 Germany) p. 11

กึ่งนั้นรูปโกวรา สารเพชรโมฬาสติก ที่ใช้เป็นฉนวนรองสารไฟฟ้า
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามที่โคทำการทดลองวิจัยแล้ว
ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเทียบ กับคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของสารเพชรโมฬาสติก
ที่ใช้ทำฉนวนสายไฟฟ้าชนิดไร้ถังแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์ ของนานา
ประเทศ.
