

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์อะลูมินาเซรามิกที่มีความหนาแน่นสูง
สำหรับงานด้านทนทานต่อการสึกกร่อน



นางสาว อาวีวรรณ บุญเพ็ง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

ISBN 974 - 582 - 065 - 2

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

117132033 019191

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH-DENSITY ALUMINA
CERAMIC FOR ABRASION-RESISTANT APPLICATION



Miss Aweewan Boonpeng

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science
Department of Materials Science
Graduate School
Chulalongkorn University


1992

ISBN 974 - 582 - 065 - 2


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์อะลูมินาเซรามิก
ที่มีความหนาแน่นสูง สำหรับงานด้านทนทานต่อการสึกกร่อน
โดย นางสาว อาวีวรรณ บุญเพ็ง
ภาควิชา วัสดุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก อุตตมะศีล





บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิต
วิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต



.....คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรภักย์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ปรีดา พิมพ์ขาวขา)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก อุตตมะศีล)


.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร)


.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิศรา จินาวัฒน์)

พิมพ์ต้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพียงแผ่นเดียว

อาวีวรรณ บุญเพ็ง : การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์อะลูมินาเซรามิก ที่มีความหนาแน่นสูง สำหรับงานด้านทนทานต่อการสึกกร่อน (PRERARATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH-DENSITY ALUMINA CERAMIC FOR ABRASION-RESISTANT APPLICATION) อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร. เล็ก อุตตะมะสีล, 130 หน้า. ISBN 974-582-065-2

การวิจัยนี้ ได้ศึกษาการเตรียมอะลูมินาเซรามิก ประเภทที่มีอะลูมินาเป็นส่วนประกอบร้อยละ 99 ด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบไอโซสแตติก โดยใช้ความดันในการขึ้นรูปในช่วง 100 - 250 เมกะปาสคาล นำไปเผาซินเทอริง ที่อุณหภูมิ 1500 - 1650 องศาเซลเซียส ทำการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการเตรียม และผลิตภัณฑ์สุดท้าย อาทิ ความหนาแน่น ความทนทานต่อการกดอัด ความแข็ง ความต้านทานต่อการสึกกร่อน เป็นต้น จากการทดลองพบว่า ความดันที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป จะมีอิทธิพลต่อความหนาแน่น และการจัดเรียงตัวของอนุภาคในชิ้นตัวอย่างก่อนเผา เมื่อใช้ความดันสูง อนุภาคจะอัดตัวกันแน่นขึ้น อุณหภูมิซินเทอริงจะมีผลต่อขนาดเกรน และสมบัติเชิงกลของตัวอย่างที่ผ่านการเผา อุณหภูมิซินเทอริงที่เหมาะสมกับกระบวนการเตรียม คือ 1550 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นหลังการเผาที่ได้ สูงกว่าร้อยละ-99 ของค่าความหนาแน่นทางทฤษฎี ความหนาแน่น และขนาดเกรน เป็นตัวแปรอิสระต่อกัน ซึ่งลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ได้สมบัติเชิงกลสูง คือ ความหนาแน่นสูง และขนาดเกรนเล็ก



ภาควิชา
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2535

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

C225756 : MAJOR CERAMIC TECHNOLOGY

KEY WORD: ALUMINA CERAMIC/ ABRASION RESISTANT/ SINTERING

AWEewan BOONPENG : PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH-DENSITY ALUMINA CERAMIC FOR ABRASION-RESISTANT APPLICATION. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. LEK UTTAMASIL, Ph.D. 130 pp. ISBN 974-582-065-2

In this research, high-density alumina ceramic (99 % alumina) was prepared by isostatic pressing process. The characteristics of in-process materials and final products were investigated. The forming pressure and sintering temperature term used in the experiment were 100-250 MPa and 1500-1650 °C, respectively. Density, grain size, compressive strength, hardness and abrasion loss of specimens were measured. The experimental results showed that the forming pressure influenced on density and particle arrangement of green compact : the higher the pressure used had been, the higher the particles were compact. The sintering temperature significantly affected on grain size and mechanical properties of sintered specimen. The optimum sintering temperature for the preparation process was 1550 °C. A sintered density > 99% of the theoretical density was attained. Grain size was found to be independent of density. Especially, the characteristics of high-mechanical property product are high-density and fine-grain size.



ภาควิชา.....วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชา.....เทคโนโลยีวัสดุ

ปีการศึกษา.....2535

ลายมือชื่อนิสิต.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เล็ก อุตตมะศีล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ปรีดา พิมพ์ขาวซ่า รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี ลอประยูร รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัตรา จินาวัฒน์ และคณาจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ทุกท่าน ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ทำให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ศูนย์โลหะ และวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ จนก่อให้เกิดงานวิจัยนี้

ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาโยธา ภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ทดลอง การวิเคราะห์ และทดสอบในงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวัสดุศาสตร์ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ และ เพื่อน ๆ ที่เป็นกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นกำลังใจ และ สนับสนุนเสมอมา จนสำเร็จการศึกษา

อาวีวรรณ บุญเพ็ง



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	v
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ฎ
สารบัญรูป.....	ธ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย.....	3
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2 วารสารปริทัศน์	
2.1 ผงอะลูมินา.....	5
2.2 กระบวนการอัดขึ้นรูป	11
2.2.1 สารช่วยกระจายลอยตัว (Deflocculant).....	11
2.2.2 สารเพิ่มการยึดเกาะ (Binder).....	12
2.2.3 การแกรนเลท.....	12
2.2.4 การอัดขึ้นรูปแบบไอโซสแตติก.....	15
2.3 การซินเทอร์.....	17
2.3.1 การซินเทอร์และการโตของเกรน.....	17
2.3.2 อิทธิพลของแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการซินเทอร์สาร อะลูมินา.....	25
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	27
3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	29

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า	
3.2	วัตถุดิบและสารเคมี.....	30
3.2.1	ผงอะลูมินา (Alumina Powders).....	31
3.2.2	สารปรับปรุงสมบัติ (Additive).....	32
3.2.3	สารช่วยการกระจายลอยตัว (Deflocculant)...	33
3.2.4	สารเพิ่มการยึดเกาะ (Binder).....	34
3.2.5	พลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer).....	34
3.3	วิธีดำเนินการทดลอง.....	35
3.3.1	การศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารช่วยการกระจาย ลอยตัวต่อสมบัติการไหลตัวของอะลูมินาสเลอรัรี ในน้ำ.....	36
3.3.2	การเตรียมตัวอย่างทดลองและตรวจสอบสมบัติ ของตัวอย่างระหว่างกระบวนการเตรียม.....	36
3.3.2.1	การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ ของสารตั้งต้น.....	36
3.3.2.2	การเตรียมแกรนูลสำหรับอัดขึ้นรูปและ ศึกษาสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ระหว่าง การเตรียมแกรนูล.....	38
3.3.2.3	การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ ของแกรนูล.....	39
3.3.2.4	การอัดขึ้นรูป.....	42
3.3.2.5	การตรวจสอบลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่างทดลองก่อนเผา.....	44
3.3.2.6	การซินเทอร์.....	44
3.3.3	การตรวจสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์จากการทดลอง...	45
3.3.3.1	การตรวจสอบสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์	45
3.3.3.2	การทดสอบสมบัติเชิงกล.....	47

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4	ผลการทดลองและวิเคราะห์	
4.1	การเตรียมอะลูมินาสเลอรัรีและอิทธิพลของสาร ช่วยการกระจายลอยตัวต่อสมบัติการไหลตัวของ อะลูมินาสเลอรัรี.....	49
4.2	การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้น.....	54
4.3	การศึกษาลักษณะเฉพาะของอะลูมินาสเลอรัรี.....	59
4.4	การศึกษาลักษณะเฉพาะของแกรนูล.....	61
4.4.1	ลักษณะเฉพาะของแกรนูล.....	61
4.4.2	การวิเคราะห์สิ่งเจือปนในแกรนูล.....	65
4.4.3	การศึกษาสมบัติทางด้านความร้อนของแกรนูล.....	66
4.5	การเตรียมการอัดขึ้นรูปและอิทธิพลของความดันที่ใช้ การอัดขึ้นรูปกับสมบัติของตัวอย่างทดลองก่อนเผา.....	71
4.6	การเตรียมผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการ เตรียมกับสมบัติของผลิตภัณฑ์จากการทดลอง.....	76
4.6.1	อิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดัน ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมต่อสมบัติเบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์จากการทดลอง.....	76
4.6.2	สีและเฟสของตัวอย่างทดลองหลังเผา.....	82
4.6.3	อิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดัน ที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อขนาดเกรน.....	84
4.6.4	อิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดัน ที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อความต้านทานต่อแรงกดอัด.....	86
4.6.5	อิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดัน ที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อค่าความแข็ง.....	88
4.6.6	อิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดัน ที่ใช้อัดขึ้นรูปต่ออัตราการใช้กร่อน.....	90

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.7 อิทธิพลของขนาดเกรนต่อสมบัติเชิงกลของตัวอย่างทดลอง.....	92
4.8 ลักษณะจุลโครงสร้างของตัวอย่างทดลอง.....	95
4.9 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของตัวอย่างทดลองและ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ.....	99
4.9.1 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของตัวอย่างทดลอง และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ.....	99
4.9.2 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของตัวอย่างทดลอง และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ.....	100
5 สรุปผลการทดลอง	101
เอกสารอ้างอิง.....	104
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. ข้อมูลจากการทดลอง.....	109
ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือ วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.....	123
ประวัติผู้เขียน.....	130

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 การส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิก.....	1
1.2 แสดงสมบัติของเนื้อผลิตภัณฑ์ลูกบดชนิดต่าง ๆ.....	2
2.1 แสดงค่าความหนาแน่นทางทฤษฎีที่อุณหภูมิห้องของอัลฟาอะลูมินา...	6
3.1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	29
3.2 แสดงวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	30
3.3 แสดงสมบัติทั่วไปของอะลูมินาแคลไซด์เกรด A 16 SG.....	31
3.4 แสดงสมบัติทั่วไปของอะลูมินาแทบูลาร์.....	32
3.5 แสดงสมบัติทั่วไปของ Dispex N40.....	33
3.6 แสดงอัตราส่วนผสมของสารปรับปรุงสมบัติในการขึ้นรูป.....	40
3.7 แสดงสภาวะการทดสอบความทนทานต่อการสึกกร่อน.....	48
4.1 แสดงลักษณะเฉพาะของผงอะลูมินา.....	54
4.2 แสดงลักษณะเฉพาะของอะลูมินาสเลอรัรี.....	59
4.3 แสดงลักษณะเฉพาะของแกรนูล.....	61
4.4 เปรียบเทียบปริมาณสิ่งเจือปนในแกรนูลกับสิ่งเจือปนในสารตั้งต้น จากข้อมูลของผู้ผลิต.....	65
4.5 แสดงสีของตัวอย่างทดสอบหลังเผา.....	82
4.6 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติของตัวอย่างทดลองและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ.....	99
4.7 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติของตัวอย่างทดลองและตัวอย่างจาก ต่างประเทศ.....	100
ก.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารช่วยการกระจายลอยตัวและ ค่าความหนืดปรากฏของอะลูมินาสเลอรัรี.....	111
ก.2 แสดงค่าลักษณะเฉพาะของรูปแบบฟีดเอกซ์เรย์ของสารตั้งต้น.....	112
ก.3 แสดงการกระจายขนาดอนุภาคของสารตั้งต้น.....	113

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ก. 4 แสดงการกระจายขนาดอนุภาคของแกรนูล.....	114
ก. 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปกับความหนาแน่นของ ตัวอย่างทดลองก่อนเผา.....	115
ก. 6 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อความ หนาแน่น.....	116
ก. 7 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อการ หดตัวหลังเผา.....	117
ก. 8 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อปริมาณ รูพรุนและการดูดซึมน้ำ.....	118
ก. 9 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปขนาดเกรน ของตัวอย่างทดลอง.....	119
ก. 10 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ต่อความทนทานต่อแรงกดอัดของตัวอย่างทดลอง.....	120
ก. 11 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อความ แข็ง (HR 45N) ของตัวอย่างทดลอง.....	121
ก. 12 แสดงอิทธิพลของอุณหภูมิขึ้นเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่ออัตรา การสึกกร่อนของตัวอย่างทดลอง.....	122

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	แสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบผลึกของอะลูมินา.....	8
2.2	แสดงกระบวนการสกัดแร่บอกไซต์โดยกระบวนการเบเออร์.....	9
2.3	แสดงลำดับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของอะลูมินาที่ช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ	8
2.4	แสดงพฤติกรรมการดูดซับของอะลูมินา.....	13
2.5	แสดงปฏิกิริยาระหว่างอะลูมินากับน้ำระหว่างบดด้วยน้ำ.....	13
2.6	ปฏิกิริยาระหว่างผิวอะลูมินา ที่อิมิตด้วยน้ำกับ H_3O^+ หรือ OH^-	14
2.7	แสดงโครงสร้างโมเลกุลของโพลีไวเนิลแอลกอฮอล์ประเภทที่ถูกไฮโดรไลซ์บางส่วน.....	16
2.8	แสดงแผนภาพการอัดขึ้นรูปแบบไอโซสแตติก.....	16
2.9	แสดงกลไกการเคลื่อนที่มวลในการซินเทอร์.....	20
2.10	รูปแบบการซินเทอร์ขึ้นต้นของอนุภาคทรงกลม 2 อนุภาค.....	20
2.11	ภาพตัดขวางของวัสดุที่ประกอบด้วยเกรนที่มีจำนวนด้านต่างกัน.....	24
3.1	แผนภูมิแสดงวิธีดำเนินการทดลอง.....	35
3.2	แผนภาพแม่แบบยางโพลียูรีเทน.....	42
3.3	ส่วนประกอบของเครื่อง CIP 300/40.....	43
4.1	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารช่วยการกระจายลอยตัวและค่าความหนืดปรากฏของอะลูมินาสเลอรี่.....	51
4.2	โครงสร้างของสารช่วยการกระจายลอยตัว โชนีเตียมโพลีอะคริเลต.....	52
4.3	การจับตัวของสารพอลิเมอร์ที่แตกตัวได้ บนผิวอนุภาคออกไซด์.....	52

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4	รูปแบบ Electrical double-layer สำหรับการทำให้อนุภาคเกิด ประจุในของเหลวที่มีขี้..... 53
4.5	รูปแบบพีคเอกซเรย์ดิฟแฟรคชันของผงอะลูมินา A 16 SG..... 56
4.6	การกระจายขนาดอนุภาคของผงอะลูมินา A 16 SG..... 57
4.7	ภาพถ่ายผงอะลูมินา A 16 SG จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด..... 58
4.8	ภาพถ่ายผงอะลูมินา A 16 SG จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องผ่าน..... 58
4.9	ภาพถ่ายอะลูมินาเสเลอร์รี่ หลังการผสมตัวเพิ่มการยึดเกาะจากกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด..... 60
4.10	การกระจายขนาดอนุภาคของแกรนูล..... 63
4.11	ภาพถ่ายแกรนูลจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กำลัง ขยาย 350, 1000 และ 5000 เท่า..... 64
4.12	เทอร์โมแกรมของแกรนูล ตัวอย่างก่อนการเผาและโพลีไวนิล แอลกอฮอล์..... 67
4.13	แสดงลักษณะการจับตัวของสารเพิ่มการยึดเกาะบนผิวออกไซด์..... 69
4.14	แสดงตารางการเผาที่ใช้ในการทดลอง..... 70
4.15	ความสัมพันธ์ของแรงดันที่ใช้อัดขึ้นรูปกับความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่าง ก่อนเผา..... 72
4.16	ภาพถ่ายลักษณะรอยแตกของตัวอย่างทดลองที่ความดันต่าง ๆ..... 73
4.17	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแกรนูลเมื่อได้รับแรงอัด..... 75

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.18 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อความหนาแน่นของตัวอย่าง.....	77
4.19 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อร้อยละการหดตัวของตัวอย่าง.....	78
4.20 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อการดูดซึมน้ำของตัวอย่าง.....	79
4.21 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อปริมาณรูพรุนของตัวอย่าง.....	80
4.22 รูปแบบพีคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันของตัวอย่างทดลองหลังเผาซินเทอริงที่อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียส.....	83
4.23 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อขนาดเกรน..	85
4.24 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อค่าความทนทานต่อแรงกดอัดของตัวอย่าง.....	87
4.25 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อความแข็งของตัวอย่าง.....	89
4.26 อิทธิพลของอุณหภูมิซินเทอริงและความดันที่ใช้อัดขึ้นรูปต่อการสึกกร่อนของตัวอย่าง	91
4.27 อิทธิพลของขนาดเกรนต่อสมบัติเชิงกล.....	93
4.28 ภาพถ่ายจุลโครงสร้างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของตัวอย่างทดลองที่ผ่านการอัดรูปที่ความดัน 250 เมกะปาสคาล และเผาซินเทอริงที่อุณหภูมิต่าง ๆ	97
4.29 ภาพถ่ายจุลโครงสร้างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของตัวอย่างทดลองที่ผ่านการอัดขึ้นรูปที่ความดัน 100 เมกะปาสคาล และเผาซินเทอริงที่อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียส.....	98

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.30	ภาพถ่ายลักษณะผิวแตกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ของตัวอย่างทดลองที่ผ่านการอัดขึ้นรูปที่ความดัน 200 เมกะปาสคาล และเผาขึ้นเทอริงที่อุณหภูมิ 1550 องศาเซลเซียส.....	98
ก.1	ภาพถ่ายผงอะลูมินา A16SG จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องผ่าน.....	110